

The Impact of Degree of finess send on The Density and Compressive Strength of Thermeston

تأثير درجة نعومة الرمل على الكثافة ومقاومة الانضغاط للترمستون

م.م. مهند مهدي صالح

دبلوم عالي هندسة المواد /المعهد التقني كربلاء

07801341181

mwalawied@yahoo.com

الخلاصة:

تعتبر الخرسانة الخفيفة (الترمستون) من المواد الشائعة الاستخدام في بناء القواطع في مختلف أنواع الأبنية والمنشآت الحديثة. يتكون هذا النوع من الخرسانة من خلط نسب مختلفة من السمنت والنورة والرمل ومسحوق الألمنيوم. تضمن البحث دراسة تأثير درجة نعومة الرمل المستخدم كمادة أولية في انتاج الترمستون على كثافته ومقاومته للانضغاط ، حيث تم استخدام ستة درجات نعومة للرمل هي (48,52,58,60,64,68) % لتكوين ستة خلطات ثرمستونية ، ومنها تم تحضير (36) نموذج على شكل مكعب بـأبعاد (100×100×100) ملم³، ستة نماذج لكل درجة نعومة. فحوصات مختبرية خاصة اجريت على المكعبات الثرمستونية فأعطت كثافه تراوحت ما بين (0.692-0.759) غ/سم³ و مقاومتها انضغاط تراوحت بين (0.40-8.21) نيوتن/ملم². بينما النتائج بان كثافة الترمستون لا تتأثر بدرجة نعومة الرمل ولكن كان التأثير كبير على مقاومة الانضغاط ، حيث كانت العلاقة طردية ، كلما زادت درجة نعومة الرمل زادت مقاومة الانضغاط.

Abstract:

The light weigh concrete (Thermiston) have wide uses in the recent building and structures . Mixing (Cement , lime , Sand) together with Aluminum powder have been create the thermiston material.

This paper study to find out the impact of the fineness of sand on both of the density and the compressive strength for the thermiston material . this study was used six degree of sand (48 , 52 , 58 , 60 , 64 , 68) to get (36) samples which crated a cubical shape (100×100×100) mm³ ، six samples from each degree.

The laboratory examination indicated that the density is between (0.69 - 0.75) g /cm³ and the compressive strength is between (0.40 - 8.21) N /mm².

The final results ensured that There is no effect for the finesse of sand on thermistons density , but there is effect on compressive strength , whenever more finesse degree of sand more compressive strength

المقدمة:

توصل العالم السويدي بريكسون عام 1923 إلى طريقة جديدة لإنتاج الخرسانة الخفيفة وذلك بإضافة مسحوق الألمنيوم إلى الخلطة الخرسانية مستخدماً الضغط الحوي الاعتيادي في تصلبها، ولكنها لم تحقق نتائج جيدة ، لكن العالم الألماني ميشيل تمكّن من تطوير الطريقة الأخيرة حيث تمكّن من إنتاج خرسانة خفيفة لها جميع المزايا عند استخدام مسحوق الألمنيوم والسمنت والنورة مع الرمل ومعاملة الخليط تحت ضغط (14) جو وبدرجة حرارة مقدارها (190) درجة مئوية ، لاقى هذا الإنتاج إقبالاً في معظم الدول الأوروبيّة لما احتواه من مميزات أعطته القدرة الكافية لمنافسة المواد البنيانية والإنشائية الأخرى⁽¹⁾. كتل الخرسانة الخلوية(الترمستون) هي كتل بنائية موادها الأساسية (سمنت ، رمل ، نورة) تخلط بنسب مختلفة مع إضافة عامل رغوي كيماوي (مسحوق الألمنيوم) لغرض توليد غاز الهيدروجين الذي يكون مسؤولاً عن تكوين الهيكل الخلوي (المسامات) عند تحرره نتيجة الفياغلات الكيميائية داخل الخلطة الخرسانية ، ويتم بعد ذلك تعريض المنتج إلى بخار مشبع وضغط عالي داخل أفران خاصة لإكمال عملية الإنضاج⁽²⁾. تتميز الكتل الخرسانية الخلوية(الترمستون) بخفة الوزن وسهولة العمل وارتفاع الكلفة فضلاً عن قوة التحمل ومقاومتها للحرائق وعدم التأثر بالعوامل الطبيعية وجودة العزل الحراري والصوتى، كما إنها تلائم الظروف المناخية في العراق التي تتميز بحدة التقلب والتفاوت الشديد بدرجات الحرارة صيفاً وشتاءً وليلياً ونهاراً⁽³⁾.

يهدف البحث إلى إنتاج خرسانة خفيفة لها مقاومة اضغاط جيدة يمكن استخدامها في تصنيع الوحدات البنائية مع التركيز على الجانب الاقتصادي في إنتاج هذا النوع من الخرسانة من مواد متوفرة محلياً.

وقد تمت دراسة الخرسانة الخفيفة (الترمستون) من قبل عدد من الباحثين . ففي سنة 2007 ، احمد ايدن و زروق شرف الدين⁽¹⁾، درسوا تأثير رمل السليكا على مكونات خلطة الترمستون ووجدوا أن درجة النعومة للرمل تقلل من درجة التبلور وتزيد من مقاومة الانضغاط .

وفي سنة 2006 ، كالجري و البرتا⁽²⁾، وجدوا ان كثافة الخرسانة الخلوية هي بحدود (25)% من كثافة التربة و(20)% من كثافة الخرسانة العاديّة ، لذلك يمكن ان تستخدم للحد من التحميل على اضغاط التربة ، وتشكل هيئة صلبة قائمة بذاتها تكون مستقرة اكثر من التربة العاديّة، ويكون تأثيرها اقل اثناء وقوع الزلازل على الهياكل المجاورة لها.

سندهاروفا و روسيكوفا⁽⁴⁾، سنة 2007 ، درسوا تأثير شكل الفراغات(porosity) في الخرسانة الخلوية والتي عملت من مواد مختلفة وتم اختبار الخواص الميكانيكية والفيزيائية لها وتضمنت الكثافة و قوة الانضغاط والتوصيل الحراري.


وفي سنة 2012 ، كرشنا بهافاني⁽⁵⁾ ، بحث في عدة خواص فيزيائية لخرسانة الخلوية ومنها مقاومة الانضغاط ، للمقارنة بين الترمستون والكلل الطينية المعاملة بالحرارة ، ووجد ان مقاومة الانضغاط للترمستون هي (35) كغم/سم³ بينما (30) كغم/سم³ للكلل الطينية.

1- المواد الأولية لصناعة الترمستون ومواصفاتها:

إن المواد الأولية المستعملة لإنتاج كلل الخرسانة الخلوية الخفيفة (الترمستون) هي⁽⁶⁾:

1-1- السمنت:

يستعمل السمنت البورتلاندي المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (5) الخاصة بالسمنت البورتلاندي ويكون ذو نعومة عالية و ثبات زمن التماسك الأولى. كما هو معروف ان مادة السمنت لها خواص تلاصيقه ، و من خلال هذه الخاصية تتمكن من ربط الأجزاء أو المكونات الأخرى للخلطة الخرسانية بكتلة صلبة . والتفاعل الكيميائي بين الماء والسمنت هو الذي يعطي الخواص التلاصيقية لعجينة السمنت الناتجة من التفاعل ، ومكونات السمنت الأساسية هي أربعة :-



ومقاومة السمنت مسؤولة عنها بصورة رئيسية مكونات سليكات ثنائي الكالسيوم و سليكات ثلاثي الكالسيوم و مكونات سليكات ثلاثي الكالسيوم تشارك بدرجة كبيرة في المقاومة المبكرة⁽⁶⁾.

1-2- النورة:

تكون مطابقا للصنف (د-2) من المواصفة القياسية العراقية رقم (808) الخاصة بالجير المستعمل في البناء وفي إنتاج المواد البنائية على أن لا تقل نعومتها عن (90%) المار من منخل (90) ماكرون وزمن إطفاءها (30-10) دقيقة وحرارة إطفائها تتراوح بين (68-75) م° ، تتميز النورة باللون الأبيض وبدرجات مختلفة من الصناعة اعتمادا على نقاوتها الكيميائية ، يتزايد بياض النورة مع زيادة نقاوتها وتكون ذات رائحة خاصة من الصعب تعريفها ومقاربتها إلى رائحة التربة الأرضية⁽⁸⁾.

1-3- الرمل:

يستعمل رمل بتدرج مناسب اقل من (3) ملم ولا يقل محتوى السليكا فيه عن (80%) وزنا ولا تزيد نسبة الطين فيه على (10%) حجما⁽⁷⁾ وقد تم جلبها من مقلع الرزازة في كربلاء بعد فحص عينات منه في مختبر شركة كربلاء للترمستون.

1-4- الماء:

يستعمل ماء صالح لعمل الخرسانة الخفيفة و مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (1441) الخاصة بالماء المستخدم في صنع الخرسانة⁽⁷⁾.

1-5- عامل رغوي كيميائي :

مسحوق معدني ذو شد سطحي فعال(مسحوق الألمنيوم) يعمل على توليد فجوات غازية مغلقة (Porosity) في الترمستون نتيجة تحرر غاز الهيدروجين من التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الخلطة الخرسانية⁽⁷⁾.

1-6- مواد كيميائية: مسحوق الغسيل

2- تصنیف الكتل الخرسانية:

تصنیف الكتل الخرسانية الخفیفة طبقاً للمواصفات القياسية العراقیة (1441) ⁽⁷⁾ إلى درجات حسب كثافتها كما في جدول رقم (1).

جدول رقم (1) الخواص الفیزیائیة للمکعبات الخرسانیة الخلولیة

الصنف	الكتافة kg/m^3	قوة تحمل الضغط (حد أدنى) نيوتون/ m^2
1	450-351	100×100×100(ملم)
2	550-451	
3	750-651	
4	750 -651	
6	850-751	

3- الخواص الفیزیائیة :-

تصنیف الخواص الفیزیاویة لمادة الترمستون كما في ادناه .

3-1- خفة الوزن: يتمیز الترمستون بخفة وزنة حيث تبلغ كثافته (400-900) kg/m^3 ، جدول رقم (2) يبيّن مقارنة بين وزن الترمستون وبعض المواد المستخدمة في البناء⁽³⁾.

جدول (2) مقارنة بين وزن الترمستون وبعض المواد المستخدمة في البناء.

الترتيب	المواد	الكتافة kg/m^3
1	الكونكريت العادي	2300
2	الطاوبق الجيري	1700
3	الترمستون	700
4	الخشب	600
5	الطاوبق الفخاري	1400

3-2- العزل الحراري والصوتي : يتمیز الترمستون بقابلیة جيدة للعزل الحراري والصوتي لوجود الفقاعات الهواییة في كتلته⁽³⁾ .

3-3- قابلیة امتصاص الماء : يحتاج الترمستون إلى (90) يوماً ليتغلل إلى مسافة 24 سم منه⁽³⁾ .

3-4- تحمل درجات الحرارة العالية⁽³⁾ .

3-5- مقاومة التعفن⁽³⁾ : (لوجود مادة النورة في الترمستون).

4- طریقة العمل وتحضیر العینات:

تم إجراء البحث في شركة كربلاء للترمستون وعلى نفس الخلطة الخرسانية للمنتج اليومي للمعمل وأخذت عينات من عدة خلطات خرسانية باختلاف درجة نعومة الرمل المستخدم ، وتمت دراسة تأثير درجة نعومة الرمل المستخدم على مقاومة الانضغاط وكذلك الكثافة لكتلة الترمستون المنتجة ، وأجريت الفحوصات في مختبرات الشركة.


4-1- تحضیر العینات:

- يخلط 60 % رمل بدرج اقل من (3) ملم مع 40 % ماء ويطحن داخل طاحونة للرمل (Ball mill) ولمدة 15 دقيقة للحصول على مزيج (رمل + ماء) ، بعدها نفحص درجة نعومته وكما موضح في الفقرة (1-2-5).

- يخلط 3000 لتر من مزيج الرمل والماء مع 500 كغم من السمنت و 600 كغم من النورة الحية ولمدة ستة دقائق بخلاطات خاصة لهذا الغرض.

- بعدها يضاف إليها (1400) غم من مسحوق الألمنيوم و (200) غم من مسحوق الغسيل ويخلط المكون لمدة (1) دقيقة.

- يصب المزيج في قوالب كبيرة خاصة ويترك لمدة (3 - 2.5) ساعة ليحدث تقاعلاً كيميائياً بين النورة والماء ومسحوق الألمنيوم ، ينتج عنه تكون الهيكل الخلوي (porosity) نتيجة لتحرر غاز الهيدروجين داخل العجينة الخرسانية مما يؤدي إلى زيادة كبيرة بالحجم وانخفاض بالكتافة كما في المعادلة⁽⁶⁾.



- يتم تقطيع المصبوبة على شكل كتل بالأبعاد (59×24×18) سم بواسطة مكائن قطع خاصة .
- تنقل المصبوبات المقطعة إلى الأفران البخارية (high pressure steam auto clave) والتي تكون بدرجة حرارة (200) °م وبضغط (12) جو ولمدة (11) ساعة لتختضع لعملية تصلب نهائية حيث يحصل تفاعل بين التوره والرمل والماء وهذا الاتحاد يعطي مرکبات إسمنتية وكما في المعادلة⁽⁶⁾.



5- طريقة الفحص للعينات :

حسب المواصفات القياسية العراقية رقم (1441)⁽⁷⁾ تم اختيار كتلة ثرمستون قياس (18×24×59) سم من كل خلطة خرسانية وكل درجة نعومة رمل {ستة درجات نعومة هي (68, 64, 60, 58, 52, 48)%} ، تم تقطيع كل كتلة إلى ستة مكعبات بقياس (100×100×100) ملم³ ، وبعدها تجفف في فرن كهربائي ، تجرى عليها فحوصات الكثافة و مقاومة الانضغاط ، وبذلك نحصل على (36) نموذج وفحص ، تم ادراج نتائج الفحوصات في الجداول من (3-8) ، وبعدها نحسب معدل نتائج الفحوصات وادرجت في جدول رقم (9).

5-1-الأجهزة المستخدمة:

5-1-1- الفرن الكهربائي(Electrical Furnace) : تصل درجة حرارته أكثر من (200) °م وكما في شكل رقم (1) .

شكل رقم(1) المكعبات داخل الفرن للتجفيف



5-1-2- جهاز فحص مقاومة الانضغاط : هو جهاز كهربائي هيدروليكي ذو فكين احدهما ثابت والأخر متحرك نحو الأعلى لتسليط قوة ضغط على المكعب وكما في شكل رقم (2 و 3) .

شكل رقم (3) جهاز فحص الانضغاط



شكل رقم (2) جهاز فحص الانضغاط



5-1-3- ميزان حساس: تم استخدام ميزان حساس ذو الكفين لقياس أوزان العينات في الاختبارات.

5-1-4- جهاز المناخل: لحساب درجة نعومة الرمل.

5-1-5- أجهزة أخرى: مثل القدرمة الفكية لقياس أبعاد المكعبات والمنشار الكهربائي لتقطيع الكتل.

5-2-1- فحص درجة(رقم) نعومة الرمل :

تؤخذ كمية (100) غم من مزيج (رمل + ماء) الخارج من الطاحونة وتغليفه في فرن كهربائي بدرجة حرارة (100) م° ، بعدها يتم نخلها بواسطة جهاز المناخل الهزاز يمنخل (0.088 مل) وحسب المواصفات الفياسية العراقية رقم (1441) ثم بواسطة الفرشة حتى نصل الى مرحلة عدم نزول ايota كمية من المنخل ، يتم وزن كمية المزيج الخارج من المنخل واحتساب درجة النعومة حسب المعادلة التالية⁽⁷⁾:

$$x = \frac{a}{b} \times 100$$

حيث ان:

X = درجة النعومة %

a = وزن الخارج من المنخل (غم)

b = وزن العينة (100) غم

وأدرجت النتائج في جدول رقم (9).

5-2-2- قياس الكثافة : (test density)

تم ايجاد الكثافة للخلطات الخرسانية في حالتها الجافة في الفرن عن طريق قياس ابعاد وزن نموذج الفحص باستخدام قدمه قياس(Vernier) وميزان حساس، وقد استخدمت نماذج مكعبات بأبعاد (100×100×100) ملم³ لفحص مقاومة الانضغاط قبل تكسيرها في احتساب الكثافة ، واجريت حسب المواصفات العراقية(1441) وبواقع ستة نماذج لكل درجة نعومة رمل ثابتة في كل خلطة ، وأدرجت النتائج في الجداول من (8 - 3) وتم قياس الكثافة حسب المعادلة أدناه⁽⁷⁾ :

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الوزن}}{\text{الحجم}} \text{ غم/سم}^3$$

حيث ان:

الوزن: لمكعب الجاف

الحجم: الأبعاد لمكعب الجاف

الحجم = (الطول × العرض × الارتفاع) ملم³

5-2-3- فحص الانضغاط⁽⁵⁾ : (compressing test)

تم وضع المكعبات داخل جهاز الفحص بعد تعييم السطوح المعرضة للضغط وجعلها متوازية ، وتسليط حمل بشكل عمودي ومنتظم على النموذج بنفس اتجاه التحميل في البناء مع تسجيل الحمل عند الفشل ونستخرج مقاومة الانضغاط من حاصل قسمة الحمل على مساحة الوجه المعرض للحمل بأبعاد (100×100) ملم²، وقد طبقة المعادلة التالية.

$$\text{مقاومة الانضغاط} = \frac{\text{القوة المسلط}}{\text{المساحة}} \text{ كغم/ملم}^2$$

حيث ان:

القوة المسلط : تفاص بكيلوغرام .

المساحة: مساحة وجه المكعب وتقاس ملم²

5-3- نتائج الفحوصات:

نتائج الفحوصات التي أجريت على ستة وثلاثون مكعب ثرمستون والتي أخذت من ستة خلطات خرسانية تم إدراجها في ستة جداول من (8-3) وكل جدول يتضمن نتائج فحوصات ستة مكعبات مقطوعة من كتلة ثرمستون وبدرجة نعومة رمل محددة وكما في أدناه :

مجلة جامعة كريلاء العلمية – المجلد الثالث عشر - العدد الاول / علمي / 2015

جدول رقم (3) نتائج فحوصات نموذج رقم (1) درجة نعومة الرمل(48)%

مقاومة الانضغاط N/mm ²	الكتافة gm/mm ³	الحجم mm ³	المساحة mm ²	الأبعاد الجافة Mm	الوزن بعد التجفيف 72 ساعة	الوزن الرطب gm	رقم المكعب
4.99	0.687	1034	10245	101×100.94×101.5	711	910	1
4.49	0.7	1010	10110	99.92×100.3×100.8	707	894	2
4.22	0.687	1029	10126	101.66×100×101.26	702	880	3
4.40	0.721	1026	10283	99.8×101.1×101.72	740	925	4
4.20	0.690	1014	10007	100.36×99.72 101.34	700	890	5
4.15	0.679	1010	10029	100.76×99.5×100.8	686	876	6
4.40	0.694						Ave

رقم(4) نتائج فحوصات نموذج رقم (2) درجة نعومة الرمل(52)

مقاومة الانضغاط N/mm ²	الكتافة gm/mm ³	الحجم mm ³	المساحة mm ²	الأبعاد الجافة mm	الوزن بعد التجفيف 72 ساعة	الوزن الرطب gm	رقم المكعب
5.62	0.726	1033	10208	101.2×100.6×101.48	750	866	1
5.99	0.734	1037	10158	102.1×100.38×101.26	762	872	2
4.47	0.710	1010	10074	100.3×100.3×100.44	718	800	3
6.72	0.732	1036	10263	101×100.68×101.94	759	886	4
5.22	0.679	1030	10190	101.1×100.6×101.3	700	839	5
7.94	0.688	1031	10092	102.2×101.64×99.3	710	808	6
5.98	0.711						Ave

جدول رقم (5) نتائج فحوصات نموذج رقم(3) درجة نعومة الرمل (58)

مقاومة الانضغاط N/mm ²	الكتافة gm/mm ³	الحجم mm ³	المساحة mm ²	الأبعاد الجافة Mm	الوزن بعد التجفيف 72 ساعة	الوزن الرطب gm	رقم المكعب
6.709	0.733	1029	10098	102×102×99	756	813	1
5.941	0.735	1050	10302	102×101×102	772	818	2
5.498	0.708	1061	10403	102×101×103	752	810	3
7.156	0.710	1050	10200	103×100×102	717	809	4
7.920	0.752	1071	10404	103×103×102	814	855	5
6.332	0.741	1050	10201	103×101×101	779	863	6
6.592	0.730						Ave

جدول رقم(6) نتائج فحوصات نموذج رقم(4) درجة نعومة الرمل (60)

رقم المكعب	الوزن الرطب gm	الوزن بعد التجفيف 72 ساعة	الأبعاد الجافة Mm	المساحة mm ²	الحجم mm ³	الكتافة gm/mm ³	مقاومة الانضغاط N/mm ²
1	855	814	103×103×102	10508	1082	0.752	7.841
2	813	756	102×102×99	10098	1029	0.734	7.774
3	809	747	103×100×102.7	10270	1957	0.706	7.108
4	863	779	103×101×101	10201	1050	0.741	6.816
5	818	772	102×101×102	10302	1050	0.735	6.940
6	894	784	102×101×103	10403	1061	0.738	6.969
Ave							7.241

جدول رقم(7) نتائج فحوصات نموذج رقم(5) درجة النعومة الرمل (64)

رقم المكعب	الوزن الرطب gm	الوزن بعد التجفيف 72 ساعة	الأبعاد الجافة Mm	المساحة mm ²	الحجم mm ³	الكتافة gm/mm ³	مقاومة الانضغاط N/mm ²
1	865	765	100.3×100.6×100.68	10128	1015	0.753	7.19
2	844	765	100.5×100.46×100.54	10094	1014	0.754	6.44
3	908	781	101.38×100.8×100.62	10142	1027	0.760	8.14
4	909	785	101.22×101.1×101.1	10222	1034	0.759	8.35
5	902	770	100.24×100×100.84	10084	1010	0.762	6.28
6	897	771	100.38×101.20×100.7	10190	1022	0.754	8.43
Ave							7.47

جدول رقم (8) نتائج فحوصات نموذج رقم (6) درجة نعومة الرمل (68)

رقم المكعب	الوزن الرطب gm	الوزن بعد التجفيف 72 ساعة	الأبعاد الجافة Mm	المساحة mm ²	الحجم mm ³	الكتافة gm/mm ³	مقاومة الانضغاط N/mm ²
1	908	791	101.38×100.8×100.62	10142	1028	0.769	8.38
2	909	785	101.22×101.1×101.1	10221	1034	0.759	8.53
3	897	781	100.38×101.2×100.7	10190	1022	0.764	8.57
4	888	773	100.67×100.69×100.74	10143	1021	0.757	7.62
5	865	765	100.3×100.6×100.68	10128	1015	0.753	7.69
6	844	765	100.50×100.46×100.54	10100	1015	0.753	8.48
Ave							8.21

- بعد إجراء الفحوصات المختبرية على (36) مكعبا تم اخذ معدل نتائج الفحوصات للكثافة ومقاومة التحمل من الجداول (8) – (3)⁽⁷⁾ وأدرجت في جدول رقم (9):


جدول رقم(9) معدل نتائج فحوصات درجة النعومة للرمل والكتافة ومقاومة الانضغاط

رقم النموذج	درجة نعومة الرمل %	معدل الكثافة gm/mm ³	معدل مقاومة الانضغاط N/mm ²
1	48	0.692	4.40
2	52	0.711	5.98
3	58	0.730	6.89
4	60	0.734	7.24
5	64	0.757	7.47
6	68	0.759	8.21

6- المناقشة والاستنتاجات :-


6-1- العلاقة بين درجة نعومة الرمل والكتافة ومقاومة الانضغاط لكتلة الثرمستون:

من خلال مقارنة معدل نتائج فحوصات المكعبات لكتلة الثرمستون في جدول رقم (9)، يمكن أن نستنتج بأن الكثافة لا تتأثر بشكل ملحوظ بدرجة نعومة الرمل بينما نلاحظ علاقة طردية بين مقاومة الانضغاط ونعومة الرمل والتي تأثر على الخواص الميكانيكية لكتلة الثرمستون⁽⁹⁾ مما ينعكس إيجاباً على تحملها لقوى الانضغاط المسلطة عليها ، حيث أن المساحة السطحية للرمل المستخدم مهمة ، لأنها تسرع التفاعلات الكيميائية داخل الخلطة الخرسانية مما يجعل تراص المواد داخل كتلة الثرمستون وتحملها لقوى الانضغاط أكبر ، كما موضحه في الأشكال البيانية (5) و(4) أدناه.



شكل (4) العلاقة بين الكثافة ودرجة نعومة الرمل

- شكل(4) يبين العلاقة بين الكثافة ودرجة نعومة الرمل والمدرجة في جدول(9) ، وتنظر ارتفاع طفيف للكثافة وضمن حدود صنف الثرمستون (0.7) في جدول (1) وحسب المواصفات العراقية (1441)⁽⁷⁾ مع زيادة درجة النعومة للرمل.



شكل (5) العلاقة بين مقاومة الانضغاط ودرجة نعومة الرمل

- شكل (5) يبيّن ازدياد مقاومة الانضغاط لكتلة الثرمستون كلما كان الرمل المستخدم بدرجة نعومة أعلى وهذا يعطي مؤشر ايجابي لكتلة في زيادة تحملها للأحمال في بناء المنشآت المختلفة.

6-2- الاستنتاجات:

6-2-1- حسب النتائج المبيّنة في جدول (9) يظهر ان كثافة الثرمستون تتراوح ما بين (0.69 - 0.76) غ/ملم³ ولجميع درجات النعومة وهي ضمن الصنف (0.7) من اصناف الثرمستون في جدول رقم (1) حسب المواصفة القياسية العراقية (1441)⁽⁷⁾ وان سبب اختلافها غير راجع لاختلاف درجة نعومة الرمل وإنما هو اختلاف طبيعي نتيجة لأسباب فنية في معدات الخلط للمعمل وهي واقعة ضمن حدود مقبولة وهذا ما يؤكده الشكل رقم(4) حيث يظهر انه لا توجد علاقة ما بين الكثافة ودرجة نعومة الرمل.

6-2-2- في الرسم البياني (5) يتضح لنا جلياً مدى ارتفاع مقاومة الانضغاط للترمستون بشكل طردي مع ارتفاع درجة نعومة الرمل، حيث تحسنت مقاومة الانضغاط من (4.4) نيوتن/ملم² الى (8.21) نيوتن/ملم² عند رفع درجة النعومة من (48)% إلى (64)% وهذا يرجع بصورة اكيدة إلى زيادة المساحة السطحية لمادة الرمل كلما زادت درجة النعومة وبذلك ترفع من كفاءة التفاعل الكيميائي للرمل مع المواد الأخرى لتكوين مركبات بنوية صلبة ضمن التركيب البلوري لمادة الثرمستون تزيد من صلادة المنتج النهائي.

8- المصادر:

- 1-Ahmed Aidan, Zarook Shareefdeen ,2009 , Preparation and properties of porous aerated concrete, American University of Sharjah , research project , P24,- 27 .
- 2 -Calgary, Alberta ,2006 , Cellular Concrete: Engineering and Technological Advancement for Construction , The Annual General Conference of the Canadian Society for Civil Engineering.
- 3-WWW. System Building.com ,2001, What Is Cellular Light Weight Concrete , p(2-3) .
- 4- Struharova , I.Rousekova,2007,Porous Structure of Cellular Concrete and its impact on selected physical-mechanical properties of cellular concrete, Slovak Journal of civil Engineering.
- 5- Krishna Bhavani , 2012, Celluar Lightweight Concrete Blocks as a Replacement Of Burnt Clay Bricks, International Gournal Of Engineering and Advanced Technology , issn:2249-8958,volum 2, 1Issue-2.
- 6- Hegoi Manzanon, 2009 ,Atomistic Simulation Studies of The Cement Paste Components , PHD Thesis , universities Euskak Herriko ,Germany , p (25-30).
- 7- المواصفات القياسية العراقية رقم(1441) ، 1999 ، جمهورية العراق ،الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
- 8 – A.M.Neville,2000,Properties Of Concrete , Fourth Edition , Pearson Education Asia pvt , Ltd .
- 9- Huat Yong Lee,2010, Compressive Strength and drying shrinkage of hyssil Cellular lightweight concrete under different exposure conditions ,Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of master of engineering , RMIT University ,Melbourne , victoria 3000, Australia , p (24-28).