



## دراسة الصلادة السطحية لمتراكبات (UPE/SiO<sub>2</sub>)

أريج حاتم فريد      فائق حماد عنتر

جامعة الانبار / كلية العلوم

### معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2017/04/11

تاريخ القبول: 2017/06/04

تاريخ النشر: 2018 / 03/ 30

DOI: 10.37652/juaps.2017.141578

### الخلاصة:

في هذا البحث تم دراسة تأثير اضافة مسحوق ثاني اوكسيد السيليكون على خاصية الصلادة لراتنج البولي استر غير المشبع. تم تحضير ثلاث مجاميع من العينات هي ((UPE/(SiO<sub>2</sub>-Micro)), ((UPE/(Nano-SiO<sub>2</sub>)) و ((UPE/(Micro +Nano)SiO<sub>2</sub>)) وبنسب وزنية للمواد المضافة (2%، 4%، 6%، 8%). وتم قياس الصلادة السطحية للعينات قبل وبعد التشعيع بالاشعة فوق البنفسجية ولمدة (10) ساعات, لقد اظهرت النتائج العملية ان الصلادة للعينات كافة تزداد مع زيادة النسبة الوزنية لمادة SiO<sub>2</sub> في المتراكب في الظروف الطبيعية, وان العينات النانوية تمتلك صلادة اعلى من بقية العينات. بعد تشعيع العينات ب(UV) تزداد قيم الصلادة ايضاً مع زيادة النسبة الوزنية لمادة SiO<sub>2</sub> في المتراكب ولكافة العينات وتكون قيمتها اعلى مما في الظروف الطبيعية.

### الكلمات المفتاحية:

راتنج البولي استر غير المشبع,  
ثاني اوكسيد السيليكون,  
الصلادة,  
الاشعة فوق البنفسجية.

### 1. المقدمة:

اما بالنسبة لمواد التقوية المضافة الى المادة الاساس فهي على اشكال وانواع مختلفة وذلك حسب نوع الاستخدام فهي تكون اما على شكل قشور او ألياف او دقائق [4]. وفي العصر الحالي اضافت تكنولوجيا النانو بعداً مهماً في تحضير انواع جديدة من المتراكبات النانوية وذلك من خلال استخدام جسيمات متناهية في الصغر تقل أبعاد أقطارها عن (100nm) بحيث يتم توظيفها كمواد نانوية مقوية وداعمة (الدعامات النانوية) Nano –Reinforcements لمادة الأساس, وقد أثبتت الجسيمات النانوية قدرة فائقة على تحسين خواص المادة الأساس ورفع صلابتها ومقاومتها بالمقارنة مع الجسيمات المايكروية[5].

ان اهمية المواد البوليميرية المدعمة بالدقائق بصورة عامة وبدقائق SiO<sub>2</sub> الطبيعية او النانوية بصورة خاصة دفعت العلماء والباحثين الى القيام بدراسات وبحوث كثيرة, ففي عام (2009) قامت الباحثة (بلقيس) وآخرون, بدراسة تأثير الاشعة فوق البنفسجية على بعض الخصائص الميكانيكية للمواد المتراكبة المكونة من الايبوكسي المدعم بألياف الزجاج ومسحوق الالمنيوم والمدعم ايضاً بالياف الزجاج ومسحوق السليكا, فضلاً عن ذلك الايبوكسي المدعم بمسحوق الالمنيوم مرة ومسحوق السليكا مرة وبكسر حجمي مقداره (30%), وقد اظهرت النتائج

البوليمرات هي مواد خاملة وخفيفة الوزن تمتلك درجة عالية من المطيلية وتكون ذات كثافة واطئة, وتمتلك جساءة واطئة ومقاومة عالية للتآكل وهي لاتعد من المواد الصلدة وكذلك تمتاز بسهولة التصنيع والمعالجة مما جعلها تستخدم بكثرة في مجال الهندسة المدنية والانشائية وغيرها من المجالات [1].


ان المادة المتراكبة تتكون من المادة الأساس ( Matrix Material) ومادة التقوية (Reinforcement), وتتميز هذه المواد بانخفاض الكثافة, ومتانة عالية ووزن خفيف, وانخفاض كلفة التصنيع, ولا تتآكل ولا تصدأ [2]. تعد المواد المتراكبة ذات الأساس البوليميري من أفضل أنواع المواد المتراكبة وأكثرها شيوعاً, لما يتميز به البوليمر المقوى من صفات ميكانيكية عالية, أدت الى استخدامه في الصناعات المختلفة[3].

\* Corresponding author at: College of Science, University of Anbar.  
E-mail address:

الاختبارات الميكانيكية زيادة في قوة الشد وقوة القص مع زيادة اضافة  $\text{SiO}_2$  الى PVA وايضاً اظهرت النتائج ان تأثير التشيع بالاشعة فوق البنفسجية ادى الى زيادة في قوة الشد وقوة القص. اما نتائج اختبار التوصيلية الحرارية اظهرت تناقصا في قيمة معامل التوصيل الحراري كلما أزداد تركيز  $\text{SiO}_2$  [11].

### 1-1 الصلادة Hardness :

تتميز الصلادة بأنها من الخواص الميكانيكية السطحية المهمة التي يمكن تعريفها بأنها مقاومة المادة للغرز او الثلم او الخدش في المناطق السطحية منها نتيجة قوة أو ضغط يسلط عليها، او هي مقاومة سطح المادة للتشوه الدائمي (التشوه اللدن) [12]، وتعتمد الصلادة بالاساس على نوع القوى الرابطة بين الذرات او الجزيئات اذ كلما كان الربط اقوى والذرات مترابطة معا كلما ازدادت قيمة الصلادة، وتعتمد ايضا على نوع السطح المراد قياس صلاته وعلى معدل التشوه ودرجة الحرارة وطرائق تصنيع المادة والمعاملة الحرارية التي اجريت لها [13]. ان اختبار صلادة Shore (Durometer) D يتم عادة باستخدام طريقة شور (Shore (Durometer) Hardness). يعد اختبار الصلادة من الاختبارات اللاتلافية اي ان العينة لا تتكسر ولا تتشوه بشكل كبير عند إجراء الاختبار. والشكل (1) يوضح اداة الغرز بجهاز الصلادة [14]. وفي بحثنا الحالي تم دراسة الصلادة في الظروف الطبيعية وبعد التعرض للاشعة فوق البنفسجية (UV).



الشكل (1) اداة الغرز بجهاز الصلادة [14]

ان المترابكات الهجينة المدعمة بالالياف والدقائق امتلكت اعلى قيم لمعامل المرونة والصدمة والانضغاطية [6].

وفي عام (2011) قامت الباحثة (Ibtihal) وآخرون، بدراسة الخواص الميكانيكية لمواد مترابكة مدعمة بدقائق سيراميكية، اذ تم استخدام راتنج الايبوكسي وتدعيمه بدقائق السليكا مرة، وبدقائق الالومينا مرة اخرى وبكسور وزنية مختلفة، وقد اظهرت نتائج الاختبارات ان المواد المترابكة تتميز بأرتفاع في معامل المرونة ومتانة الشد والصلادة مقارنة بالمادة الاساس وان التحسن في الخواص يتناسب طرديا مع الكسر الوزني للمادة المضافة [7].

وفي عام (2013) قامت الباحثة (Shayma)، بدراسة الخواص الميكانيكية لراتنج البولي استر غير المشبع المدعم بدقائق السليكا ( $\text{SiO}_2$ ) وبنسب وزنية مختلفة. حيث اظهرت النتائج ان معامل المرونة للمادة الاساس اقل من معامل مرونة المادة المترابكة، اما نتائج اختبار الصلادة اظهرت ان صلادة المواد المترابكة اعلى بكثير من صلادة المادة الاساس وان التحسن في الخواص يتناسب طرديا مع الكسر الوزني للمواد المدعمة [8].

وفي عام (2014) قام الباحثان (Hasanen and Mohammed)، بدراسة تأثير اضافة نانو السليكا على الخصائص الميكانيكية لراتنج البولي ميثيل، لقد اظهرت النتائج ان الصلادة ازدادت مع زيادة تركيز نانو السليكا، اي وجود تحسن في صلادة سطح العينات [9].

وفي عام (2015) قامت الباحثة (مريم)، بدراسة تأثير اضافة اوكسيد المغنيسيوم النانوي وثاني اوكسيد السيليكون النانوي على بعض الخواص الميكانيكية والحرارية لمترابكات الايبوكسي وبنسب وزنية مختلفة، اظهرت نتائج اختبار البلى ان قيم معامل البلى للحالات جميعها كانت اعلى من قيمة معامل البلى للايبوكسي غير المدعم، اما اختبارات الكلال وجد تحسن في مقاومة المادة للكلال في حالة المترابكات الهجينة، اما نتائج اختبارات التوصيلية الحرارية وجد ان جميع الحالات لقيم التوصيلية الحرارية اعلى من قيم التوصيلية الحرارية للمادة الاساس بدون تدعيم [10].

وفي عام (2016) قامت الباحثة (Heba)، بدراسة تأثير اضافة ( $\text{SiO}_2$ ) على خصائص البولي فينيل (PVA)، لقد اظهرت نتائج

حرارة الغرفة ذو كثافة تتراوح  $1.2 \text{ gm/cm}^3$  ويتصلد ويتم تحويله الى الحالة الصلبة عند اضافة مصلده من نوع (بيروكسيد مثل اثيل كيتون) ويكون على شكل سائل شفاف يضاف الى راتنج البولي استر غير المشبع بنسبة خلط (2 gm) لكل (100 gm).

## 2-2 مواد التقوية Reinforcement Materials

استخدم في هذا البحث نوع واحد من مواد التقوية السيراميكية بالحالتين المايكروية والنانوية:

### 1. ثاني اوكسيد السيليكون المايكروي:


ان ثاني اوكسيد السيليكون المايكروي المستخدم ذو حجم حبيبي (grain size)  $(20 \mu\text{m})$  وكثافة  $(2.6 \text{ gm/cm}^3)$  وبنقاوة (99.5%) والمجهز من قبل شركة (BDH Chemical Ltd Pool England).

### 2. ثاني اوكسيد السيليكون النانوي:

يمتلك ثاني اوكسيد السيليكون النانوي حجم حبيبي (grain size)  $(30-40 \text{ nm})$  وبنقاوة (99.5%) والمجهز من قبل شركة (Nanjing Nano technology الصينية).

### 3-2 تحضير عينات الصلادة:

تم استخدام طريقة القولية اليدوية التقليدية في عملية تحضير العينات، وذلك لأنها من الطرق السهلة والشائعة الاستعمال. حيث تم تحضير ثلاث مجاميع من العينات ((UPE/(SiO<sub>2</sub>-Particles)) و((UPE/(Nano-SiO<sub>2</sub>)) و((UPE/(Particles+ Nano) SiO<sub>2</sub>)) وبنسب وزنية للمواد المضافة (2%، 4%، 6%، 8%). وتم تقطيع عينات اختبار الصلادة حسب الابعاد القياسية كما موضح بالشكل (2).



الشكل (2) عينات اختبار الصلادة

## 1-2 الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet Radiation

ان الأشعة فوق البنفسجية يمكن تعريفها على انها اشعة كهرومغناطيسية غير مرئية ذات طول موجي اقصر من الضوء المرئي ولكنه اطول من الاشعة السينية، وتقسم الاشعة فوق البنفسجية حسب اختلاف اطوال امواجها الى ثلاثة أنواع هي [16,15]:-

1- الأشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-A) ذات المدى الطويل (البعيد) ويتراوح طولها الموجي بين  $(315-400 \text{ nm})$  وهي قريبة من الطيف المرئي وتكون مسؤولة عن إمرار وتصبغ جلد الإنسان.  
2- الأشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-B) ذات المدى المتوسط ويتراوح طولها الموجي بين  $(290-315 \text{ nm})$  فهي تسبب الاصابة بسرطان الجلد وتسبب معظم عمليات التحلل الضوئي الكيميائي الذي يحدث في اللدائن.

3- الأشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-C) ذات المدى القصير ويتراوح طولها الموجي بين  $(200-290 \text{ nm})$  وهي ذات طاقة عالية جدا وقريبة من الاشعة السينية وهذا النوع من الاشعة يعد من اخطر الانواع على الاطلاق ويضر بالحياة على سطح الكرة الارضية.

ان الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية الذي يتراوح ما بين  $(200-400 \text{ nm})$  والذي هو جزء من الطيف الشمسي (Spectrum) هو الذي يؤثر وبشكل كبير على خواص البوليمر لأن الأواصر التي تربط الذرات في السلسلة البوليمرية التي لها طاقة محددة لفك الارتباط فيما بينها، تقع ضمن هذا المدى من الطيف ولغرض تشجيع العينات بالأشعة فوق البنفسجية تم استخدام جهاز قنما بتصنيعه ويتكون من صندوق خشبي، مفرغة هواء لضمان التهوية وعدم ارتفاع درجة حرارة الجهاز، لمبة زئبقية (Mercury Lampe) ذات طول موجي  $(\lambda = 385 \text{ nm})$  وطاقة مقدارها (Power=400 watt) [15].


### 2. الجزء العملي:

## 1-2 المادة الاساس Matrix Material

المادة الاساس المستخدمة هي راتنج البولي استر غير المشبع من نوع (Siropol-8341) والمنتج من قبل شركة (SIR) السعودية للراتنجات المحدودة. ويكون هذا الراتنج على شكل سائل لزج وردي اللون عند درجة

المتراكبة للاختراق والخدش فنتيجة لذلك تزداد مقاومة المادة للتشوه اللدن وبالتالي تزداد صلابتها وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الباحثة (Shayma) [8]. وبمقارنة نتائج الصلادة في الظروف الطبيعية لعينات  $\text{SiO}_2$  الدقائقية و  $\text{SiO}_2$  النانوية ومزيجهما نلاحظ بأن اعلى قيم للصلادة كانت للعينات النانوية تليها عينات المزيج وبعدها عينات الدقائق كما موضح في الشكل (7)، والسبب يعود الى ان استخدام  $\text{SiO}_2$  النانوية كمادة تقوية ادى الى انتشار وتغلغل الدقائق النانوية في راتنج البولي استر غير المشبع اثناء عملية القولية وتقليل المسافات البينية وأدى هذا بدوره الى زيادة التراص والترابط بين مكونات العينات المتراكبة الذي قلل من حركة الجزيئات في البوليمير وبالتالي زيادة مقاومة المادة المتراكبة للغرز والخدش وزيادة صلابتها وهذا يتفق مع نتائج الباحثان ( Hasanen and Mohammed) [9].

اما الشكل (8) فيبين مقارنة لقيم الصلادة للعينات كافة بعد التشعيع بالاشعة فوق البنفسجية لمدة (10) ساعات، حيث نلاحظ زيادة في قيم الصلادة لكافة العينات مع بقاء عينات المتراكبات النانوية تمتلك اعلى قيم صلادة تليها عينات المزيج ثم عينات المتراكبات الدقائقية. وعند مقارنة قيم الصلادة قبل وبعد التشعيع نلاحظ بأن التشعيع ادى الى زيادة صلادة سطح العينات كافة كما هو موضح في الشكل (9)، والسبب في ذلك يعود الى ان الاشعة فوق البنفسجية ادت الى ترابط السلاسل البوليمرية المتفرعة وكذلك ادت الى زيادة الترابط عند السطح البيني بين الطورين (الراتنج ومادة التقوية) وبالتالي زيادة صلابتها وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الباحثة (رغد) [18].



الشكل (4) قيم الصلادة مع النسبة المئوية الوزنية لعينات  $\text{SiO}_2$  الدقائقية في الظروف الطبيعية

## 4-2 جهاز اختبار الصلادة:


تم قياس الصلادة للعينات باستخدام طريقة شور (D)، والجهاز المستخدم لهذا الاختبار هو من نوع ( HUATEC GROUP Hardness Tester HT-6600C Shore D ) صيني المنشأ الموضح صورته بالشكل (3). ويتكون الجهاز من اداة غرز بشكل ابرة تخترق سطح العينة لتسجل مقدار الصلادة. تم قياس الصلادة في ثلاث نقاط مختلفة من سطح العينة لمراعاة العوامل المؤثرة على دقة القراءة مثل تجانس سطح العينة وخلوها من الشوائب والفجوات، وتم اخذنا معدل تلك القراءات لكل عينة من العينات وذلك لتقليل نسبة الخطأ.




الشكل (3) جهاز اختبار الصلادة

## 3. نتائج ومناقشة اختبار الصلادة:


تم قياس صلادة العينات كافة في الظروف الطبيعية وبعد التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية لمدة (10) ساعات، والاشكال (4)، (5)، (6) توضح قيم الصلادة للعينات المدعمة بثاني اوكسيد السيليكون المايكروبي والنانوي ومزيجهما في الظروف الطبيعية، حيث نلاحظ من الاشكال المذكورة اعلاه ان قيم الصلادة تزداد بزيادة النسبة المئوية الوزنية للمواد المضافة للعينات كافة، اي ان الصلادة تتناسب طرديا مع نسبة التدعيم للمادة الاساس، فمثلا يتضح من الشكل (4) ان اقل قيمة للصلادة كانت لعينات  $\text{SiO}_2$  المايكروبية ( $80 \text{ N/mm}^2$ ) عند النسبة المئوية الوزنية (2%) وتزداد قيمة الصلادة لتصل الى ( $87.4 \text{ N/mm}^2$ ) عند النسبة المئوية الوزنية (8%) والسبب في ذلك يعود الى ان دقائق  $\text{SiO}_2$  المايكروبية تمتلك صلادة عالية جدا لكونها من الاكاسيد السيراميكية التي تعمل على سد وتقليل الفراغات والفجوات المتكونة اثناء عملية القولية [17]، وأن اضافة دقائق  $\text{SiO}_2$  ادى الى زيادة مقاومة سطح المادة




الشكل (8) مقارنة قيم الصلادة مع النسبة المئوية الوزنية لعينات SiO<sub>2</sub> الدقائقية والنانوية والمزيج بعد التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية




الشكل (5) قيم الصلادة مع النسبة المئوية الوزنية لعينات SiO<sub>2</sub> النانوية في الظروف الطبيعية



الشكل (9) مقارنة قيم الصلادة مع النسبة المئوية الوزنية لعينات SiO<sub>2</sub> الدقائقية والنانوية والمزيج قبل وبعد التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية



الشكل (6) قيم الصلادة مع النسبة المئوية الوزنية لعينات SiO<sub>2</sub> (الدقائقية+النانوية) في الظروف الطبيعية



الشكل (7) مقارنة قيم الصلادة مع النسبة المئوية الوزنية لعينات SiO<sub>2</sub> الدقائقية والنانوية والمزيج في الظروف الطبيعية

#### 4. الاستنتاجات:

- من خلال النتائج التي حصلنا عليها من اختبار الصلادة تم التوصل الى عدد من الاستنتاجات هي:-
- 1- زيادة الصلادة للعينات كافة مع زيادة النسبة الوزنية لثاني اوكسيد السيليكون المضاف الى راتنج البولي استر غير المشبع في الظروف الطبيعية وبعد التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية.
  - 2- ان افضل قيم صلادة حصلنا عليها في الظروف الطبيعية كانت لعينات المترابكات النانوية تليها عينات المزيج وبعدها عينات المترابكات الدقائقية.

- Engineering and Development, Vol. 17, No.6, PP. (1813-1822) , 2013.
- [9] Hasanen Al-namel, Mohammed Mudhaffer, "The effect of Silicon di oxide Nano -Fillers reinforcement on some properties of heat cure polymethyl methacrylate denture base material" , College of Dentistry, university of Baghdad , Vol.26, No.1, PP. (32-36), 2014.
- [10] مريم زهير, "تأثير اوكسيد المغنيسيوم النانوي و ثاني اوكسيد السليكون النانوي على بعض الخواص الميكانيكية والحرارية لمتراكبات الايبوكسي", رسالة ماجستير, كلية العلوم للبنات, جامعة بغداد, 2015
- [11] Heba Safaa, "Study the effect of SiO<sub>2</sub> addition on the properties of PVA for adhesion application", M. Sc. Thesis, Applied science, University of Technology, 2016.
- [12] د. جعفر الحيدري, "اختبارات المواد الهندسية", دائرة هندسة المواد والمعادن, جامعة البلقاء التطبيقية, 2004.
- [13] A.A. Berlin ,S.A. Volfson, "Principles of Polymer Composites", Springer- verlage ,New York, 1986.
- [14] D. Kopeliovich, "Shore (Durometer) Hardness Test", Subs & Tech, last modified: 28 Apr, 2012.
- [15] Hoekstra and Breen, "Mechanical Behavior of UV – Degraded HDPE", Esis, Congress, June, 1995.
- [16] J. Stepek, H. Daoust, "Additives for Plastics", Springer Verlag, New York Inc. ,1983.
- [17] Harper,C. A., "Modern Plastic Hand Book", McGraw - Hill, New York, 2000.
- [18] رعد حسين محمد الجنابي, "دراسة تأثير ظروف التجوية من الاشعاع والمحاليل الكيميائية على خصائص متراكبات", رسالة ماجستير, قسم العلوم التطبيقية, الجامعة التكنولوجية, 2004.
- 3- بعد التشعيع ب(UV) وجدت زيادة ملحوظة في قيم الصلادة للعينات كافة عند مقارنتها بقيمتها في الظروف الطبيعية اي ان التشعيع قد حسن الخصائص الميكانيكية للمادة المتراكبة.
5. المصادر:
- [1] M.A. Meyers and K.K. Chawal, "Mechanical behavior of materials", prentice – Hall , Inc. , 1999.
- [2] M. Garyson, "Encyclopedias of composite materials and Components", John Wiley and sons , New York , 1993.
- [3] J. G. Morley , "High Performance of fiber Composites" , University of Noitingham , UK , 1987.
- [4] M. R. Ismail , "Radiation Physical Chemistry", Vol.33, No.6, PP.(533- 537), 1989.
- [5] J. Richerd, "The Silicon Valley Toxics Coalition", Regulating Emerging Technologies in Silicon Valley and Beyond American Scientific Publishers ,PP.(16-22) , April, 2008.
- [6] بلقيس محمد ضياء وحسن شاكر مجدي ورغد حسين محمد, "دراسة تأثير الاشعة فوق البنفسجة على بعض الخصائص الميكانيكية لمتراكبات الإيبوكسي", مجلة الهندسة والتكنولوجيا, المجلد 27, العدد 15, 2009.
- [7] Ibtihal AlNami, Ahmed Aladdin and Manal Fleyah, "Study the Mechanical Properties of Epoxy Resin Reinforced With silica (quartz) and Alumina Particles" ,The Iraqi Journal For Mechanical And Material E ngineering, Vol.11 ,No.3, PP.(1-11), 2011.
- [8] Shayma Hmeed Mohammad, "Studying the Mechanical and Electrical Properties of Polyester Resin Reinforced With Silica Particals", Journal of

## Study the surface hardness for (UPE/SiO<sub>2</sub>) composites

Areej Hatam Fareed

Faik Hammad Anter

### Abstract

In this work the effect of adding SiO<sub>2</sub> powder on the hardness property for UPE was studied. Three groups of samples were prepared (UPE/(SiO<sub>2</sub>-Micro)), (UPE/(Nano-SiO<sub>2</sub>)) and (UPE/(Micro+Nano)SiO<sub>2</sub>) with weight fraction of additives (%2 ,%4 ,%6 ,%8). The surface hardness for all samples was measured before and after irradiation with Ultraviolet at time interval (10) hours. The experimental results showed that the surface hardness of all samples increases with increasing the weight fraction of SiO<sub>2</sub> in the composite in natural conditions, and that the nano samples has higher hardness than other samples. After UV irradiation, the hardness values also increase with increasing the weight fraction of SiO<sub>2</sub> in the composite for all samples, and their value is higher than in normal conditions.