



تعدین بلورات معدن اليورانيوم النقي من املاحه المنصهرة كهروكيميائيا

جهاد عبد طعيس

جامعة الانبار - كلية التربية

الخلاصة:

في هذا العمل تم تصميم وتصنيع خلية كهروكيميائية محليا واستخدمت لتحضير بلورات معدن اليورانيوم الطبيعي من املاحه المنصهرة مثل رابع فلوريد اليورانيوم رابع كلوريد اليورانيوم وبنسب وزنية محدده دون الحاجة لاستخدام انودات معدن اليورانيوم وفي درجة حرارة معتدلة نسبيا (450-650)C وفي جو من الاركون حيث تم تصنيع بودقة من الكرافيت وربطها كانود في الخلية وانتاج المعدن بنقاوة اكثر 99,9%. يتضمن العمل ايضا وصف المعدات والاجهزة المستخدمة وتحليل النتائج.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2007/11/26
تاريخ القبول: 2008/7/20
تاريخ النشر: 14 / 06 / 2012
DOI: 10.37652/juaps.2008.15320

الكلمات المفتاحية:

تعدین ،
اليورانيوم النقي ،
كهروكيميائيا .

المقدمة:

وكذلك درس عدد من الباحثين تحضير وانتاج مساحيق العادن ذات

درجات الانصهار العالية مثل التيتانيوم ، الزركونيوم والفلاديوم التي

لايمكن انتاجها من محاليلها المائية حيث يكون الانود مصنع من

المعدن المراد تنقيته وعادة يكون غير نقي ام الكاثود يكون بنقاوه عالية

مصنع من نفس المعدن او معدن اخر لايتفاعل مع الالكتروليت ومن

املاحها المنصهرة والنتاج يكون على شكل مساحيق او شجيرات تترسب

على سطح الكاثود وفي درجات حرارة عالية ولغرض خفض درجات

انصهار الاملاح تضاف املاح اخرى مثل املاح الصوديوم او

البوتاسيوم وهذا النوع من الخلايا يعمل في جو من الاركون ومفرغ من

الهواء الى (5-10-3-10) mbar ومن مميزات هذه الطريقة هو

الحصول على نقاوة عالية وبمواصفات تصلح لاستخدامات عديدة عكس

الطرق الحرارية التي من شأنها تغيير الخواص الميكانيكية والفيزيائية

هناك العديد من الدراسات والابحاث حول استخراج المعادن من محاليلها المائية او الفضلات السائلة الصناعية على شكل مساحيق او الواح معدنية وذلك باستخدام خلايا كهروكيميائية مثل النحاس، الخارصين ، والنيكل وعادة تستخدم اقطاب من الرصاص او الكرافيت كانودات لكونها غير دائبة في المحلول الالكتروليتي عند مرور التيار الكهربائي خلالها (1-7)، وهذا النوع من الخلايا يعمل في الظروف الاعتيادية بوجود الاوكسجين الا انه توجد عناصر اخرى لايمكن انتاجها من محاليلها المائية بسبب فعاليتها العالية مثل الالمنيوم والمغنسيوم والبريليوم والليثيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم والكالسيوم حيث تم انتاج هذه المعادن عن طريق استخدام الاملاح المنصهرة في درجات حرارة عالية وفي جو من الاركون ويكون الناتج على شكل منصهر مسال يتم جمع حسب الكثافة (من اسفل الخلية مثل الالمنيوم ومن اعلى الخلية مثل الصوديوم) وهذه الطرق مطبقة عالميا على مستوى صناعي (7-14).

لهذه المعادن .

* Corresponding author at: Anbar University - College of Education, Iraq;

E-mail address:

أ-المفاعل //يتكون المفاعل من اولاً:-البودقه مصنعه من مادةالكرافيت دائرية الشكل ذات ابعاد 20 سم طول ، 8 سم قطر .ثانياً:- الفرن او المسخن الكهربائي ذو درجة حرارة (850) مئوي دائري الشكل تجلس البودقه بداخله ومعزول حراريا بماده عازله ويمثل الجزء الاسفل من الخليه ويجلس على منصه كونكريتيه ثالثاً:- منظومة تبريد الجزء الاعلى من الفرن حيث تكون في اعلى هذا الجزء فلنجه معدنيه معزوله كهربائيا بحلقه دائريه من مادة النفلون وتبرد بالماء عن طريق جيب معدني .

ب-حجرة التبريد يفصل هذه الحجرة عن الجزء الاسفل من الخليه صمام العزل مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وتكون مبرده ايضا بنظام تبريد بالماء.

ج- الصندوق القفازي منصب في اعلى الخليه (70*80*85)سم يستخدم لاجراج النواتج المترسبه على الكاثود لمنع التاكسد والتلوث
د- الاقطاب :

اولاً: الانود عباره عن بودقه من الكرافيت

ثانياً: الكاثود قضيب من معدن الموليبيد نيوم بطول 12 سم وقطر 2سم يربط بقضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ يتدلى الى اسفل الخليه عن طريق فلنجه معدنيه عليا.

المواد الاولييه المستخدمه :-

رابع فلوريد او كلوريد اليورانيوم جدول رقم (1)، كلوريد الصوديوم النقي التجاري ،كلوريد الليثيوم او البوتاسيوم 99% مستورد ، استيون تجاري ، غاز الاركون النقي 99.99% .

ان استخدم انودات هذه المعادن يحتاج الى معدات لانتاج مصبوبات هذه الانودات وكلف عالية اضافة الى ذلك ان نسبة استهلاكها في الخلية لاتتجاوز 75% وهذا يعني جمع الاقطاب الغير مستهلكه (25%) واعادة صبها في منظومات متخصصه ولهذه الاسباب وفي هذا العمل تم استحداث طريقة اكثر تطوراً لانتاج شجيرات معدن اليورانيوم من املاحه المنصهره وليس من انود اليورانيوم وهذه الطريقة اختزلت العديد من المراحل العملية مثل انتاج المعدن حراريا من اختزال رابع فلوريد اليورانيوم بالمغنسيوم عند درجة حرارة C (750) مئوي والمعدن المنتج بعملية الاختزال لاتتجاوز نفاوته 98% ولا يصلح للاستخدامات المطلوبة والسبب الاخر ان تصنيع انودات اليورانيوم تحتاج الى تكنولوجيا متطورة بسبب حساسية المعدن للحرارة والمخاطر الاشعاعية .

بالرغم عدم توفر الخبره والمصادر العلمية المطلوبة وبالاعتماد على الدراسات لخواص المعادن القريبه من اليورانيوم مثل التيتانيوم وتم تحضير المعدن من املاحه المنصهره في مرحلة واحدة وتصنيع بودقة الكرافيت داخل ورشة العمل وربطها كانود غير ذاتب .

طرائق العمل:

تتكون الخليه من انبوب مصنع من سبيكة الاتكونيل بطول 1م وقطر داخلي 12 سم مقسمه الى ثلاثة مناطق: (مخطط رقم (1))

المراحل العملية:-

1-تحضير الخليط الالكتروليتي:

قطب الكاثود المحمل بشجيرات اليورانيوم الى اعلى صمام العزل في حجرة التبريد ويغلق صمام العزل وبعد تبريد الناتج بوجود الاركون ولمدة نصف ساعه يرفع قطب الكاثود الى الصندوق القفازي ويفصل من حامل القطب ثم ينقل خارج الخلية للغسل وقشط الشجيرات بشفره بلاستيكيه لمنع التلوث ويغسل بالماء المقطر عدة مرات لازالة الاملاح ثم بحامض الخليك المخفف لمنع الاكسده ثم يحفظ بالاسيتون (جميع حاويات الغسل مصنوعه من سبيكة st.st او البلاستيك) ،- يفصل المسحوق المنظف بالترشيع ويجفف في فرن بدرجة حراره 60 مؤوي في جو من الاركون ثم يحفظ بحاويات زجاجيه بعد اخذ نموذج للتحليل ،- يغسل قطب الكاثود بتركيز 20% حامض النتريك لازالة الترسبات بحيث يكون املس ثم يجفف ويعاد ربطه بنفس الطريقه السابقه بعد فتح صمام العزل وبعد اكمال ربط الاقطاب تربط الفلنجه العليا ويجهز التيار المناسب لتستمر الخليه بالعمل

النتائج والمناقشة:-

اجريت العديد من التجارب المختبرية باستخدام انودات من اليورانيوم الغير نقى واملاح UF4 34% ، KCL او LICL بنسبة 30% ، NaCL بنسبة 36% كمنصهر ملحي ، النتائج المستحصلة (جدول رقم 2) كانت جيدة وبنقاوه اكثر من 99,9% الا انه ظهرت مشاكل فنية ادت الى تلوث المنتج بعد فترة من الزمن منها تاكل حاد في بودقة التنتالوم لتفاعلها مع غازات الفلور وكذلك نسبة استهلاك

يتكون من رابع فلوريد او كلوريد اليورانيوم بنسبة 34% وكلوريد الصوديوم 36% وملح كلوريد الليثيوم او البوتاسيوم بنسبة 30% حيث يتم خلط المواد اعلاه (الوزن الكلي بحدود 6 كغم) داخل صندوق قفازي معزول وبواسطة خلاط دوار لمدة نصف ساعه ثم تنقل الى داخل البودقه بعد فتح صمام العزل ثم تربط اجزاء الخليه باحكام وتبدأ عملية تفريغ الخليه من الهواء وتسخين الخليط لمدة 48 ساعه بدرجة حراره 400 مؤوي لغرض طرد الرطوبه والهواء الموجود في الخليط ولحين الوصول الى ضغط 6-10 mbar باستخدام مضخة انتشارية ذات مرحلتين وتبرد بسائل النتروجين .

ب- تشغيل الخلية :-

بعد ان يتم تحميص الخليط الملحي يزداد الضغط بضخ غاز الاركون وترفع درجة الحراره الى 650-550 مؤوي وبعد التأكد من انصهار الملح يتم رفع الفلنجه العليا وادخال قطب الكاثود ثم ربط الاقطاب بعدها ثم يحكم ربط الخليه ويجهز التيار بحدود 8-20 امبير وفولتيه (0.4-5.0) فولت من مجهز قدره 50 امبير ، 15 فولت DC وبعد 8 ساعات تشغيل نتبع الخطوات التاليه لاجراء الناتج:-

1-قطع التيار الكهربائي عن الاقطاب، ب-يستمر ضخ غاز الاركون للخلية ،ج-تفتح الفلنجه العليا داخل الصندوق القفازي ويرفع

Table-2- Analysis of anode and the deposited uranium crystals carried out at atomic energy laboratories/Analytical chemistry department.

Element	Anode impurities in p.p.m	U-de- posited	Impurities				
			In	p.p.m			
		Ex.1	Ex.2	Ex.3	Ex.4	Ex.5	
AL	670	7.1	5.3	6	12	45	
Cr	420	6.1	3.5	3.4	35	65	
Cu	720	3.1	8	8.2	25	34	
Fe	1670	20	23	44	90	120	
Mg	385	2.5	3.6	11	26	42	
Si	137	1.3	2.7	5	4	21	
Zn	144	6.5	7	3.5	11	25	
Pb	212	2	3	7.3	17	26	

Table-3- Analysis of the deposited Uranium crystals from molten (UF₄andUCL₄)carriedout at atomic energy laboratories

UF ₄ +NaCL +KCL	UCL ₄ +NaCL +KCL
-------------------------------	--------------------------------

الانودات لا تتجاوز في احسن الاحوال 75% وهذا يتطلب جهد اضافي ومعدات واجهزة لاعادة صب المخلفات. في هذا العمل تم استخدام نوعين من الاملاح المصهوره في الخليه،

النوع الاول: -هو نفس النوع الذي استخدم سابقا باستثناء اعتماد بودقة الكرافيت كانود وينفس النسب (UF₄+NaCL+KCL) تم الحصول على شجيرات المعدن وبنقاوه عالية اكثر من 99.9%.

النوع الثاني: -مكون من (KCL30%+ NaCL36%+ UCL₄ 34%)، من اهم مميزات هذا الملح هو انخفاض درجة انصهاره (450-500) مئوي بينما درجة انصهار الملح الاول كانت (550-650)، والصفة الاخرى هو الحصول على شجيرات معدن اليورانيوم النقيه على سطح الكاثود قليلة الاملاح المرافقة وبنقاوه اكثر من 99.9% وسهولة ازالة هذه اللاملاح بالغسل بالماء المقطر وكانت الشجيرات اكثر انتظاما وطولا (جدول رقم 3) وبهذه الطريقة تم تجاوز التلوث الناتج من بودقة التتالوم ومشكلة تصنيع اقطاب الانودات بحيث ان جميع النتائج كانت مرضية .


Table-1- Analysis of UF₄,UCL₄ Powders by atomic energy labes /Analytical chemistry department

Element	Impurities p.p.m UF ₄	Assav
C	220	
N	112	
O	210	
Al	260	
Cr	170	
Cu	90	
Fe	1222	
Mg	520	
Si	113	
Zn	70	
Ti	65	
	%98	
UCL ₄		%99

المصادر:

without grinding. J.of um-saLama for science
.Accepted for publishing.

- 13- Willian. L. JoLLy. (1985). Modern inorganic chemistry. McGraw- Hill book –Singapore. PP. 436.
- 14- Jehad .A. Taies (2001).Preparring hiah purity of copper powder for medical applications. Iarqi patent. No.2941.



شكل (1) مخطط الخلية الكهربائية

- 1-Denis.W.H. (1961).Metallurgy of the non-ferrous metals.Pitman. London. PP.132.
- 2-Jehad.A.Taies. (2002).Production of copper powder by using Eleetrolytic cell. Iraqi patent .No.2976.
- 3- Arkel .Van. (1965).Preparation of crystal bar titanium by Iodide process.Nonferrous Extractive metallurgy 6(1): 16-28
- 4- Lerner.R.W. (1965). Preparation of titanium metal by the hot wire technology. Industrial and Engineering chemistry. 53(12): 136-139.
- 5- Gill.C.B.(1980). Preapreition of titanium by Iodide method. Nonferrous Extractive Metallurgy. 9(5): 56-59.
- 6-AureLian .C.(1979). Electrodeposition of metal powder. Amstredam.New york . Part 3.PP369.
- 7- Sharp .A.G. (1982). Inorganic chemistrg . Leman house. New york . PP. 566.
- 8-AureLian .C. (1979). Electrodeposition of metal powder .Amstredam .New york. Part. 3. PP505.
- 9-ManteLL.C.L.(1960). Electrochemical Engineering. HiLL Book Company. New York. PP.379.
- 10- ALan .C.A.(1976).ELeetrodeposition of metal from melts. Powder metallurgy .10(3):520.
- 11- Jehad .A.Taies. (2008).Purification of uranium metal by Iodine method. J.of UM-SaLama for science. Accepted. for publishing.
- 12- Jehad .A.Taies. (2008). Developing technology of probuction copper powber less than 125 micron

Electrolytic refining of high purity uranium crystals from Melts

Jehad. A. Taies

Abstract

In this work ,electrolytic cell was designed and manufactured which used to produce high purity uranium crystals 99.9% from molten salt of 30% UF₄,36% NaCl ,34% KCl directly at high temperature ,around (450-650)C under argon atmosphere. The metal was also produced by using UCL₄ instead of UF₄. The anode in both salts was graphite crucible, molybdenum rod as a cathode .This work describes the equipments and the procedures with analysis of product.