



دراسة متانة العزل الكهربائي لمتراكبات (Blend / SiC) النانوية

جعفر كريم جواد السويداوي ، أحمد حماد مناجد الفلاحي

جامعة الأنبار - كلية التربية للعلوم الصرفة

الخلاصة:

تم تحضير متراكبات نانوية أساسها خليط بوليمري من راتنج الايبوكسي والبولي استر غير المشبع 80% [Ep + 20% UPE] المدعم بمسحوق كاربيد السلكون النانوي وبحجم بلوري (50 nm) وبنسب وزنية (2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100) Wt%. ودرست متانة العزل الكهربائي لنماذج الخليط والمتراكبات قبل وبعد الغمر بالماء الاعتيادي (ماء الحنفية) و لمدة (11 اسبوع)، وبينت النتائج أن متانة العزل الكهربائي تتناقص مع تناقص معدل صعود الفولتية وتتغير بشكل غير خطي مع سمك العينات، بينما زادت متانة العزل الكهربائي مع زيادة نسبة الإضافة. من جهة أخرى أدى غمر العينات في الماء إلى انخفاض واضح في متانة العزل الكهربائي لكل من الخليط والمتراكبات.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2017/12/18

تاريخ القبول: 2018/2/26

تاريخ النشر: 2018 / 11 / 27

DOI: 10.37652/juaps.2022.171613

الكلمات المفتاحية:

متانة العزل الكهربائي،

مواد متراكبة،

خليط بوليمري،

أيبوكسي،

بولي استر، SiC.

1. المقدمة:

وان اقصى مجال يمكن تسليطه على العازل دون انهياره يعرف بمتانة العزل الكهربائي (E_{br} Dielectric Strength)، وتعرف بانها مقدار مقاومة المادة العازلة لأقصى فولتية مسلطة عليها لفترات زمنية طويلة من دون أن تنهار أو فشل، وسبب حدوث الانهيار هو الزيادة في التيار الكهربائي بصورة مفاجئة عند تجاوز الفولتية المسلطة قيمة معينة تسمى فولتية الانهيار (V_B Breakdown Voltage) [4]. يمكن قياس متانة العزل الكهربائي بواسطة المجال الكهربائي (E_{br}) الذي تقش أو تنهار عنده المادة العازلة [5] وان :

$$E_{br} = \frac{V_{br}}{t} \dots (1)$$

اذ أن:

V_{br} : أقصى فولتية مطبقة على العازل.

t: سمك المادة العازلة.

تقاس متانة العزل أو الانهيار الكهربائي بوحدات kV/cm أو

kV/mm، ويستدل على حدوث الانهيار في المادة العازلة من خلال

حدوث أحد الحالات التالية : 1- ثقب في المادة العازلة. 2- صهر أو

تمتاز المواد المتراكبة البوليمرية بخاصية عزل كهربائي جيدة، وخاصة المدعمة بالمساحيق السيراميكية لما تتميز به المواد السيراميكية من عزل كهربائي عالي لكونها ذات مقاومة نوعية عالية و ذلك يعود الى الترابط القوي بين الذرات المكونة لتلك المواد [1]. من ابرز الخصائص التي تتميز بها البوليمرات المدعمة بالمساحيق السيراميكية هي ارتفاع متانة العزل الكهربائي والتي تحصل عند تسليط مجال كهربائي قوي على مادة عازلة اعلى من القيمة الحرجة المحددة [2]، وان من اهم الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اختبار اي مادة عازلة هو مدى قدرتها على تحمل الجهد الكهربائي دون انهيار، والانهيار الكهربائي يعني فقدان العازل لخاصية العزل عندما يبلغ المجال الكهربائي المسلط على المادة العازلة القيمة الحرجة [3].

* Corresponding author at: College of Education for Pure University of Anbar -Sciences- Department of Physics
E-mail address: jaf62923@gmail.com

2. الجزء العملي Experimental

2-1 المواد المستعملة Used Materials

تم استخدام خليط من راتنج الايبوكسي والبولي استر غير المشبع وبنسبة خلط [Ep80%+UPE20%] كمادة اساس والايوكسي المستخدم [سويسري الصنع من شركة (SWISS CHEM) نوع (EUXIT50)] وهو بوليمر متصلد حراريا عبارة عن سائل شفاف له القابلية على الالتصاق وقليل الانكماش كثافته ($1.05g/cm^3$) يتحول الى الحالة الصلبة باضافة المصلد الخاص به بنسبة خلط (3:1) بدرجة حرارة المختبر، والبولي استر المستخدم [مصنع من قبل الشركة السعودية للراتجات الصناعية المحدودة] ويعد من البوليمرات المتصلدة حراريا و هو عبارة عن سائل شفاف اصفر اللون ذو كثافة ($1.3g/cm^3$) ويكون قابل للمعالجة الى الحالة الصلبة بدرجة حرارة المختبر باضافة المصلد الخاص به وبنسبة (0.02g لكل 1g). واستخدم مسحوق كاربيد السليكون النانوي (Nano Sic) كمادة تدعيم للخليط البوليمري وبحجم بلوري ($\approx 50nm$) وكثافته ($3.22gm/cm^3$) ونقاوته (99%) وهو مسحوق رمادي ابيض ويمتاز بمتانته وصلادته عاليه جدا.

2-2 تحضير المتراكبات Preparation of composites

حضرت عينات المتراكبات باستخدام طريقة القوالب اليدوية (Hand Lay-Up Molding) وبعد ان حضر الخليط ومتراكباته تم صبها في قوالب من ورق الفالبون الشفاف معدة مسبقا . وكانت كالاتي:-

1 - الخليط البوليمري (Ep+UPE) الغير مدعم .

2 - الخليط المدعم بمسحوق (Sic) وبنسب وزنية (2,4,6 Wt%).

وتركت القوالب لمدة (72 ساعة) لضمان تصلد الخليط وضمان تجانسه، ووضعت في فرن التجفيف للمعالجة الحرارية وبدرجة حرارة (60 - 50) درجة مئوية ولمدة ثلاث ساعات لإتمام عملية البلمرة.

حرق في المادة العازلة . تعتمد متانة العزل على العديد من العوامل مثل التركيب البلوري، العيوب والشوائب الموجودة في المادة العازلة، وعوامل خارجية مثل شكل الأقطاب المستخدمة في تسليط الجهد الكهربائي، وطبيعة السطح الخارجي وظروف الاختبار من درجة حرارة ورطوبة وتردد المصدر وزمن تسليط الفولتية على العازل [6] . وهناك أنواع عدة للانهييار الكهربائي منها:

1-1 الانهييار النقي Intrinsic Breakdown:


يعرف الانهييار النقي أو الذاتي للمواد الصلبة بوساطة مواصفات مادة خالية من العيوب تحت ظروف الاختبار التي تؤدي الى الانهييار عند اعلى فولتية ممكنة. ان الانهييار النقي الحقيقي لا يمكن الوصول إليه بالتجارب ولكن القياسات عند درجات حرارة واطئة وتسلط فولتية (d.c) لاوقات قصيرة جداً يمكن ان تصل إلى القيمة النقية، وأن المدى الزمني الذي يحدث فيه الأنهييار الذاتي يكون قصير جدا بحدود (10^{-8} - 10^{-7}) ثانية لذلك من المفترض أن تكون ذات طبيعة الكترونية . إن الانهييار النقي لا يعتمد على شكل وأبعاد النماذج، أو على طبيعة وهندسة الأقطاب [7] .

1-2 الانهييار الكهروحراري Electrothermal Breakdown


يحدث الانهييار الكهروحراري عند تسليط فولتية على المادة العازلة وهذا يؤدي الى انطلاق حرارة من المادة العازلة نتيجة للفقد والذي يزداد بزيادة درجة الحرارة، وظاهرة الأنهييار الكهروحراري تمتد الى فترات طويلة نسبياً تبدأ من (10^{-3}) ثانية وقد تصل إلى عدة ثواني أو دقائق وفي بعض الحالات تصل إلى أيام وحتى أسابيع [5].

وهناك انواع اخرى من الانهييار التي تحصل في المادة العازلة وهي الانهييار الكهروميكانيكي (Electromechanical Breakdown)، انهيار التآكل (التعرية) Erosion Breakdown و الانهييار السيلال Streamer Breakdown


الفولتية، ومن أسباب انخفاض (E_{br}) مع انخفاض معدل صعود الفولتية ايضا هو حصول تأثيرات تراكمية للأصطدام التي تؤدي الى تحطم المواد وتسريع الأنهيان بواسطة الأنهيان الكهروحراري . في بعض الحالات ممكن حصول شذوذ في هذا السلوك وسبب ذلك وجود عيوب داخل المادة المتراكبة والتي تعتبر نقاط ضعف في المادة إذ أن الشرارة الكهربية من الممكن أن تمر في نقاط العيوب و تخترق العازل الكهربي لحظة الأنهيان [8] .



a: نموذج (Blend)



b: نموذج (Blend + 2 Wt% SiC)



c: نموذج (Blend + 4 Wt% SiC)

وقطعت العينات بالأشكال والأبعاد التي تناسب شكل الأقطاب الموجودة في الجهاز .

3. الاختبارات The Tests:

متانة العزل الكهربائي Dielectric Strength

لقياس متانة العزل الكهربائي استخدم جهاز نوع (BAUR – PGO – S3) ألماني المنشأ يتألف من منظومة تحتوي الأجزاء التالية: أ.مجهز الفولتية (High Voltage) ويعمل بالتردد (50 Hz) و بالمدى (0-60 kV) .


ب.سائل ذو عازلية عالية ولهذا الغرض أستعمل زيت المحولات عازليته (40.8 kV/mm) وذلك لغرض منع حصول أنتقال الشرارة العرضي (Flashover)، وهذا الزيت يجب تبديله ليضمن عدم تأينه للحصول على قياسات دقيقة .

ج. أقطاب جيدة التوصيل كهربائي كروية الشكل مصنوعة من البراص يبلغ قطرها (2mm)، يوضع نموذج الأختبار بين الأقطاب (مع مراعاة ان تكون الأقطاب وعينة الأختبار مغمورة كلياً بالزيت) . وبعد قياس اقصى فولتية انهيار وباستعمال المعادلة (1) تم تعيين متانة العزل الكهربائي E_{br} .


4. النتائج والمناقشة Result and Discussion:

4-1 تأثير معدل صعود الفولتية:


الشكل (1) يوضح تغير متانة العزل الكهربائي (E_{br}) مع معدل صعود الفولتية لنماذج الخليط البوليمري المتراكبات ويلاحظ ان متانة العزل الكهربائي تزداد مع زيادة معدل صعود الفولتية، والسبب في ذلك يعود الى ان معدل صعود الواطئ الفولتية الواطئ يعمل على زيادة تيارات التسرب مما يؤدي الى زيادة الحرارة الناشئة عنها، وان هذه الزيادة في الحرارة الموضوعية تؤدي الى انخفاض في مقاومة المادة العازلة، وعليه فان متانة العزل الكهربائي ستخف مع انخفاض معدل صعود



(Blend + 2 Wt% SiC) نموذج b:



(Blend + 4 Wt% SiC) نموذج c:




(Blend + 6 Wt% SiC) نموذج d:

الشكل (2): تغير متانة العزل الكهربائي مع سمك المادة العازلة لأقل وأعلى معدل صعود فولتية

3- تأثير نسبة إضافة كاربيد السليكون والغمر بالماء:


الشكل (3) يوضح تغير متانة العزل الكهربائي مع تغير نسب إضافة مادة (SiC)، قبل وبعد الغمر بالماء الاعتيادي . ويلاحظ ان متانة العزل الكهربائي للمترابكات أعلى منها للخليط البوليمري وأن متانة العزل للمترابك تزداد مع زيادة نسبة الإضافة وهذه النتائج تتفق تماماً مع ما توصل إليه E. Tuncer [10] والباحثة هدى [11]. وذلك لكون المواد السيراميكية ذات عزل كهربائي عالي مقارنة مع المواد البوليمرية و إن استخدام الدقائق ذات الحجم اقل من (50nm) يؤدي إلى تغلغلها



(Blend + 6 Wt% SiC) نموذج d:

شكل (1): تغير متانة العزل الكهربائي مع معدل صعود الفولتية لنماذج الخليط ومترابكاته لأقل وأعلى سمك
2- تأثير السُمك:


الشكل (2) يبين تأثير سمك المادة على متانة العزل الكهربائي للنماذج المحضرة من الخليط ومترابكاته ، ويلاحظ من الأشكال أن متانة العزل الكهربائي تتخفض كلما ازداد سمك المادة وبشكل غير خطي. والسبب في ذلك يعود إلى الاستقطاب الذي يسبب تناقص في المجال الكهربائي للمادة العازلة و هذا التناقص يزداد مع زيادة سمك المادة، وان تيارات التسرب تزداد بوجود الشوائب التي يحتويها كاربيد السليكون، وصعوبة استرجاع وطرح الحرارة وطرحها من العازل إلى المحيط، كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى انخفاض (E_{br}). في بعض الحالات يمكن حصول شذوذ لهذا السلوك أي أن (E_{br}) يزداد بزيادة سمك المادة لبعض القيم وذلك بسبب المسار الطويل الذي تتخذه الشرارة الكهربائية لوجود أطوار مختلفة داخل المادة العازلة و هذه الأطوار تعمل عائق لمرور الشرارة لتأخذ مساراً متعرجاً بدلاً من المسار المباشر بين القطبين[9].



(Blend) نموذج a:

- [2] K. J. Pascoe "Properties of Materials for Electrical Engineers", John Wiley and Sons, London, (1974).
- [3] J.Rag,E.Woohan,K.Lee,"Dielectric Properties of Polymer-Ceramiccomposite for Embedded Capacitors,"Transaction On Electrical &Electronic Materials,vol(10),PP(116-120) (2009).
- [4] L. Solymar, D. Walsh "Electrical properties of Material", Published in the United State by Oxford University Press, INC, New York, (1998).
- [5] E.Kuffel,M.Abdullah, "High voltage Engineering", 2nd,NewDelhi,PP(396-382), (2000).
- [6] محمد قاسم سلمان، "دراسة الخواص الكهربائية للبوليسيلين عالي الصهر المحضر من الخامات العراقية"، مجلة ديالى للعلوم الهندسية، عدد خاص، (2010).
- [7] Kai Wu and L. A. Dissado, "Percolation Model for Electrical Breakdown in Insulating Polymers", APPLIED PHYSICS LETTERS, VOL. 85, NO.19, 8 NOVEMBER, (2004).
- [8] شهاب أحمد زيدان و أماني زهير محمد، "دراسة خصائص المتانة الكهروميكانيكية لمتراكبات الايبوكسي المشتتة بمسحوق السليكا"، مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية، المجلد 30، العدد 1، (2017).
- [9] رولا عبد الخضير عباس، "دراسة بعض الخصائص الكهربائية العزلية والعوامل المؤثرة فيها لمواد متراكبة من راتنج النوفولاك"، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 25، العدد 8، (2007).
- [10] E. Tuncer, I. Sauers, and K. L. More, "Enhancement of Dielectric Strength in Nanocomposites," Nanotechnology, Vol. (18), No. 32,PP(845-851), (2007).

داخل الخليط البوليمري وبالتالي حصول كثافة عالية للدقائق المنتشرة داخل الخليط مما يؤدي إلى إعاقة مرور التيار . وبعد الغمر بالماء يلاحظ أن متانة العزل الكهربائي قد انخفضت لكل من الخليط ومتراكباته إذ أن امتصاص العينات للماء وانتشاره داخل المادة أدى إلى تكوين فجوات تسهل من عملية مرور التيار فتزداد ناقلية الكهرباء مما يؤدي إلى خفض متانة العزل [12].



الشكل (3): تغير متانة العزل الكهربائي مع نسب إضافة SiC لأقل سمك قبل وبعد الغمر بالماء الاستنتاجات :

- 1- التدعيم بمسحوق SiC يؤدي إلى تشتيت المجال الكهربائي داخل المادة المتراكبة وتحسين متانة العزل الكهربائي وبصورة تتناسب مع زيادة نسبة الإضافة .
- 2- تعتمد متانة العزل الكهربائي على سمك المادة العازلة ومعدل صعود الفولتية إذ وجد أن العلاقة بين سمك المادة ومتانة العزل هي علاقة غير خطية .
- 3- انتشار الماء في الخليط البوليمري والمادة المتراكبة يؤثر سلبا في متانة العزل الكهربائي مع طول فترة الغمر .

المصادر:

- [1] Suchet "Electrical Conduction in Solid Materials", Vol.9, Pergamen Press, Oxford, (1979).

[12] Saikat Swapan Dutta , "Water absorption and dielectric properties of Epoxy insulation ," Master thesis, Norwegian University of Science and Technology,(2008).

[11] هدى جبار عبد الحسين، " تصنيع عوازل حرارية وكهربائية من متراكبات الالبيوكسي الدقائقية "، مجلة كلية التربية الاساسية، المجلد 12- العدد 89-(2015).

Study of dielectric strength of (Blend \ SiC) nanocomposites

Jaafar K. Ch. Al-Suwaydawei , Ahmad H. M. Al-Falahi

University of Anbar -College of Education for Pure Sciences- Department of Physics
E.mail:jaf62923@gmai.com

Abstract:

A nanocomposite materials were prepared based on polymeric blend[80% Ep + 20% UPE], supported by nanosilicon Carbide (SiC) , of crystalline size (≈ 50 nm) with weight percentages[2, 4 and 6 Wt%]. Dielectric strength for the blend and composites samples before and after immersion in water for 11 weeks. The results showed that the dielectric strength decreases with average the rise of voltage decreasing , and variation form nonlinearly with samples thickness . While the dielectric strength increased with increasing the addition of ratio Wt%. On the other hand , immersing the samples in the water caused a clear reduction of the dielectric strength for each of the blend and composite.