

دراسة أبعاد الألياف والوزن النوعي لخشب اللوسينا *Leucaena leucocephala* النامية في وسط العراق

فيصل رشيد ناصر ندى عباس احمد
مركز الربيع للبحوث الزراعية والغذائية
وزارة الصناعة والمعادن

باسم عباس عبد علي حسن حسين علي
مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي
جامعة بغداد

الخلاصة

بههدف التعرف على صفات ألياف خشب اللوسينا النامية في العراق أخذت نماذج البحث من خمس أشجار من منطقة بغداد. درست التباينات في أطوال الألياف وأقطارها وسماكات جدرانها وكذلك الوزن النوعي للخشب وذلك على المستويين الطولي والعرضي للساق. أظهرت النتائج أن أطوال الألياف التي تقع إلى القرب من القلف وأقطارها وسماكات جدرانها كانت أكثر من تلك الواقعة بالقرب من لب الشجرة. العامل الطولي لم يكن تأثيره متجانسا على إبعاد الألياف، ففي الوقت الذي ظهرت فيه أطوال الألياف عند القاعدة أكثر قليلا من تلك القريبة من القمة، فإن أقطارها وسماكات جدرانها كانت في أعلى معدلاتها عند المستويات العليا من الساق. لم يظهر الوزن النوعي تغييرات معنوية واضحة مع اختلاف موقع العينة عرضيا أو طوليا في ساق الشجرة. أشارت نتائج البحث إلى إمكانية استخدام خشب اللوسينا النامية في العراق لإنتاج العجينة السليلوزية إضافة إلى استخداماته المعروفة الأخرى.

المقدمة

تعد دراسة نوع ما من الأخشاب تحت المجهر من الضروريات التي لا بد منها للتعرف على صفات ذلك النوع وتحديد صلاحيته للاستخدامات المختلفة، وحيث أن صفات الخشب البيئية التي تنمو الأشجار تحتها، يصبح من الأهمية؛ تدرس صفات الخشب النامي في بيئة ما حتى وان توفرت معلومات عن صفاته تحت ظروف بيئية. تحقيقاً لهذه الغاية واستكمالاً لما اجرى كيمائية عن هذا النوع () أجريت هذه الدراسة من اجل الوقوف على ألياف الخشب ووزنه النوعي وكيفيه تغييرها عموديا وأفقياً في ساق اشجار اللوسينا *Leucaena leucocephala*.

لقد تم توطين هذه حديثاً من العالم كشرق آسيا أفريقيا والهند واندونيسيا موطنها الأصلي من البهاما وكوبا الى ترينيداد وتوباكو ومن المكسيك الى أمريكا الجنوبية (Duke). يضم جنس اللوسينا (٥٥) نوعاً من الناحية التصنيفية عشرة منها فقط هي (Vargas) وجميعها ملائمة للمناطق المدارية أكثرها شيوعاً هو النوع (*L. leucocephala* Negi).

يضم هذا النوع صغير شجيرات ويصل طول القاعدية وله مدى واسع في تحمل درجات الحرارة في موطنها الأصلي ويفضل (Duke). سينا استخدامات كثيرة ومتنوعة فهو مصدر غني جداً بالبروتين (Rao Azeemoddin) لذا فانه يستخدم للماشية كما ان اوراقه وبذوره تستخدم كغذاء بشري في امريكا وسطى واندونيسيا وتايلاند (Rushkin) حيث يتم التغلب على السام للحامض الاميني (Mimosine) (Azeemoddin) هذا

الزيتية فانه يستخدم كمزاي كثيرة يتميز بها هذا (Blair Catchpoole). إن تربية وإكثار هذه الشجرة في مشايرنا جنباً إلى جنب مع أنواع الأشجار الأخرى يمكن أن يرفد صناعاتنا الخشبية بالمادة الأولية من الخشب الخام وبالأخص في مجالين مهمين هما العجينة السليلوزية

تاريخ تسلم البحث / / وقبوله / /
التركيب حيث لا يشكل هنا حجم الساق الرئيسي للشجرة لتحديد صلاحية
لهذا الاستخدام التشرحية يكون العامل الثاني بعد ذلك هو

وتكوينه حجما خشبيا اكبر زمين . يتميز خشب اللوسينا بصلابته وبلون اصفر فاتح للجزء العصاري وبني للجزء القلبي منه يستخدم على الاغلب كوقود او لصناعة الفحم كما يستخرج التانين من قلفه يستخدم بديلا عن لاصق الفينول فورمالديهايد في صناعة الاواح الطبقية (Felisa) . يهدف ألياف اللوسينا النامية تحت الظروف المحلية وكيفية تباين هذه الصفات عموديا وأفقيا التغييرات الحاصلة في وزن الخشب النوعي وذلك لتحديد صلاحية للاستخ

مواد البحث وطرقه

اختيرت خمس تراوحت بين - (DBH)
(Increment Borer)
مستويات من الساق ابتداء من سطح ارتفاع السيقان التي يمكن اخذ النماذج منها وكانت العينات كلها
تم اخذ نموذجين من كل عينة 2سم احدهما
ع قطع صغيرا ثلاث منها لحساب الوزن النوعي بطريق
إبعاد الألياف تلك بعد تجزئتها الى عيدان رفيعة است
الخليك الثلجي وبيروكسيد الهيدروجين بتراكيز
ألياف بشكل جيد وسليمة هي مايلي :
1 حامض الخليك الثلجي : بيروكسيد الهيدروجين
درجه :
:

بعدها تم غسل الخشب المعامل بالماء لعد
بعضها وصبغت بالسفرانين وحضرت الشرائح للفحص المختبرى. أجريت قياسات أبعاد الألياف
وقطر وسمك جدار الليف وقياسات الوزن النوعي لكل مستوى من مستويات البحث الـ 40 على اعتبار ان
ية عوامل هي :
ستويات الارتفاع : مستويات القطر : عدد الأشجار : 5 ، وحلت إحصائيا بتصميم
CRD قياس 3 مرات لكل مستوى واجري القياس على 50
ليف ليكون معدلها ممثلا للليف بذلك المستوى .

النتائج والمناقشة

وجود تأثيرات إحصائية
خشب اللوسينا ووزنه النوعي في حين ظهرت التباينات بين
لزيادة رصانة النتائج للعاملين الآخرين. ظهر هناك تباينا
ناحية الألياف ظهر طولها يزداد بالانتقال من اللب
% هذا التأثير مستويات الارتفاع انه لم يأخذ
تداخل العاملين حيث كان
ي والخارجي من بعضيهما مع الارتفاع
ما طوليا فقد كانت أطوال الألياف في القم قليلا
التدريجي أكثر وضوحا في الخشب الخارجي منه في الخشب الداخلي ويعزى هذا التأثير أحيانا إلى أن عمر
طبقة الكامبيوم الوعائي في سفلى أكثر مما في المستويات العليا من الساق (Tsoumis) .

() : تباين أطوال الألياف () طوليا وعرضيا يبا

() : تباين سماك جدران الألياف (ميكرون) طوليا وعرضيا في ساق اللوسينا .

								رقم
.	
.	
.	
.	
.	
4.47	طوليا
()	()	()	()	()	()	()	()	
() .				() .				عرضيا

() : بنا وتباينه طوليا وعرضيا .

								رقم
.	
.	
.	
.	
.	
.	طوليا
()	()	()	()	()	()	()	()	
() .				() .				عرضيا

ويمكن (4) لتي تظهر أن المستويين الثالث والرابع أبديا زيادة

الواحدة يخضع لاعتبارات معينة يبدو أن أيا منها لم يكن له تأثير واضح في نماذج البحث .

فظهرت خفيف إحصائيا
وهذا طبيعي يرجع
بعينها من تعرضه للضوء وكفايتها من مياه
السقي ونوعه
فيها جذورها وربما عوامل وراثية وغير ذلك قد أهملت الاختلافات بين
الأشجار واعتمدت بياناتها أشير لزيادة رصانة البيانات الممثلة للعاملين الآخرين .
إن خشب اللوسينا النامية في العراق ومن خلال ما قدمه البحث من نتائج يمكن استخدامه لصناعة
العجيد السليلوزية من حيث طول الليف وسمك الجدار ونسب هذا الألواح الليفية باختلاف
أنواعها .

STUDY OF FIBER DIMENSIONS AND SPECIFIC GRAVITY OF *Leucaena leucocephala* GROWING IN THE MIDDLE OF IRAQ

Basim A. Abd Ali Hassan H. Ali Faisal R. Nasir Nada A. Ahmed
 Nat. Hist. Res. Cent & Museum Al- Rabea Research Center
 Baghdad Univ. , Iraq Ministry of Industry

ABSTRACT

The research has conducted to investigate some wood properties of *Leucaena leucocephala* growing in the middle of Iraq. Specimens were taken from five trees around Baghdad to study the variation of fiber dimension and specific gravity longitudinally and transversely among the stem. Results showed that length , diameter , and wall thicknesses of fibers near the bark were more than that located near the pith of the tree. Effect of longitudinal factor was not steady ; while fiber length was slightly more in the base than in the upper stem levels, fiber diameter and wall thickness had their higher mean values at the higher positions of stem. Wood specific gravity showed no significant differences neither longitudinally nor transversally among the stem. Results referred to the possibility of using this wood species for pulp production in addition to its conventional uses.

المصادر

منشأة الباسل العامة للبحوث التطبيقية () . دراسة صلاحية نبات اللوسينا كمصدر سيليلوزي لتحضير العجين الورقي . تقرير علمي غير منشور .

- Azeemoddin, G. , Jang Mohan Rao and S. Thiruma (1988). Amino acid composition of subabul (*Leucaena leucocephala*) seed kernel protiens. J. Food Sci. Technol. 25: 152 -158.
- Cachpoole, D W, and Blair Gal (1990). Forage tree legumes. III release of nitrogen From leaf, feces and urine derived from *leucaena* and gliricid leaf . Aust. J. Agric. Res. :41;539-47.
- Duke A. James (1983) . Hand book of energy crops .Complete list of refernces for.last update January ,1998 .
- Felisa, D. Chan and Adelina E. Manas (1997).The Philippine lumberman for prod. Res. and develop just ,Philippine .FPL Library 10\98.
- Negi, J.S. , D.B. Prabhakar , S.S. , Wazir , and J.S. Chawala (1992). Utilization of coppiced *Leucaena* stems for composite Boards . Res . Ind ; 37 :95-99 .
- Ruskin, F.R. (1984) . *Leucaena* ; promising forage and tree crops of the tropics .2nd national research council ,Washington DC . national academy press .
- Tsoumis, G. (1969). Wood as raw material.Text book, Pergamonn press.
- Vargas C, L.J. Martinez , M. Megias, and C. Quinto (1990). Identification and cloning of nodulation genes and host specificity determinants of the board host-rang Rhizobium leguminosurm biouar phase oil strain ciat 899 . mol. microbial ;4 :1899-1910 .

() ()

(ISSN 1815 – 316X)

مجلة زراعة الرافدين