

دراسة أهمية حساب الحجم الجزئي (volume fraction) للمواد المركبة المقواة بألياف الزجاج والكربون

زينب كاظم حنتوش العامري* د.حاتم كريم كاظم* و د.أسيل جاسم محمد*

تاريخ التسليم: 2010/9/27

تاريخ القبول: 2011/3/3

الخلاصة

تتم أهمية دراسة خواص المواد المركبة لكثرة استخدامها في الصناعة وعلى الاخص تلك المستخدمة في تطبيقات الانابيب والاعوية، صار من الضروري زيادة الاهتمام في دراسة الخواص لهذه المواد. وعليه سوف يتم عرض بعض النتائج التي وجدت بعد اجراء سلسلة من الاختبارات على الخصائص الفيزيائية لهذه المواد. وقد تم استخدام عينات من انابيب معرضة للضغط (ضغط داخلي). اما طريقة الاختبار فتمت حسب المواصفة الامريكية القياسية ASTM-D2584 (1968) للمواد المركبة المقواة بألياف الزجاج وطريقة الكثافة للمواد المركبة المقواة بألياف الكربون. وقد تم عرض هذه النتائج في جداول موضحة سلسلة التجارب (الاختبارات) التي تم اجراؤها عليها فوجد ان الحجم الجزئي (Volume Fraction) للمواد المركبة المقواة بألياف الزجاج هو (0.476) والمقواة بألياف الكربون هو (0.540). الكلمات المرشدة: الحجم الجزئي , ألياف الزجاج, المواد المركبة, ألياف الكربون.

Studying The Importance of Evaluation And Determination of Volume Fraction Values For Wound Glass And Carbon Fiber Reinforced Composites

Abstract

The wide and increased use of the composite materials in industry especially into important applications such as pipes and pressure vessels tends to give the study of their properties more importance, so results will be presented from a series of tests on the physical properties of composite materials . Specimens cut from pipes made from composite materials to be tested under internal pressure loadings have been tested by using a series of ASTM D2584 (1968) standards test methods for glass fiber reinforced composites and the density method for carbon fiber reinforced composites .The results from this series of tests have been tabulated and presented. The volume fraction for the glass and carbon fibers were found to be 0.476 and 0.540, respectively.

المقدمة

القرن الماضي ولكن الدراسات على هذه المواد كانت قد اجريت قبل ذلك بحوالي 20 سنة. وكانت تعتمد اجراء الاختبارات بطريقة تقليدية (conventional) لاييجاد الخواص الميكانيكية والفيزيائية في البدايات وهي نفس

بالنظر لحسن الاداء (performance) للمواد المركبة في تطبيقات الهياكل (structure) فقد ازداد استخدامها لهذا المجال ومنذ الستينات من

للحصول على المعلومات المهمة. ذلك ان المواصفات التي تعطي من قبل المصنعين تكون بصورة عامة وذات قيم تقريبية (Average) وللمنتج ككل وليست بصورة تفصيلية ولكل جزء على حدة.

وهذا يمكن ان يكون من مصادر الخطأ عند اقتطاع اجزاء صغيرة كعينات من المنتج . كما ان المواصفات لا يتم اعطاؤها بصورة تفصيلية من قبل المصنعين والمنتجين، لذلك يتوجب اجراء الاختبارات من قبل المستخدم لاجاد قيم مضبوطة ودقيقة للمعلومات الضرورية. ذلك ان معرفة الخواص الميكانيكية الدقيقة ضرورية للمصمم في حساباته لاخذها في نظر الاعتبار في التصميم عند استخدام المواد المركبة وتعرضها للاحمال والاجهادات وبظروف مختلفة .

الغرض الاساسي من البحث هو تقديم تقنيات عمل لتهيئة العينات وتحليل طرق الاختبار ومراحلها وكيفية اجرائها لاجاد الخواص الفيزيائية للمواد المركبة، وقد تم اعتماد المواصفة الامريكية لجمعية الاختبار والمواد (ASTM) وتعتبر تلك الاختبارات مفيدة جدا لمثل هذه المواد الغير منتظمة التركيب (orthotropic).

المواد والطرق

Materials And Methods:

تم اختيار المواد المركبة الموضحة في الشكل رقم (1) من الانواع التالية:

- 1- مواد مركبة مقواة بألياف الزجاج مع مادة رابطة (ايبوكسي)
- 2- مواد مركبة مقواة بألياف الكربون مع مادة رابطة (ايبوكسي)

وكما يظهر في الجدول رقم (1) الخواص الميكانيكية لهذه الالياف والمادة الرابطة المستخدمة في هذا البحث هي اليبوكسي مع

الطرق المستخدمة للمعادن (metals) وبقيسة المواد الهندسية المتجانسة (Homogenous) وتلك التي تمتلك خواص متساوية الاتجاهات وتسمى اتجاهية (Isotropic).

ولما كانت المواد المركبة غير متجانسة (Non Homogenous) وكذلك غير اتجاهية (anisotropic) غير متساوية الخواص بالاتجاهات المختلفة، فإنها تتطلب اجراء اختبارات خاصة لاجاد الخواص الفيزيائية والكيميائية وبطرق متخصصة وتقنيات خاصة بحيث تتوافق وتناسب مع خواص المواد المركبة [3].

لكي تحدد المقاومة والجساءة للمواد المركبة فيجب ان تجري عدة فحوصات على المواد التي يصنع منها الهيكل. تلك الفحوصات تهدف الى تقييم المزايا الميكانيكية والفيزيائية لجزيئات ألياف المواد المركبة وهذا مهم جدا في تحديد مواصفات المواد وكذلك لتوفير جهود التصليح [4, 5, 6].

لقد كان استخدام المواد المركبة مقتصرًا على بعض التطبيقات الثانوية والخاصة، اما في الوقت الحاضر فصار استخدامها اكثر من ذي قبل بحيث تستخدم في التطبيقات لاجزاء اساسية ورئيسية وذلك لما تتمتع به هذه المواد (المواد المركبة) من خواص. اذ انها تتميز بالجمع الجيد ما بين مجموعة من الخواص بحيث تكون خواصها الميكانيكية والحرارية اضافة الى خواص الحماية الجيدة بحيث يمكن استخدامها في اوساط معرضة للتآكل مع المقاومة والمتانة العالية والوزن القليل مع حسن الاداء بحيث تتفوق على المواد التقليدية . ولما كان انتاج وتصنيع المواد المركبة يتم بطرق مختلفة مع ضرورة فهم السلوك لهذه المواد تحت ظروف التحميل المختلفة، اصبح من الضروري والمهم التوسع في فهم ودراسة الطرق المختبرية لاجاد الخواص الميكانيكية والفيزيائية لها ومدى سهولة طرق الاختبار هذه

بصورة دقيقة ولكل مادة يتم اختبارها اذ انها تساعد في الاستجابة الميكانيكية .
من الممكن احتساب الحجم الجزئي للألياف (Vf) وبطريقة عملية وذلك بالوزن الشريحة lamina ثم ازالة المادة الرابطة وبعدها وزن الاليف [8] , وقد تم تهيئة اربعة عينات لقياس الحجم الجزئي للمواد المركبة المقواة باليف الزجاج.

طريقة الاختبار

TEST METHOD

يتم وضع العينة في بوتقة ثم في الفرن بحيث يتبقى فقط اجزاء التقوية وبدون استخدام حشوة (filler) وعندما تختفي المادة الرابطة (resin) بصورة تامة نحصل على الطبقة المتبقية من الحرق . هذه الطريقة معروفة بأسم (طريقة الفقدان بالأشتعال) ignition loss method او عملية الاحتراق burn-out process .
ان طريق الحرق burning method (ASTM D2548-6) يمكن اعتبارها كطريقة بسيطة وفعالة لتحديد الحجم الجزئي للمادة الرابطة في المواد المركبة cured resin composite material , ولكن هنا بعض التحديدات في استعمال هذه الطريقة عند وجود filler ذلك لان الحشو هذا قد يحترق جزئيا او لا يحترق البتة , بحيث يبقى مع الاليف الزجاجية . وهذا يسبب صعوبات في ايجاد الحجم الجزئي للاليف . ولحد الان لا توجد طريقة قياسية معروفة لفصل الحشو عن الاليف والمادة الربطة هناك في المواد المركبة (في هذا العمل المنجز لم يتم اضافة اي حشو) .
الأجهزة والمعدات المستخدمة:
1- فرجال يستعمل لقياس الطول والسمك للعينات (length and thickness) .
2- فرن كهربائي (electric furnace) تصل درجة حرارته الى أعلى من 565^oم لحرق العينات .

مادة تصليد من نوع MW215TA و MW215TB على التوالي.

اما الجدول رقم(2) يوضح الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمادة الرابطة.

حساب قيم الحجم الجزئي للاليف : Determination of fiber volume fraction (Vf)

في المادة المقواة بالاليف , يكون توزيع هذه الاليف خلال المادة الرابطة بشكل متكرر او دوري (repeating or periodic) وهنالك بعض العشوائية ولكن بالتقريب الاولي للمقطع يمكن تمثيله بالمربع او السداسي (packed array) وأسماء هذه ال array مستمدة من شكل

المضلع التي تصف نمط الترتيب لتعبئة الاليف , والسداسي يكون أكثر احتمالا .
وكما يظهر في الشكل رقم (2) التركيب المجهرى (microstructure) للمواد المركبة على فرض ان اي من الانماط يمثل بصورة معقولة بعض الدقة . حيث يبين الشكل مقطع عرضي تظهر فيه توزيع الاليف , اذ ان الاليف هنا موزعة بشكل هندسي باتجاه واحد ولكن توزيع الاليف لا يكون بهذا الشكل دائما اذ يعتمد على زاوية الاليف مثل (0°, 45°, 90° .. الخ) , وهذا يقود الى اختلاف في كثافة الاليف وبالتالي يكون من الضروري حساب الحجم الجزئي لكل عينة.

وبتوجيه الانتباه الى وحدة الخلية (unit cell) لهذا النموذج نرى ان مساحة المقطع للاليف نسبة الى مساحة المقطع الكلي لوحدة الخلية يكافئ حجم الاليف نسبة الى الحجم الكلي للمادة المركبة . وهذا يعتبر من المقاييس المهمة للمواد المركبة ويسمى الحجم الجزئي للاليف وقيمتها العددية تتمثل برقم مابين صفر الى واحد [7] .

لما كان المحتوى لكل من الاليف والمادة الرابطة مؤثرا مهما في استجابة الخواص الميكانيكية للمواد , اصبح من الضروري قياسه

Calculations of volume fraction of glass fiber:[5]

$$M_c = M_f + M_m \dots\dots(1)$$

$$V_f = \frac{M_f}{\rho_f} \dots\dots\dots(2)$$

$$V_m = \frac{M_m}{\rho_m} \dots\dots\dots(3)$$

$$V_f = \frac{V_f}{V_c} \dots\dots\dots(4)$$

$$V_m = \frac{V_m}{V_c} \dots\dots\dots(5)$$

$$V_c = V_f + V_m \dots\dots\dots(6)$$

حيث ان:

M_c : وزن العينة (غرام)

M_f : وزن الفايبر (غرام)

M_m : وزن المادة الرابطة (غرام)

ρ_f : كثافة الفايبر (غرام/سم³)

ρ_m : كثافة المادة الرابطة (غرام/سم³)

V_c : حجم العينة (سم³)

V_f : حجم الفايبر (سم³)

V_m : حجم المادة الرابطة (سم³)

V_f : الحجم الجزئي للفايبر

V_m : الحجم الجزئي للمادة الرابطة

3-ميزان حساس له امكانية تحسس وقياس اوزان بحدود 0.01 غم.

4- بودقة من الخزف بسعة 30 مليلتر.

5- معدات سلامة مثل (قفازات).

عينات الاختبار

عينة الاختبار تحوي على مقطع واضح الشكل بحيث يوضح الاجزاء, ويجب ان تكون بحجم ملائم (كبيرة) بحيث يقل الخطأ من ناحية وامكانية وزنها بدقة من ناحية اخرى, بالإضافة الى ذلك يتم قطع العينة بحيث يتوضح اتجاهات الطبقات المؤلفة لها.

الأجراءات قبل اجراء الاختبار:

1- اعداد جدول مناسب لادراج البيانات المطلوبة.

2- اسم العينة وحجمها.

3- تحديد ابعاد العينة وايجاد قيمة متوسطة اذا كانت العينة غير منتظمة .

4-تسجيل طريقة الاختبار .

اجراءات الاختبار:

1- يتم تسخين البوتقة الى 600^o م لمدة 10 دقائق او اكثر. ثم يتم تبريدها الى درجة حرارة الغرفة ثم يتم وزنها الى حد اقرب (0.1 ملغم).

وتدوين النتيجة في ورقة البيانات .

2- يتم تشغيل مفرغة الهواء في المختبر .

3- يتم وزن البودقة مع العينة بدقة لاقررب 0.01 ملغم.

4- يتم وضع البوتقة وبداخلها عينة الاختبار في الفرن, ثم يوضع مؤشر التسخين للفرن الى 565^o م, تبقى العينة داخل الفرن لمدة ساعتين على الاقل بحيث تختفي المادة الرابطة نهائيا (قد نحتاج الى وقت اضافي عندما تكون الطبقات اكثر سماكة).

5- يتم استخراج البوتقة من الفرن مع المواد المتبقية بداخلها ويتم تبريدها الى درجة حرارة الغرفة, بعد ذلك يتم وزنها بدقة بأستخدام الميزان الحساس لايجاد كتلة المادة المحترقة.

$$\rho_c = \frac{W_{air} \rho_{2-propanol}}{(W_{air} - W_{2-propanol})} \quad (7)$$

حيث ان:

ρ_c : كثافة المادة المركبة

$$\rho_{2-propanol} \text{ : كثافة الكحول (بروبانول-2) } = 0.782 \text{ g/cm}^3$$

$$W_{air} \text{ : وزن العينة في الهواء}$$

$$W_{2-propanol} \text{ : وزن العينة في الكحول}$$

ثم تم ايجاد الحجم الجزئي باستخدام قاعدة المخاليط (rule of mixture) من المعادلة (8)

$$V_f = \frac{\rho_c - \rho_{re sin}}{\rho_{fiber} - \rho_{re sin}} \dots \dots \dots (8)$$

حيث ان:

V_f : الحجم الجزئي للألياف

ρ_{fiber} : كثافة ألياف الكربون = 1.8 g/cm³

$\rho_{re sin}$: كثافة الأبيوكسي = 1.1 g/cm³

ρ_c : كثافة المادة المركبة (التي تم حسابها من المعادلة (7))

وتراوحت القيم للحجم الجزئي للألياف من 53.7%-54.2% بينما كانت قيمة الكثافة 1.483 غم/سم³ وكما موضحة في الجدول رقم (4) القيمة المتوسطة للحجم الجزئي للألياف الكربون 54.0%.

الاستنتاجات Conclusions

❖ بصورة عامة، يزيدنا المصنعين والمنتجين بقيم متوسطة للحجم الجزئي

النتائج والمناقشة:

Result & Discussion

تم اختيار اربعة عينات لغرض اختبارها وتحليلها لتحديد الحجم الجزئي لألياف الزجاج وكما مثبت في الجدول رقم (3) حيث يبين النتائج التي تم الحصول عليها للحجم الجزئي للألياف والتي تراوحت بين 46.7%-48.3% ومتوسط القيم هو 46.7% للحجم الجزئي للألياف الزجاجية .

اما الشكل رقم (3) فيوضح شكل العينة قبل وبعد الحرق، وكما يظهر ان المادة الرابطة قد تم ازلتها كليا من عينة المادة المركبة بعد الحرق. كما ان شكل الألياف يبدو بنفس الصورة تقريبا قبل تشكيل العينة.

الحجم الجزئي لألياف الكربون:

تم عمل الاختبارات لايجاد محتوى الألياف لألياف الكربون بالاعتماد على طريقة الكثافة Density method. وهذه الطريقة غير مفضلة للمواد ذات المسامية العالية مثل السيراميك. وعلى فرض ان المسامية قليلة لمادة ما فإن الحجم الجزئي للألياف يمكن ايجاده بسهولة ويسر وبسرعة وبتقدير جيد للقيمة الناتجة للحجم الجزئي وبأقل تحديد.

من الجدول رقم (1) ورقم (2) فإن قيم الكثافات لكل من الكربون والمادة الرابطة

هي: 1.8 غم/سم³ و 1.1 غم/سم³. تم ايجاد الحجم الجزئي لألياف الكربون من العينات المستعملة بحساب الكثافة للمادة المركبة في الهواء وفي الكحول، ولايجاد V_f ذلك تم قطع اربع عينات من المواد المركبة من عينة مادة مركبة لاختبار الشد وكل عينة تم تجفيفها ووزنها في الهواء، ثم تم غمر كل عينة منها في الكحول من نوع (2-بروبانول) وتم وزنها في محلول البروبانول.

تم احتساب الكثافة للمادة المركبة بالاعتماد على قانون ارخميدس باستخدام المعادلة التالية :

materials”, 3rd Ed. By CRC Press LLC, 2003.

[4] Enrique J. Garcia, Diego S. Saito, Ludovico Megalini A. John Hart, and Roberto Guzman de Villoria, and Brian L. Wardle,” Fabrication and Multifunctional Properties of High Volume Fraction Aligned Carbon Nanotube Thermoset Composites”, Journal of Nano Systems & Technology, Vol. 1 | No. 1, pp. 1-11, October, 2009.

[5] MOHD ZUHRI MOHAMED YUSOFF, MOHD SAPUAN SALIT, NAPSIAH ISMAIL & RIZA WIRAWAN, “Mechanical Properties of Short Random Oil Palm Fiber Reinforced Epoxy Composites”, Sains Malaysiana, pp.87–92, 39(1)(2010).

[6] G. T. Pott, “Upgraded natural fibers for polymer composites”. Euro mat 97, (5th

Conference on Advanced Material Science and Material Technology). Maastricht, the Netherlands, Vol. 2, 107-113, (1997).

[7] Fatai Olufemi ARAMIDE, Isiaka Oluwole OLADELE, and Davies Oladayo FOLORUNSO,” Evaluation of the Effect of Fiber Volume Fraction on the Mechanical Properties of a Polymer Matrix Composite”, Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, p. 134-141, 2009, <http://lejpt.academicdirect.org>.

[8] Wang X, Chung DDL.,” An electromechanical study of the transverse behavior of carbon fiber polymer-matrix composite”. Composite interfaces; 5(3):191-199. 1998

ولخط كامل من الانتاج. ووجد ان هذه القيم تتفاوت وعلى نطاق واسع بين عينات من المصنع، ولما كانت هذه التفاوتات في القيم تؤثر في الخواص الميكانيكية لما للحجم الجزئي من تأثير كبير فيها، فأصبح من الضروري ايجاد اختبارات لتقدير وايجاد الحجم الجزئي للألياف عند استخدام المواد المركبة والتعامل معها.

❖ لم يتم استخدام اي حشو filler في هذه المواد المركبة على الرغم من ان الحشو يتم اضافته لتحسين مقاومة الحرق fire resistance ولتقليل الكلفة للمواد المركبة بالاضافة الى تقليل الفجوات voids وتحسين اللزوجة viscosity، ولكن من ناحية اخرى فإن الحشو يقلل من الخواص الميكانيكية للمواد المركبة بحيث ان كمية قليلة من الحشو يسبب في خفض مقاومة الصدمة للمواد المركبة [5]. ان الحجم الجزئي لألياف الزجاج والكربون تم ايجادها باستخدام طريقة Filament winding وكانت 0.540 & 0.476 على التوالي.

المصادر:

[1] ASTM D2584. 1968. Standard test method for ignition loss of cured reinforced resins. Annual book of ASTM standards, Vol. 8.01, American Society for Testing and Materials, Philadelphia. pp. 328-329.

[2] Broyles N. S., Verghese K. N. E., Davis S. V., Li H., Davis R. M., Lesko J. J. and Riffle J. S.,” Fatigue performance of carbon fiber/vinyl ester composites: the effect of two dissimilar polymeric sizing agents polymer”, 39(15): 3417-3424. 1998.

[3] Donald F. Adams, Leif A. Carlson and R. Byron pipes, “ Experimental characterization of advanced composite

[9]Hoo Tien Kuan, Wesley Cantwell and Hazizan Md Akil, “The Mechanical Properties of Hybrid Composites Based on Self-Reinforced Polypropylene”, Malaysian Polymer Journal, Vol. 4, No.2, p 71-80, 2009, Available online at www.fkkksa.utm.my/mpj.

[10] Z. Gul Apalak, “Elastic Flexural Stresses in an Adhesively Bonded Functionally Graded Double Containment Cantilever Joint”, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 23, No. 1, 35-56 (2010).

جدول رقم (1)

Types of fiber	E_f (GPa)	v_f	G_f (GPa)	ρ (g/cc)
Carbon fiber	228.0	0.31	41.16	1.81
Glass fiber	72.53	0.33	29.721	2.0

جدول رقم (2)

Item	Unit	WM-215 TA	WM-215 TB	Mechanical Properties of Matrix	
				E_m (GPa)	v_m
Appearance	-	White viscous liquid	Colorless liquid	E_m (GPa)	3.2
				v_m	0.28
Viscosity	CPs@30C	5500+1000	30+20	G_m (GPa)	1.25
				ρ_m (g/cc)	1.1
Mixing ratio	-	100	25	Ultimate tensile stress (MPa)	51


جدول رقم (3)

Specimen No.	Mass of Matrix (M_m)(g)	Mass of fiber (M_f)(g)	M_f/M_c	M_m/M_c	V_c cm^3	V_f cm^3	V_m cm^3	v_f	v_m
1	0.6662	1.0602	61.411	38.589	1.136	0.530	0.606	0.467	0.533
2	0.632	1.0468	62.3541	37.646	1.098	0.523	0.575	0.477	0.523
3	0.6332	1.0494	62.3678	37.632	1.100	0.525	0.576	0.477	0.523
4	0.6312	1.0732	62.9664	37.034	1.110	0.537	0.574	0.483	0.517
Average								0.476	0.524

جدول رقم (4)


Specimen No.	Weight in air W air (g)	Weight in Propanol W2-propanol(g)	Composite density ρ_c (g/cc)	Volume fraction V_f
1	2.1738	1.0309	1.484	0.540
2	2.2777	1.0807	1.484	0.541
3	2.0877	0.9909	1.485	0.542
4	2.2616	1.0707	1.481	0.537
Average			1.483	0.540

الياف الكربون




(b)

ألياف الزجاج



(a)


شكل رقم (1)



شكل رقم (2)



(b)



(a)

شكل رقم (3)