

تأثير العمر ومنطقة الجسم على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لصوف النعاج العواسيةصفوان لقمان شهاب
موفق يحيى حمدون
كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل – العراق**الخلاصة**

تعتبر صفات أجزءه ذات أهمية اقتصادية في الأغنام وتحددها صفات الألياف . وان للعمر وموقع اخذ العينة من الجسم دور مهم في تحديد هذه الصفات . استخدم في هذه الدراسة ٢٤ نعجة عواسية من الحقل التابع لكلية الزراعة والغابات وتراوحت أعمارها ما بين ٣-٦ سنوات وتم دراسة تأثير العمر وموقع اخذ العينة (الكتف ، الظهر والإلية) . على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لصوف النعاج العواسية . إذ تم قياس وزن أجزءه الخام والنظيف و نسبة الصوف النظيف و طول الخصلة و طول الليفة وعدد التنتيات و نسبة الدهن وتقدير قيم الأس الهيدروجيني pH للصوف . أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي للعمر عند مستوى (أ ≥ 0.05) في طول الخصلة إذ بلغت ١١.٦٩٤ \pm ٠.٥٣٦ و ٩.٤٧٢ \pm ٠.٤٤٥ و ١٠.٠٨٣ \pm ٠.٤٨٠ و ١٠.٢٢٧ \pm ٠.٥٠٣ سم للأعمار ٣ و ٤ و ٥ و ٦ سنوات على التوالي في حين لم يكن هنالك أي فروقات معنوية في الصفات الأخرى . كذلك لوحظ تفوق منطقة الكتف معنويا وعند مستوى (أ ≥ 0.01) في عدد التنتيات وقيمة الأس الهيدروجيني pH للصوف عن منطقتي الظهر والإلية إذ بلغت ١.٦٤٠ \pm ٠.٠٦٥ و ١.٥٨١ \pm ٠.٠٧٩ و ١.٣٣٢ \pm ٠.٠٥٠ ثنية/سم و ١.٢٩٧ \pm ٠.٤٣٣ و ١.٤١٧ \pm ٠.١٢٠ و ١.١٤٥ \pm ٠.٥٥٠ على التوالي.

المقدمة

يعد الصوف الغطاء الطبيعي لجسم الأغنام والذي يحميها من العوامل البيئية المختلفة صيفا وشتاء. ويعمل الصوف في هذه الحالة على حفظ درجة حرارة الجسم ومنع فقدان الحرارة إلى الخارج في حالة انخفاض درجة الحرارة البيئية (الخشاب ، ١٩٩٧) . وعلى الرغم من أن إنتاج اللحوم يشكل العائد الرئيسي من تربية الأغنام في العراق إلا أن إنتاج الصوف ذو أهمية سواء بمساهمته بجزء من الدخل المتأتي للمربي (١٥%) . من تربية الأغنام أو بتوفير المادة الخام للصناعات النسيجية الوطنية وكذلك تصديره (الصانغ والقس ، ١٩٩٢) . وتعد الأغنام العراقية من الأنواع المنتجة لصوف السجاد الذي يستخدم في صناعة السجاد والمفروشات الأرضية . وصناعة الصوف تحتاج إلى خطة متكاملة تبدأ أولا بتحسين إنتاجه كما ونوعا لإغراض صناعة السجاد . وان التباين في صفات الصوف للأغنام العراقية كبير جدا ويتأثر بالعديد من العوامل الوراثية واللاوراثية (الدباغ وصباغ ، ٢٠٠٤ و رؤوف ، ٢٠٠٥) . إذ ذكر Galal (٢٠٠٨) في تقرير عن FAO بان معظم أغنام صوف السجاد هي أغنام ثلاثية الإنتاج وتربى بنظم تربية واسعة ومكثفة من لدن مربين من القبائل البدوية المتنقلة وشبه المتنقلة والسكنة حول أطراف المدن كذلك فان بعض السلالات المنتجة لصوف السجاد هي معروفة جدا في إنتاجها المتميز للحليب كالعواسي والكيوس . إذ أظهرت بعض النتائج بان المتوسط العام لنسبة الألياف الصوفية ٤٤.٦٥ و ٦٠.٢٨ و ٩٦.٥% لكل من الغطاء الداخلي والغطاء الخارجي والشعرورة على التوالي (علي وآخرون ، ٢٠٠٢) . وأوضح Tabbaa وآخرون (١٩٩٨) بان الأكتاف تعطي ألياف دقيقة وطويلة ونسبة منخفضة من الألياف المتوسطة مقارنة بالجانب الوسطي والإلية . ويعتبر وزن أجزءه الخام أهم صفة إنتاجية بين كل مميزات أجزءه العامة في تقدير العائد الاقتصادي من هذا الإنتاج

وان الهدف من هذه الدراسة هو تقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للصوف الخام للأغنام العواسية لأنها تشكل أكبر نسبة للأغنام المتواجدة في العراق وتحديد السمات الخاصة بالسلالة للرجو إليها . كذلك تحديد موقع اخذ عينة الصوف من الجسم والذي قد يكون له تأثير في تقدير وقياس صفات أجزءه المتعددة .

مواد البحث وطرائقه

١- جمع العينات : تم اخذ عينة من الصوف قبل عملية الجز وبوزن ٥٠-٧٥غم ومن ثلاث مناطق وهي منطقة الكتف و الظهر والإلية وبمستوى سطح الجلد . ووضعت العينة في أكياس نايلون صغيرة مسجل عليها رقم النعجة ووزن أجزءه الخام .

٢- **تحضير العينات** : أخذت كل عينة من عينات الصوف ووزنت بميزان حساس ثم غسلت بالماء الدافئ ٥٥م والحاوي على منظف غير ايوني لمدة دقائق لإزالة الأتربة والأوسا مع التقليب والعصر ثم غسلت بالماء الاعتيادي لإزالة اثر المنظف وتركت العينات لمدة ٢٤ ساعة لتجف . بعدها غسلت بمادة البنزين الاعتيادي لمدة ٥ دقائق لإذابة المواد الدهنية وتركت العينات لمدة ٢٤ ساعة لتجف مرة أخرى . ثم وزنت العينة بعد ذلك لحساب وزن العينة النظيف وبعدها قدرت نسبة الصوف النظيف ووزن الجزء النظيف حسب المعادلات التالية .

$$\% \text{ نسبة الصوف النظيف} = \frac{\text{وزن العينة النظيف}}{\text{وزن العينة الخام}} \times 100$$

وزن الجزء النظيف = نسبة الصوف النظيف × وزن الجزء الخام (رووف ٢٠٠٥ و الدباغ ٢٠٠٩) .

٣- **التغذية**: تمت تغذية النعاج الداخلة في التجربة على نفس العليقة المتبعة في تغذية نعاج القطيع التابع لكلية الزراعة والغابات .

٤- الفحوصات الفيزيائية Physical Analysis

٤-١- قياس طول الخصلة Staple length : تم قياس طول خصلة الصوف والمقاسة بالسنتيمتر باستخدام لوحة مخملية Velvet Board لتثبيت خصلة الصوف عليها وقياس الطول باستخدام مسطرة مدرجة وبدون شد الخصلة المقاسة (الصانع والقس ١٩٩٢) و (Benamer و Halford ، ١٩٨٣) .
٤-٢- قياس طول الليفة Fiber length: تم قياس طول ألياف الصوف Wool Fiber Length لكل واحدة على حده باستخدام اللوحة المخملية Velvet Board لتثبيت ليفات الصوف عليها وبواقع (٢٥ ليفه / خصلة) . وقياس طول الليفة باستخدام المسطرة المدرجة ومقاسه بالسنتيمتر بعد شد الألياف لتعطي الطول الحقيقي لليفة وتم استخراج المعدل العام (الصانع والقس ، ١٩٩٢) ، (Benamer و Halford ، ١٩٨٣) ٤-٣- قياس عدد التثنيات أو التجاعيد Crimp : تم اخذ عدد التثنيات لكل ليفه صوف وبواقع (٢٥ ليفه / خصلة) . باستخدام اللوحة المخملية والمسطرة المدرجة الخاصة لحساب عدد التثنيات لكل سنتيمتر واستخراج المعدل العام (Rydar و Stephenson ، ١٩٦٨) .

٥- الفحوصات الكيماوية Chemical Analysis

٥-١- تعيين الأس الهيدروجيني لنماذج الصوف Determination Of The pH Of The Wool Samples : تم تعيين الأس الهيدروجيني لكل نموذج من النماذج تبعا للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس (١٩٨٩) إذ تم اخذ ١غم من كل عينة ووضعها في عينة في قارورة زجاجية ثم أضيف إليها ١٠٠ ملم من الماء المقطر بعد ذلك رجت القوارير الحاوية على العينات لمدة ساعة في جهاز الهزاز الكهربائي Shaker وبعد ضبط ومعايرة الجهاز الكهربائي لقياس الأس الهيدروجيني pH meter بواسطة المحاليل المنظمة Buffer Solution ذي الأس الهيدروجيني ٧ واستخدام الجهاز لتسجيل قيمة الأس الهيدروجيني لخلاصة كل عينة من عينات الصوف .

٥-٢- فد - نسبة الزيت أو الدهن Wool Wax Extraction : لاستخراج نسبة الزيت في الصوف غير المغسول تم اخذ عينة من صوف الكتف و الظهر والالية وبمقدار ١غم لكل عينة ثم وضعها في جهاز تقدير الدهن وذلك بإضافة مادة الكحول الايثيلي Ethyl Alcohol وتشغيل الجهاز لمدة ٥ ساعات لاستخراج نسبة الزيت إذ يعتبر الكحول مذيب جيد لزيت الصوف Wool Wax ومن ثم استخراج نسبة الدهن حسب المعادلة التالية .

$$\text{نسبة الدهن} = \frac{\text{وزن الدهن المفقود}}{\text{وزن العينة قبل الاستخلا}} \times 100$$

حللت البيانات لدراسة تأثير العمر ومنطقة اخذ العينة على بعض الصفات الفيزيائية والكيماوية للصوف باستخدام النموذج العام GLM . General linear Model . حسب البرنامج الإحصائي الجاهز (SAS) وفق التصميم العشوائي الكامل CRD

$$y_{ijAB} = \mu \pm A_i \pm B_j \pm e_{ijAB}$$

حيث أن

yijAB = قيمة أي مشاهدته

μ = المتوسط العام للصفة المدروسة

A_i = تأثير عمر النعجة حيث i تمثل الأعمار ٣ و ٤ و ٥ و ٦ سنوات

B_j = تأثير منطقة القياس حيث j تمثل منطقة الكتف و الظهر و الإلية

e_{ijAB} = الخطأ العشوائي لكل مشاهدته ويفترض انه يتوزع عشوائيا وطبيعيا بمتوسط قدره صفر وبتباين مقداره (σ_e^2) .

النتائج والمناقشة

يتبين من خلال الجدول (١) بان النعاج التي بعمر ٤ سنوات أعطت أعلى وزن جزه خام وبلغ 1.225 ± 0.085 كغم مقارنة مع الأعمار الأخرى والتي بلغت 1.016 ± 0.083 و 1.200 ± 0.065 و 1.216 ± 0.052 كغم للأعمار ٣ و ٥ و ٦ سنوات على التوالي . في حين أعطت النعاج التي بعمر ٥ سنوات أعلى وزن جزه نظيف ونسبة صوف نظيف إذ بلغ 0.716 ± 0.055 و 0.318% بالترتيب . ولم يلاحظ هنالك أي فروقات معنوية في وزن أجزه الخام والنظيف ونسبة الصوف النظيف للأعمار المدروسة . واتفقت هذه النتائج مع Safari و آخرون (٢٠٠٧) في دراسته على نعاج المرينو إذ لاحظ عدم وجود فروقات معنوية في نسبة الصوف النظيف وأعطت النعاج التي بعمر ٥ سنوات أعلى وزن جزه خام ونظيف 0.51 و 4.02 كغم على التوالي مقارنة بأقل وزن للنعاج التي بعمر ٢ سنة إذ بلغ 0.33 و 3.89 كغم بالترتيب. كذلك اتفقت هذه النتائج مع ما أكدته Tabbaa وآخرون (٢٠٠١) في دراستهم على الأغنام العواسية في الأردن بان ليس للعمر تأثير معنوي على وزن أجزه الخام إذ بلغ متوسط وزن أجزه الخام 2.10 كغم لـ ٣٩٧ نعجة عواسية مختلفة الأعمار. في حين لم تتفق هذه النتائج أيضا مع ما أوضحته Majed (٢٠٠٠) في دراستها بان متوسط وزن أجزه الخام بلغ 2.23 كغم للأغنام العواسية وان للعمر تأثير معنوي إذ أعطت النعاج التي بعمر ٤ سنوات أعلى وزن جزه وبلغ 2.42 كغم . ولم تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الدباغ (٢٠٠٩) في دراسته إذ لاحظ بان النعاج التي بعمر ٦ سنوات قد أعطت أعلى وزن جزه خام ونظيف حيث بلغت قيمتها 1.388 و 0.979 كغم . بينما أعطت النعاج التي بعمر ٣ سنوات أعلى نسبة صوف نظيف إذ بلغ 68.009% . أما فيما يخص طول الخصلة فقد بين الجدول (١) وجود تأثير معنوي للعمر على طول الخصلة إذ تفوقت النعاج التي بعمر ٣ سنوات على الأعمار الأخرى بطول الخصلة وبلغت 11.694 ± 0.536 سم مقارنة بـ 9.472 ± 0.445 و 10.083 ± 0.480 و 10.277 ± 0.503 سم للأعمار ٤ و ٥ و ٦ سنوات بالترتيب . واتفقت هذه النتائج مع Al-Saigh (١٩٩٠) والذي أوضح في دراسته على قطيع النعاج العراقية إلى وجود تأثيرات معنوية لعمر النعاج في صفتي طول الخصلة والليفية وبلغت $84,8$ و $56,12$ سم على التوالي . واتفقت أيضا مع ما توصلت إليه Majed (٢٠٠٠) في دراستها على النعاج العواسية بان هنالك تأثيرات معنوية للعمر إذ تفوقت النعاج التي بعمر ٢ سنة في طول الخصلة وبلغت 14.97 سم . في حين لم تتفق هذه النتائج مع كل من Wuliji وآخرون (١٩٩٩) و Sabbagh وآخرون (١٩٩٥) في دراستهم بأنه لا يوجد أي تأثيرات معنوية لعمر النعاج في صفة طول الخصلة. كذلك لم تتفق هذه النتائج مع الدباغ (٢٠٠٩) والذي أكد عدم وجود أي تأثير معنوي للعمر في طول الخصلة بل وجد أن النعاج التي بعمر ٦ سنوات فأكثر أعطت أعلى طول خصلة إذ بلغت 9.672 سم.

ويلاحظ من خلال الجدول نفسه انه لا يوجد تأثير معنوي للعمر في صفة طول الليفة وعدد التثنيات ولكن كانت الفروقات حسابية ولم تصل إلى درجة المعنوية . إذ أعطت النعاج التي بعمر ٣ سنوات أعلى معدل لطول الليفة وبلغ 16.473 ± 0.580 سم في حين بلغت 14.807 ± 0.574 و 13.975 ± 0.461 و 13.906 ± 0.450 سم على التوالي للأعمار ٤ و ٥ و ٦ سنوات . واتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه Edriss وآخرون (٢٠٠٧) في دراستهم على أغنام Neeini في إيران بأنه لم يكن هنالك أي تأثير معنوي للعمر والجنس في طول الليفة . في حين لم تتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه Al-Kass وآخرون (٢٠٠٣) في دراستهم على الأغنام العواسية المحلية والتركية والحمداني والعساف وتضريباتها إلى وجود تأثير معنوي للعمر في طول الليفة والذي بلغ أعلاه 13.18 سم عند عمر ٤ سنوات . كذلك لم تتفق مع ما توصل إليه الدباغ (٢٠٠٩) في دراسته والتي بين فيها أن النعاج

التي بعمر ٦ سنوات فأكثر أعطت أعلى طول لليفة ١٥.٥٠٢ سم مقارنة بأقل طول لليفة للنجاج التي بعمر ٥ سنوات وكانت ١٤.٠٤٣ سم . كذلك يبين الجدول (١) عدم وجود أي تأثير معنوي للعمر على نسبة الدهن ودرجة pH للصوف إذ بلغت أعلى نسبة دهن عند عمر ٣ سنوات ٣.٨١٤±٠.٢٥٧ % في حين كانت أطاها عند عمر ٥ سنوات وبلغت ٣.١٧٨±٠.٢٩١ % وبصورة عامة نلاحظ أن كمية الشمع (الزيت) تتباين باختلاف السلالات وكذلك بين الأفراد ضمن السلالة الواحدة وان نسبة الشمع أو الزيت تزداد بزيادة نعومة الألياف الصوفية (الصانغ والقس ١٩٩٢) . واتفقت هذه النتائج مع ما ذكرته العتابي (٢٠٠٥) في دراستها على الأغنام العواسية بان نسبة الزيت ضئيلة جدا في هذه السلالة المحلية وهي لا تتجاوز ٢.٥ % في حين وجد أن نسبة الزيت في أغنام المرينو الاسترالية قد تصل إلى ٢٠ % وقد يعزى السبب في ذلك إلى اختلاف عدد ونسبة حويصلات الصوف / ملم ٢ . ونلاحظ أيضا من الجدول (١) أن قيم الأس الهيدروجيني pH للأعمار المختلفة تراوحت ما بين ٩.٨٥٦ – ١٠.٠٨٠ ولم يكن للعمر أي تأثير معنوي على هذه القيم ونلاحظ من خلال المدى الناتج لدينا أن قيم الأس الهيدروجيني تعطي دالة قلوبية لنماذج أو عينات الأصواف المفحوصة وان سبب قلوبية الصوف تكون راجعة إلى احتوائه على إفرازات الغدد العرقية Suint والذي يحتوي على كمية عالية من البروتين وان قيمة الأس الهيدروجيني لعرق الأغنام بلغ ٩.١ حسب ما أشار إليه Ghosal وآخرون (١٩٧٧) .

يوضح الجدول (٢) عدم وجود أي تأثير معنوي لمنطقة القياس على طول الخصلة والليفة إذ بلغت ١٠.٤٥٨±٠.٤٨٠ سم و ١٥.٠٥٩±٠.٦١٩ سم ، ١٠.٤١٦±٠.٤٦٣ سم و ١٤.٦٩٩±٠.٦٧٨ سم ، ١٠.٢٧٠±٠.٤٢١ سم و ١٤.٦١١±٠.٧٠٣ سم بالترتيب لمنطقة الكتف و الإلية والظهر . واتفقت هذه النتائج مع ما أوضحه Saddick (١٩٩٣) في دراسته على أغنام البلاك فيس أن منطقة الأكتاف أعطت أطول الألياف بينما كانت أقصرها في منطقة الإلية . واتفقت أيضا مع Tabbaa وآخرون (٢٠٠١) والذين أكدوا في دراستهم عدم وجود أي تأثير معنوي لمنطقة القياس على طول الخصلة والليفة إذ بلغت ١٤.٣±٠.٣ سم و ٢٣±٠.٥ سم و ١٤±٠.٣ سم و ٢٢±٠.٥ سم على التوالي لمنطقة الكتف و الظهر والالية . وجاءت النتائج متفقة أيضا مع ما وجدته Edriss وآخرون (٢٠٠٧) في دراستهم بأنه لا توجد أي تأثيرات معنوية لمنطقة القياس على طول الخصلة إذ بلغت متوسطات طول الخصلة ١٠.٨±٢.٣ سم و ٩.٧١±٣.١ سم و ١٠.٩٩±٢.٤ سم على التوالي لمنطقة الجانب الأيمن والظهر والالية كذلك لم يلاحظ أي تأثير معنوي لمنطقة القياس على طول الليفة وبلغت ٢١.٨٥ سم و ٣٢.٣٤ سم و ٢٢.٦٦ سم بالترتيب للمناطق المذكورة أعلاه . في حين كانت هذه النتائج غير متفقة مع ما توصلت إليه العتابي (٢٠٠٥) بان هنالك فروقات معنوية بين طول الخصلة لمنطقتي بغداد – الكوت – الرمادي إذ بلغ معدل طول الخصلة لصوف الظهر ٨.٣٠ و ٨.٥٠ و ٨.٧٠ سم .

ويبين الجدول (٢) وجود فروقات معنوية لمنطقة القياس في عدد التنتيات إذ نلاحظ تفوق منطقة الكتف على منطقة الظهر والالية إذ بلغت ١.٦٤٠±٠.٠٦٥ ثنية / سم ، ١.٥٨١±٠.٠٧٩ ثنية / سم و ١.٣٣٢±٠.٠٥٠ ثنية / سم على التوالي . إذ تبين هذه النتائج أن صوف الإلية اظهر عدم نعومته أي انه ذات قياس قطر عالي لليفة وان أليافه قصيرة وهذا يتفق مع ما ذكره Goodwin (١٩٧٤) في دراسته بان عدد التجاعيد يكون مرتبطا إيجابيا مع نعومة ألياف الصوف أي قطر الألياف وكذلك مع معدل أطوالها وان الفروقات المعنوية بين مناطق الدراسة الثلاث تعود إلى اختلاف الأفراد ضمن السلالة الواحدة مما يؤثر ذلك بصورة مباشرة على مدى انحناء الحويصلات الصوفية وكفاءتها وموثرها في عدد التنتيات . إذ ذكر Dick و Sumner (١٩٩٦) أن هنالك علاقة متبادلة بين عدد التنتيات على ألياف الصوف ومدى انحناء الحويصلات الصوفية أثناء نمو الليفة . وأوضح الصانغ والقس (١٩٩٢) بان هنالك اختلاف في عدد التموجات أو التنتيات باختلاف السلالات والأفراد ضمن السلالة الواحدة وحتى في الفرد الواحد تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى على جسم الحيوان وتتراوح عموما بين ١- ١٢ ثنية / سم .

الجدول (١) : تأثير العمر في بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لصوف النعاج العواسية

| الصفات العوامل | المعطيات | العمر (سنة) | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ | م.غ |
| المتوسط العام \pm الخطأ القياسي | | ٠.٣٧ \pm ٠.١٦٤ | ٠.٧٤ \pm ٠.٦٤٧ | ١.١٠٢ \pm ٠.١٧ | ٠.٢٥٩ \pm ٠.٣٨١ | ٠.٧٩٠ \pm ٠.٣٨٠ | ٠.٥١٨ \pm ٠.٤٤٠ | ٠.٢٧٨ \pm ٠.١٢٩ | ٠.٩٥٣ \pm ٠.٠٦٤ | ٠.١٦٦ \pm ٠.٠٨٠ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ |
| وزن الجزء الخام / كمم الخطأ القياسي | | ٠.٠٨٣ \pm ٠.٠١٦ | ٠.٠٤٣ \pm ٠.٠٥١ | ٠.٠٤٣ \pm ٠.٠٦٠ | ٠.٠٤٥ \pm ٠.٠٤٢ | ٠.٠٥٨ \pm ٠.٠٤٧٣ | ٠.٠٦٢ \pm ٠.٠٤٦١ | ٠.٠٦٠ \pm ٠.٠٣٨١٤ | ٠.٠٨٠ \pm ٠.٠٨٠ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | |
| وزن الجزء النظيف / كمم الخطأ القياسي | | ٠.٠٤٣ \pm ٠.٠٣٦ | ٠.٠٤٣ \pm ٠.٠٣٦ | ٠.٠٤٣ \pm ٠.٠٣٦ | ٠.٠٤٥ \pm ٠.٠٤٢ | ٠.٠٥٨ \pm ٠.٠٤٧٣ | ٠.٠٦٢ \pm ٠.٠٤٦١ | ٠.٠٦٠ \pm ٠.٠٣٨١٤ | ٠.٠٨٠ \pm ٠.٠٨٠ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | |
| نسبة الصوف النظيف \pm الخطأ القياسي | | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | ١.٠٠٢ \pm ٠.١٧ | |
| طول الخصلة /سم \pm الخطأ القياسي | | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | |
| طول الليفة /سم \pm الخطأ القياسي | | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | ٥٣٦ \pm ١٦٩٤ | |
| عدد التفتيت / سم \pm الخطأ القياسي | | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | ٠.٠٩٧ \pm ٠.٥٢١ | |
| نسبة الدهن % \pm الخطأ القياسي | | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | ٠.٢٥٧ \pm ٠.٣٨١٤ | |
| قيم الأس pH والهدرجة \pm الخطأ القياسي | | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | ٠.١١٥ \pm ٠.٠٩٤ | |

م.غ : تعني عدم وجود فروق معنوية ضمن العمود الواحد .

* يوجد فروقات معنوية عند مستوى (≥ 0.05)

الجدول (٢) : تأثير منطقة القياس ، الكتف ، الظهر ، الإلية ، على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لصورف النعاج العواسية

| العوامل | الصفات | | المعاملات | طول الخصلة / سم \pm الخطأ القياسي | طول الليفة / سم \pm الخطأ القياسي | عدد التنتيات ثنية / سم \pm الخطأ القياسي | نسبة الدهن % \pm الخطأ القياسي | قيم الأس الهيدروجيني \pm الخطأ القياسي |
|---------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | المتوسط العام \pm الخطأ القياسي | منطقة القياس | | | | | | |
| | | | | ٠,٢٥٩ \pm ٠,٣٨١ | ٠,٣٨٠ \pm ٤,٧٩٠ | ٠,٠٠٤ \pm ١,٥١٨ | ٠,١٢٩ \pm ٣,٤٢٨ | ٠,٠٦٤ \pm ٩,٩٥٣ |
| | | | م. غ م | | م. غ م | ** | م. غ م | ** |
| ١ | الكتف | ٢٤ | ٠,٤٨٠ \pm ١٠,٤٥٨ أ | ٠,٦١٩ \pm ٥,٠٥٩ أ | ٠,٠٦٥ \pm ١,٦٤٠ أ | ٠,٢١٧ \pm ٣,٥٤٨ أ | ٠,٤٣٣ \pm ١٠,٢٩٧ أ | |
| ٢ | الظهر | ٢٤ | ٠,٤٢١ \pm ١٠,٢٧٠ أ | ٠,٧٠٣ \pm ٤,٦١١ أ | ٠,٠٧٩ \pm ١,٥٨١ أ | ٠,٢٣٠ \pm ٣,١٨٥ أ | ٠,١٢٠ \pm ٩,٤١٧ ب | |
| ٣ | الإلية | ٢٤ | ٠,٤٦٢ \pm ١٠,٤١٦ أ | ٠,٦٧٨ \pm ٤,٦٩٩ أ | ٠,٠٥٠ \pm ١,٣٢٢ ب | ٠,٢٢٧ \pm ٣,٥٥٠ أ | ٠,٠٥٥ \pm ١٠,١٤٥ أ | |

م. غ م : تعني عدم وجود فروقات معنوية ضمن العمود الواحد
** يوجد فروقات معنوية عند مستوى (≥ 0.01) .

كذلك لم يلاحظ من خلال الجدول أعلاه فروقات معنوية لمنطقة القياس في نسبة الدهن إذ بلغت $0.217 \pm 3.548\%$ و $0.230 \pm 3.185\%$ و $0.227 \pm 3.550\%$ على التوالي لمنطقة الكتف ، الظهر والالية . وجاءت هذه النتائج غير متفقة مع ما أكدته العتابي (٢٠٠٥) في دراستها إذ لاحظت وجود فروقات معنوية بين نسبة الزيت لأصواف أغنام منطقة بغداد مقارنة بأصواف منطقة الرمادي في حين لم تلاحظ فروقات معنوية بين أصواف منطقتي الكوت وبغداد أو بين منطقتي الكوت والرمادي لكل من صوف الظهر والالية . وأوضح الجدول أعلاه وجود تأثير معنوي في قيمة الأس الهيدروجيني إذ كانت أعلى القيم لمنطقة الكتف والالية 0.433 ± 10.297 و 0.145 ± 10.055 مقارنة مع منطقة الظهر والتي بلغت 9.417 ± 0.120 . وجاءت هذه النتائج غير متفقة مع العتابي (٢٠٠٥) والتي أوضحت عدم وجود أي تأثير معنوي لمنطقة القياس في قيم الأس الهيدروجيني إذ بلغت معدلاتها ٨.٣ و ٨.٤ و ٨.٤ على التوالي للمناطق الثلاثة . وقد يعزى عدم ظهور قيم منخفضة للأس الهيدروجيني في نماذج الأصواف المفحوصة إلى كون الأصواف العراقية تحتوي على قدر ضئيل من الأحماض الدهنية والشمعية أي أن نسبة الزيت فيها قليلة مقارنة مع الأصناف الأجنبية وكذلك وجود كميات من دقائق التربة والأملاح التي تزيد من قيمة الأس الهيدروجيني مثل أملاح عنصر البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم .

EFFECT OF AGE AND BODY REGION ON SOME PHYSICAL AND CHEMICAL TRAITS OF AWASSI EWES WOOL

Safwan L. Shihab

Muwfak Y. Hamdoon

College of Agri. and Forestry / University of Musol – Iraq

ABSTRACT

Fleece traits have an economic importance in sheep, and they are influenced by fiber traits. The age of sheep and body region which samples are taken have an importance on the traits studied. The study involved 24 Awassi ewes aged 3 to 6 years at college of Agriculture region. To study the effect of age and samples taken from different regions of the body (Shoulders, Back and tail) on some physical and chemical wool traits greasy fleece weight, clean fleece weight, clean wool percentage, staple length, fiber length, crimps, wax percentage and determination of wool pH. Data were subjected to statistical analysis using General liner model (GLM), (SAS) program . The results revealed a significant ($p \leq 0.05$) effect of age on staple length 11.694 ± 0.536 , 9.472 ± 0.445 , 10.083 ± 0.480 and 10.227 ± 0.503 cm on for the ages 3, 4, 5, 6 years respectively. with no significant effects on other traits . There was a highly significant. ($P \leq 0.01$) effect of shoulder region on crimps and wool pH 1.640 ± 0.065 , 1.581 ± 0.079 , 1.332 ± 0.050 crimp / cm and 10.297 ± 0.433 , 9.417 ± 0.120 , 10.145 ± 0.55 respectively.

المصادر

الخشاب ، سمير (١٩٩٧) الأغنام ، رعاية - إنتاج - سلوك الدار العربية للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى. جامعة المنوفية .

الدباغ ، صميم فخري محمد صالح (٢٠٠٩) مقارنة الأداء الإنتاجي والفسلجي لصفتي الحليب والصوف في النعاج العواسية والحمدانية . أطروحة دكتوراه . كلية الزراعة والغابات . جامعة الموصل .

الدباغ ، صميم فخري وصباغ ، هاني رؤوف (٢٠٠٤) تقييم لبعض العوامل البيئية والمعالم الوراثية لإنتاج الصوف في الأغنام العواسية ، مجلة زراعة الرافدين . ١٤ (٥) ٣٥-٣٠ .

الصائغ ، مظفر نافع رحو (١٩٩٠) دراسة لصفات الصوف الفيزيائية للأغنام العراقية . مجلة البصرة للعلوم الزراعية : ٣٠ (١ و ٢) : ٩ - ٢٦ .

الصائغ ، مظفر نافع والقس ، جلال إيليا (١٩٩٢) إنتاج الأغنام والمعز . مطبعة دار الحكمة ، جامعة البصرة .

العتابي ، أسيل خالد ذباح (٢٠٠٥) دراسة عن خصائص الأغنام العواسية ومدى تلوثه بعوامل البيئة الحية وغير الحية . رسالة ماجستير . كلية العلوم . الجامعة المستنصرية .

علي ، ستار حسين ، القس ، جلال إيليا والعزاوي ، وليد عبد الرزاق (٢٠٠٢) نوا الألياف الصوفية لبعض المجموع الوراثية من الأغنام في العراق . مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري ، ١ (١) : ٢٠-٢٤ .

مجهول (١٩٨٩) . المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس . دليل ضبط الجودة في الصناعات النسيجية .

- Al- Saigh, M.N.R (1990) Astudy of wool physical characteristics of Arabi ewes. Basrah . J . Agri . Sci . 3 (1-2): 9-26.
- Al-kass, J.E ; W.A.R, Al- azzawi and S.H, Ali (2003) Astudy of some wool traits in different genetic groups of sheep the Iraqi .J. Agri. Sci . 34 (1): 253 – 256.
- Anonymous (2000). Statistical Analysis System Users Guide. Version 15, Statistical Analysis System Institute, Cary Inc., North Carolina, U.S.A .
- Benamer , A.R and D.M, Hallford (1983) Influence of dietary of fine solids on fleece characteristics and weight response of fine wool ewes . J . Anim . Sci, 56 (2) : 296 – 301.
- Dick, J.L and R.M.W, Sumner (1996) Development of fiber and follicle characteristics related to wool bulk in perendale sheep over the first year of life . Proceedings Of The New-Zealand Society Of Animal Production . 56 : 314-318 .
- Edriss , M.A; G, Dashab ; A.A.G, Aghaji; M.A, Nilforooshan and H.M, Movassagh (2007) Astudy on some physical attributes of Neaini sheep wool for Textile Industry Pakistan . J. of Biology . Sci . 10(3) : 415-420 .
- Galal , E.S.E (2008) Selection for increased production in multi purpose sheep and goat . FAO corporate document repository .
- Ghosal , A.K ; P.R, Jatkar ; S.E, Purohit and P.K, Dwarakhath (1977) Anote of some of sweat compositions and their effect on canary coloration on Nail sheep . Indian . J . Ani . Sci . 47(8) : 500-502 .
- Goodwin , D.H (1974) . The Production and Management Of Sheep . Hutchinson Educational Ltd , London W 1 .
- Majed , S.A (2000) Effect of age and sex on some wool caracterisation of awassi sheep . Iraqi .J. Agri . 5 (1) : 150-155 .
- Ryder , M.L and S.K, Stephenson (1968) Wool growth academic press . London , New York .
- Sabbagh , H.R;W.A.R, Al- azzawi and K.O.K, Kurdu (1995) Some phenotypic and genetic parameters of the awassi wool traits Mesopotamia .J. Agri. 27: 1.
- Saddick , I.M. (1993) Variation in some wool characteristics over the body of Ossimi sheep . Menofiya . J . Agri . Res (18) 1143-1155 .
- Safari , E ; N.M, Fogarty ; A.R, Gilmour ; K.D, Atkins ; S.I, Mortimer; A.A, Swan ; F.D, Brien ; J.C, greeff and J.H.J, Vander werf (2007) Across population genetic parameters for wool , growth and reproduction traits in Merino sheep (1) Data structure and non genetic effect . Aus. J . Agri . Reas . 58 .2.: 169-175.
- Tabbaa , M.J ; W.A, Al- azzawi ; F.S, Al- barakeh (1998) Effect of age and sampling location fleece and fiber characteristics of awassi sheep . Dirasat (25) 393-400.
- Tabbaa, M.J; W.A.R, Al- azzawi and D, Campbell (2001) Varition in fleece characteristics of Awassi sheep at different ages. Small. Rum. Reas .41: 95 – 100 .

Wuliji , T ; K.G, Godds ; J.T.J, Land ; R.N, Andrews and Turner (1999)
Response to selection for ultra fine Merino sheep in New-Zealand. 1.
Wool production and characteristics of ultra fine fiber diameter selected
and control Merino yearlings . livestock . Pro. Sci . 58 : 33-44 .