

## دراسة تأثير بعض المجمعات المستخدمة في تركيز خام الحديد بطريقة التعويم الرغوي

فائزة علي سمير\* و سندس محمد نوري\*

تاريخ التسليم: 2006/1/4

تاريخ القبول: 2008/5/8

### الخلاصة

بينت دراسة تركيز الحديد بطريقة التعويم الرغوي أن لنوع المجمع المستخدم وطريقة التعويم تأثير واضح في عملية التركيز. في هذا البحث تم استخدام مجمعات هيدروكسيلية من نوع الكربوكسيلية والمختلفة في سلسلتها الهيدروكربونية وهي:

Formic Acid H-CooH

Acetic Acid CH<sub>3</sub>.CooH

Stearic Acid C<sub>11</sub>H<sub>35</sub>.CooH

اما الخام المستخدم فهو خام أكسيد السليكا الذي يحتوي على 44.2% SiO<sub>2</sub> و 45.1% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> وقد تبين من النتائج: ان استخدام هذه المجمعات ادى الى حدوث عملية التعويم الانبوني العكسي للسليكا. Anionic Silica Flotation. وعند استخدام Formic acid لوحظ ان رتبة الحديد تزداد بزيادة وزن المجمع وتصل الى 64% عند اضافة 0.5 غم من الحامض . وعند استخدام Acetic acid لوحظ زيادة رتبة الحديد مع زيادة نسبة الحامض وتصل الى 76% اما عند PH=11 تزداد رتبة الحديد 89% عند اضافة 0.3 غم من نفس الحامض . وعند استخدام Stearic acid لوحظ ان رتبة الحديد التي تم الحصول عليها تكون ثابتة و بحدود 65% . ومن النتائج لوحظ ان Acetic acid يعطي افضل النتائج اذ تم الحصول على رتبة حديد 89% عند اضافة 0.3 غم من الحامض و PH=11.

## Studying The Effect of Some Used Collectors in Iron Ore Concentration by Froth Flotation

### Abstract

This study explained that the used collector type and the Flotation Procedure have apparent effect on concentration procedure, the results explained that the used of these collectors lead to occurring of reversed anionic silica flotation and on using the formic acid it has been noted that the Iron grade increases when the collector weight reaches to 64% It adding 0.5 gm of the acid. and when acetic acid was used there is an increasing in Iron grade with increasing of acetic percent which reaches to 76% in adding 0.3 gm of the acid but on the pH=11 with (0.3) gm of the same acid (acetic acid) the Iron grade increases to 89% and in using stearic acid it has been noted that the Iron grade that goted becomes constant which is about 65% so from these results it had been noted that the acetic acid gives the best results where it had reached to 89% of Iron grade on adding 0.3 gm of this acid on pH=11

**Keywords:** Iron Ore, Concentration by Froth Flotation.

**المقدمة****المجمعات:**

واحيانا تسمى بالمحفزات (prometers) والتي هي تدمز (adsorbed) من قبل سطح الحبيبة المراد تعويمها وتكسبها صفة الكراهية للماء (hydrophobic or aerophilic) وتسهل التصاقها بفقاعة الهواء المجهزة للحيز اثناء عملية التهوية ويكون اختيار المجمع بحيث يؤثر في الخام المطلوب دون الخامات الاخرى أو الشوائب الموجودة في لباب التعويم [21,18,10,1] وتكون محاليل التجميع أما مركبات متأينة تتفكك إلى ويحدث ادمزاز لمحلول التجميع على سطح الحبيبات المنتقاة بسبب الخصائص الكيمياوية أو الكهربائية أو بسبب التجاذب الفيزيائي بين الجزء القطبي والاسطح المعدنية وتتجه النهايات غير القطبية في اتجاه المحيط وبشكل عام تستخدم محاليل التجميع بكميات صغيرة جدا لكي تكون طبقة احادية الايونية فوق أسطح الحبيبات المعدنية المطلوب فصلها. وتقسّم المجمعات إلى ثلاثة مجاميع رئيسية.

- 1- المجمعات الانيونية Anionic collectors
- 2- المجمعات الكتيونية Cationic collectors
- 3- المجمعات غير الانيونية non-anionic collectors
- 4- المجمعات الانيونية وهي الأكثر استخداما في المعادن وتقسّم إلى نوعين:

أيونات في الماء أو مركبات غير متأينة وغير دائبة. وهي بشكل عام جزيئات معقدة (غير متماتله في التركيب) ومزدوجة القطبية (dual) أو (hetero polar) أي انها تتكون من مجموعتين كما في الشكل (1) الذي يبين تركيب أوليات الصوديوم المتكونة من مجموعة قطبية (polar) ومجموعة هايدروكاربونية غير قطبية (non-polar) [19,15,14] وهي مسؤولة عن خاصية طردها للماء (نظرية العالم (langmuir) [25,5,2].

المائي وبذلك تكتسب صفة طرد الماء (water repellent) وكما مبين في الشكل (2) الذي يبين ادمزاز محلول التجميع [20,17,14].

مجمعات الاوكسيهايدريل (oxyhydril collectors) عبارة عن انيونيات عضوية واحماض كبريتيه ضمن مجموعتها القطبية ومن أهم أنواعها:

- أ- الكاربوكسيلات (r-) carboxylates (cooh) وتتكون بصورة رئيسيه من الأحماض الدهنية والصوابين (fatty acids & soaps) التي تستخلص من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية بالنقطير والتبلور. وكلما زاد طول السلسله الهيدروكربونية ازدادت قوة طردها للماء ولكن تقل درجة ذوبانها وهي تتضمن حسب الترتيب التصاعدي لسلسله الكربون كما يلي:

Oleic acid	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>7</sub> COOH
Formic acid	H.COOH
Acetic acid	CH <sub>3</sub> .COOH
Lauric acid	C <sub>11</sub> H <sub>23</sub> .COOH
Palmitic acid	C <sub>15</sub> H <sub>31</sub> .COOH
Stearic acid	C <sub>17</sub> H <sub>35</sub> .COOH

في تعويم الهيماتيت ان ترتيب مدى الفعالية للاحماض الدهنية هي كالآتي [12,11]:

Oleic  
Lauric  
Myristic  
Palmitic

أما الصوابين فان لها قابلية ذوبانية أكبر حتى لو ازداد طول السلسله الهيدروكربونية. وجد العالم (Keck)

## Caprylic

(barite) الكاينيت (kyanite) والشيليت (sheelite).

والطريقة المستخدمة في بحثنا هذا هي التعويم الأنيوني العكسي للسليكا (Anionic silica flotation) وأستخدمت هذه الطريقة منذ بداية الستينات من خلال تنشيط السليكا بأيونات الكالسيوم ( $Ca^{++}$ ) وقد اختبرت ودرست في عدة مختبرات ومن قبل عدة شركات وخصوصاً في Hanna mining and us bureau of mines وكذلك من قبل Bunge et al 1977 وformmer et al 1969 . والمجمعات المستخدمة في بحثنا هذا هي الكاربوكسيلات وهي نوع من أنواع مجمعات الأوكسيهيدريل

تم استخدام جهاز خلية التعويم الرغوي never cell الموجود في قسم هندسة الانتاج والمعادن/ مختبر كيمياء المعادن/ الجامعة التكنولوجية وفيما يلي:  
وصف لاجزاء جهاز خلية التعويم الرغوي Denvercell .

وبصورة عامة تستخدم الكاربوكسيلات في تطويف معادن الكالسيوم (calcium) - الباريوم (barium) السترونتيوم (strontium) المغنسيوم (magnesium) و كربونات المعادن غير الفلزية والاملاح الذاتية للمعادن القلوية والمعادن الارضية القلوية [20,4,3].

ب- مجمعات السلفيت والسلفونيت (sulphates & sulphonates) نادر ما تستخدم على الرغم من ان لها خصائص تماثل الاحماض الدهنية في قدرتها التلقائية ولكن قدرتها على التجميع أقل وتستخدم في تطويف القصدير - الباريت

### الجزء العملي:

- بعد اجراء عملية التكسير الاولي والثانوي والطحن لحد حجمي (-25) مايكرون تم اجراء عملية النمذجة باستخدام جهاز للحصول على عينات (Johnes riffle) متساوية في الكمية والتجانس ثم أخذت ثلاث عينات لاجراء التحليل الكيماوي في الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين والنتائج هي:
- 1-قاعدة الجهاز
- 2-هيكل الجهاز
- 3-عتلة يدوية لرفع وخفض هيكل الجهاز لسهولة وضع أو اخراج الوعاء.
- 4-محرك كهربائي ذو سرعة ثابتة يعمل على التيار التناوبي (AC).
- 5-قرص دوار عدد/2 POLY.
- 6-حزام ناقل للحركة عدد/1 Belt.
- 7-عتلة يتحكم بها يدوياً لزيادة أو خفض السرعة
- 8-عمود الدوران shaft
- 9-عداد سرعة (300,3300) r.p.m
- 10-قرص دوار يربط في نهاية عمود الدوران لتحريك المزيج (ماء-خام-مواد) (بشاره).
- 11صمام لغلاق وفتح الهواء
- 12-وعاء الخلية سعة (2 لتر)

### مبدأ عمل الجهاز

عند دوران المحرك الكهربائي فإنه يدور في نهاية عمود دورانه قرص دوار (polu) الذي بدوره ينقل الدوران إلى الحزام الناقل (belt) الذي يربط بين القرصين الدوارين وبالتالي ينقل الحركة إلى القرص الدوار الأخر المرتبط مع عمود الدوران والذي بدوره ينقل الحركة إلى

القرص الدوار (البشارة) في النهاية السفلى لعمود الدوران وبالتالي تحريك المزيج داخل الوعاء. [25]

وعندما يراد زيادة أو خفض السرعة نقوم بتحريك العتلة يدوياً فعند حركة العتلة باتجاه معاكس لعقارب الساعة فاننا نزيد من سرعة

نعمل بها ويمكن التحكم بكمية الهواء بواسطة صمام التهوية شكل (3) جهاز خلية التعويم الرغوي.

المخطط (1) يبين مراحل التكييف والتهوية والمواد الكيماوية المضافة في خلية التعويم جدول (2).

و (0.15) غم من كلوريد الكالسيوم  $CaCl_2$  كمنشط وكذلك 0.02 غم كمرغي المتكون من احد انواع الصوابين وحسب المواصفة العراقية 1070 وذلك لسهولة توفره ورخص ثمنه وقلة كميته المستخدمة مقارنة بالمرغبات الأخرى وتشابهه بمبدأ عمله مع المرغبات الأخرى مثل (زانتيت - صمغ - التانين - شمع البرافين) ولقد تمت دراسة كل نوع من انواع المجمعات ادناه وباوزان (0.5, 0.3, 0.2) مع ثبوت الظروف والمواد الكيماوية الأخرى.

- 1- Formic Acid H.COOH
- 2- Acetic Acid  $CH_3.COOH$
- 3- Stearic Acid  $C_{17}H_{35}.COOH$

رتبة الحديد (%)  $Fe_2O_3$  هو (64%) ونسبة أسترجاع (R) هو (98%) جدول (3) شكل (4).

**تأثير مجمع Acetic Acid  $CH_3-COOH$  على رتبة الحديد**  
عند اضافة مجمع الاستيك باوزان (0.2) - (0.3 - 0.5) غم فأننا نلاحظ من الجدول (4) والشكل (5) ان أفضل وزن للمجمع من نوع Acetic Acid هو (0.3) غم حيث تكون رتبة الحديد (77%) ونسبة الأسترجاع (R%) (98.27%).

**تأثير مجمع Stearic Acid  $C_{17}H_{35}-COOH$  على رتبة الحديد.**

الجهاز أما عند الحركة باتجاه عقارب الساعة اننا نخفض السرعة ونستطيع معرفة السرعة التي يعمل بها الجهاز من عداد السرعة الموجود في النهاية العليا لعمود الدوران حيث يأخذ حركته منه وبالتالي معرفة السرعة التي

### طريقة الفصل عملياً

بعد عملية التفسير والطحن والنمذجة كان وزن النماذج المستخدمة بحدود (300) غم ومديات اضافة المواد الكيماوية مبينة في الجدول (2) حسب العالم (Gaudin) [6]. وان

ولقد تم في هذا البحث استخدام طريقة التعويم الانيونى العكسي (الغير مباشر) للكوارتز ( $SiO_2$ ) حيث تطفو السليكا ويبقى أكسيد الحديد ( $Fe_2O_3$ ) بداخل خلية التعويم اذ تم تثبيت متغيرات عملية التعويم وكما يلي:-

تم استخدام (300) غم من أكسيد الحديد ( $Fe_2O_3$ ) وبحجم حبيبي (-25) مايكرون ثم ملئ خلية التعويم ب(1200) ملتر من الماء عند درجة حرارة الغرفة وبزمن تكييف (10) دقائق وعند سرعة دورانية للمازج (1600) r.p.m ثم استخدم (0.45) غم من نشأ الذرة الصناعي (cornstrach) كمغطس

وبعد عملية الفصل يأخذ الراسب (الراکز) من وعاء خلية التعويم الرغوي ويرشح، بجهاز الترشيح ثم يجفف عند درجة حرارة (100)°م ولمدة ساعة ويوزن ويحلل بعد ذلك كيميائياً حتى نحصل على رتبة الحديد %  $Fe_2O_3$  و حساب نسبة الأسترجاع (Recovery %).

**تأثير مجمع Formic Acid H.COOH على رتبة الحديد**

عند اضافة مجمع الفورميك باوزان (0.2, 0.3, 0.5) غم نلاحظ من الجدول (3) والشكل (4) ان أفضل وزن للمجمع من نوع Formic Acid هو (0.5) غم حيث تكون

عند كل الأوزان وتساوي (65%) ونسبة الاسترجاع (R%) متغيرة نتيجة تغير وزن الراكز عند كل وزن للمجمع. الجدول (6) والشكل (7) ان أفضل PH هي 11 حيث تزداد رتبة الحديد إلى 89% ونسبة الاسترجاع هي 94%. وكما مبين في الجدول أدناه.

الانيوني للسليكا في خامات الحديد الاوكسيدية نلاحظ ان نشا الذره يكون مغطس فعال لاكاسيد الحديد فقط [13و14] وخاصة عند رفع الـ PH إلى أعلى من 6.5 لان النقطة المتعادلة كهربائياً لاكاسيد الحديد تقع عند (PH6.5) ، لذلك فإنه عند PH عالية فإن أكاسيد الحديد ستكون مشحونة بالشحنة السالبة وسيحصل تغطية كاملة لسطح أكسيد الحديد بالنشا المدمص ، بعد ذلك سيغطس الحديد ويبقى بداخل اللباب وخصوصاً عند حجم حبيبي أقل من 44- mic وستكون متطلبات النشا عالية جداً 2 kg/t (4Ib/t) [23,8] وان المجمعات المستخدمة في هذا البحث لها طول سلسلة هيدروكربونية وقوة طرد للماء خاصة بها وقابليتها للذوبان تختلف واحدة عن الاخرى حيث كلما زاد طول السلسلة الهيدروكربونية ازدادت قوة طردها للماء [24,9,7] ولكن نقل درجة ذوبانها وهي حسب الترتيب التصاعدي.

- 1- Formic Acid H.COOH
- 2- Acetic Acid CH3 COOH
- 3- Stearic Acid C17 H35.COOH(

فان النسبة المئوية لرتبة الحديد (%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) هي ثابتة تقريباً عند تلك الأوزان والتي هي (65%) وذلك لطول سلسلتها الهيدروكربونية وبالتالي زيادة قوة طردها للماء لكن كلما زادت طول سلسلتها تقل سرعة ذوبانها لذلك فان مجمع الستيارك اسيد يجعل ذوبانها محدود عند زمن التكيف المستخدم ويحتاج إلى فترات زمنية أطول أي:

(ان الكمية التي تذوب هي ثابتة بالنسبة إلى الأوزان المستخدمة وعند نفس زمن التكيف) لقد تبين انه عند اضافة خام (300) غم وماء الحنفية بمقدار (1200) مليلتر وعند pH=11 وسرعة دوران (1600) r.p.m وزمن تكيف (10) دقائق نحصل على افضل تركيز لاوكسيد الحديد عند (0.3) غم من مجمع الاستيك اسيد

عند اضافة مجمع الستيارك باوزان (0.2) - (0.3 - 0.5) غم من الجدول (5) والشكل (6) نلاحظ ان رتبة الحديد (%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) هي نفسها وقد تبين من التجارب أعلاه ان أفضل مجمع هو الاستيك عند 0.3 غم لذا فان التجارب اللاحقة لدراسة تأثير الـ PH سنستخدم مجمع (Acetic Acid) وعند كمية 0.3 غم ويبين

#### المناقشة


بعد اجراء التجارب العملية بطريقة التعويم الرغوي واستخدام المجمعات الكاربوكسيلية (Formic, Stearic, Acetic) acid تبين ان جميع هذه المجمعات وبكافة أوزانها تؤدي إلى الحصول على تعويم رغوي أنيوني عكسي ، أي ان الراكز (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) هو الراسب الذي يبقى في قعر وعاء التعويم وان الطافي هو الناتج وهو عبارته عن (SiO<sub>2</sub>) حيث أكد العالم (Gaudin) و (Taggart) [26,6,2] انه قياسات الجهد الكهربائي (Streaming Potential) وعند (PH.7) فان أيون الكالسيوم Ca<sup>+</sup> يدمص بهيئة أيونات كالسيوم مائية لذا سيكون سطح حبيبة الكوارتز الموجبة الشحنة مهياً لادمصاص أيون المجمع الكاربوكسيلي وانه بزيادة قيمة الـ PH إلى (11) فان أيون الكالسيوم يدمص بهيئة (CaOH<sup>+</sup>) وتكون عملية الادمصاص أكبر ويصبح سطح الكوارتز مهياً بشكل أكبر للادمصاص، كما وان التعويم

حيث تبين انه كلما زاد وزن الفورميك زادت النسبة المئوية لرتبة الحديد (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) وان أفضل نسبة لـ (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) هي (64%) وتكون عند (0.5) غم فورميك أسيد. أما بالنسبة للاستيك أسيد فإنه يعتبر حالة وسطية بين الفورميك والستيارك بالنسبة لطول سلسلتها الهيدروكربونية ودرجة ذوبانها لذلك يكون هناك تفاوت في النسبة المئوية لرتبة الحديد (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) وان أفضل نسبة هي (77%) تكون عند (0.3) غم استيك أسيد.


وعند زيادة مجمع الاستيك إلى (0.5) غم نلاحظ نقصان نسبة (%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) وذلك بسبب قلة ذوبانها لذلك تحتاج إلى زمن تكيف أطول أو زيادة لدرجة الحرارة أما بالنسبة للستيارك أسيد فعند اضافة أي وزن من الأوزان التالية (0.2) - (0.3) - (0.5) غم

- [5].Leja Jan.1982, Surface Chemistry of Froth Flotation Published by Plenum Press, New Yourk and London.
- [6].Gaudin A. M.1939, Principles of Mineral Dressing.
- [7].Iron ore flotation, theory and practice Gaudin lecture, Mining Eng., June 1983.
- [8].An Alternative View Point on Flotation Behaviour of Ultra Fine Particles. C.E. Hemmings, Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Vol.89, September 1980.
- [9].Importance of Reagent Purity in evaluation of flotation collectors. P.K. Ackerman et al. Mineral Metallurgy Vol.95, September 1986.
- [10].Kinetics of Flotation with Fine Bubbles M.S. Zatkouski and W.L. Frey Berger, Mineral Processing and Extractive metallurgy vol.94, June 1985.
- [11].Factors Influencing Behaviour of flotation Froth, Mineral Processing and Extrative Metallurgy Vol.96, Sept. 1987.
- [12].Clarke, Gerry 1989, 3-Froth Flotation Industrial Minerals June.
- [13].Mining Chemicals 1988, Cyanamid minning chemicals hand book, Canada.
- [14].Takeda S. and Nsuis 1988, Cationic Flotation of Quartz from an Artificial Mixture With Hematite Using Hexylamine Elsevier Science. Publishers B.V. Amesterdam.
- [15]محمد فضل عبد الياسري. رسالة ماجستير 1997 , دراسة تركيز معدن السلسيتايت العراقي لمنطقة النجف وتحضير بعض مركبات السترونيتيوم
- والمغطس نشأ الذرة الصناعي (cornstarch) و(0.3) غم من منشط ال  $CaCl_2$  و(0.02) غم كمرغي وهو احد انواع الصوابين حسب المواصفة العراقية (1070)
- الاستنتاجات**
- تبين من دراسة البحث مايلي:
- 1- ان استخدام المجمعات الكربوكسيلية تؤدي إلى حدوث عملية التعويم الرغوي العكسي.
  - 2- أن مجمع الستيارك أسيد يمتاز بطول سلسلته الهيدروكربونية وقوة طرده للماء إلا انه بطيء الاذابة لذلك يحتاج إلى فترات زمنية اطول لاذابته.
  - 3- أن أحسن نسبة مجمع هي (0.3) استيك أسيد حيث تكون النسبة المثوية لتركيز أو أكسيد الحديد ( $Fe_2O_3$ ) هي 89% عند pH (11).
  - 4- بما ان مجمع الستيارك أسيد بطيء الذوبان لذلك ظهرت النتائج نفسها عند كل الاوزان وهي (65%).
- المقترحات**
- 1- غسل الخام قبل إجراء عملية الفصل بالتعويم الرغوي
  - 2- دراسة تأثير التغير بدرجة الحرارة للباب وخاصة عند استخدام مجمع الستيارك اسيد
  - 3- يمكن استخدام طريقة الفصل المغناطيسي الرطب للركاز لزيادة رتبة الحديد.
- المصادر**
- [1].أستخلاص المعادن اللاحديدية . د. ابراهيم محمود منصور. نوال عزت 1990 ، الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة الانتاج والمعادن.
  - [2].Taggart, Arthur F, 1944, Aires & industrial minerals Handbook of minerals dressing, Colombia University, New Yourk.
  - [3].Clarke, Gerry 1989, Froth flotation industrial minerals June.
  - [4].Wills, B.A. 2<sup>nd</sup> edition 1980, Minerals Processing Technology Published by Pergamon Press.

- [21]-Flotation thermo  
Laskowski, J.S,  
Canadian metallurgy Quarterly  
Vol. 46 No, 3-2007.
- [22]- How Fine Particles on  
Hematite mineral ultimately  
define the mineral surface  
change and the overall  
Floatability behaviour  
Montes, S., etal.  
J. southern African Imm,  
Vol.107, N0. 11-2007.
- [23]- fundamental Properties  
of Flotation Frothers and their  
effects on flotation  
F,melo and J.s. laskowski  
minerals engineering Vol. 19 -  
No.6-8-2006.
- 24- Kinetics of Collector  
adsorption on mineral surfaces  
A,  
Fredriksson , A. Holmgren  
and w.Forsling.  
Minerals Engineering ,  
Vol.19- No, 6-8-2006.
- [25]- Bubble Size as a  
function of impeller speed in a self-  
aeration Laboratory  
Flotation Cell.  
E-H- Girgin, S.Do,  
C.o.Gomez J.A, Finch.  
Minerals Eng Vol. 19, No  
2-2006.
- منه. الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة  
الانتاج والمعادن.  
[16] إرحاب حسين حنجر الرحلاوي،  
رسالة ماجستير 2000 ، تركيز  
واستخلاص ثنائي أكسيد التيتانيوم من  
رمال العاج، وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي / الجامعة التكنولوجية/  
قسم هندسة الانتاج والمعادن.  
[17]، فائزة علي سمير رسالة ماجستير  
1996 ، تركيز أكسيد الحديد العراقي  
من منطقة الكعرة بالتعويم الرغوي ،  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /  
الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة الانتاج  
والمعادن.
- [18]. Study of alaboratory-  
scale forth flotation process  
using artificial neural  
networks. Kalyani, v.k,etal  
Processing and Extractive  
Metallurgy Review  
vol.29.No2-2008.
- [19]. Frotability  
characterization of residual  
organic solvents.  
Y. Yia, and F.F, Peng.
- [20]- Effect of organic acids  
on Ferric iron removal from  
iron- stained kaolinite.  
VR Ambika devi, M  
Lalithambike  
Applied clay science, Elsevier,  
Vol 16, Issues 3-4 March  
2000 page 133-145.




شكل (1) تركيب أوليات الصوديوم







## شكل (2) ادمزاز محلول التجميع




### مخطط (1) يوضح مراحل إضافة المواد الكيميائية




شكل (3) جهاز خلية التعويم الرغوي



شكل رقم (4) تأثير مجمع الفورميك.



شكل (5) تأثير مجمع الاستيك.



شكل (6) تأثير مجمع الستيارك.

جدول (1) التحليل الكيماوي للخام الاصلى

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	SiO <sub>2</sub> %	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	TiO <sub>2</sub> %	CaO	MgO%	L.O.I%
45.1	44.2	1.56	0.48	0.7	0.25	6.1

جدول (2) يوضح مديات اضافة المواد الكيماوية حسب العالم .

	Pounds per Ton
Frothers	0.025 to 0.25
Collectors	0.05 to 2.5

Hydrocarbon oil	1 to 5
pH regulators	0.5 to 10
Activators	0.5 to 2
Depressants	0.05 to 1
Deactivators	0.05 to 0.5

جدول (3) تأثير مجمع الفورميك.

R %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	وزن الراكز	وزن المجمع	نوع المجمع
91.85 %	52 %	123.99	0.2	Formic Acid
93.48 %	60 %	210.33	0.3	
98 %	64 %	206.71	0.5	

جدول (4) تأثير مجمع الاستيك.


R%	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	وزن الراكز	وزن المجمع	نوع المجمع
97.76	72%	183.3	0.2	Acetic Acid
98.27	77%	172.29	0.3	
95.67	69%	163.48	0.5	

جدول (5) تأثير مجمع ستبارك.

R%	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	وزن الراكز	وزن المجمع	نوع المجمع
93.98%	65%	195.18	0.2	Acetic Acid
96.63%	65%	200.7	0.3	
95.52%	65%	198.4	0.5	

جدول (6) تأثير الـ PH على ( $Fe_2O_3\%$ ) و ( $R\%$ )

R%	$Fe_2O_3\%$	وزن الراكز	pH	وزن المجمع	نوع المجمع
97%	77%	170.06	9	0.3	Acetic Acid
96%	82%	156.144	10		
94%	89%	142.58	11		



شكل (7) تأثير الـ PH على ( $Fe_2O_3\%$ ) و ( $R\%$ )