

تأثير اضافة الياف الكربون على بعض خواص الخرسانة ذاتية الرص

د شاکر احمد صالح* و د. غزوان عبد الصمد سلمان*

تاریخ التسلم: 2009/10/6

تاریخ القبول: 2011/5/5

الخلاصة

لدراسة امكانية انتاج خرسانة ذاتية الرص حاوية على مواد بوزولانية ناعمة والملدن المتفوق (Glenlum 51) ومسلحة بالياف الكربون . تمت اضافة 10% من وزن السمنت مواد ناعمة جدا من ابخرة السليكا او الميتاكاولين . وتم استخدام الياف الكربون وبمحتويين حجميين وهما (0.1% و 0.5%) وبطولين مختلفين ايضا (6 ملم و 12 ملم) وذلك لدراسة تأثير هذه المتغيرات على معظم خواص الخرسانة الذاتية الرص المسلحة بالياف الكربون . بينت نتائج فحوصات الخلطات الخرسانية الحاوية على ابخرة السليكا والميتاكاولين الى ان هناك ضرورة لزيادة محتوى الملدن المتفوق الى 9% و 10% من وزن السمنت على التوالي مقارنة مع 10% من وزن السمنت للنماذج الخالية من المواد البوزولانية لتأمين خرسانة ذات خواص رص ذاتي . كما لوحظ حدوث تحسن ملحوظ في الخواص الميكانيكية لهذه الخلطات تشمل مقاومتها للانضغاط وشد الانفلاق ومعايير الكسر ومعامل المرونة الساكن ومقاومة الصدم عند الفشل النهائي . وهذا التحسن كان بنسب (6.07% , 6.74% , 5.37% , 4.5% , 3.2% للخواص اعلاه على التوالي وبعمر (28) يوما وللخلطات المضاف اليها ابخرة السليكا المكثفة و (8.43% , 7.6% , 6.08% , 4.03% , 30.30%) للخلطات المضاف اليها ابخرة الميتاكاولين . اشارت نتائج الفحوصات الى ان اضافة الياف الكربون يؤدي الى انخفاض ملحوظ في قابلية تشغيل الخلطات ، وتزداد نسبة الانخفاض في قابلية التشغيل مع زيادة طول الاليف المضافة او مع زيادة محتوى الاليف المضافة . كما ان الخلطات المسلحة بالياف الكربون اظهرت مقاومة انضغاط ومقاومة شد الانفلاق ومعايير الكسر ومعامل مرونة ساكن ومقاومة الصدم عند الفشل النهائي اعلى من الخلطات المرجعية بنسب اقصاها (25.75) % و (66.18) % و (38.26) % و (14.14) % و (1195) % على التوالي .

الكلمات الدالة: الخرسانة ذاتية الرص، الألياف، المضافات المعدنية، ابخرة السليكا، الميتاكاولين، الياف الكربون.

The Effect of Addition of Carbon Fibers on Some Properties of Self Compacting Concrete

Abstract

To Study the possibility of producing self compacting concrete (SCC), 10% by weight of cement of metakaoline and silica fume were used and carbon fiber with two volume fraction (0.1%, 0.5%) and two fiber lengths (6mm, 12mm) were add . the effect of these variables on most properties of SCC containing fibers has been studied.

Test results show that concrete mixes containing metakaoline and silica fume required higher superplastizer content to 9% and 10% by weight of cement compared with 8% by weight of cement for mixes without Pozzolan materials to maintain the self compatibility of mixes .

A significant improvement was observed in the mechanical properties of mixes including compressive and splitting tensile strength, Moduls of rupture, static Modulus of elastisity, and impact resistance. the improvment percentage at 28 days

were (6.74% , 5.37% , 4.5% , 3.2% , 6.07%) respectively for SCC with silica fume mixes and (8.43% , 7.6% , 6.08% , 4.03% , 30.30%) respectively for SCC with High reactive metakaolin mixes .

Test results indicate that the addition of carbon fibers led to reduce the workability of mixes and the reduction was increased with fiber length and fiber content. mixes reinforced with carbon fibers, the compressive and splitting tensile strength, modulus of rupture, static moduls of elastisity, and impact resistance at failure were higher than the reference mixes by not more than (25.75% , 66.18%, 38.26% , 14.14% and 1195%) respectively .

Keywords : Scc, Fibers, mineral admixtures, Silica Fume, meta kaoline, carbon Fibers

تضاف الألياف الى الخرسانة ذاتية الرص وذلك لتحسين العديد من الخواص الهندسية كقساوة التصدع (Toughness Fracture Impact) ومقاومة الانثناء (Strength) ومقاومة الصدم (Resistance) والزحف (Creep) والصدمات الحرارية (Thermal Shock) والانكماش اللدن (Plastic Shrinkage) والانفصال الحبيبي وزيادة المقاومة ضد الحريق (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

• أهداف البحث:-

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير طول ومحتوى الياف الكربون على خواص الخرسانة ذاتية الرص الطرية والمتصلدة وكذلك إلى التحقق من إمكانية الاستفادة من مزايأ ألياف الكربون في تحسين الخصائص الهندسية للخرسانة ذاتية الرص دون إن يؤثر ذلك على خواصها الانسيابية.

• اهمية البحث:-

تتناول هذه الدراسة استخدام ألياف كربون في إنتاج انواع متطورة من الخرسانة ذاتية الرص . وتكمن في ذلك فوائد عديدة للخرسانة ذاتية الرص في حالتها الطرية (Fresh State) والمتصلدة .ومن هذه الفوائد زيادة مطيليه (Ductility) الخرسانة ذاتية الرص عن طريق إضافة الألياف إليها لكون الخرسانة الاعتيادية أو ذاتية الرص مادة قصفة (Brittle)

المقدمة

شهدت صناعة الخرسانة في العقود الأخيرة من الزمن تطورا كبيرا تمثل في إنتاج أنواع جديدة منها لتشييد منشآت خرسانية موثوق في خواصها من حيث القدرة على تحمل الضغوط المسلطة عليها والديمومة العالية مع سهولة التنفيذ (الصب و الرص) وتقليص فترة الإنشاء وتقليل الاعتماد على مهارة العمالة أثناء التنفيذ . تمثل الخرسانة الذاتية الرص (Self Compacting Concrete) نوع من هذه الأنواع الجديدة من الخرسانة التي تقي بالخواص المذكورة أنفا .

تعتبر الخرسانة الذاتية الرص من الانواع الحديثة للخرسانة العالية الأداء ، وتمتاز هذه النوعية بالانسيابية العالية واللزوجة التي تجعل الخرسانة قادرة على الحفاظ على حبيبات الركام معلقة بحيث لا يحدث فيها اي انفصال حبيبي . تنعكس هذه المميزات في أدائية الخرسانة الذاتية الرص حيث تجعلها قادرة على التشكل والمرور خلال القوالب الإنشائية الضيقة أو المقاطع الإنشائية ذات نسب التسليح المرتفعة مع تحقيق نسبة رص عالية بدون الحاجة إلى رص خارجي وكذلك بدون حدوث انفصال حبيبي أو نضوح في الخرسانة . تستخدم الألياف في الخرسانة ذاتية الرص لتحسين خواصها كما في الخرسانة التقليدي

التدرج الثالثة علما بان الوزن النوعي والكثافة الاجمالية المرصوصة ونسبة الاملاح الكبريتية والامتصاص للركام هي 2.65 و 1650 كغم/م³ و 0.08% و 2.2% على التوالي .

● الركام الخشن:-

تم استخدام حصي طبيعي غير مكسر من منطقة الصدور كركام خشن وبمقاس أقصى 10 ملم ، ومن خلال التحليل المنخلي وجد بان الركام مطابق للمواصفة العراقية المرقمة (45) لسنة 1984⁽⁸⁾ ، وان الوزن النوعي ومعامل سحق الركام ونسبة الاملاح الكبريتية والامتصاص للركام هي 2.68 و 0.05 و 0.05% و 0.6% على التوالي .

● الملدن المتفوق :-

استخدم في هذا البحث مضاف مقال للماء بدرجة متفوقة والمعروف تجاريا (Glenlum 51) ويوضح الجدول (3) الخصائص التقنية للملدن المتفوق المستخدم في هذه الدراسة ومطابقته للمواصفة الأمريكية (ASTM C494- C494M/0)⁽⁹⁾ نوع A و F وهو خال من ايون الكلورايد .

● ابخرة السليكا :-

هي من الإضافات المعدنية التي يكثر استخدامها في الخرسانة ذاتية الرص ، وتستخدم كنسبة من وزن السمنت و ابخرة السليكا المستخدم في هذه الدراسة هو (ELKem Micro Silica Fume) وهو مصري المنشأ . يبين الجدول (4) التركيب الكيميائي لابخرة السليكا المستخدمة. علما بان الوزن النوعي والمساحة السطحية والكمية المتبقية على منخل ذو فتحات 45 مايكروميتر هي 2.45 و 21000 سم²/غم و 4.8% على التوالي.

● الميتاكاولين :-

ويبين الجدول (5) التركيب الكيميائي للميتاكاولين ، علما بان الوزن النوعي

(Material) ، كما تقوم الألياف بنقل الأحمال خلال التشققات وتساهم بذلك في زيادة المتانة وقساوة الانثناء ومقاومة الشد والانثناء، وتساعد الألياف على منع تشظي مكونات الخرسانة ذاتية الرص في درجات الحرارة العالية وفي حالة الحريق، كما تحافظ على وحدة مكونات الخرسانة والسيطرة على الضغط الممزق الناتج من التغيرات الحجمية الناتجة من تكون نواتج تفاعل جديدة عند تعرض الخرسانة ذاتية الرص المسلحة بالألياف لهجوم الكبريتات أو الحوامض أو القواعد (المحاليل الكيميائية)، وتزداد متانة الخرسانة ذاتية الرص المسلحة بالألياف عند تعرضها لدورات الإنجماد والذوبان ، وبذلك يمكن استخدامها في المناطق المعرضة للإنجماد وبكفاءة عالية (Persson)⁽⁵⁾ ، وأخيرا الحصول على ديمومة عالية للخرسانة ذاتية الرص بسبب انخفاض الانكماش اللدن والانكماش الجاف ، وكذلك انخفاض نسبة التشققات الشعرية وعرض هذه التشققات وبالتالي التوسع من التطبيقات المستخدمة فيها هذه الخرسانة (Ozawa)⁽⁶⁾ و (Karmouty Noval and)⁽⁷⁾ .

● البرنامج العملي:-

المواد المستخدمة:-

● السمنت :-

تم استخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي المصنع في تركيا نوع (ADANA) في جميع الخلطات المستخدمة في هذا البحث . ويوضح الجدولان (1) و (2) نتائج التحاليل الكيميائية والخواص الفيزيائية لهذا السمنت على التوالي .

● الركام الناعم:-

استخدم رمل طبيعي من منطقة تازة كركام ناعم بعد نخله على منخل مقاس 4.75 ملم وأجريت الفحوصات الخاصة بالرمل وحسب متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (45) لسنة 1984⁽⁸⁾ . تشير الفحوصات الى ان الركام الناعم مطابق للمواصفة من حيث التدرج وضمن منطقة

تضاف الياف ويستمر الخلط لمدة (90) ثانية اخرى .

● اختبارات الرص الذاتي :-

تم تقييم خلطات الخرسانة ذاتية الرص في حالتها الطرية وذلك عن طريق إجراء فحوصات محددة لهذا الغرض للتأكد من أدائية الخرسانة كونها ذاتية الرص . وهناك طرق مقترحة عديدة تعطي صورة عن الخواص الانسيابية ومقاومة الانفصال الحبيبي والانسداد او الإعاقة للمرور بين قضبان حديد التسليح للخلطات الخرسانية ذاتية الرص . وقد تم ذكر تفاصيل واسلوب اجراء هذه الفحوصات في بحوث سابقة عديدة منها

(Walraven&Grunewald)⁽¹¹⁾ و (EFNARC)⁽¹²⁾ (Grunewald)⁽¹⁴⁾

و (Okamura et al)⁽¹⁵⁾ وكما تم اقراره من قبل (جمعية المهندسين المدنيين اليابانية)⁽¹⁶⁾ و (معهد السمنت والخرسانة السويدي)⁽⁷⁾ ، وهذه الاختبارات هي اختبار انسياب الهطول (Slump Flow Test) و اختبار القمع على شكل (V) (V- Funnel Test) و فحص صندوق الاختبار على شكل (L) (L-Box) و فحص صندوق الاختبار على شكل (U) (U-Box Test) .

● تحضير النماذج وصبها ومعالجتها :-

استخدمت القوالب الحديدية لصب جميع النماذج بعد تنظيفها وتزييت أوجهها الداخلية لمنع التصاق الخرسانة ، وملئت القوالب بالخرسانة وبطريقة واحدة بدون استخدام أي هزاز باستثناء الخرسانة المرجعية (MN) حيث رصت باستخدام المنضدة الهزازة لمدة (10-15) ثانية للحصول على أفضل تجانس وعلى عدة طبقات سمك الطبقة (50) ملم . بعد صب النماذج تم تسوية سطح الخرسانة مع تغطية النماذج مباشرة لتجنب تبخر الماء من سطح الخرسانة الغير متصلبة وتركت في جو المختبر بدرجة حرارة (24±2)°م ومغطاة بطبقة من النايلون ولمدة 24

والمساحة السطحية للميتاكاولين هي 2.62 و 19000 سم²/غم .

● الماء :-

ماء الشرب الاعتيادي هو المستخدم في هذه الدراسة في جميع الخلطات الخرسانية ولغرض الإنضاج بعد ذلك .

● ألياف الكربون :-

النوع الثالث من الألياف الذي تم استخدامه في هذه الدراسة هو ألياف كربون ذو فعالية عالية تم جلبه على شكل حصىرة وقطع إلى القياسات المطلوبة وبطول (6) ملم و (12) ملم تم استخدامه كألياف شعيرات منفردة كما موضح شكلها في الشكل (1) ، ويبين الجدول (6) خواص هذه الألياف ، ويلاحظ إن هذه الألياف تمتاز بامتلاكها مقاومة شد و معامل مرونة عالية أيضا .

● تصميم وخط الخلطة الخرسانية :-

تم استخدام طريقة معهد أبحاث السمنت والخرسانة بالسويد (CBI)⁽¹⁰⁾ لتصميم الخلطة الخرسانية الذاتية الرص مع الأخذ بنظر الاعتبار إن إضافة الألياف تؤثر في انسيابية ولزوجة الخلطة الخرسانية المرجعية . ولهذا السبب فان نسب الخلط للخلطة المرجعية تم تعديلها من اجل تحقيق المستويات العليا من الرص الذاتي للحفاظ على الخواص الانسيابية لهذه الخلطات ضمن الحدود المقبولة من المواصفات عند إضافة الألياف . لاستكمال البرنامج البحثي المقترح لهذه الدراسة تم اعتماد (16) خلطة خرسانية ذاتية الرص ذات متغيرات عديدة كما يوضحها الجدول (7). تم خلط المكونات بأسلوب مشابه لما قام به (Walraven & Grunewald)⁽¹¹⁾ و (Grunewald)⁽¹²⁾ حيث (Grunewald & Walraven)⁽¹³⁾ حيث يخلط السمنت والرمل وابخرة السليكا أو الميتاكاولين لمدة (10) ثواني ثم يضاف ماء الخلط والمدن المتفوق ويستمر الخلط لمدة 110 ثانية وبعد ذلك يضاف الحصى ويستمر الخلط لمدة (60) ثانية . واخيرا

تسليط 40% من اجهاد الحمل الاقصى على النماذج الاسطوانية الخرسانية لانجاز فحص معامل المرونة الساكن . تم اخذ معدل ثلاث نماذج اسطوانية لكل فحص وتم الفحص بالاعمار (28 ، 60 ، 90 ، 180) يوما .

● مناقشة النتائج :-

● نتائج فحوصات الخرسانة الطرية :-
تأثير المضافات المعدنية على نتائج فحوصات الخرسانة الطرية :-

تتميز الخرسانة ذاتية الرص بان لها القدرة على الرص الذاتي بدون الحاجة الى هزازات، ولتحقيق هذا المطلب فان الخرسانة الطرية يجب ان تحقق شرطين اساسيين : الاول سيولة عالية لملىء القوالب خلال التسليح المزدحم او اي عوائق اخرى تحت تأثير وزنها الذاتي فقط ، والثاني لزوجة كافية لمقاومة الانفصال الحبيبي وبذلك تكون الخلطات متجانسة خلال النقل والضخ والصب في القوالب . تم في هذه الدراسة اضافة ابخرة السليكا كمادة ناعمة لانتاج خلطات خرسانية ذاتية الرص ، وهذا يؤدي الى زيادة المساحة السطحية للمواد السمنتية ، تتميز حبيبات ابخرة السليكا بانها ذات شكل كروي ومساحة سطحية عالية (21000 سم²/غم) أي حوالي ثمانية اضعاف نعومة السمنت . نتيجة لذلك فإن إضافة ابخرة السليكا إلى الخلطات بنسبة 10% أدى إلى تقليل قدرة الخرسانة على الانسياب بسبب زيادة الحاجة إلى محتويات ماء إضافية . للمحافظة على الانسيابية العالية المطلوبة تمت زيادة محتوى الملدن المتفوق بنسبة (25%) في (MS) مقارنة بالخلطة المرجعية (MR) . يبين الجدول (8) تأثير إضافة أبخرة السليكا على محتوى الملدن المتفوق المضاف للخلطة المرجعية للمحافظة على خاصية الرص الذاتي للخرسانة المنتجة. وأثبتت النتائج المبينة انه بالرغم من محتوى الملدن المتفوق الأعلى المضاف للخلطة الحاوية على أبخرة السليكا (MS) إلا إنها تبقى ذات

ساعة . بعد ذلك فتحت القوالب ووضعت كافة النماذج في أحواض معالجة تحتوي على ماء الشرب الاعتيادي لحين موعد فحصها .

● فحوصات الخرسانة المتصلدة

تم قياس مقاومة الانضغاط باستخدام مكعبات خرسانية بأبعاد (100ملم) استنادا للمواصفة البريطانية (B.S 1881 part 116 : 2004)⁽¹⁷⁾ وقد تم استعمال جهاز (ELE Digital Testing) ذات سعة (2000 كيلو نيوتن ، وقد أجريت الفحوصات بأعمار (7 ، 28 ، 90 ، 180) يوم . تم قياس مقاومة شد الانفلاق للخلطات الخرسانية باستخدام نماذج خرسانية اسطوانية بأبعاد (100ملم * 200ملم) استنادا للمواصفة الأمريكية (ASTM 496-04)⁽¹⁸⁾ . اجريت الفحوص على النماذج الخرسانية بأعمار (7 ، 28 ، 90 ، 180) يوما وقد تم اعتماد المعدل لثلاثة نماذج في كل حالة. استخدمت مواشير خرسانية بأبعاد (100ملم * 100ملم) لقياس معايير الكسر للخرسانة ذاتية الرص ، وباتباع طريقة التحميل (Third point Loading) المبينة في (ASTM 78-02)⁽¹⁹⁾، حيث جرى كسر نماذج المواشير المستخدمة ، وبواقع موشورين لكل فحص ، وتم الفحص لأعمار (7 ، 28 ، 90 ، 180) يوم ، وقد استخدم جهاز (Versa tester) ذا سعة 600 كيلو نيوتن لقياس معايير الكسر . تم الحصول على معامل المرونة باستخدام نماذج اسطوانية (300ملم * 150ملم) استنادا للمواصفة الأمريكية (ASTM Cc469-02)⁽²⁰⁾، وفي هذا الفحص تم استخراج معامل المرونة الساكن من تسليط حمل انضغاط بالاتجاه الطولي على اسطوانة خرسانية ، تم استخراج مقاومة الانضغاط من تحطيم احدى النماذج الاسطوانية الخرسانية . وتم

المنسخدم ذات مساحة سطحية عالية ومع تثبيت نسبة الماء الى السمنت مما يؤدي الى تقليل الانسيابية وزيادة اللزوجة وانخفاض سرعة الانسيابية لهذه الخلطات والذي يؤدي إلى زيادة في الاحتكاك الداخلي بين حبيبات الركام أو بين الخرسانة والسطح الملاصق لها .

تم اضافة مادة الميكاكاولين كبديل عن ابخرة السليكا وبنسبة 10% من وزن السمنت وذلك لانتاج خرسانة ذاتية الرص . تمتاز حبيبات الميكاكاولين بانها ذات مساحة سطحية اقل من المساحة السطحية لحبيبات ابخرة السليكا حيث ان مساحتها السطحية تبلغ 19000 سم²/غم . ان اضافة الميكاكاولين إلى الخلطات أدى إلى تقليل قدرة الخرسانة على الانسياب بسبب زيادة الحاجة إلى محتويات ماء إضافية نتيجة زيادة المساحة السطحية للخلطة (MM) الحاوية على السمنت والميكاكاولين . للمحافظة على الانسيابية العالية المطلوبة تمت زيادة محتوى الملمدن المتفوق بنسبة مقدارها (12.5%) في الخلطة (MM) مقارنة بالخلطة المرجعية (MR) وكما مبين في الجدول (8) . نستنتج من الجدول (8) ان هناك امكانية للحصول على خلطة ذاتية الرص بعد زيادة نسبة الملمدن المتفوق المضاف في الخلطة (MM) بما يؤمن انسياب هطول يقل بنسبة قليلة جدا مقدارها (0.63%) مقارنة بانسياب هطول الخلطة الخالية من المضافات (MR) . ويعزى السبب في متطلبات زيادة محتوى الملمدن المتفوق الى المساحة السطحية الاعلى للخلطة (MM) الحاوية على السمنت والميكاكاولين مقارنة بالمساحة السطحية للخلطة (MR) الحاوية على السمنت فقط . ان زمن الوصول لقطر 500 ملم للخلطة (MM) اقل من زمن الوصول للخلطة (MR) بنسبة مقدارها (4.5) % ، ويعزى سبب ذلك الى زيادة لزوجة الخلطة (MM) نتيجة زيادة

انسيابية اقل بنسبة طفيفة جدا مقدارها (1.25%) من انسيابية الخلطة الخالية من المضافات (MR) . ويرجع سبب ذلك الى المساحة السطحية العالية لمواد الخلطة (MS) الحاوية على السمنت وابخرة السليكا والتي تؤدي إلى تقليل الانسيابية نتيجة لحاجتها إلى محتويات ماء أعلى . بينت نتائج الفحص الموضحة في الجدول (8) زيادة زمن الوصول لقطر 500 ملم للخلطة الحاوية على ابخرة السليكا (MS) وبنسبة (9.1%) مقارنة بالخلطة (MR) ، وذلك لان اضافة ابخرة السليكا تؤدي إلى زيادة محتوى المواد الناعمة في الخلطة ، وهذا يؤدي إلى زيادة لزوجة الخلطة (MS) مقارنة بالخلطة (MR) وبالتالي تحقق لها درجة ثبات أعلى ضد الانفصال الحبيبي خصوصا في درجة الانسياب المتحققة لها . لوحظ من الجدول (8) ان اضافة ابخرة السليكا يؤدي إلى زيادة زمن (T-Vfunnel) بشكل طفيف لكافة الخلطات مقارنة بالخلطات الخالية من المضافات المعدنية ، فمثلا زمن فحص القمع للخلطة (MS) يكون اكبر بنسبة مقدارها (4.8%) مقارنة بالخلطة (MR) . ان سبب هذا التغير يعود لزيادة حجم المواد الناعمة فيها وبالتالي زيادة لزوجة هذه الخلطات وزيادة زمن (T-Vfunnel) تبعا لذلك . وقد لوحظ ان نسبة الانسداد تقل بشكل طفيف عند اضافة 10% ابخرة سليكا إلى الخلطة (MR) ، ويعود السبب في تصرف الخلطة الطرية التي زيادة لزوجتها مع انخفاض سرعة الانسياب نتيجة زيادة محتوى المواد الناعمة في الخلطة مقارنة بالخلطات الخالية من المضافات المعدنية. نستنتج من الجداول (8) ارتفاع المليء للخلطات الحاوية على ابخرة السليكا أعلى من ارتفاع المليء للخلطات الخالية من المضافات المعدنية ، فارتفاع المليء للخلطة (MS) اعلى بنسبة (166.6%) مقارنة بالخلطة (MR) . ان هذا السلوك يعود الى ان المضاف

وبالتالي التقليل من تأثير اللزوجة على زمن فحص القمع . ومن الجدير بالذكر ايضا ان حساسية فحص ارتفاع الملىء هي اشد من حساسية فحص نسبة الانسداد عند فحص الخلطات الحاوية على المواد البوزلانية ، فمثلا ان فحص ارتفاع الملىء قد تأثر بنسبة (66.67%) عند اضافة الميتاكاولين في حين ان فحص نسبة الانسداد قد تأثر بنسبة (2.1) % . يعزى السبب في زيادة حساسية فحص ارتفاع الملىء مقارنة بفحص نسبة الانسداد الى تأثير الجاذبية الارضية على انسياب الخلطة الخرسانية عند اجراء فحص ارتفاع الملىء .

● تأثير الياف الكربون على نتائج فحوصات الخرسانة الطرية :-
ان استخدام الياف الكربون في تسليح الخلطات المرجعية أدى الى زيادة كبيرة في الحاجة الى محتويات ماء وملدن متفوق للمحافظة على الخواص الانسيابية ضمن حدود المواصفات المذكورة في (EFNARC)⁽¹⁴⁾ ، حيث اصبحت نسبة الماء/السمنت (0.39) في الخلطات المسلحة بالياف الكربون بدلا من (0.35) في الخلطات المرجعية ، في حين اصبحت محتويات الملدن المتفوق في الخلطات المسلحة بالياف الكربون بنسب (12) و (14) و (13) % من وزن السمنت مقارنة ب (8) و (10) و (9) % في الخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) . وظهرت الخلطات المسلحة بالياف الكربون انخفاضا ملحوظا في انسياب الهطول وينسب تتراوح من (6) الى (24) % مقارنة بالخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) وكما مبين في الجدول (8) والشكل (1) . ويرجع السبب في هذا الانخفاض في انسياب الهطول في هذه الخلطات الى زيادة لزوجتها وقيام الياف الكربون بعرقلة انسياب الخلطات نتيجة التشابك بين الالياف فيما بعضها والركام وانخفاض سمك طبقة المونة

محتوى المواد الناعمة في هذه الخلطة مقارنة بالخلطة (MR) .
يلاحظ من الجدول (8) ان اضافة الميتاكاولين ادى الى زيادة زمن (-T Vfunnel) بشكل طفيف للخلطة (MM) وبنسبة مقدارها (3.2%) مقارنة بالخلطة الخالية من المضافات المعدنية (MR) . ويعود السبب الى ارتباط فحص زمن القمع مع لزوجة الخلطات الخرسانية التي تزداد في الخلطة (MM) كما ذكر سابقا نتيجة زيادة محتوى المواد الناعمة . تقل نسبة الانسداد بشكل طفيف عند اضافة الميتاكاولين للخلطات ، حيث نلاحظ ان نسبة الانسداد للخلطة (MM) تكون اكبر بنسبة مقدارها (2.1%) على التوالي مقارنة بنسبة الانسداد للخلطة (MR) . والسبب هو زيادة لزوجة وانخفاض انسيابية الخلطة (MM) مقارنة بالخلطة (MR) . يتضح من الجدول (8) ان ارتفاع الملىء للخلطة (MM) اعلى من ارتفاع الملىء للخلطة الخالية من المضافات المعدنية (MR) حيث كان ارتفاع الملىء للخلطة (MM) مقداره (5) بينما ارتفاع الملىء للخلطة (MR) مقداره (3) . يتبين من دراسة النتائج في الجدول (8) ان فحص زمن الوصول لقطر انتشار 500 ملم اشد تأثرا باضافة المواد البوزلانية مقارنة بفحص زمن القمع ، فعلى سبيل المثال ان زمن الوصول لقطر 500 ملم للخلطة (MM) يكون اكثر بنسبة (4.5) % مقارنة بالخلطة (MR) ، في حين ان زمن فحص القمع زاد بنسبة (3.2) % في الخلطة (MM) مقارنة بنفس الخلطة انفة الذكر . ويرجع سبب هذا الاختلاف (البسيط) في التأثير الى الطبيعة المختلفة للفحصين ، حيث ان انسياب الخرسانة في فحص زمن الوصول لقطر 500 ملم يكون على ارض مستوية بينما انسياب الخرسانة في فحص زمن القمع يكون من الاعلى الى اسفل ولذلك فان وزن الخرسانة يساعد في سرعة نزولها

بالخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) ولأي نوع من الألياف . حيث بلغ الانخفاض في انسياب الهطول الخلطات (MR1C6) و (MR1C12) وبنسب (6.25) و (7.5)% مقارنة بنفس الخرسانة المرجعية (MR). ويعود السبب وراء انخفاض انسياب الهطول الى زيادة المساحة السطحية للألياف مع زيادة طول الألياف وكذلك زيادة احتمال التشابك بين الألياف بعضها ببعض وكذلك بينها وبين حبيبات الركام فتزداد معها المقاومة الداخلية لانسياب الخرسانة الطرية . ان التأثير السلبي لطول الألياف كان واضحا في زيادة زمن الوصول لقطر 500 ملم وكما مبين في الجدول (8) والشكل (2) . حيث كانت نسب الزيادة في الخلطات (MR1C6) و (MR1C12) هي (50.09) و (66.36)% على التوالي مقارنة بالخلطة المرجعية (MR) . لوحظ من دراسة الجدول (8) والشكل (3) ان زيادة طول الألياف ينتج عنه زيادة في زمن فحص القمع للخلطات ، حيث كانت نسب الزيادة في زمن القمع للخلطات (MR1C6) و (MR1C12) هي (32.26)% و (43.45)% على التوالي مقارنة بالخلطة المرجعية (MR) . يوضح الجدول (8) والشكل (4) تأثير طول الألياف المستخدمة على قيم نسبة الانسداد للخلطات الخرسانية ذاتية الرص ، ويتبين من ذلك انخفاض نسبة الانسداد مع تغيير طول الألياف المضافة من 6 ملم الى 12 ملم . تؤدي زيادة طول الألياف إلى زيادة كبيرة في قيم ارتفاع الملى للخلطات الخرسانية ذاتية الرص وكما مبين في الجدول (8) والشكل (5) . حيث نلاحظ ان الخلطات (MR1C6) و (MR1C12) ذات قيم ارتفاع ملى اعلى بنسب (466.67) و (566.67)% مقارنة بالخلطة المرجعية (MR) .

المحيطة بالركام . ونلاحظ من الجدول (8) ان هناك زيادة كبيرة في زمن الوصول لقطر انتشار 500 ملم في الخلطات المسلحة بالألياف الكربون وبنسب تتراوح من (46) الى (191)% مقارنة بالخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) وكما مبين مثلا في الشكل (2) . كما يزداد زمن فحص القمع بشكل كبير ايضا عند تسليح الخلطات المرجعية بالألياف الكربون وبنسب تتراوح من (31) الى (177)% مقارنة بالخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) وكما مبين في الجدول (8) والشكل (3) وهذا دليل على اللزوجة العالية للخلطات المسلحة بالألياف الكربون . اظهرت الخلطات المسلحة بالألياف الكربون انخفاض ملحوظ في نسب الانسداد وبنسب تتراوح من (7) الى (24)% مقارنة بالخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) وكما موضح في الجدول (8) والشكل (4) . يوضح الجدول (8) ان للتسليح بالألياف الكربون في الخلطات المرجعية تأثير كبير في زيادة قيم ارتفاع الملى وبنسب عالية تتراوح من (138) الى (720)% وكما مبين مثلا في الشكل (5) . يستنتج من نتائج الفحصين (فحص نسب الانسداد و ارتفاع الملى) على قابلية الياف الكربون العالية في اعاقه الانسياب نتيجة التشابك بين الألياف والركام وزيادة الاحتكاك بينهما . ان جميع الخلطات المسلحة بالألياف الكربون كانت ضمن حدود المواصفات المذكورة في (EFNARC)⁽¹⁴⁾ باستثناء الخلطات (MR5C12) و (MS5C12) و (MM5C12) اذ تجاوزت الحدود المذكورة في المواصفات انفة الذكر .

● تأثير زيادة طول الياف الكربون على نتائج فحوصات الخرسانة الطرية :-

يظهر من تحليل النتائج في الجدول (8) والشكل (1) ان زيادة طول الألياف يؤدي إلى انخفاض ملموس في انسياب الهطول للخلطات الخرسانية المسلحة بها مقارنة

ان نسب زيادة اكبر سجلت في قيم زمن فحص القمع للخلطات { (MR5C6) و (MS5C6) و (MM5C6) } مقارنة بقيم نظيراتها من الخلطات { (MR1C6) و (MS1C6) و (MM1C6) } وتتراوح من (30.7)% الى (84.6)% وكما مبين في الجدول (8) والشكل (3) . ان قيم نسبة الانسداد (Blocking Ratio) هي الاخرى قد انخفضت مع زيادة محتوى الألياف الحجمي ولكافة انواع الالياف المستخدمة . يوضح الجدول (8) والشكل (4) تأثير محتوى الألياف المضافة على قيم نسبة الانسداد لكافة الخلطات . واعلى معدل انخفاض في قيم نسبة الانسداد في الخلطات الحاوية على الياف الكربون { (MR5C6) و (MS5C6) } وكان مقداره (11.53)% مقارنة بنظيراتها من الخلطات { (MR1C6) و (MS1C6) } و { (MM1C6) } . يتوضح ايضا من دراسة الجدول (8) و الشكل (5) ان زيادة محتوى الالياف من 0.1% الى 0.5% ادت الى زيادة عالية في قيم ارتفاع الملىء لكافة الخلطات . وتم تاثير زيادة اعلى في قيم ارتفاع الملىء سجلت في الخلطات الحاوية على الياف الكربون { (MR5C6) و (MS5C6) } و { (MM5C6) } حيث كانت تتراوح من (137.5) الى (275)% . مقارنة بقيم ارتفاع الملىء لنظيراتها من الخلطات { (MR1C6) و (MS1C6) } و { (MM1C6) } .

● تأثير المضافات البوزولانية والألياف على الخواص المتصلة للخرسانة ذاتية الرص:-

غالبا ما تستخدم الاضافات المعدنية ذات الخواص البوزولانية كباخرة السليكا والميتاكاولين في انتاج الخرسانة عالية المقاومة وعالية الاداء لغرض التحسين من مقاومتها وديمومتها ولتحقيق فوائد اقتصادية على مدى العمر الاستخدامي مع

● تأثير زيادة المحتوى الحجمي لالياف الكربون على نتائج فحوصات الخرسانة الطرية :-

من المعروف في الخرسانة الاعتيادية (Normal concrete) ان التسليح بالالياف يؤدي الى انخفاض ملحوظ في قابلية التشغيل ويزداد هذا الانخفاض مع زيادة محتوى الألياف . ان زيادة المحتوى الحجمي للالياف ادى الى انخفاض ملموس في انسياب الهطول وكما يظهر من تحليل النتائج في الجدول (8) والشكل (1) ، فعلى سبيل المثال ان نسب الانخفاض في انسياب الهطول في الخلطات المسلحة ب 0.5% بالياف الكربون { (MR5C6) و (MS5C6) } تتراوح من (12.2)% الى (12.5)% مقارنة بنظيراتها من الخلطات { (MR1C6) و (MS1C6) } و { (MM1C6) } .

وإذا ما تم مناقشة تأثير محتوى الألياف المضافة على لزوجة الخلطات الخرسانية الذاتية الرص، فيمكن ملاحظة ان زيادة محتوى الألياف المضافة من 0.1% إلى 0.5% تؤدي إلى زيادة كبيرة في لزوجة الخلطات . وبما ان اللزوجة ترتبط بصورة مباشرة مع زمن الوصول لقطر 500 ملم ، فنلاحظ من خلاصة النتائج في الجدول (8) والشكل (2) ان زمن الوصول لقطر انتشار 500 ملم يزداد بشكل كبير مع زيادة محتوى الألياف المضافة من 0.1% إلى 0.5% . الخلطات الحاوية على الياف الكربون { (MR5C12) و (MS5C12) } فقد حققت نسب زيادة اعلى وتتراوح من (74.9) الى (81.1)% مقارنة بنظيراتها من الخلطات { (MR1C12) و (MS1C12) } و { (MM1C12) } . ان زيادة اللزوجة بسبب زيادة محتوى الألياف المضافة تؤدي أيضا إلى زيادة زمن فحص القمع (V) وبشكل ملحوظ ولأي نوع من الألياف المستخدمة وذلك لان اللزوجة ترتبط ايضا مع زمن فحص القمع ، حيث

تقليل مسامية الخرسانة . اما اضافة الالياف فلها فوائد وايجابيات عديدة ، فقد أظهرت تأثيراً إيجابياً على الخرسانة من خلال تحسين الخواص المتصلة مثل مقاومة الشد والصدم والمتانة ومقاومة الحريق .

● تأثير المضافات البوزولانية على خواص الخرسانة ذاتية الرص المتصلة :-

ان استخدام ابخرة السليكا ادى الى وجود تحسن في مقاومة الانضغاط في الخلطة (MS) وبنسب (3.34) و(6.74) و(1.78) و(5.24)% مقارنة بالخلطة المرجعية (MR) وللأعمار 7 و28 و90 و180 يوماً على التوالي وكما موضح في الجدول (9) . بينما لوحظ تحسن اكثر في قيم مقاومة شد الانفلاق مع تقدم العمر ، حيث بلغ (1.65) و(5.37) و(8.07) و(8.03)% و لنفس الأعمار على التوالي . في حين ان التحسن في معايير الكسر للخلطة (MS) قد كان (5.16) و(4.5) و(3.44) و(3.5)% وللأعمار 7 و28 و90 و180 يوماً على التوالي مقارنة بالخلطة (MR) . اما التحسن في معامل المرونة الساكن فبلغ (4.4) و(3.2) و(1.4) و(0.75)% و لنفس الأعمار على التوالي وكما موضح في الجدول (10) . ويعزى هذا التحسن في الخواص الى التفاعل البوزولاني لابخرة السليكا المكثفة والذي يؤدي الى زيادة نواتج الاماهة والتي تملء وتغلق الفراغات في المنطقة البينية بين الركام وعجينة السمنت وجعلها اكثر كثافة وسيكون تركيبها المجهري الكثيف اقرب منه للتركيب المجهري لعجينة السمنت منه للتركيب المجهري لعجينة السمنت والركام وقد اكد هذا ايضا من قبل (Beutur et al)⁽²¹⁾ . يوجد تحسن ملحوظ في مقاومة الانضغاط في الخلطة (MM) وبنسب (8.43) و(3.95) و(5.45)% لاأعمار 28 و90 و180 يوماً على التوالي مقارنة بالخلطة (MR) وكما

موضح في الجدول (9) ، بينما يكون التحسن معدوم وبالعكس يكون سلبياً (9.47-%) بعمر 7 ايام . كما وجد تحسن اكبر في مقاومة شد الانفلاق وبنسب (7.6) و(10.83) و(10.44) % لنفس الأعمار انفا على التوالي مع انخفاض بنسبة (9.54-%) في عمر 7 ايام ايضا . بينما كان هناك تحسن اقل في معايير الكسر للخلطة (MM) وبنسب (6.08) و(5.2) و(4.87)% مقارنة بالخلطة (MR) و لنفس الأعمار السابقة على التوالي مع تحسن يكاد ان يكون معدوم ايضا بعمر 7 ايام . ان هناك زيادة في معامل المرونة الساكن وبنسب (4.03) و(4.55) و(2.61) % في الخلطة (MM) للأعمار 28 و90 و180 على التوالي مقارنة بالخلطة (MR) وتحسن معدوم في معامل المرونة الساكن للنماذج المستخدمة بعمر 7 ايام ايضا . وتوصل باحثون اخرون على نتائج مشابهة (Al Qaisy)⁽²²⁾ و (El-Desoky)⁽²³⁾ و (Al-Jabri)⁽²⁴⁾ عند اضافة الميكاؤلين للخرسانة ذاتية الرص . وتوصل باحثون اخرون ايضا الى نفس الملاحظات منهم (Wild et al)⁽²⁵⁾، (Caldarone et al)⁽²⁶⁾ و (dubey and Bauthia)⁽²⁷⁾ ولكن كانت بحوثهم بصدد الخرسانة التقليدية الحاوية على الميكاؤلين . ان مجمل هذه النتائج تشير الى ان مساهمة الميكاؤلين في الاداء تكون مقيدة في اول (14) يوماً من عمر الخرسانة وذلك نتيجة لبطء التفاعل البوزولاني في البداية وبمرور الزمن ونتيجة للفعالية البوزولانية العاليه للميكاؤلين والتي ينتج عنها زيادة تكون نواتج الأماهة وامتلاء الفراغات بها وتقليل التشققات المجهرية ومسافات المنطقه البينية مما يؤدي الى تحسن الخواص الميكانيكية وكما ذكر ايضا كل من (Wild et al)⁽²⁵⁾ و (Caldarone et al)⁽²⁶⁾ و (dubey and Bauthia)⁽²⁷⁾ .

● تأثير الالياف على الخواص المتصلة للخرسانة ذاتية الرص :-

ومعايير الكسر في الخلطات الخالية من المضافات والحاوية على ابخرة السليكا أو الميتاكاؤلين وكما موضح في الجدولين (9) و(10) ويعزى السبب في ذلك الى مقاومة التلاصق العالية ومعامل المرونة العالي لالياف الكربون.

نلاحظ زيادة ملحوظة في مقاومة الصدم للخرسانات ذاتية الرص المسلحة بالالياف عند زيادة طول الياف كربون المضافة في هذه الدراسة، ان مقاومة الصدم للشق الاول والفشل النهائي ولعمر 180 يوما للخلطة المسلحة بالياف الكربون بطول 12 ملم (MR1C12) اعلى من مقاومة الصدم عند الشق الاول والفشل النهائي للخلطة المرجعية (MR) بنسب (242.65) و(323.53)% على التوالي ، في حين ان الخلطة (MR1C6) المحتوية على نفس الالياف بطول 6 ملم تكون اعلى من مقاومة الصدم عند الشق الاول والفشل النهائي مقارنة بنفس الخلطة المرجعية بنسب (271.73) و(364.7)% على التوالي . ان تحسن مقاومة الخلطات الخرسانية لمقاومة الصدم عند زيادة طول الالياف يعود الى زيادة المساحة الملتصقة بين الالياف والمادة الرابطة ، والذي يزيد من مقاومة احتكاك السطح البيني المشترك بينهما . يختلف شكل الفشل في الخلطات المسلحة بالياف بطول 12 ملم عن الخلطات المسلحة بالياف بطول 6 ملم ، حيث ان كلا نوعي الفشل عند الشق الاول يكون فشل شد وموضعي والخلطات تحصل فيها شقوق متعددة مع مزيد من القص والتشطي والسحق ولا تنكسر ، باستثناء ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الشقوق في الخلطات المحتوية على الياف بطول 12 ملم ، وتكون اكثر وضوحا في الخلطات المحتوية على الياف كربون .

لوحظ ارتفاع نسبي في مقاومة الانضغاط ومعامل المرونة الساكن للخلطات المضاف اليها الياف كربون بنسبة 0.5% بدلا من 0.1% . يعود سبب الاداء الافضل لالياف الكربون مقارنة بباقي انواع الالياف

تؤدي اضافة الياف الكربون الى زيادة ملحوظة في مقاومة الانضغاط ومعامل المرونة الساكن وكما نستنتج من الجدولين (9) و(10). تعزى الزيادة الاعلى في مقاومة الانضغاط ومعامل المرونة الساكن للخلطة المسلحة بالياف الكربون الى معامل المرونة العالي لالياف الكربون ومقاومة التلاصق الجيدة بين السمنت والياف الكربون والذي يؤدي الى تحسين انتقال الاجهاد من الليف الكربوني الى المونة وبالتالي زيادة مقاومة الانضغاط ، كما ان معامل المرونة العالي لالياف الكربون يؤدي الى زيادة معامل مرونة المركب ككل . الخلطات الحاوية على الياف كربون تحسن ملموس جدا في مقاومة شد الانفلاق ومعايير الكسر مقارنة بالخلطات المرجعية (MR) و (MS) و (MM) وكما موضح في الجدولين (9) و(10). مثلا ان نماذج الخلطة (MR5C6) تعطي مقاومة شد اعلى بنسب (42.43) و(35.40) و(38.85) و(35.55)% ومعايير كسر اعلى بنسب (18.64) و(22.76) و(19.32) و(16.25)% مقارنة بالخلطة (MR) وللأعمار 7 و 28 و 90 و 180 يوما على التوالي . يعود السبب الى مقاومة التلاصق العالية بين السمنت والياف الكربون والذي يؤدي الى تحسين انتقال الاجهاد من الليف الكربوني الى المونة وهذا ما اشار اليه باحث اخر في هذا المجال (Raouf)⁽²⁸⁾ .

ان تسليح الخلطات بالياف كربون بطول 12 ملم انتج خلطات ذات مقاومة انضغاط ومعامل مرونة ساكن اعلى بقليل مقارنة بالخلطات المسلحة بالياف كربون بطول 6 ملم . ويوضح الجدولين (9) و(10) تأثير طول الالياف على مقاومة الانضغاط ومعامل المرونة الساكن للخلطات الخالية من المضافات على التوالي . كما يؤدي زيادة طول الياف كربون المستخدمة من 6 ملم الى 12 ملم الى حدوث زيادات طفيفة جدا في مقاومة شد الانفلاق

ملدن متفوق (Glenum 52) (10%) من وزن السمنت وابخرة السليكا بنسبة 10% من وزن السمنت . تحقق لنا امكانية استخدام مادة الميتاكاولين كبديل مناسب جدا عن مادة ابخرة السليكا لانتاج خرسانة ذاتية الرص وذلك باستخدام نسب خلط وزنية (1 : 2.08 : 0.96) ونسبة ماء / سمنت هي (0.35) ومحتوى ملدن متفوق (Glenum 51) (9%) من وزن السمنت ومادة الميتاكاولين بنسبة 10% من وزن السمنت .

ب- ان اضافة ابخرة السليكا او الميتاكاولين بنسبة وزنية مقدارها 10% من وزن السمنت الى الخلطة الخرسانية اثر بوضوح على قابلية تشغيل الخلطة مما تطلب زيادة محتوى الملدن المتفوق من (8) % الى (10) و (9)% للمحافظة على خاصية الرص الذاتي للخلطة .

ج- ان تأثير ابخرة السليكا اشد من تأثير الميتاكاولين على الخواص الطرية للخرسانة ذاتية الرص مما يتطلب زيادة محتوى المضافات الملدنة للخلطات الحاوية على ابخرة السليكا بنسبة 11.11% مقارنة بالخلطة الحاوية على الميتاكاولين .

ح- لم تؤثر المضافات البوزولانية (الميتاكاولين وابخرة السليكا) على المقاومات المبكرة (بعمر 7 ايام) للخلطة الخرسانية ذاتية الرص المرجعية. بينما ازدادت مقاومتها الانضغاط والشد ومعايير الكسر ومعامل المرونة الساكن للخرسانة الحاوية على ابخرة السليكا ولاعمار (28 و90 و180) يوم وكانت حدود الزيادة لمقاومة الانضغاط من (1.77) الى (6.74)% ولمقاومة الشد من (5.37) الى (8.06)% بينما كانت حدود الزيادة لمعايير الكسر من (3.44) الى (4.49)% ولمعامل المرونة الساكن من (1.39) الى (3.22)% . في حين ان اضافة الميتاكاولين اثر على مقادير التحسن في تلك الخواص فاصبحت نسب الزيادة

المستخدمة في هذه الدراسة الى زيادة مقاومة التلاصق العالية اصلا بين الياف الكربون والمادة الرابطة وزيادة صلادة الخلطات ، كما ان زيادة معامل المرونة نتيجة اضافة الياف الكربون عامل مسبب اخر للتحسن . ونستنتج من الجدولين (9) و(10) ان زيادة النسبة الحجمية المضافة من الالياف من 0.1% الى 0.5% الى الخلطات تؤدي الى زيادة مقاومة شد الانفلاق . يعزى السبب في زيادة المقاومة مع زيادة النسبة الحجمية المضافة من الالياف الى زيادة عدد الالياف في الوسط السمنتي مع التوزيع المنتظم لهذه الالياف ، مما يؤدي الى زيادة ترابط الالياف والمادة الرابطة ، وينتج عن هذا كبح التشققات وعرقلة اكثر لانتشار الشقوق في المركب . نلاحظ من الجدولين (9) و(10) ان زيادة محتوى الياف الكربون من 0.1% الى 0.5% ادى الى زيادة معايير الكسر للخلطات . والسبب في ذلك يعزى الى ان زيادة النسبة الحجمية من الالياف في الخلطة تؤدي الى زيادة مناطق الترابط بين الالياف القصيرة والمادة الرابطة مع زيادة عدد الالياف في الخلطة الخرسانية مع التوزيع المنتظم لهذه الالياف في الخلطة وقوة التلاصق العالية للالياف مع المادة الرابطة ، ويؤدي هذا الى عرقلة انتشار الشقوق في كتلة المركب وينتج عنه زيادة في معايير الكسر .

● الاستنتاجات :-

أ- وفقا للمواد المستخدمة في البحث يمكن انتاج خرسانة ذاتية الرص تقليدية وذلك باستخدام نسب خلط وزنية (سمنت : رمل : حصو) (1 : 2.08 : 0.96) ونسبة ماء / سمنت هي (0.35) ومحتوى ملدن متفوق (Glenum 51) (8%) من وزن السمنت . كما يمكن انتاج خرسانة ذاتية الرص حاوية على ابخرة السليكا كمواضع بوزولانية ناعمة وذلك باستخدام نسب خلط وزنية (1 : 2.08 : 0.96) ونسبة ماء / سمنت هي (0.35) ومحتوى

لاليايف الكربون من 0.1% الى 0.5% عدا الخلطة الحاوية على 0.5% الياف كربون وبطول 12 ملم الا ان ذلك ادى الى تقليل انسياب الهطول بنسب تتراوح من (12.16-17.80)% وزيادة في زمن الوصول لقطر انتشار 500 ملم بنسب تتراوح من (45.71-81.08)% وزيادة في زمن فحص القمع بنسب تتراوح من (40.48-93.55)% وانخفاض في نسبة الانسداد بنسب تتراوح من (6.29-17.44)% . واخيرا زيادة في ارتفاع الملىء بنسب تتراوح من (59.10-95.24)% .

ر - ان اضافة الياف كربون (بنسب حجمية مختلفة واطوال مختلفة) ادى الى تحسن واضح في الخواص المتصلة بصورة عامة حيث حصلت زيادة ملموسة في مقاومة الانضغاط بنسب تتراوح من (1.08-25.75)% وزيادة واضحة في مقاومة الشد بنسب تتراوح من (9.75-66.18)% وزيادة ملموسة في معايير الكسر بنسب تتراوح من (2.86-38.26)% و زيادة ملموسة في معامل المرونة الساكن بنسب تتراوح من (0.30-14.14)% .

ز - ان زيادة طول الياف كربون من 6 الى 12 ملم ادى الى تحسين الخواص المتصلة للخرسانة الذاتية الرص حيث حدثت زيادة قليلة في مقاومة الانضغاط وبمعدل عام مقداره من (2.563-2.95) نت/ملم² وزيادة طفيفة جدا في مقاومة الشد وبمعدل مقدار زيادة من (0.229-0.441) نت/ملم² وزيادة قليلة في معايير الكسر وبمعدل مقدار زيادة من (0.442-0.603) نت/ملم² وزيادة قليلة جدا في معامل المرونة وبمعدل مقدار زيادة من (0.742-0.829)*310 نت/ملم² .

ان زيادة المحتوى الحجمي لالياف الكربون من 0.1% الى 0.5% ادى الى حدوث بعض التغيرات في خواص الخرسانة الذاتية الرص تمثلت في زيادة ملموسة في مقاومة الانضغاط وبنسبة

بحدود (3.95-8.42)% لمقاومة الانضغاط ، (7.56-10.82)% لمقاومة الشد ، (4.87-6.09)% لمعايير الكسر ، و (2.60-4.31)% لمعامل المرونة الساكن .

خ- ان اضافة الياف الكربون (بنسب حجمية مختلفة واطوال مختلفة) ادى الى انخفاض عام في قلبلية التشغيل حيث حدث نقصان في انسياب الهطول بمقدار (50-144) ملم وزيادة في زمن الوصول لقطر انتشار 500 ملم بمقدار (1.4-2.8) ثانية وزيادة في زمن فحص القمع بمقدار (2-5.5) ثانية. كما حدث انخفاض في نسبة الانسداد بمقدار (0.07-0.16) و زيادة في ارتفاع الملىء بمقدار (10.5-23.5) ملم . كما ان جميع الخلطات المسلحة بالياف الكربون كانت ضمن حدود المواصفات المذكورة في (EFNARC) (14) باستثناء الخلطات (MR5C12) و (MS5C12) و (MM5C12) اذ تجاوزت الحدود المذكورة في المواصفات انفة الذكر .

د - ان استخدام الياف الياف طول 12 ملم بدلا من 6 ملم ادى الى استمرار الحصول على خرسانة ذاتية الرص عدا الخلطات الحاوية على 0.5% الياف كربون وبطول 12 ملم الا ان ذلك ادى الى احداث تأثيرات ملموسة على قابلية التشغيل لكافة الخلطات ولكافة الانواع والنسب الحجمية للالياف. حيث حدث انخفاض في انسياب الهطول بمقدار (8-10) ملم وانخفاض في نسبة الانسداد بمقدار (0.019-0.02)% و زيادة في زمن الوصول لقطر انتشار 500 ملم بمقدار (0.29-0.36) ثانية وزيادة في ارتفاع الملىء بمقدار (3.4-4) ملم . كما زاد زمن فحص القمع بمقدار (0.7-0.8) ثانية .

ذ - تم الحصول على خرسانة ذاتية الرص بالرغم من زيادة المحتوى الحجمي

- "High Performance Concrete Based On The Durability Of Concrete Structures" Proceeding Of the 2nd East Asia-Pacific Conference On Structural Engineering and Construction, Chiang-Mai, 1989.
- [7] Nofal. N and El-Karmouty, "Shrinkage Of High Performance Self Compacting Fiber Reinforced Concrete" International Conference Future Vision and Challenges For Urban Development, Housing and Building Research Center, Egypt, Cairo, December 2004.
- [8] رقم I. O. S المواصفة القياسية العراقية (8) (45) لسنة 1984، "ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء" الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، بغداد (4) صفحات
- [9] ASTM c494/c494m-04, "Standard and Specification For Chemical Admixtures For Concrete" Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04, 02, 2004, pp. 271-279.
- [10] Swedish Cement and Concrete Institute, "Self Compacting Concrete For Civil Engineering Structures-The Swedish Experience" CBI Report 2:99, Stockholm, August 1999.
- [11] Grunewald. S and Walraven. S, "Rheological Study On The Work Ability Of Fiber Reinforced Mortar, Second International Symposium On SCC, 2001 Edited By Ozawa And Ouchi, University Of Tokyo, Coms, Engineering Publication, pp. 127-136.
- [12] Grunewald. S, "Performance Based Design Of Self Compacting Fiber Reinforced Concrete", PH. D Thesis, Department Of Civil And Mining Engineering, Delft University Of Technology,
- (3.76-18.03)% و زيادة كبيرة في مقاومة الشد وبنسبة (17.17-34.81)% وزيادة ملحوظة في معايير الكسر وبنسبة (10.78-30.68)% و زيادة قليلة في معامل المرونة وبنسبة (1.88-8.37)% .
- المصادر
- [1] G. Pons, M. Moutet, M. Alcantara, and J. L. Granju, "Mechanical Behavior of Self Compacting Concrete With Hybrid Fiber Reinforcement" , Materials and Structure Journal 2007 No. 40, pp.201-210.
- [2] G. Barluenga and F. H. Olivares, "Cracking Control of Concrete Modified With Short AR-Glass Fibers at Early Age. Experimental Results on Standard Concrete and SCC", Cement and Concrete Journal 2007, No. 37, pp 1624-1638 .
- [3] X. Liu, G. Ye, G. De. Schutter, Y. Yuan, and L. Taerwe," On the Mechanism of Polypropylene Fibers in Preventing Fire Spalling in Self Compacting and High Performance Cement Paste" Cement and Concrete Research Journal, November 2007, Available Online at www.Sciencedirect.com .
- [4] M.T. Bassuoni and M. L. Nehdi, "Resistance of Self Consolidating Concrete to Sulfuric Acid Attack With Consecutive PH reduction" Cement and Concrete Research Journal April 2007, No 37, pp. 1070-1084.
- [5] Persson. B, "On the Internal Frost Resistance of Self Compacting Concrete With and Without Polypropylene Fibers" Materials and Structures Journal, 2006, No. 39, pp. 707-716
- [6] K. Ozawa; K. Maekawa; K. Kunishima; and H. Okamura,

- [21] Bentur. A and Mindess. S, "Fiber Reinforced Cementations Composites", Elsevier Applied Science, 1990, pp. 449.
- [22] Al Qaisy Wissam., "Steel Fiber Reinforced Ultra High Performance Self Compacting Concrete", PH. D Thesis, Building and Construction Engineering, University of Technology, Baghdad, Iraq, 2006.
- [23] El-Desoky, S. A., "SELF – CONSOLIDATING CONCRETE INCORPORATING DIFFERENT MINERAL ADMIXTURES. International Conference Future Vision and Challenges For Urban Development, Housing and Building Research Center, Egypt, Cairo, December 2004.
- [24] Al-Jabri. L. A, "The Influence Of Mineral Admixtures And Steel Fibers On The Fresh And Hardened Properties of SCC" An M. SC. Thesis Submitted To The Department of Civil Engineering- College of Engineering, Al-Mustansiriya University, Baghdad, 2005.
- [25] Ild, S.;Khatib,J.M.;and Jones,A., "Relative Strength Pozzolanic Activity And Cement Hydration In Superplasticised Metakaoline Concrete "Cement And Concrete Research, V.26,NO.10,1996,pp.1537-1544.
- [26] Caldaron, M. A., Gurber, K. A. and Burg, R. G., "High Reactivity Metakaolin: A New Generation Mineral Admixture", Concrete International, Vol. 16, No. 11, November 1994; pp. 37-40.
- [27] Dubey , A., and Banthia , N. , " Influence Of High-Reactivity Metakaoline And Silica Fume On The Flexural Toughness Of High Concrete" Published And distributed By Delft University Press, Netherlands, 2004.
- [13] Grunewald. S and walraven. J. C," Self Compacting Fiber Reinforced Concrete-Test Methods And Properties Of The Fresh State", Basil, 2000, 14. InT. Baustofftagung, Weimar, pp. 51-66.
- [14] EFNARC:Specification And Guidelines For Self Compacting Concrete, February 2002.
- [15] H.Okamura,M.Ouchi"Self Compacting Concrete"J.Adv.Concr.Technol. 1(1)(2005),pp 5-15.
- [16] Japan Society Of Civil Engineers, "Recommendation For SCC" Research Subcommittee On Recommendation Of Self-Compacting Concrete, Tokyo, August 1999.
- [17] BS 1881, Part 116, 1989, "Method For Determination Of Compressive Strength Of Concrete Cubes" British Standards Institution, 1881, pp.3.
- [18] ASTM C496/C496m-04, "Stander Test Method For Splitting Tensile Strength Of Cylindrical" ASTM standers, vol. 04.02 2004, PP.283-287.
- [19] ASTM Designation C78-02, "Stander Test Method For Flexural Strength Of Concrete (Using Samples Beam With Third Point Loading" Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.02,2004, PP-36-38.
- [20] ASTM C494-02, "Standard Test Method For Static Modulus Of Elasticity And Poisson's Ratio Of Concrete In Compression" Annual Book of ASTM Standees, Vol. 04.02,2004, PP.256-259.

Reinforced Cement Composite “,
PH.D. Thesis, Vicoria University
of Manchester, UMIST, May,
1975.

Performance Steel Fiber
Reinforced Concrete,” ACI
Materials Journal ,V
.95,NO.3,May-June 1998, pp.284-
292.

[28] Raouf, Z.A.,”Dynamic
Mechanical Properties Of Fiber

الجدول (1):- التحليل الكيميائي للسمنت ومركباته الأساسية .

حدود المواصفة القياسية العراقية (1984/ رقم 5) ⁽⁵²⁾	المحتوى %	نوع الأوكسيد أو المركب
-	19.9	ثاني اوكسيد السليكون (SiO ₂)
-	60.8	أول أوكسيد الكالسيوم (CaO)
الحد الأعلى (5)	1.5	أول أوكسيد المغنيسيوم (MgO)
-	3.0	ثالث أوكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃)
-	5.69	ثالث أوكسيد الألمنيوم (Al ₂ O ₃)
الحد الأعلى (2.8)	2.3	ثالث أوكسيد الكبريت (SO ₃)
الحد الأعلى (4.0)	1.5	الفقدان بالحرق (L.O.I)
الحد الأعلى (1.5)	1.1	المواد غير القابلة للذوبان (I.R)
(0.66- 1.02)	0.85	عامل الإشباع الجيري L.S.F سليكات ثلاثي الكالسيوم (C ₃ S) سليكات ثنائي الكالسيوم (C ₂ S) ألومينات ثلاثي الكالسيوم (C ₃ A) ألومينات حديد رباعي C ₄ AF الكالسيوم

الجدول (2):- الخواص الفيزيائية للسمنت.

الخاصية	نتيجة	حدود المواصفة رقم 5 لسنة 1984 ⁽¹⁹⁾
النعومة (سم ² /غم) بطريقة بلين	2850	2300 سم ² /غم الحد الأدنى
زمن التجمد بطرية فيكات الابتدائي (دقيقة) النهائي (دقيقة)	130 205	ن 45 دقيقة لا يزيد عن 600 دقيقة
مقاومة الانضغاط لمكعبات مونة السمنت (نيوتن/مم ²) ولالأعمار	17.3	ن 15

لا يقل عن 23	7 26.6 6	3 أيام 7 أيام
لا يزيد عن 0.8%	0.34 %	الثبات بطريقة اوتوكليف

الجدول (3):- الخصائص التقنية للملدن المتفوق المستخدم.

خواص الملدن المتفوق المستخدم	الخاصية الأساسية
سائل لزج	الشكل
بني	اللون
1.1 غم/سم ³	الكثافة النسبية
6.6	قيمة الحامضية (PH)
1.30 cps	اللزوجة
لا توجد مخاطر بالنقل	النقل (Transport)
لا توجد علامة خطر	التصنيف (Labeling)

الجدول (4):- التركيب الكيميائي لابخرة السليكا المستخدم

نوع الاوكسيد	محتوى الاوكسيد (%)
SiO ₂	94
Al ₂ O ₃	2.03
Fe ₂ O ₃	1.32
CaO	لا يوجد
MgO	2.00
K ₂ O	لا يوجد
Na ₂ O	لا يوجد
المجموع	99.35

الجدول (5) :- التركيب الكيميائي للميتاكاولين المستخدم.

مواصفات البوزولانا نوع N بموجب المواصفة (ASTM C618-03)	محتوى الأكسيد (%) (بالوزن)	نوع الأكسيد
	51.34	SiO ₂
لا يقل عن 70%	33.4	Al ₂ O ₃
	2.3	Fe ₂ O ₃
	3.00	CaO
	0.17	MgO
لا يزيد عن 4%	0.15	SO ₃
لا يزيد عن 10	7.8	L.O.I

الجدول (6) :- الخواص الفيزيائية لألياف الكربون.

خواص الكربون	الخاصية الأساسية
300	الوزن (غم)
20.1	السك المصمم (ملم)
59	مقاومة الشد (نت/ملم ²)
235000	معامل المرونة بالشد المصمم (نت/ملم ²)
19	طول الليف (ملم)
98	محتوى الكربون (%)
1.9	الكثافة النسبية
1.4	الاستطالة عند القطع (%)

الجدول (7) :-نسب وكميات المواد اللازمة لانتاج متر مكعب من الخرسانة المرجعية والمسلحة بالياف الكربون.

نوع الخلطة	رمز الخلطة	S.F % من وزن السمنت (إضافة)	H.R.M % من وزن السمنت (إضافة)	W/C نسبة الماء/السمنت أو مواد سمنتية	حجم الألياف المضافة (%) من حجم	طول الألياف المضافة (مل)	S.P (%) من وزن السمنت	انسياب الهطول ل (ملم)
الخلطات المرجعية	MN	-	-	0.52	-	-	-	185
	MR	-	-	0.35	-	-	8	800
	MS	10	-	0.35	-	-	10	790
	MM	-	10	0.35	-	-	9	795
الخلطات الحاوية على ألياف الكربون	MR1C6	-	-	0.39	0.1	6	12	750
	MS1C6	10	-	0.39	0.1	6	14	740
	MM1C6	-	10	0.39	0.1	6	13	744
	MR1C12	-	-	0.39	0.1	12	12	740
	MS1C12	10	-	0.39	0.1	12	14	732
	MM1C12	-	10	0.39	0.1	12	13	736
	MR5C6	-	-	0.39	0.5	6	12	656
	MS5C6	10	-	0.39	0.5	6	14	650
	MM5C6	-	10	0.39	0.5	6	13	653
	MR5C12	-	-	0.39	0.5	12	12	612
	MS5C12	10	-	0.39	0.5	12	14	602
	MM5C12	-	10	0.39	0.5	12	13	605

* محتوى السمنت والرمل والحصى ثابت في جميع الخلطات ومساوي ل 500 كغم/م³ و 480 كغم/م³ و 1040 كغم/م³ على التوالي.

الجدول (8) :- الخواص الانسيابية للخلطات الخرسانية المرجعية والمسلحة بالياف الكربون.

نوع الخلطة	رمز الخلطة	S.P (%) من وزن السمنت	انسياب الهطول (ملم)	زمن الوصول لقطر لقطر (500ملم)	نسبة الانسياب (H2/H1)	ارتفاع المليء (H1-) (H2)	زمن فحص القمع الثانية
الخلطات المرجعية	MN	-	185	-	-	-	-
	MR	8	800	2.2	0.97	3	6.2
	MS	10	790	2.4	0.94	8	6.5
	MM	9	795	2.3	0.95	5	6.4
الخلطات الحاوية على ألياف الكربون	MR1C6	12	750	3.3	0.88	16.6	8.2
	MS1C6	14	740	3.5	0.87	18.5	8.5
	MM1C6	13	744	3.4	0.875	17.6	8.4
	MR1C1	12	740	3.66	0.86	20	8.9
	MS1C1	14	732	3.79	0.85	22.5	9.3
	MM1C1	13	736	3.70	0.856	21	9.2
	MR5C6	12	656	5.0	0.81	26.5	11.7
	MS5C6	14	650	5.1	0.815	30	12.0

11.8	28	0.82	5.06	653	13	MM5C6
15	36	0.71	6.4	612	12	MR5C1
18	40	0.714	6.8	602	14	MSSC1
16	41	0.72	6.7	605	13	MM5C1

الجدول (9): نتائج فحص مقاومة الانضغاط ومقاومة شد الانفلاق للخلطات المرجعية والخلطات المسلحة باليااف الكربون.

مقاومة شد الانفلاق (نت/ملم ²) بعد عمر معالجة رطبة (يوم):				مقاومة الانضغاط (نت/ملم ²) بعد عمر معالجة رطبة (يوم):				رمز الخلطة	انواع الخلطات
180	90	28	7	180	90	28	7		
4.62	4.06	3.40	2.42	50.10	42.72	36.00	23.65	MN	الخلطات المرجعية
4.98	4.71	4.10	3.04	71.60	68.88	56.40	35.90	MR	
5.38	5.09	4.32	3.09	74.35	70.10	60.20	37.10	MS	
5.50	5.22	4.41	2.75	75.50	71.60	61.15	32.50	MM	
5.47	5.31	4.50	3.52	73.10	70.80	58.60	37.50	MR1C6	الخلطات الحاوية على الياف الكربون
5.78	5.62	4.76	3.59	76.80	73.10	61.00	38.70	MS1C6	
5.94	5.76	4.88	3.22	77.30	74.50	62.50	35.60	MM1C6	
5.72	5.55	4.70	3.67	76.00	70.60	60.20	39.60	MR1C12	
6.10	5.93	5.02	3.70	78.80	75.80	64.50	40.80	MS1C12	
6.25	6.07	5.15	3.39	79.60	76.70	65.60	37.70	MM1C12	
6.75	6.54	5.55	4.33	76.00	74.10	64.60	40.00	MR5C6	
6.86	6.67	5.65	4.42	80.00	78.60	72.00	41.20	MSSC6	
6.96	6.80	5.76	3.88	81.50	77.30	73.10	39.20	MM5C6	
7.07	6.86	5.86	4.57	79.60	75.20	70.60	43.40	MR5C12	
7.47	7.25	6.20	4.66	84.10	80.50	75.70	44.80	MS5C12	
7.60	7.38	6.31	4.57	85.50	81.60	76.70	40.60	MM5C12	



الجدول (10): نتائج فحص معايير الكسر و معامل المرونة الساكن للخلطات المرجعية والخلطات المسلحة باليااف الكربون

معامل المرونة الساكن 10^3 (نت/ملم ²) بعد عمر معالجة رطبة (يوم):				معايير الكسر (نت/ملم ²) بعد عمر معالجة رطبة (يوم):				رمز الخلطة	انواع الخلطات
180	90	28	7	180	90	28	7		
32.75	30.02	27.63	24.61	6.15	5.41	4.80	3.61	MN	الخلطات المرجعية
39.09	38.01	34.49	29.52	8.00	7.56	6.90	5.85	MR	
39.81	38.54	35.60	30.82	8.28	7.82	7.21	5.91	MS	
40.11	39.74	35.88	27.93	8.39	7.95	7.32	5.62	MM	
39.74	38.98	35.53	30.77	8.26	7.80	7.21	6.20	MR1C6	الخلطات الحاوية على الياف الكربون
40.69	39.59	36.22	31.21	8.54	8.26	7.48	6.31	MS1C6	
40.82	39.95	36.65	30.07	8.63	8.34	7.59	5.85	MM1C6	
40.49	38.93	35.99	31.53	8.34	8.03	7.30	6.30	MR1C12	
41.20	40.29	37.21	31.95	8.63	8.34	7.67	6.42	MS1C12	
41.40	40.52	37.52	30.84	8.76	8.48	7.75	5.99	MM1C12	
40.49	39.85	37.24	31.67	9.30	9.02	8.47	6.94	MR5C6	

41.50	41.00	39.25	32.09	9.54	9.22	8.73	6.99	MS5C6
41.88	40.67	39.54	31.39	9.66	9.35	8.88	6.71	MM5C6
41.40	40.13	38.88	32.85	10.50	10.20	9.54	7.51	MR5C1 2
42.52	41.48	40.21	33.32	10.78	10.52	9.85	7.63	MS5C12
42.86	41.75	40.47	31.88	10.96	10.61	9.96	7.32	MM5C1 2





الصورة رقم (1) :- ألياف الكربون المستخدم




شكل(2)تأثير الياف الكربون على زمن الوصول لقطر 500 ملم للخلطات الخرسانية

شكل(1)تأثير الياف الكربون على انسياب الهطول للخلطات الخرسانية



شكل(4)تأثير الياف الكربون على نسبة الانسداد للخلطات الخرسانية

شكل(3)تأثير الياف الكربون على زمن فحص القمع للخلطات الخرسانية



شكل(5)تأثير الياف الكربون على ارتفاع الملىء للخلطات الخرسانية