

## الاستقرارية الحرارية لسبائك الأيبوكسي - معقدات البولي بوريا الفلزية

أكرم عزيز محمد محمود محمد الدليمي

قسم الكيمياء

كلية العلوم

جامعة الموصل

(تاريخ الاستلام 9/1/2007 ، تاريخ القبول 23/4/2007)

### الملخص

تم في هذا البحث دراسة الاستقرارية الحرارية لسبائك راتنج الأيبوكسي مع مجموعة من معقدات البولي بوريا الفلزية ومقارنتها مع الاستقرارية الحرارية لبوليمرات البولي بوريا ومعقداتها منفردة باستخدام التحليل الحراري الوزني ذو الحرارة المتغيرة (TGA). وجد أن بوليمرات البولي بوريا تمتلك استقراراً حرارياً يتراوح بين 250-310°C ونُقلَّ قيم IDT حسب التسلسل الآتي PBU > POU > PPU > PTU > MDT. أما قيم MDT فتتقارب مع بعضها كثيراً حيث تتراوح بين 335-350°C. أما قيم 350 (W %) فتتقارب فيما بينها ولكنها تقترب من بعضها عند حرارة 500°C. كما لوحظ تقارب منحنيات TGA للسبائك مع بعضها لكافة النماذج وتلاشي الفروقات التي تظهر بين معقد آخر (التي تظهر في حالته المنفردة) وخاصة في المنطقة المحصورة بين 300-500°C. ويلاحظ أن درجات حرارة نهاية التفكك للسبائك عموماً تتجاوز 600°C بخلاف الأيبوكسي لوحده حيث لا تتجاوز هذه القيمة له 400°C في أقصى درجات تفككه. وأشارت المقارنة أن معدل قيم IDT و MDT و 350 (W %) للسبائك غير المعاملة لا تزيد عن 118°C و 386°C و 62% وارتفعت إلى قيم معندها 180°C و 590°C و 86% على التوالي لنفس السبائك المعاملة حامضياً أو قاعدياً.

### Thermal Stability of Epoxy – Metallic Polyurea Complexes

Akram A. Mohamed      Mahmood M. Al-Duleemy

Department of Chemistry

College of Sciences

Mosul University

### ABSTRACT

In This work, thermal stability of epoxy resin belended with polyurea-metal complexes were investigated using (TGA) and compared with the non-blended polyurea complexes. It was found that polyureas alone exhibit thermal stability between 250-310 °C. The values of IDT decreased in the order PBU > POU > PPU > PTU, while

the values of MDT is much closer to each other in the range 335-350°C. The differences between TGA thermograms appeared in polyurea complexes were approximatley diminished in epoxy blend thermograms especially in the region 300-500 °C. The complete decomposition temperature for the blends are more than 600 °C whilst, this temperature not exceeds 400 °C for epoxy resin alone. The avarage reference values IDT, MDT and (W %) 350 are 118 °C, 386 °C and 62 % respectively for the untreated samples and raised to 180 °C, 590 °C and 86 % respectively for (alkaline or acidic) treated blends.

### المقدمة

استخدمت راتجات الايبوكسي بشكل واسع في عمليات الوقاية السطحية مثل الاصباغ المضادة للتآكل وطلاءات السفن البحرية وتغطية سطوح المواد وهذه تمتاز بالصلابة ومقاومة المواد الكيميائية (Billmeyer, 1962) وفي اللواصق ومواد العزل الكهربائي والدوائر الالكترونية ومجالات الصناعة المختلفة التي لا يحصيها عد بسبب خفة وزتها ومتانتها وسهولة تصنيعها (Lee and Neville, 1967). وقد انجزت مئات الابحاث حول هذا الراتج مهم لتطوير اداء الاستخدامي منها دراسة Moznine et al., 1998 للصفات الكهربائية للإيبوكسي المستنوب مع الألومنيوم بوصفها عاملًا درجة الحرارة وتعدد التيار. كذلك بحث Buggy وآخرون (1996) لدراسة حرارية وزروجة أنظمة الإيبوكسي المحسو بالياف الكاربون باستخدام المسح الحراري التقاضي (DSC). كما انجزت دراسات حول تحضير سباتك (إيبوكسي - إيببي سلفايد) باستخدام البولي أميدات كمادة مصلبة (Tsuchida and Bell, 2000). كما درس Brown وآخرون (2000) و Hamerton (2001) السلوك الحراري لمجموعة من سباتك الإيبوكسي - إيماديزول مع معقدات فلزية لمجموعة من العناصر الانتقالية مثل Mn, Co, Cu, Zn و Ag. وقد وجد أن الثبات الحراري للمعقدات المحضرة من كلوريدات الفلزات أكبر من تلك المحضرة من خلطتها إلا أن لها بعض نقاط الضعف مثل ثباته الحراري الواطي وعدم تحطيمها مع معقدات البولي بوريا الفلزية ذات التحمل الحراري الأعلى من الإيبوكسي لاعطائها تحمل حراري أعلى. وكذلك فإن وجود مركب نتروجيني مع الإيبوكسي يساعد على تحمل البوليمر عند التقادم الطويل مما يساعد على تطهيف البيئة من مخلفاته.

### الجزء العلمي

#### 1. تحضير ليكائدات البولي بوريا:

حضرت هذه البوليمرات بتفاعل الامينات الثانية الآتية: 1، 2- فنلين ثانوي أمين، 1، 4- فنلين ثاني أمين، 2، 6- تولودين ثاني أمين (Fluka)، بنزدين (B.D.H.) مع البوريابا حسب الطريقة المشار إليها في المصدر (Sandler and Karo, 1974) لتحضير أربعة أنواع من بوليمرات البولي بوريا كما مبين تركيبها ورموزها في الجدول (1).

### 2. تحضير المعدقات الفلزية للبولي يوريا:

حضرت هذه المعدقات بمزج نسب مولية معينة من كلوريدات الفلزات المائية:  $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  المصدر (Mohamed et al., 2003) للحصول على خمسة أنواع من المعدقات الفلزية للبولي يوريا، وقد أثبتت نفس الدراسة أنها تمتلك الأشكال الت assumptive المؤشرة في الجدول (2).

### 3. تحضير سبائك الأيبوكسي مع معدقات البولي يوريا الفلزية:

استخدم راتنج الأيبوكسي التجاري (Lyco-pox 103) ذو الزوجة الواطنة لتحضير السبائك البوليمرية، وذلك بمزج الأيبوكسي السائل مع المعد الفلزي بنسبة (1:1 وزناً) ومزجه بشدة حتى يصل إلى مرحلة التجانس تقريباً. تضاف بعدها المادة المصلبة للراتنج إلى المزيج وخلطها بشدة معه لمدة دقيقة لتعمل على تصلب الراتنج محتواً بداخله على المعد الفلزي. تصب السبيكة قبل تصلبها على شريحة بولي إثيلين، وبعد التصلب الكامل نقشط السبيكة وتقطع إلى قطع مناسبة للدراسة.

### 4. قياس التحليل الحراري الوزني (TGA): Thermogravimetric Analysis

انجزت التحليلات الحرارية الوزنية باستخدام جهاز مختبرى مصمم حسب النموذج الموجود في المصدر (McCaffery, 1970) وتمت جميع القياسات في ظروف المختبر.

الجدول 1 : بوليمرات البولي يوريا ورموزها وبعض صفاتها.

شكل البوليمر	الرمز	اللون	الناتج %	الذوبانية	درجة التلين (°)
 Poly (N,N'-1,4-Phenylene Urea)	PPU	بنفسجي	73.5	DMSO $\text{H}_2\text{SO}_4$	280
 Poly (N,N'-1,2-Phenylene Urea)	POU	أصفر فاتح	70.6	DMSO $\text{H}_2\text{SO}_4$	220
 Poly (N,N'-2,6-Tolidine Urea)	PTU	قهوة	60.5	DMSO $\text{H}_2\text{SO}_4$	263
 Poly (N,N'-Benzidine Urea)	PBU	أصفر	78.2	DMSO $\text{H}_2\text{SO}_4$	300

الجدول 2 : المعدنات الفلزية للبولي يوريما المحضرة وبعض صفاتها.

تركيب المعدن	رمز المعدن	اللون	درجة الثنين (°م)
MnL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	Mn(PBU)	قهواني	410
CrL <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> .H <sub>2</sub> O	Cr(PBU)	اخضر غامق	360
CoL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	Co(PBU)	اخضر فاتح	300
NiL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	Ni(PBU)	بني	300
CuL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	Cu(PBU)	قهواني	300
MnL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	Mn(PPU)	قهواني	390
CrL <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> .H <sub>2</sub> O	Cr(PPU)	بني غامق	370
CoL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	Co(PPU)	اسود	300
NiL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	Ni(PPU)	قهواني	290
CuL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O	Cu(PPU)	اسود	290
[MnLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Mn(POU)	ابيض	325
[CrL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O]Cl	Cr(POU)	اخضر	320
[CoLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Co(POU)	ازرق	280
[NiLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Ni(POU)	اخضر	260
[CuLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Cu(POU)	قهواني	260
[MnLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Mn(PTU)	قهواني فاتح	380
[CrL <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O]Cl	Cr(PTU)	قهواني عميق	340
[CoLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Co(PTU)	اخضر	300
[NiLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Ni(PTU)	بني	290
[CuLCl.H <sub>2</sub> O]Cl	Cu(PTU)	قهواني	260

L = Ligand (PBU, PPU, POU and PTU)

#### النتائج والمناقشة


الاستقرارية الحرارية لبوليمرات البولي يوريما ومعقداتها الفلزية:

تمت هذه الدراسة باستخدام التحليل الحراري الوزني ذي الحرارية المتغيرة (TGA). واستناداً إلى


مذكوريات التحليل فقد تم اعتماد بعض القيم المرجعية التي يمكن تفسير النتائج من خلالها وهذه القيم هي:

1. درجة حرارة بداية تحلل البوليمر .Initial Decomposition Temp. (IDT)
2. درجة حرارة متوسط تحلل البوليمر . Middle Decomposition Temp. (MDT)
3. النسبة الوزنية المتبقية عند درجات الحرارة 350 و 350% و 500% (W %).


وتم قياس قيم IDT من نقاط مماسات منحنيات TGA عند نقاط التغير في بداية التحلل. أما قيم MDT فتم قياسها عند الدرجة الحرارية التي يفقد فيها البوليمر نصف وزنه. وتوضح الأشكال 1-5 منحنيات التحلل الحراري الوزنى لبوليمرات البولي بوريا ومعقداتها مع الفلزات المختلفة.




الشكل 1 : منحنيات التحلل الحراري الوزنى لبوليمرات البولي بوريا منفردة.




الشكل 2 : منحنيات التحلل الحراري الوزنى لمعقدات PBU مع الفلزات.



الشكل 3 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لمعقدات PPU مع الفلزات.



الشكل 4 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لمعقدات POU مع الفلزات.



الشكل 5 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لمعقدات PTU مع الفلزات.

ومن هذه المختبرات استخرجت القيم المرجعية لفحة الذكر ودرجت في الجدول (3) ويلاحظ من هذه القيم ان بوليمرات البولي بوريا منفردة تمتلك استقراراً حرارياً يتراوح بين 250-310°C. ونعلم قيم IDT لهذه البوليمرات حسب التسلسل الآتي:

$$\text{PBU} > \text{POU} > \text{PPU} > \text{PTU}$$

وتترجم هذه النتيجة مع ما هو معروف في الأدبيات العلمية التي تقول ان زيادة الازومانية تزيد من الاستقرارية الحرارية (Tager, 1974) حيث ان PBU يحتوي على حلقتين اروماتيتين متلاصتين في وحده المتكررة يمتلك أعلى درجة حرارة تفكك قياساً بالبوليمرات الأخرى. اما قيم MDT فتقرب مع بعضها كثيراً حيث تتراوح بين 335-350°C. أما قيم 350 (W %) فتقاولت فيما بينها ولكنها عند درجة حرارة 500°C تقرب من بعضها بحيث لا يزيد الفرق بينها 4% وزناً.


اما بالنسبة لاستقرارية معدات البولي بوريا الحرارية فيلاحظ بصورة عامة تناقصاً في الوزن بنسبة (15-10)% في المراحل الأولى من التفكك في الدرجات الحرارية الواطنة نسبياً والذي يعزى الى فقدان جزيئات صغيرة من المعدن البوليمرى. وباستعراض قيم IDT و MDT لهذه البوليمرات ومقارنتها مع نظائرها لبوليمرات البولي بوريا منفردة يلاحظ زيادة واضحة في هذه القيم. فمثلاً تتراوح الزيادة في قيم IDT بين 30-110°C لمعدات PBU الفلزية والزيادة في قيم MDT تتراوح بين 65-125°C. اما بالنسبة للأوزان المتبقية عند 350°C فيلاحظ زيادة كبيرة ايضاً في المعدات الفلزية عن نظائرها في البولي بوريا، فمثلاً تتراوح الزيادة في قيم 350 (W %) بين (35-45)% لمعدات PBU. وتترد هذه الزيادة صعوداً وهبوطاً في المعدات الأخرى.

الجدول 3 : قيم IDT و MDT والنسب الوزنية المستلة من منحنيات التحليل الحراري الوزني ذو الحرارة المتغيرة لبوليمرات البولي يوريا ومعقداتها الفلزية.


البولي يوريا و معقداتها	الفلز المستخدم	IDT (م°)	MDT (م°)	(W %) 350	(W %) 500
PBU	-	310	350	47	13
	Mn	460	475	90	28
	Cr	400	435	82	18
	Co	350	455	81	23
	Ni	375	435	83	16
	Cu	340	415	84	20
PPU	-	300	335	24	18
	Mn	420	440	82	24
	Cr	380	390	78	20
	Co	340	400	80	18
	Ni	320	375	43	17
	Cu	320	340	39	19
POU	-	305	350	50	21
	Mn	370	415	93	38
	Cr	340	390	85	36
	Co	310	400	70	30
	Ni	250	290	40	28
	Cu	320	375	60	33
PTU	-	250	340	39	17
	Mn	420	440	83	28
	Cr	380	470	60	38
	Co	325	370	80	30
	Ni	320	390	72	23
	Cu	300	340	48	20

#### الاستقرارية الحرارية لسبائك الابيوكسي / معقدات البولي يوريا الفلزية:


تشير الاشكال (7-10) الى منحنيات التحليل الحراري الوزني لبوليمرات البولي يوريا الفلزية المسبوكة مع راتنج الابيوكسي بنسبة 1:1 ويلاحظ من المقارنة الاولية لهذه المنحنيات مع نظائرها للمعقدات الفلزية منفردة (الاشكال 5-2) تقارب منحنيات السبائك مع بعضها لكافحة النماذج المدروسة وتلائش الفروقات التي تظهر بين معقد واحد (في حالته المنفردة) خاصة في المنطقة المحصورة بين 300-500م. وتأخذ المنحنيات شكلاً متقارباً يشبه الى حد كبير منحني TGA للابيوكسي لوحده (الشكل 6). ونعتقد ان راتنج الابيوكسي بجزيئاته المتتشابكة والتي تحتوي معقدات البولي يوريا بداخلها تظهر تأثيراً حرارياً اكبر مما يلاحظ في المعقدات منفردة. كما نرجح ان يظهر تأثيراً اخر في درجات الحرارة المرتفعة نسبياً بدخول معقدات البولي يوريا بعد تفككها جزئياً ضمن شبكة الابيوكسي من خلال عملها كعامل مشبكة Crosslinking Agents.




الشكل 6 : منحني التحليل الحراري الوزني ذو الحرارة المتغيرة لراتج الأبيوكسي.




الشكل 7 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لمباشك الأبيوكسي مع معقدات PBU الفلزية.



الشكل 8 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لمباشك الأبيوكسي مع معقدات PPU الفلزية.




الشكل 9 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لسبائك الايبوكسي مع معدنات POU الفلزية.




الشكل 10 : منحنيات التحليل الحراري الوزني لسبائك الايبوكسي مع معدنات PTU الفلزية.

وإذا علمنا أن راتج الايبوكسي يتصلب ببعض المركبات الامينية فمن الممكن التصور أن بعض مجاميع البيريا في المعدنات الفلزية يمكن أن تحل كعامل تشابك بطريقة تبادلية مع المركبات الامينية المشبكة الموجودة أصلاً مع راتج الايبوكسي وحسب المخطط الآتي:



رائق اليوكسي مصلب بمركب اميني (RNH2)



رائق اليوكسي متشابك مع معقد بولي بوريا فلزي

كما يلاحظ من الاشكال آفة الذكر ان درجات حرارة نهاية التفكك للسبائك عموماً تتجاوز 600°م بخلاف الاليوكسي لوحده حيث لا تتجاوز هذه القيمة له 400°م في اقصى درجات تفككه.

وباستعراض قيم IDT و MDT و 350 (W %) عند درجات حرارية متفاوتة والمستلة من الاشكال المذكورة يلاحظ ان قيم IDT للسبائك عموماً تزيد قليلاً عن هذه القيمة لاليوكسي وتتراوح الزيادة بين 8-30°م لكافة النماذج (الجدول 4). اما بالنسبة لقيم MDT فانها تبتعد كثيراً عن نفس القيمة لاليوكسي متفرداً وتتراوح الزيادة بين 100-120°م.

اما بالنسبة للوزن المتبقى عند 350°م فهو بحدود ضعفي قيمته لاليوكسي متفرداً. اما عند 500°م فان الوزن المتبقى للسبائك يكون بمعدل 30 % بينما يكون الاليوكسي لوحده قد تلاشى تماماً وتشير هذه النتائج الى استقرارية جيدة لسبائك الاليوكسي مع معقدات البولي بوريا الفلزية مقارنة بالرائق متفرداً. وعند مقارنة الدرجات الحرارية المرجعية للسبائك فيما بينها يلاحظ تفوق سبيط لقيم سبائك المغذيز والкроوم على الاخريات مع مجيء سبائك النحاس في اخر التسلسل وحسب نفس السياق الذي مر بنا سابقاً. ويمكن أن يعزى هذا الى اختلاف اقطار ذرات العناصر الفلزية حيث تكون معقدات العناصر ذات الازان الذرية القليلة ذات استقرار حراري أعلى من معقدات العناصر ذات الازان الذرية الاعلى (العدد الذري (Cu(29), Ni(28), Co(27), Mn(25)).

الجدول 4 : قيم IDT و MDT والنسب الوزنية المئوية من منحنيات التحليل الحراري الوزني ذو الحرارة المتغيرة لسبائك الأيبوكسي مع معدنات البولي بوريا الفازية.

الشبكة البوليمرية	الفلز المستخدم	IDT ( $^{\circ}$ )	MDT ( $^{\circ}$ )	(W %) 350	(W %) 500
E-PBU	Mn	138	420	68	38
	Cr	130	400	67	36
	Co	127	395	62	32
	Ni	124	380	60	31
	Cu	123	380	61	30
E-PPU	Mn	138	410	66	34
	Cr	127	418	65	33
	Co	126	410	63	34
	Ni	122	380	58	28
	Cu	122	380	58	30
E-POU	Mn	125	405	70	38
	Cr	125	405	71	38
	Co	124	400	68	32
	Ni	117	375	63	30
	Cu	117	380	60	30
E-PTU	Mn	120	400	68	32
	Cr	120	400	66	32
	Co	118	395	63	32
	Ni	112	400	65	28
	Cu	110	400	65	30
Epoxy	-	102	280	23	0.0

#### تأثير الحامضية على استقرارية سبائك الأيبوكسي / معدنات البولي بوريا النخاسية:

درست تأثير الحامضية (pH) على الاستقرارية الحرارية للسبائك المذكورة مع معدنات النحاس لفترات زمنية مختلفة ثم استخلصت القيم الحرارية المرجعية MDI، IDI، MDT و 350 (W %) من منحنيات الاستقرارية الحرارية وأدرجت في الجدول (5). وعند مقارنة قيم الدرجات المرجعية هذه النماذج مع نظائرها غير المعاملة حامضياً (لاحظ الجدول 4) تلاحظ فروقات كبيرة في هذه القيم فيبينما لا يزيد معدل قيم MDI، IDI و 350 (W %) عند  $118^{\circ}\text{م}$ ،  $386^{\circ}\text{م}$  و  $62\%$  على التوالي للسبائك غير المعاملة نراها ترتفع إلى قيم معدلها  $180^{\circ}\text{م}$ ،  $590^{\circ}\text{م}$  و  $86\%$  على التوالي لنفس السبائك المعاملة حامضياً أو قاعدياً. ويمكن أن نعزّز زيادة الاستقرارية الحرارية إلى زيادة الكثافة التشابكية للجزيئات البوليمرية نتيجة للتخفيف الحامضي أو القاعدي. وكما هو معلوم لدى الاختصاص فإن البوليمرات المتشابكة تكون أكثر تحمل حراري من نظيراتها غير المتشابكة.

الجدول 5 : تأثير الحامضية (pH) على الاستقرارية الحرارية لسبائك الأليوكسي مع معقدات بولي بوريا / نحاس

البيكـة البوليمرية	pH	الزمن(يوم)	(م°) IDT	(م°) MDT	(W %) 350
E-PBU/Cu	5	2	166	650	90
		7	202	600	85
		14	202	600	90
	9	2	191	605	88
		7	212	585	87
		14	238	590	88
E-PPU/Cu	5	2	166	610	85
		7	170	580	87
		14	191	600	82
	9	2	153	600	83
		7	191	600	84
		14	202	585	80
E-POU/Cu	5	2	140	600	85
		7	179	595	83
		14	202	600	80
	9	2	127	600	82
		7	191	585	84
		14	202	605	82
E-PTU/Cu	5	2	140	630	80
		7	191	560	88
		14	227	605	87
	9	2	179	610	88
		7	191	625	89
		14	200	550	83

#### المصادر الأجنبية

- Billmeyer, F.W., Jr., 1984. Text Book of Polymer Science, 3 rd. Ed., Wiley Interscience, N.Y.
- Brown, J., Hamerton, I. and Howlin, B.J., 2000. J. of Appl. Polym. Sci., Vol. 75, pp. 201-217.
- Buggy, M., Temimhan, T. and Braddell, O., 1996. J. of Materials Processing Technology, No. 56, pp.292-301.
- Hamerton, I., Hay, J.N., Howlin, B.T., Jepson, P. and Mortimer, S., 2001. J. Appl. Polym. Sci., Vol. 80, pp.1489-1503.
- Lee, H. and Niville, K., 1967. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Vol. 6, John Wiley and Sons Inc., N.Y.
- McCaffery, E.L., 1970. Laboratory Preparation of Macromolecular Chemistry, McGraw-Hill Inc. N.Y.

- Mohamed, A.A., Butrus, N.H. and Younis, M.K., 2003. Synthesis and Charcterization of Some New Co(II) and Ni(II) Complexes with Polyurea Ligands, National J. of Chemistry, Vol. 12, pp.533-545.
- Moznine, R.E., Blanc, F., Lientier, M. and Lefort, A., 1998. Relaxation Phenomenon in Composite Materials, Eur. Phys. J., AP3, pp. 127-134.
- Sandler, S.R. and Karo, W., 1974, Polymer Synthesis, 8 th Ed., Academic Press, N.Y. pp.185-192.
- Tager, A., 1974. Physical Chemistry of Polymers, 2 nd. Ed., Mir Publishers, Moscow.
- Tsuchida, K. and Bell, P., 2000. A New Epoxy-Episulfide Resin System for Coating Applications: Curing Mechanism and Properties, International J. of Adhesion and Adhesives, Vol. 20, pp.449-456.