

دراسة الخواص البصرية لآغشية ستانيت كاديوم Cd_2SnO_4 الرقيقة المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري

أ.د. علاء الدين عبد الله النعيمي* أ.م.د. مسلم فاضل جواد الزبيدي*

زهراء حسين حياة

تاريخ التسليم: 2008/7/6

تاريخ القبول: 2009/6/4

الخلاصة

تم تحضير آغشية الستانيت كاديوم (Cd_2SnO_4) المحضرة بطريقة الرش الكيميائي - الحراري على شرائح زجاجية من محلول ($CdCl_2 \cdot 2H_2O$) بتركيز (0.2 M) ومحلول ($SnCl_4 \cdot 5H_2O$) بتركيزين (0.1 M و 0.2 M)، حضرت بعض الآغشية بدرجات حرارة مختلفة (k) (543، 583، 703)، وتم تحضير نماذج بمعدلي انسياب للغاز مختلفين (27، 24) ml/min و حضرت نماذج أخرى من تراكيز حجمية (Cd : Sn) مختلفة (1 : 2)، وقد اوضحت القياسات البصرية بأن الآغشية تمتلك نفاذية عالية عند المنطقة المرئية مما يجعلها مواد شفافة لتلك المنطقة إذ وصلت النفاذية الى (97%) للطول الموجي (900) nm. كما ان معامل الامتصاص ومعامل الخمود وفجوة الطاقة تغير تبعاً لتغير ظروف تحضير الآغشية من سرعة جريان غاز التذرية والتركيز المولاري والنسب الحجمية لمكونات محلول الترسيب.

Studying the Optical Properties Cadmium Stunet Cd_2SnO_4 Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technique

Abstract

Cd_2SnO_4 thin films have been prepared by Spray pyrolysis on glasses slides of (0.2 M) from ($CdCl_2 \cdot 2H_2O$) and (0.2 M, 0.1 M) from ($SnCl_4 \cdot 5H_2O$). Some films are prepared in different temperatures (543, 583, 703) k, also some samples are prepared in two flow rates of gases (24, 27) ml/min and other samples are prepared (Cd:Sn) in different volume concentrations (1 : 1, 2 : 1). The optical measurements show that the films have high transmittance in the visible region such that there will be transmittance materials if the transmittance reached to (97%) at (900) nm wave length. In addition, the Absorption coefficient, Extinction coefficient and energy gap change as a result of the changing the preparation conditions for the films, like (temperature degree of deposition substrate, flow velocity of sputter gas, molarity concentration and volume percentage for contains deposition solution).

المقدمة

3) eV وذات فجوة طاقة مباشرة، وتعد آغشية (Cd_2SnO_4) من الآغشية الموصلة الشفافة وهي من نوع المانح (n-type) أي ان حاملات الشحنة الرئيسية هي الإلكترونات (1,2). واهم تطبيقات هذه الآغشية في الخلايا الكلفانية، والمرابا الحرارية، والبلورات السائلة، وتعد آغشية (Cd_2SnO_4) من أفضل أنواع الآغشية

نتيجة اتساع افق التطبيقات الصناعية والبحثية للآغشية الرقيقة و بروز أهمية الآغشية الموصلة كهربائياً والشفافة ضوئياً. كان الاهتمام بآغشية ستانيت كاديوم (Cd_2SnO_4) إذ تتميز بأنها تمتلك فجوة طاقة واسعة تتراوح بين - 2.06

الجانب النظري النفاذية

تعرف النفاذية على انها (النسبة بين شدة الاشعاع النافذ عبر المادة الى الشدة الابتدائية للاشعاع الساقط على المادة)⁽⁵⁾ وتعطى من خلال المعادلة التالية⁽⁸⁾ :

$$T_{\lambda} = I_T / I_0$$

شدة الشعاع الساقط

$$I_T : \text{شدة الشعاع النافذ}$$

$$T_{\lambda} : \text{النفاذية (\%)}$$

يعتمد طيف النفاذية بشكل كبير على مقدار المستويات الطاقية الذي يرتبط بدوره بالتركيب الكيميائي والبلوري للمادة ، وكذلك يعتمد طيف النفاذية على عامل السمك اذ يلعب دوراً كبيراً وفعالاً اذ بزيادة سمك الاغشية تقل نفاذية الغشاء ويرجع السبب في ذلك الى (ان السمك الكبير يؤدي الى حصول ظاهرة الامتصاص البصري وبذلك زيادة توهين جزء كبير من الاشعاع الساقط على الغشاء) ، كذلك هناك عامل مهم وهو وجود العيوب السطحية وخشونة السطح فانهما يعملان على زيادة تشتت الاشعاع الساقط وبالتالي نقصان نفاذية الاغشية المحضرة⁽⁶⁾ .

معامل الامتصاص

يعرف معامل الامتصاص (α) بانه نسبة النقصان في فيض طاقات الاشعاع بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط ويعتمد معامل الامتصاص على طاقة الفوتونات الساقطة وعلى خواص شبه الموصل (فجوة الطاقة) ونوع الانتقالات الالكترونية التي تحدث بين حزم الطاقة⁽⁷⁾ . ان الامتصاصية تعتمد على عدة عوامل منها :

- نوع وطبيعة التركيب الكيميائي والبلوري للغشاء .

وذات فوائد متعددة في الخلايا الشمسية ذات قواعد CdTe/CdS مقارنة مع (SnO₂) ، اذ تتميز اغشية الستانيت كادميوم بأنها ذات التصاقية عالية على قواعد CdTe/CdS المستعملة في الخلايا الشمسية . اول من حضر اغشية (Cd₂SnO₄) الباحث (Smith) في عام (1960) وتبعه العالم (Nozik) بدراسة الخواص الكهربائية سنة (1972) مشيراً الى امتلاكه خواص كهربائية جيدة . في عام (1981) قام العالم (Armando)⁽³⁾ بتحضير اغشية (Cd₂SnO₄) بطريقة الرش الكيميائي الحراري ، وقد درس الباحث الخواص التركيبية والبصرية والكهربائية ، حضر الباحث عدة اغشية بدرجة حرارة مختلفة c(370-390-410-430-450) ووجد الباحث عند زيادة درجة حرارة قاعدة الترسيب تزداد انتظامية الغشاء ، كذلك لاحظ بزيادة درجة حرارة القاعدة تزداد شفافية الغشاء وقد حصل الباحث على فجوة طاقة بمقدار (2.83eV) . في عام (2006) قام الباحث (Kumar)² وجماعته بتحضير اغشية (Cd₂SnO₄) بطريقة الرش الكيميائي الحراري (Pyrolysis) اذ رسب الباحث طبقات متتالية على الطبقة الاولى من (Cd₂SnO₄) ، وعند تلدين هذه الاغشية لحد (800c) تم تحسين الخواص البصرية والتركيبية والحصول على فجوة طاقة بمقدار (2.9eV) ونفاذية عظمى تصل الى (99.8%) . وفي عام (2007) قام الباحث (Abeutis)⁽⁴⁾ وجماعته بتحضير اغشية (Cd₂SnO₄) بطريقة الرش الكيميائي الحراري (Pyrolysis) وتوصل الباحث الى نفاذية بحدود (75% - 95%) في المنطقة المرئية ، وان الاغشية المحضرة ذات فجوة طاقة مباشرة وان هذه الاغشية من نوع (n-type) .

البنية التركيبية للاغشية المحضرة ومدى الانتظام البلوري للغشاء⁽⁹⁾ . ويمكن حساب فجوة الطاقة للانتقالات المباشرة المسموحة من خلال المعادلة الآتية⁽⁸⁾ :

$$\alpha h\nu = A (h\nu - E_g)^r$$

E_g : فجوة الطاقة البصرية (eV)

hν : طاقة الفوتون الممتص (eV)

A : ثابت

r : معامل أسي

الجانب العملي

منظومة الرش الكيميائي الحراري

الشكل (1) يوضح منظومة الرش الكيميائي الحراري لتحضير اغشية (Cd₂SnO₄) وفيما يأتي اهم مكوناتها :

- جهاز الرش Sprayer nozzle .
- حامل لجهاز الرش Holder of sprayer nozzle مع حاجز shutter لوقف عملية الرش .
- المسخن الكهربائي (Electrical heater) مع مزدوج حراري Thermo couple .
- قنبلة غاز النايروجين المضغوط مع مقياس جريان الغاز .
- مسيطر حراري (Temperature indicator controller) .
- صندوق زجاجي (Hood) مزود بمفرغة هواء للتخلص من الغازات الناتجة .

تحضير اغشية (Cd₂SnO₄)

تهيئة القواعد الزجاجية

استعملت قواعد زجاجية من نوع (Microscope slides) , تم تنظيف القواعد الزجاجية للتخلص من الشوائب او المواد العالقة عليها لان وجود هذه الشوائب يؤثر في خواص الاغشية المحضرة. تغسل القواعد الزجاجية اولاً بحامض الهيدروكلوريك المخفف (HCl) وبعد ذلك تترك هذه الزجاجيات في كحول الايثانول مدة (10 min) لازالة

• نوع ونسبة الاشابة التي تتواجد في البنية التركيبية للغشاء .

• سمك الغشاء المحضر .

من الممكن حساب معامل الامتصاص من خلال تطبيق المعادلة الآتية⁽⁸⁾ :

$$\alpha = (1/d) \ln (1/T_\lambda)$$

d : سمك الغشاء (cm) .

α : معامل الامتصاص (cm⁻¹) .

T_λ : النفاذية (%)

معامل الخمود

يعرف معامل الخمود (K) على انه مقدار التوهين الحاصل في شدة الاشعة الكهرومغناطيسية ، نتيجة تفاعل الاشعة الكهرومغناطيسية وجسيمات مادة الغشاء ، اي يمثل مقدار الطاقة الممتصة في الغشاء الرقيق⁽⁵⁾ .

من الممكن حساب معامل الخمود من خلال المعادلة الآتية :

$$k = \frac{al}{4p}$$

λ : الطول الموجي (cm) .

α : معامل الامتصاص (cm⁻¹) .

فجوة الطاقة

تعد فجوة الطاقة البصرية ذات اهمية كبيرة في تحديد امكانية استعمال الاغشية الرقيقة في صناعة الخلايا الشمسية والخلايا الضوئية وشاشات العرض والاستعمالات الاخرى ، إذ انها تعطي فكرة واضحة عن الامتصاص البصري ، إذ يكون الغشاء شفافاً للاشعاع الذي تكون طاقته اقل من فجوة الطاقة (hν > E_g) ومامصاً للاشعاع الذي تكون طاقتها اكبر منها (hν < E_g) . هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في فجوة الطاقة منها نوع مادة الغشاء المحضر وطريقة ترسيب الاغشية وكذلك تتأثر بشكل كبير بعملية الاشابة والتلدين ، فضلاً عن ذلك تتأثر فجوة الطاقة بظروف التحضير وطبيعة

بدرجات حرارة مختلفة وهي k (543,583,703) إذ تم الحصول على أعلى نفاذية للعينة (Q) والمرسبة بدرجة حرارة (703 k) ، تليها العينة (J) المرسبة بدرجة حرارة (583 k) ، وبعدها العينة (I) المرسبة بدرجة حرارة (543k) . وان اختلاف قيم النفاذية يرجع إلى الأرجح إلى الاختلاف في سمك الآغشية المحضرة .

الشكل (3) يوضح طيف النفاذية لآغشية مرسبة عند معدلات انسياب حجمي للغاز (N₂) مختلفة إذ أن العينة (R) مرسبة عند معدل انسياب (27ml/min) والعينة (B) عند (24ml/min) ، من دراسة الشكل نلاحظ أن أعلى طيف نفاذية تم الحصول عليه للعينة (R) وللأطوال الموجية من (360 to 900) nm تتراوح بين (65 % to 84 %) أما بالنسبة للعينة (B) فقد تراوحت النفاذية الطيفية لذات الأطوال الموجية بين (65 % to 82 %) ، ان الاختلاف البسيط في النفاذية للغشائين يمكن أن يفسر على أساس تأثير العيوب السطحية إضافة إلى تأثير السمك .


الشكل (4) يوضح اختلاف طيف النفاذية باختلاف نسبة التراكيز الحجمية للمحاليل الكيميائية المكونة لمحلول الرش ، إذ نلاحظ من خلال الشكل أن العينة (A) والمرسبة بنسبة تركيز (2:1) (Cd : Sn) : انها تمتلك نفاذية عالية للأطوال الموجية (360 to 900) nm تتراوح بين (86.8 % to 97 %) ، بينما العينة (R) والمرسبة بنسبة تركيز (1 : 1) (Cd : Sn) امتلكت نفاذية للأطوال الموجية (360 to 900) nm تراوحت بين (65 % to 84 %) ان هذا الاختلاف في النفاذية يرجع إلى الاختلاف في سمك الآغشية المحضرة .

الشكل (5) يوضح طيف النفاذية لآغشية (Cd₂SnO₄) المرسبة عند مولاريات مختلفة لمحلول رباعي كلوريد القصدير (SnCl₄) إذ في العينة (Q) تم مزج محلول كلوريد

العوائل الزيتية ان وجدت ، بعدها تغسل جيداً بالماء المقطر وبعد ذلك تجفف بورق تنظيف خاص بالعدسات البصرية .

تحضير المحاليل

في هذه المرحلة تحضر محاليل الرش بأذابة املاح المواد في الماء المقطر إذ تم تحضير محلول كلوريد الكاديوم بأستعمال كلوريدات الكاديوم المائية (CdCl₂.2H₂O) ، تم تحضير محلول رباعي كلوريد القصدير من رباعي كلوريدات القصدير المائية (SnCl₄.5H₂O) . ان المعادلة الكيميائية التي من خلالها نحصل على راسب (Cd₂SnO₄) هي (3) :



ترسيب الآغشية

بعد الاكتمال من الخطوة الأولى وهي عملية تهيئة القواعد الزجاجية واكمال الخطوة الثانية وهي عملية تحضير المحاليل ، نصل إلى عملية ترسيب الآغشية إذ توضع القواعد الزجاجية في منتصف المسخن الكهربائي بعد التأكد من ان محلول الترسيب يسقط بصورة عمودية ومنظمة على جميع اجزاء القاعدة الزجاجية . وتم تغيير عوامل الترسيب اثناء عملية الترسيب كدرجة حرارة القاعدة ومولارية المحاليل والنسب الحجمية لمكونات محاليل الرش وغيرها من العوامل بهدف معرفة علاقة مثل هذه العوامل على الخواص البصرية للغشاء المحضر .

النتائج والمناقشة

دراسة طيف النفاذية لآغشية Cd₂SnO₄ استند البحث على تغيير بعض ظروف التحضير وملاحظة ما هو تأثير هذه الظروف في نفاذية الآغشية لذلك نلاحظ الشكل (2) يوضح تأثير درجة حرارة قاعدة الترسيب في آغشية (Cd₂SnO₄) ، إذ تم دراسة نفاذية الآغشية للأطوال الموجية من (360 to 900) nm لعينات

طاقة الموجة الساقطة والذي يحدث بسبب عملية الامتصاص الاساسية هذا السلوك يكون مشابهاً لسلوك معامل الامتصاص (α) وذلك للاعتماد الواضح لمعامل الخمود على معامل الامتصاص .

حساب فجوة الطاقة

من خلال الشكل (8) تم حساب فجوة الطاقة المباشرة للانتقال المسموح , أذ تم رسم العلاقة بين $(\alpha hv)^2$ مع طاقة الفوتون (hv) وان التقاطع للامتداد الخطي لحافة الامتصاص يحدد مقدار فجوة الطاقة المباشرة . نلاحظ من خلال الشكل قيم فجوة الطاقة تراو بين (2.51 eV to 2.8 eV) للعينات المحضرة بأختلاف ظروف التحضير , ان الاختلاف في نتائج حساب فجوة الطاقة يرتهن بالعوامل الخاصة بتقنية الرش الكيميائي الحراري أذ تؤثر هذه العوامل في معدل الترسيب وفي تباين في التركيب البلوري لهذه الاغشية مما يؤدي الى تغيير في فجوة الطاقة .

الاستنتاجات

- اخذت النفاذية منحنى مشابهاً في التصرف تجاه تغير معاملات تحضير الاغشية . أذ تشابهت في التصرف العام ضمن مدى الأطوال الموجية مع تغير في النفاذية تبعاً لتغير درجة حرارة القواعد التي رسبت عليها الاغشية . كذلك الحال لتغير ظروف التحضير الاخرى مثل الانسياب الحجمي ومولارية محاليل الرش والتراكيز الحجمية .
- امتلكت الاغشية معامل امتصاص عالي للاطوال الموجية (400 to 600) nm ويقبل بعدها عند الأطوال الموجية الاكبر . كما ان معامل الامتصاص يتغير تبعاً لتغير ظروف تحضير الغشاء .
- بينت فجوة انتقالاً مسموحاً . أذ تراوحت بين (2.51 eV to 2.8 eV) بتأثير ظروف الترسيب المختلفة للعينات المحضرة .


الكاديوم والمحضر بمولارية (0.2 mol / l) ومحلول رباعي كلوريد القصدير بمولارية (0.2 mol / l) بنسبة (1 : 1) وتم الحصول على نفاذية طبقية للاطوال الموجية (360 to 900) nm تراوحت بين (38 % to 68 %) اما العينة (R) مزج محلول كلوريد الكاديوم بمولارية (0.2 mol / l) ومحلول رباعي كلوريد القصدير بمولارية (0.1 mol / l) وبنسبة (1 : 1) وتم الحصول على نفاذية طبقية للاطوال الموجية ذاتها تراوحت بين (65 % to 84 %) ، ان هذا الاختلاف في النفاذية يعود الى التفاوت البسيط في السمك اضافة الى وجود العيوب البلورية للاغشية المحضرة والتي تمثل مناطق توهين للاشعة الكهرومغناطيسية المارة خلال الغشاء .

حساب معامل الامتصاص

ينعكس سلوك منحنى النفاذية على منحنى معامل الامتصاص بسبب العلاقة اللوغارتمية بينهما⁽⁸⁾ . الشكل (6) يبين مقدار التغير في معامل الامتصاص للاغشية المرسبة مع الطول الموجي ضمن المدى (360 - 900) nm ويلاحظ حدوث انخفاض في معامل الامتصاص مع زيادة الطول الموجي وهذا يعزى الى زيادة النفاذية الطبقيية ضمن هذا المدى من الطول الموجي .

حساب معامل الخمود


الشكل (7) يلاحظ ان معامل الخمود يتناقص مع زيادة الطول الموجي للمدى (360 - 900) nm أذ ان قيم معامل الخمود العالية عند الأطوال الموجية القصيرة يحدث بسبب الخسارة في طاقة الموجة الساقطة بسبب عملية الامتصاص الاساسية ، اما القيم القليلة لمعامل الخمود عند الأطوال الموجية الطويلة يمكن ارجاعه الى زيادة مقدار النفاذية الطبقيية عند تلك المنطقة الطبقيية للغشاء المرسب⁽⁵⁾ . ان تأثير معامل الخمود بعوامل الخسارة في




الشكل (1) يوضح منظومة ترسيب
الآغشية

References



- [1]. R.Mamazza Jr. , Don L.Morel , christos S.Ferekides " Transparent conducting oxide thin films of Cd_2SnO_4 prepared by RF magnetron co - sputtering of the constituent binary oxides " Thin Solid Film 484 (2005) 26 – 33 .
- [2]. V.Krishan kumar , K.Ramamurthi and E.Elangovan " Novel procedure to prepare Cadmium Stannate films us spray pyrolysis technique for solar cell application " , 2006 , http : // arxiv.org.
- [3]. Armando Ortiz R. " Spray deposition and characterization of Cadmium Stannate films for solar cells " J.vac.sci.Technol. , 20 (1) , (1982) 6 – 11 .
- [4]. A.Abrutis , G.Valincius , G.Baltrunas " Spray – Pyrolysis Cd_2SnO_4 films for electrochemical applications " Thin Solid Films 515 (2007) 6817 – 6823 .
- [5]. M.C. Graw – Hill " Thin Film Phenomena " Chopra , 1969.
- [6]. L.E , chertora " Physics of thin film" , Ludmia Eckertora , 1983 .
- [7]. صبحي سعيد الراوي ، شاكرك جبار شاكرك ، يوسف مولد حسن " فيزياء الحالة الصلبة " ، 1988.
- [8]. J.I.Pankove , " Optical processes in semiconductors " by prentice – Hall , Inc. , 1971 .
- [9].M.H.Brodsky"Amorphous Semiconductors " Cambridge Univ . Press , New York (1978)







شكل (2) تأثير درجة حرارة القاعدة في نفاذية اغشية (Cd_2SnO_4)




شكل (3) تأثير معدل الانسياب الحجمي لغاز التذرية في نفاذية اغشية (Cd_2SnO_4) .




شكل (4) تأثير النسبة الحجمية لمحتويات محلول الرش في نفاذية اغشية (Cd_2SnO_4) .شكل (5) تأثير مولارية مكونات محلول الرش في نفاذية اغشية (Cd_2SnO_4) .






شكل (6) تغير معامل الامتصاص مع الطول الموجي لأغشية (Cd_2SnO_4) تبعاً لظروف التحضير المختلفة



شكل (7) سلوك معامل الخمود لأغشية (Cd_2SnO_4) والمحضرة بظروف مختلفة





شكل (8) فجوة الطاقة للعينات المحضرة بظروف تحضير مختلفة .