

تأثير إضافة الزركونيا (ZrO_2) في بعض خصائص حراريات البوكسايت العراقي

د. شهاب أحمد زيدان الجبوري* و انتصار محمد خضير البدراني*

تاريخ التقديم: 2008/6/15

تاريخ القبول: 2009/6/4

الخلاصة

استعمل البوكسايت العراقي (% 64.2 الومينا) المحروق بدرجة حرارة ($1400\text{ }^{\circ}\text{C}$) وبتدرج حبيبي محدد بعد إضافة الكاؤولين وسليكات الصوديوم لزيادة ترابط حبيبات البوكسايت. أضيفت نسب مختلفة من الزركونيا إلى الخليط (0, 5, 10, 15, 20 wt%) وشكلت العينات بإتباع طريقة الكبس المحوري ثم حرقت العينات بدرجتين حراريتين مختلفتين ($1200\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1400\text{ }^{\circ}\text{C}$). درست أهم الخصائص الفيزيائية (الكثافة، المسامية) ومتانة الكسر المحوري والصدمة الحرارية.

لوحظ من خلال القياسات أن المسامية الظاهرية تناقصت بشكل بسيط مع زيادة نسبة الزركونيا عند حرق النماذج بدرجة حرارة ($1200\text{ }^{\circ}\text{C}$) أما عند حرق النماذج بدرجة حرارة ($1400\text{ }^{\circ}\text{C}$) فقد ظهر التناقص بشكل واضح. أما الكثافة ومتانة الكسر المحوري فقد ازدادت مع زيادة نسبة الزركونيا المضافة. كذلك درس تأثير الصدمة الحرارية على متانة الكسر المحوري حيث لوحظ تناقص في متانة الكسر المحوري مع زيادة درجة حرارة الصدمة الحرارية.

إن إضافة الزركونيا أثرت في صفات البوكسايت من ناحيتين الأولى من ناحية خصائصها العامة والأخرى من ناحية تكوين طور سليكات الزركونيم نتيجة اتحادها مع الكرسوبلايت (الناشئ من حرق الكاؤولين) ومن سليكات الصوديوم المضافة.

الكلمات المرشدة: حراريات، بوكسايت، زركونيا، الصدمة الحرارية، متانة الكسر المحوري

Effect of Zirconia (ZrO_2) Addition on Some Characteristics of Iraqi Bauxite Refractories

Abstract

Use Iraqi Bauxite (64.2%) Alumina was calculated at ($1400\text{ }^{\circ}\text{C}$) and Grain gradient limited after add kaolin and Sodium Silicate to increase compaction bauxite grain and then addition different weight percentage from zirconia to mixture (0, 5, 10, 15, 20 %wt). The specimens were formed by using bi-axial pressing. These specimens were fired in two temperatures ($1200\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1400\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Studies the physical properties (density and porosity), mechanical properties (Diametrical strength) and thermal shock,. Increasing of zirconia percentage leads to decreasing of porosity, and increasing of (density and Diametrical strength). also, thermal shock effective passively on diametrical strength, where diametrical strength

* قسم العلوم التطبيقية، الجامعة التكنولوجية / بغداد

decreasing with increasing shock temperature. Add zirconia effected on properties from two sides; first from side general characteristics and another from side made zirconium silicate phase.

المقدمة

الحراريات

هي مواد لها قابلية العزل الحراري لدرجات حرارة مرتفعة. إذ لها القابلية على تحمل درجات الحرارة العالية بدون تكسر أو تشوه ، كما أنها تحتفظ بخواصها المختلفة تحت الظروف التشغيلية المختلفة ولها درجة تليين عالية (Softening Point) تصل إلى أكثر من $(1540^\circ C)$. [1]

تمتاز الحراريات السيراميكية بمواصفات خاصة مثل مقاومة انصهار عالية ، مقاومة عالية للصدمة الحرارية، ذات موصلية حرارية واطئة و تمدد حراري واطئ. إن من أهم استعمالات الحراريات هي بناء وتبطين الأفران التي تعمل بدرجات حرارة لا تقل عن $(1000^\circ C)$ والمستعملة في صناعة المواد السيراميكية وفي صناعة الحديد الصلب والإسمنت والزجاج كما تستعمل في تبطين المراجل البخارية وأبراج التصفية المستعملة في الصناعات النفطية والبتروكيماوية.

البوكسائت

يمكن تعريف البوكسائت بأنه خليط من مواد خام معدنية يتكون من أكسيد الألمنيوم المرتبط بجزيئة أو أكثر من الماء مع كمية من الشوائب مثل $[Na_2O, MgO, CaO, TiO_2, Fe_2O_3, K_2O, SiO_2]$ وإن أكسيد الألمنيوم المائي عبارة عن الجبسائت $(Al_2O_3 \cdot 3H_2O)$ والبوهمايت $(Al_2O_3 \cdot H_2O)$ و الديسبور $(Al_2O_3 \cdot H_2O)$ والمبينة مكوناته في

الجدول (1)[2].

في العراق اكتشفت صخور البوكسائت أثناء الأعمال الاستطلاعية التي قام بها (احد الباحثين) ضمن مشاريع الشركة العامة للمسح الجيولوجي و التعدين . ويقع منجم البوكسائت

في العراق في شمال وادي الحسينيات في الصحراء الغربية على بعد (240 كم) غرب مدينة الرمادي [3], و على وفق ما أشارت إليه نتائج التحليل الكيميائي تبين أن البوكسائت العراقي يحتوي على (63.02%) من أوكسيد الالمنيوم مقارنة بالأمريكي الذي يحتوي على (60.6%) والصيني الحاوي على (63.50%) من أوكسيد الالمنيوم [1] وهذا يعني ممكن تصنيف البوكسائت العراقي من النوع الذي يحتوي $(60-65\%)$ من Al_2O_3 .

يظهر البوكسائت بألوان متعددة اعتماداً على نسبة الألومينا والسليكا التي يحتويها فقد يظهر باللون البني ، البني المائل للأحمر ، الأبيض المائل للأصفر ، الأصفر. إن حوالي (85%) من البوكسائت المستخرج في العالم يستعمل لإنتاج الألومينا بطريقة باير Bayer Process والألومينا المستخرجة تستعمل لإنتاج الألمنيوم Aluminum . وإن حوالي (15%) من البوكسائت المستخرج يستعمل لأغراض أخرى . [4,5].

يعد البوكسائت من الخامات السيراميكية المهمة والتي يتم بها الحصول على حراريات عالية الألومينا. وبسبب الفقدان العالي في الكتلة والأبعاد نتيجة الحرق فإن البوكسائت يحرق مسبقاً (Calcinat) قبل الاستعمال متحولاً إلى الكورنديم (Al_2O_3) . والمولايت $[3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2]$ هناك عدة عوامل تؤثر في الخصائص العامة لحراريات البوكسائت منها؛ التركيب

إذ أن التركيب الكيميائي لـ (Zircon) هو (67.2%) زركونيا (32.8%) سليكا [10].

يتواجد الزركون (Zircon) بصورة واسعة فضلاً عن المعادن الأخرى في الصخور البركانية والصخور المتحولة ويوجد إلى جانب السليكا أي ينتشر في الصخور التي تحتوي على سليكا بنسبة عالية مثل (granite, syenite, monzonite, granodiorite) [10]. تدخل الزركونيا في تصنيع الحراريات مما يجعل الأخيرة تتصف بالمتانة العالية High Strength في درجة حرارة الغرفة وتحافظ على هذه الصفة في درجات الحرارة العالية الأعلى من ($1500^{\circ}C$) وهذه الخاصية مفيدة ومهمة إذ يمكن استعمال هذا النوع من الحراريات كبطانة للأفران [11]. كذلك تتصف بأنها مقاومة للتفاعل مع منصهرات المعادن وقليلة الفشل بسبب تمددها الحراري الواطي، كثافة حجمية عالية، موصلية حرارية منخفضة ومن الجدير بالذكر أن الزركونيا لا تتفاعل بسرعة مع المعادن ولهذا الخاصية أهمية إذ تكون مفيدة في صناعة البنادق (Crucible).

إن أغلب المواد التي تدخل في الصناعات السيراميكية هي مادة الألومينا بسبب امتلاكها خصائص ميكانيكية متميزة مثل "الصلادة العالية والمتانة العالية" وكذلك تمتلك استقرارية كيميائية جيدة. لكنها ضعيفة نوعاً ما في متانة الكسر Fracture Toughness [11].

وقد أجريت عدة محاولات لتحسين متانة الكسر لسيراميكيات الألومينا باستعمال مختلف الإضافات ومن هذه الإضافات ما قام به العالمان (Claussen, John) إذ قاما بإضافة مادة الزركونيا (ZrO_2) إلى نظام الألومينا (Al_2O_3 System) فوجدوا أن هناك تحسناً في

الكيمياوي (نسبة الألومينا، سليكا)، نسبة الأكاسيد القاعدية ($Na_2O, K_2O, CaO, MgO, \dots$)، التدرج الحبيبي (نسبة الخشن والمتوسط والناعم)، نسبة المواد الأخرى المضافة، ظروف التشكيل ودرجة حرارة الحرق.

يعد ارتفاع نسبة الألومينا، في البوكسايت المعيار لجودة البوكسايت مع انخفاض بعض الأكاسيد غير المفيدة في صناعة الحراريات ويمكن وصف مدى وجود جميع مكونات البوكسايت كما في الجدول (2) [6].

أما التحولات الطورية الحاصلة للبوكسايت عند الحرق يمكن وصفها بالجدول (3) [7]. النسب المئوية لمكونات البوكسايت المستخدم موضحة في الجدول (4) [6].

الزركونيا Zirconia

أكسيد الزركونيوم يعرف باسم زركونيا Zirconia ويمكن وصف الزركونيا بأنها مادة بلورية أحادية التركيب في درجة حرارة الغرفة يرمز لها بالرمز ($m - ZrO_2$) تتحول إلى مادة بلورية رباعية التركيب بزيادة درجة الحرارة يرمز لها بالرمز ($t - ZrO_2$) [8]. إن صفات هذه المادة تعتمد بصورة رئيسة على درجة استقرارها (Degree of Stabilizer)، كمية الاستقرار (Quantity of Stabilizer) ونوعية المواد الخام الداخلة في تركيبها (Quality of the Raw material) [9].

إذ توجد في الطبيعة مترابطة مع [الصوديوم، الكالسيوم، الحديد، السيليكون، التيتانيوم، الثوريوم، الأوكسجين] ويمكن الحصول على الزركونيا (ZrO_2) من سيليكات الزركونيوم [زركون Zircon] ورمزه الكيميائي $ZrSiO_4$

يحسن من الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والخصائص الحرارية للنماذج الحاوية عليه اذ يعمل هذا الطور على الغاء جميع الاطوار الاخرى وسد المسامات الموجودة في المادة.

[15]

إن متانة الكسر Fracture toughness تزداد عند إضافة الزركونيا إذ أن هذه النتيجة يمكن توضيحها تحت مصطلح [تطابق الانكماش الحراري بين الأطوار] (Thermal contraction mismatch between the phases) [11]

الزركونيا التي استعملت في هذا البحث محضرة من قبل [Fluka Chemie AG. CH.] [9770 Buchs] وبنقاوة 99.9%.

تحضير النماذج

تم تحضير النماذج من صخور البوكسايت العراقي المكسرة باستعمال الكسارة الفكية و المحروق بدرجة حرارة $1400^{\circ}C$ كمادة أساس بتدرج حبيبي موضح في الجدول (5) والتوزيع الحبيبي موضح في الشكل (1) ثم أضيفت اليه نسبة من الكاؤولين العراقي بمقدار (10%) لغرض اكتساب الخلطة اللدونة المطلوبة لتماسك المكبوسة.

بعدها أضيفت نسب مختلفة من الزركونيا إلى الخلطة الأساس المكونة من (البوكسايت + الكاؤولين) وبنسب وزنية (, 15% , 20% المادة الرابطة التي تم استعمالها لتشكيل العينات هي سيليكات الصوديوم بكتافة 1.25 gm/cm^3) بمقدار (5 ml) لكل (100 gm) من خلطة المواد الأساس.

شكلت العينات باستعمال المكبس الهيدروليكي وكذلك تم استعمال قالب اسطواني الشكل قطره (2.5 cm) وبقوة كبس قدرها

متانة الكسر "Fracture Toughness" ومقاومة الانحناء عن طريق تكوين (Mullite - Al_2O_3 ZrO_2) [AMZ] [12] إذ لوحظ عند إضافة (ZrO_2) إلى الألومينا (Al_2O_3) فإن المسامية تقل وتصبح جسيمات العينات مكتنزة. ومتانة الشبي للألومينا تزداد مع إضافة الـ (ZrO_2) تحت نفس ظروف التلييد (Sintering). [13]

اما (Mazen AL – Amaireh) فقد درس تأثير اضافة الكاؤولينات و اضافة الألومينا على حراريات البوكسايت فوجد تحسناً في الخصائص الميكانيكية إذ أشارت النتائج إلى أن هذا النوع يمتاز بمتانة عالية ، و صلادة عالية ويمكن استعمال المنتج كبطانة للأفران التي تستعمل في صناعة السمنت. [14]

كذلك درس (M.FZawrah) تأثير إضافة الزركون (zircon) في السيراميكيات الحاوية على البوكسايت و سمنت الالومينا بنسبة قليلة . قليلة جداً إذ قسم خلطة المادة الأساس الى مجموعتين الاولى تحتوي على (90% الومينا والثانية تحتوي على (10% الومينا وما تبقى بوكسايت أي بمقدار (10% للخلطة الاولى و (90% للخلطة الثانية . ثم اضيفت مادة الزركون بنسبة [(8%,6%,4%,2% wt)] الى الخلطة فلو حظ تكون (مولاييت - زركونيا) في الخليط إذ تم الحصول على النتائج الآتية : ان الخلطة التي تحتوي على نسبة عالية من البوكسايت تظهر [كثافة حجمية عالية و مسامية عالية] بسبب احتواء البوكسايت على شوائب تساعد على تلييد الطور السائل . والخلطة الحاوية على نسبة عالية من الالومينا تظهر خصائص حرارية عالية بسبب اختفاء الطور السائل وتكون طور جديد هو [الومينا - مولاييت - زركونيا] إذ لوحظ أن هذا الطور

المحوري كما في الشكل (2) إذ إن توزيع الضغط يجب أن يكون غير معتمد على الطول . كذلك الاجهادات الغير منتظمة وقوى الاحتكاك تظهر بصورة اعتيادية في نقاط التماس .

النظرية البسيطة لتي تصف توزيع الإجهاد تحت الحمل المحوري المنتظم على القطعة القرصية الشكل تستند إلى نشوء إجهاد شد أو توتر منتظم في مركز القرص .

تحتسب متانة الكسر المحوري من العلاقة التالية [16]:-

$$S_D = \frac{2F}{pDt} \quad \dots(3)$$

إذ أن :

F = هو الحمل المسلط (N)

D = قطر القرص (mm)

t = سمك القرص (mm)

إن مجال الإجهاد في الاتجاه المستعرض يعتمد بصورة كبيرة على عرض الحمل المعتمد ويصبح مضغوطاً بصورة كبيرة إن اختبر القرص يستخدم كذلك في محاولة لدراسة سبب

الفشل في الضغط الثنائي المحور. [18]

عملياً وجد ان مقاومة الكسر تزداد مع تناقص المسامية بشكل شبه لوغاريتمي كذلك تزداد الخصائص الميكانيكية ومنها الصلادة مع زيادة درجة حرارة التلييد للأنظمة المؤلفة من الومينا - زركونيا. [19]

الصدمة الحرارية

مجموعة من العينات (أربعة نماذج لكل خلطة) تم تسخينها بمعدل صعود (4 °C/min)

10 ton) ثم تركت العينات فترة من الزمن مدة 24 ساعة وبعد ذلك تم حرقها.

حرقت النماذج بدرجتين حراريتين مختلفتين هما (1200 °C) ولمدة ساعتين و (1400 °C) ولمدة ساعتين أيضاً . أي تم تقسيم النماذج على مجموعتين تبعاً لدرجة حرارة الحرق .

القياسات

الكثافة والمسامية

تم تحديد الكثافة الحجمية (Bulk Density) والمسامية الظاهرية (Apparent Porosity) بإتباع طريقة التغطيس في الماء [16] وباستخدام العلاقات التالية:

الكثافة الحجمية:

$$r_b = \frac{D}{S-I} \quad \dots(1)$$

المسامية الظاهرية:

$$A.P\% = \frac{S-D}{S-I} \times 100 \quad \dots(2)$$

حيث:

D: وزن العينة وهي جافة (gm), S: وزن

العينة وهي رطبة (gm), I: وزن العينة

وهي مغمورة (gm). [17]

متانة الكسر المحوري

تعد متانة الكسر المحوري احد الطرائق التي يتبعها المهندسون لدراسة اختبارات مقاومة الشد غير المباشرة فقد اتبعت هذه الطريقة في المسائل التي تتطلب تحديد دقة ميكانيكية للمواد التي من الصعوبة تحديد خواصها الميكانيكية. إن شكل الحمل المعتمد يكون عاملاً مهماً جداً في قرص الضغط

تناقصت بشكل بسيط مع زيادة نسبة الزركونيا عند حرق النماذج بدرجة حرارة (1200 °C) ويعزى سبب التناقص إلى إمكانية النسب العالية من الزركونيا في تكوين طور سليكات الزركونيوم. كما في الشكل (13) الذي يعد طورا لزجا ينشأ من اتحاد الزركونيا وطور الكرسنوبلايت الناشيء من إضافة الكاؤولين والعامل الاخر الذي يساعد على ظهور هذا الطور هو اضافة سليكات الصوديوم.

أما عند حرق النماذج بدرجة حرارة (1400 °C) فقد ظهر التناقص في المسامية بشكل واضح للنسب الواطئة و ثباته تقريبا للنسب العالية (اكبر من 10%) زركونيا مضافة وهذا يعني ان درجة الحرارة العالية زادت من ظهور طور سليكات الزركونيوم مما يؤدي الى زيادة في تقارب الحبيبات والعمل على سد المسامات والفراغات بينها وبالتالي تناقص المسامية الظاهرية.

متانة الكسر المحوري

الشكل رقم (5) يوضح تغير متانة الكسر المحوري مع زيادة نسبة الزركونيا فعند حرق العينات بدرجة (1200°C) تغيرت متانة الكسر المحوري بشكل بسيط وبما إن متانة الكسر المحوري تتضمن نوعين من الاجهاد المسلط (انضغاط وشد) لذلك نستنتج ان اجهاد الشد للعينات المحروقة بدرجة حرارة (1200°C) ضعيفة جداً من خلال عدم تغير سلوك متانة الكسر المحوري مع نسبة الزركونيا المضافة ولكن عند حرق العينات بدرجة (1400°C) لاحظنا زيادة مستمرة في متانة الكسر المحوري وهذا يعني ان تحسنا قد حصل في اجهاد الشد وبالتالي ظهرت الزيادة المستمرة في متانة الكسر المحوري .

الشكل رقم (6) تبين شكل العينات

ولدرجات حرارة مختلفة إذ تم استعمال أربع درجات حرارة هي (200,400,600,800) درجة مئوية .

ثم أخذت هذه العينات بماء بارد كانت درجة حرارته (0°C) وهناك عدة عوامل تؤثر في اختبار الصدمة الحرارية منها:-

- 1- الإخماد السريع للنماذج في السائل البارد
 - 2- نوع السائل المستعمل للإخماد
 - 3- حرارة السائل الإخماد إذ أن السائل المستعمل للإخماد يستبدل بعد كل دورة إخماد
 - 4- اتجاه وضع العينة في وسط الإخماد
 - 5- حرارة الملقط عندما يتلامس مع النموذج
 - 6- حرارة المحيط
- أما مقياس تحمل الصدمة الحرارية فقد قيس من تغير متانة الكسر بالطريقة المحورية.

النتائج والمناقشة الكثافة

الشكل رقم (3) يوضح تغير الكثافة مع زيادة نسبة الزركونيا لمدى مختلف من درجات الحرق .

عموما فقد ازدادت الكثافة مع زيادة نسبة الزركونيا والسبب في ذلك هو امتلاك الزركونيا كثافة اعلى من كثافة المواد الأساس (البوكسايت والكاؤولين) وأيضا نلاحظ زيادة الكثافة عند رفع درجة حرارة الحرق لغاية (1400 °C) بسبب زيادة تراص الحبيبات مع بعضها وبالتالي زيادة الكثافة الظاهرية.

المسامية الظاهرية

نلاحظ من الشكل رقم (4) إن المسامية

الحرارية العالية والتي لعبت دورا اكبر من تأثير تناقص المسامية عند رفع درجة حرارة الحرق التي تؤثر في التوصيلية الحرارية التي يكون لها دور واضح في حالة الصدمة الحرارية السريعة.

فحوصات الأشعة السينية

نلاحظ من الشكل (9) أن مكونات الكاؤولين غير المحروق هي المعدن الاساسي الكاؤولينايت والكوارتز وقد تحول هذان المعدنين الطينيين الى الكرسوبلايت والمولايت عند حرق الكاؤولين بدرجة حرارة $1200^{\circ}C$ وتبقى هذه الأطوار ثابتة عند الحرق بدرجة حرارة أعلى كما في الشكل (10).

الشكل (11) يوضح مكونات البوكسايت بعد حرقه بدرجة حرارة $1400^{\circ}C$ حيث يتحول إلى أطوار مختلفة من مركب Al_2O_3 وهي (α ، θ ، σ) (الكورنم) بالإضافة إلى المولايت.

الشكل (12) يوضح تحليل الأشعة السينية لنموذج ZrO_2 حيث نلاحظ ظهور تغير في الأبعاد النسبية البلورية للزركونيا (البدايت) مع الشكل (13) الذي يوضح نموذج بوكسايت مضاف إليه 20% (ZrO_2) مع الكاؤولين وسليكات الصوديوم عند حرق النموذج بدرجة $1400^{\circ}C$ بالإضافة إلى ظهور طور سليكات الزركونيوم.

ملاحظة: الأبعاد البلورية للزركونيا (البدايت) قبل الحرق: $a=5.21, b=5.26, c=5.37$ و الأبعاد البلورية للزركونيا (البدايت) بعد الحرق:

$$a=5.147, b=5.203, c=5.315$$

المكسورة بالإجهاد المحوري إذ نلاحظ أن الكسر في العينات كان نصفين تقريبا في حالة المتانة الضعيفة (A) العينات المحروقة بدرجة حرارة $1200^{\circ}C$ أما في حالة المتانة العالية فنلاحظ أن الشكل أصبح أكثر تهشما (B) للعينات المحروقة بدرجة حرارة $1400^{\circ}C$ بسبب الأطوار الزجاجية الحاصلة داخل العينات وزيادة الأطوار البينية وبالتالي عدم تركيز الإجهاد في منطقة المنتصف وانتشاره إلى النقاط الأبعد عن المحور باتجاه المناطق الضعيفة وحصول حالة الكسر.

الصدمة الحرارية

لدراسة تأثير الصدمة الحرارية في الخصائص التركيبية للعينات اتبع اختبار الكسر المحوري كدليل لذلك التأثير فنلاحظ من الشكل (7) تناقص متانة الكسر مع زيادة درجة حرارة الصدمة الحرارية إذ لوحظ ان العينات غير المضاف إليها زركونيا المحروقة بـ ($1200^{\circ}C$) استمر فيها التناقص في متانة الكسر مع زيادة درجة حرارة الصدمة الحرارية. ولكن عند اضافة الزركونيا ظهر تناقص حاد في متانة الكسر في المدى ($400^{\circ}C - 600^{\circ}C$) وتمثل هذه المنطقة توسع الشق (Crack Propagation) إذ يعزى سبب ظهور هذه المنطقة عند اضافة الزركونيا الى تولد اطوار زجاجية مثل سليكات الزركونيوم لهذه العينات مما يجعل الشقوق تنمو بهذا الشكل الحاد ويحدث الكسر السريع، أما الشكل (8) فيبين تناقصا كبيرا في متانة الكسر حدثت لجميع العينات المحروقة بدرجة حرارة ($1400^{\circ}C$) بالمقارنة مع العينات المحروقة بـ ($1200^{\circ}C$) ويعزى سبب ذلك الى زيادة الاطوار الزجاجية الناشئة بهذه الدرجة

الاستنتاجات

القنب وإضافة البوكسايت" ، رسالة ماجستير
، الجامعة التكنولوجية (2003)
[4] ستار خضير عزيز ، " التقويم
الجيوتكتيكي لصخور بوكسايت الخسفات
شمال الحسينيات في الصحراء الغربية في
العراق " ، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ،
(1999)

[5] William M. C. " Bauxite A
refractory" , F. & S international,
(1999).

شهاب الجبوري ، " تأثير الشكل الحبيبي [6]
على بعض خصائص حراريات البوكسايت"
مجلة علوم المستنصرية ، المجلد 18 ، العدد 3
، 2007 .

[7] Khalid. H. H. " Clay based
refractory raw material from western
desert of Iraq" , Syposium on
refractories, state company of geologic
survey.

[8] J. Bone. Joint. " Zirconium dioxide"
Class and ceramics, Vol.38 , No.2, p
(60-63), (1991).

[9] John Buckley , "Furnace and
refractories" , Refractories and
industrial ceramic, Vol. 27 No.1, p(13) ,
2006.

[10] F. I. Pirkle, " Zircon origin and
uses" J. of American ceramic society,
Vol.292, p(951 – 952), 1993.

[11] Cemial Aksel, "Ceramic
International , No.29, p (331 – 316) ,
(2002).

[12] D. Casellas, M. M. nagl, "Fracture
toughness of alumina and ZTA

• عدم حصول تغيرات كبيرة في
المسامية وزيادة الكثافة نتيجة إضافة
الزركونيا يعني محافظة المادة
الحرارية على خصائصها على وفق
المواصفات المحددة في التطبيقات
الحرارية .

• زيادة الخصائص الميكانيكية مع زيادة
نسبة الزركونيا المضافة يعني
الحصول على حراريات ذات أساس
بوكسايتي ذات جودة عالية .

• لعبت الزركونيا دورين مختلفين في
تأثيرها في الخصائص العامة عند
إضافتها إلى البوكسايت مع الكاؤولين
الأول من ناحية تأثير خواصها العامة
في خصائص الحراريات و الثاني من
ناحية نشوء طور سليكات الزركونيوم
نتيجة اتحاد الزركونيا مع فائض
السليكا (الكرستوبلايت) الناشئ عن
حرق الكاؤولين وهذا يعني أن
الزركونيا قللت من تأثير هذا الطور
المنفصل والذي يؤدي إلى خفض
الخصائص الميكانيكية للحراريات.

المصادر:

[1] W. Ryan, C. Fric, "Properties of
ceramic Raw materials" John Wiley and
Sons, Inc, New York , (1967).

[2] W. B. Hill, Sheffield U.K. " Refractory
grad calcined Bauxite from
china" , interceram, p (314 – 315) ,
(1979).

[3] محمد مجيد حميد الكحلي ، " تحسين
مقاومة الصدم للخرسانة المسلحة بألياف

ceramics pergamon press oxford, New York , p (45), (1986).

[17] W. Bolton , " engineering materials technology" 3rd ed. Oxford, " white wares production testing and quality control, " pergaman press, p (1-5) (1987).

[18] B. Alexander, " handbook of mechanics, materials and structures" , john Wiley and Sons, U.S.A. (1985).

[19] R. P. Ranaa , S. K. Pratihar, and S. Bhattacharyya, " Powder processing and densification behaviour of alumina–high zirconia nanocomposites using chloride precursors", J. of Materials Processing Technology, Vol. 190, 23, Issues 1-3, p 350-357, July 2007.

ceramics: microstructural coarsening effects", J. of materials processing technology, vol.143-144, 20,p (148 - 152), (2003).

[13] H. Sehnieder, K. okada and J. A. pask, "mullite and Mullite ceramics", J. of the European ceramic society, No.23, p(469 – 479), (1994).

[14] Mazen AL – Amaireh " improving the physical and thermal properties of the fire clay refractory" , J. of Applied sciences Vol. 12, p (2605 – 2610), (2006).

[15] m. F. Zawrah " Effect of Zircon additions on low and ultra – low cement alumina and bauxite castables ceramic international, vol33. P (751 – 759) (2007).

[16] Ford. R.W. " Ceramic Drying" , Published on be half of the institute of

جدول (1) : يوضح المركبات الرئيسية للبوكسائيت [2]

Properties	Gibbsite	Boehmite	Diaspore
chemical formula	$Al_2O_3 \cdot 3H_2O$	$Al_2O_3 \cdot H_2O$	$Al_2O_3 \cdot H_2O$
Alumina content%	65.4	85	85
Combined water content%	34.6	15	15
Crystal System	mono clinic	orthorhombic	orthorhombic
Hardness (Moh's Scale)	2.3 – 3.5	3.5 – 5	6.5 – 7
Density	2.3 – 2.4	3.01 – 3.06	3.3 – 3.5

جدول (2): يصف مكونات البوكسائيت [6]

Element	Quantity	Mineralogical Composition
(Al_2O_3) Aluminium	35 to 65%	Gibbsite [$Al(OH)_3$] Boehmite [$AlOOH$] Diaspore [$AlOOH$] Substituted Goethite
(SiO_2) Silicon	0.5 to 10%	Quartz, Kaolinite, Opal,
(Fe_2O_3) Iron	2 to 30%	Goethite, Hematite, Siderite
(TiO_2) Titanium	0.5 to 8%	Anatasite , Rutile
(CaO) Calcium	0 to 55%	calcite , Dolomite, Magnesite.

جدول (3): يصف التحولات الطورية الحاصلة للبوكسائيت عند الحرق. [7]

حالة الطور المعدني	درجة حرارة الحرق ($^{\circ}C$)
طور بلوري منخفض	500
عشوائية التركيب	1000
طور بلوري منخفض للمولايث ($Al_2O_3 \cdot SiO_2$) ₂	1100
طور بلوري جيد للمولايث وتكون (SiO_2) (Al_2O_3)	1400

جدول (4): يوضح النسب المئوية لمكونات البوكسايت العراقي. المستعمل في البحث


L.O.I%	SO ₃ %	MgO%	CaO%	TiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %
16	0.3	0.1	1.5	1.3	0.9	64.2	15.7

جدول (5) يوضح التدرج الحبيبي للبوكسايت المستعمل


النسبة الوزنية للمادة المتجمعة	قطر المادة المتجمعة
0.698 %	القطر اكبر من 5mm
7.778 %	5mm > القطر > 2.8mm
2.091 %	2.8mm > القطر > 2.5mm
24.382 %	2.5mm > القطر > 1.4mm
36.072 %	1.4mm > القطر > 0.3mm
27.782 %	0.3mm > القطر > 0.05mm
1.097 %	القطر اصغر من 0.05 mm

الجدول (6) : يوضح الخلطات التي تم تحضيرها في هذا البحث.

رقم الخلطة	Bauxite + Kaolin	ZrO ₂
	wt%	wt%
1	100%	0%
2	95%	5%
3	90%	10%
4	85%	15%
5	80%	20%




شكل (1): التوزيع الحبيبي للبوكسايت المستعمل.




الشكل (2) : تحليل الاجهادات في اختبار متانة الكسر المحوري


للمنوع [47]



شكل رقم (3) يوضح تغير الكثافة مع اضافة الزركونيا




شكل (4) يوضح التغير في المسامية مع إضافة الزركونيا




شكل (5): يوضح تغير متانة الكسر المحوري مع إضافة الزركونيا


شكل (6): صورة توضح العينات المكسورة بالاجهاد المحوري
(A) المتانة الضعيفة (B) المتانة العالية





شكل رقم (8): يوضح تغير متانة الكسر المحوري
لعينات محروقة بدرجة حرارة $1400^{\circ}C$ مع درجة
حرارة الصدمة الحرارية .



شكل رقم (7): يوضح تغير متانة الكسر المحوري
لعينات محروقة بدرجة حرارة $1200^{\circ}C$ مع درجة
حرارة الصدمة الحرارية .




شكل (9) : تحليل الأشعة السينية للكاولين غير المحروق K:Kaolinite, Q:Quartz




شكل (11): تحليل الأشعة السينية للبوكسايت المحروق

M-Mullite , A1- σ - Al_2O_3 , A2- θ - Al_2O_3 , A3- α - Al_2O_3



شكل (12) : تحليل الأشعة السينية للزركونيا Z - Zirconia



شكل (13) : تحليل الأشعة السينية للبوكسايت مضاف إليه (ZrO_2 20%) بدرجة حرارة حرق
Zr-S:ZrSiO₄(Zirconium Silicate), (1400°C)