

خواص الخرسانة المنتجة باستخدام ركام ناعم بمحتوى أملاح اعلى من حدود المواصفة

أسراء يونس جهاد*

تاريخ التسلم: 2009/2/16

تاريخ القبول: 2009/5/7

الخلاصة

تزايدت مشكلة تواجد الأملاح في الركام الناعم في العراق وأصبحت كافة الجهات التنفيذية تلاقى صعوبات في إيجاد ركام ناعم ذو نسبة أملاح مطابقة للمواصفات المعتمدة. يتناول هذا البحث إمكانية التحكم بمحتوى الركام الناعم في الخلطات الخرسانية بما يؤمن استخدام ركام ناعم ذو نسبة أملاح أعلى من حدود المواصفة (0.5%) إلا أنه تم مراعاة أن تبقى نسبة الأملاح الكلية في الخرسانة كنسبة من محتوى السمنت ضمن حدود المواصفة العراقية رقم 45 لسنة 1984. تم في هذه الدراسة استخدام خلطه مرجعيه واحده ذات ركام ناعم مطابق للمواصفة العراقية من حيث نسبة الأملاح وبعدها تم استخدام ثلاثة خلطات اخرى ذات محتوى ركام ناعم مختلف تدرجياً وذات نسبة املاح في الركام الناعم مختلفة أيضاً. أجريت بعض الفحوصات على الخلطات الخرسانية المنتجة لمعرفة خواصها الميكانيكية. بينت الدراسة انه بالإمكان استخدام ركام ناعم ذو نسبة أملاح لغاية (2.33%) وبما يؤمن مقاومات أنضغاط وأنشطار و معايير كسر بحدود عن (80%) و (94%) و (84%) على التوالي مقارنة بالخلطة المرجعية ولغاية عمر (180) يوم.

The Properties of Produced Concrete by Using Fine Aggregate with Sulphate Content Higher Than Iraqi Specification Limits

Abstract

The sulphate problem in fine aggregate increases with time in Iraq and the construction companies became face a lot of difficulties to find fine aggregate within the specification with regard to sulphate content. This paper studies the possibility of adjusting fine aggregate content in concrete mixes to facilitate using fine aggregate with sulphate content higher than the Iraqi specification limit (0.5%), but the total sulphate content of the mix will be within the specification (I Q S 45, 1984). One reference mix is used in this study with fine aggregate conformed to the specification for sulphate content, and three other mixes are used with different fine aggregate content and also different sulphate content. Some tests are conducted for these produced mixes to find their mechanical properties. This study shows the ability of using fine aggregate with sulphate content up to (2.33%) to produce mixes with a compressive strength, splitting tensile strength, and modulus of rupture not less than (80%), (94%), (84%) respectively as compared with the reference mix at age of (180) days.

Keywords : Internal sulphate in concrete, sulphate in fine aggregate

المقدمة

لا تهاجم الأملاح الصلبة الخرسانة، ولكن عند تواجدها على شكل محلول فإنها تتفاعل مع عجينة السمنت حيث تتفاعل الكبريتات مع هيدروكسيد الكالسيوم ومع هايدرات الومينات الكالسيوم مكونة الجبس وسلفو الومينات- الكالسيوم $(CaO.Al_2O_3.3CaSO_4.3H_2O)$ ، وتكون هذه المركبات بحجم أكبر من حجمها قبل التفاعل، ولذلك فإن التفاعلات مع الكبريتات تؤدي إلى تولد إجهادات شد في عجينة السمنت المتصلبة.

تظهر الخرسانة المهاجمة من قبل الكبريتات بمظهر مائل للبياض كما أن الضرر يبدأ عادة في الحافات والأركان ويتبعه تشققات وتشطي متزايد يجعل الخرسانة هشّة سهلة التفتت (1).

تتواجد الكبريتات عادة في الرمل بهيئة حبيبات جبس وأن لزيادة نسبة تواجدها في الرمل تأثيرات ضارة على مقاومة الأنضغاط وكذلك ربما على متانة الخرسانة. وفي العراق هناك مقالع رملية واسعة غير مناسبة للاستخدام في الخرسانة لأحتوائها على نسب عالية من الكبريتات الضارة تبدو على شكل حبيبات جبس.

أكد (3) في إحدى مقالاته أن محتوى الكبريتات في أغلب الرمال العراقية تكون بنسبة عالية تفوق النسبة المسموح بها في المواصفات (0.5%)، حيث لا يمكن استخدام هذه الرمال وفقاً للمواصفات المعتمدة. وبسبب هذه المشكلة أقترح أحد الباحثين (4) استخدام الرمل النهري كركام ناعم وذلك لكون نسبة SO_3 فيه لا تزيد عن (0.1%) وتعطي مقاومة أنضغاط مماثلة لمقاومة أنضغاط خرسانة حاوية على رمل طبيعي. أن الخلطات الخرسانية الحاوية على نفس المحتوى الكلي للكبريتات ستبدي اختلاف واضح في مقاومتها للأنضغاط في حالة اختلاف نسب (SO_3) في مكوناتها، لذلك أخذ (5) اعتبار جديد يعرف بمحتوى الكبريتات الفعال حيث ربط فعالية الكبريتات في الرمال والركام الخشن بمعامل نعومتها.

وأكّد (5) أنه من الممكن السماح بزيادة نسبة محتوى الكبريتات الكلي في الخرسانة و من الممكن تحديد محتوى SO_3 في الرمل الذي يعطي أعلى مقاومة أنضغاط للخرسانة عبر فحص يعرف بفحص الدموجية (Compibility). وعلى هذا الأساس أكد الباحث من إمكانية استخدام رمال أو ركام خشن بنسبة محتوى كبريتات أعلى من تلك التي تحددها المواصفات. إضافة إلى ذلك تتواجد الكبريتات في الخرسانة عند إضافة الجبس إلى السمنت أثناء طحن الكلنكر، حيث يظهر تأثير الجبس على معدل الإماهة في السمنت فالعديد من البحوث حددت المحتوى الأمثل للجبس لكل نوع من أنواع السمنت وفقاً لنوعيته ودرجة نعومتها، لذلك حددت المواصفات الأمريكية (6) مفهوم المحتوى الأمثل للجبس والطريقة القياسية لإيجاد نسبة المحتوى الأمثل إلى (SO_3).

إن وجود أملاح الكبريتات بكمية كبيرة تفوق النسبة المثلى يؤثر سلباً على عجينة السمنت المتصلبة بسبب تكون كميات إضافية من الأترنكايت (Ittrengite) حيث تحصل زيادة حجمية كبيرة في العجينة السمنتية المتصلبة مؤدية إلى حصول إجهادات داخلية تسبب تشققات في الكتلة الخرسانية وهذه بدورها تؤثر على مقاومة الخرسانة (7).

استنتج الباحث (8) أن تأثير الجبس في الأعمار المبكرة يمكن أن يحسب اعتماداً على تأثيره في أماهة السمنت إلا أنه لا يمكن تحديد تأثيره في الأعمار المتأخرة نظراً لعدم إمكانية تحديد أماهة السمنت إضافة إلى أنه هناك علاقة بين حرارة الأماهة ومقاومة الخرسانة. وأشار (9) إلى أن القيم العالية لمقاومة الأنضغاط في الخرسانة تعود إلى كون محتوى الكبريتات الأمثل يعمل على تنظيم معدل التأثيرات الكيميائية في الأعمار المبكرة إضافة إلى أنها تمنع التركيز الموقعي لنواتج الأماهة التي تسبب زيادة الكثافة وتقلل من مسامية المحيط الفيزيائية إضافة إلى زيادة نسبة الجل/الفراغ.

واطنة من الكبريتات وركام خشن كذلك فعندها يمكن استخدام رمل ذو نسبة أملاح عالية نسبياً (أعلى من حدود المواصفة العراقية الحالية) الأ أنه لازالت النسبة الكلية للأملاح ضمن الحدود المقبولة .

وهذا ما يتم دراسته في هذا البحث وذلك من خلال التحكم بالنسبة الكلية للأملاح عن طريق استخدام رمال ذات محتوى كبريتات أعلى من حدود المواصفات العراقية الحالية (0.5%). وللسيطرة على مشكلة مهاجمة أملاح الكبريتات الداخلية للخرسانة والتقليل من أثارها ووضع الحلول المناسبة لها فقد قامت أغلب الدول في العقود الثلاثة الماضية بتضمين مواصفاتها ومدوناتها حدوداً للقبول والرفض سواء للخرسانة أو لمكوناتها الأولية كالرمل والحصى على أساس محتوى الكبريتات فيها وذلك تبعاً لظروف كل بلد ولنوعية الخرسانة المنتجة فيه أو طبيعة استخدامها وظروف التعرض الخاصة بها ، ويبين الجدول (1) بعض المواصفات العالمية المعتمدة بهذا الشأن (13).

الجانب العملي

لغرض تحقيق هدف هذه الدراسة سيتم استخدام المواد الأولية المحلية المتوفرة بكثرة والشائعة الاستخدام في مواقع العمل و معامل الخرسانة الجاهزة الخلط . وروعي استخدام ركام ناعم خارج حدود المواصفة العراقية (14) من حيث نسبة الاملاح . و سيتم التحكم بمحتوى الركام الناعم في الخلطات الخرسانية المنتجة بما يؤمن ان تكون نسبة الاملاح الكلية في الخرسانة ضمن حدود المواصفات .

المواد المستخدمة

1- السمنت :-

تم استخدام السمنت البورتلاندي الأعتيادي (تراب السبع) وقد كان مطابقاً لشروط (15) . يوضح الجدول (2) الخواص الكيميائية والفيزيائية للسمنت المستخدم . ويلاحظ بأن

هناك تناقضات تناولها بعض الباحثين حول تأثير وجود الكبريتات على خواص الجل المنتج في عملية الأماهة ، وجد الباحث (10) أن زيادة محتوى الكبريتات تؤدي الى تكون جل كثيف وقوي مما يزيد من مقاومة الخرسانة كنتيجة لزيادة معدل كثافة نواتج الأماهة . وفي عام 1986 وجد (7) أن كثافة نواتج الأماهة لاتعتمد على محتوى الكبريتات بالسمنت وأن تأثير الجبس يعتمد على نوعية الجل المتكون من دون زيادة في كثافة نواتج الأماهة.

ونظراً للتأثير الضار لمشكلة وجود الكبريتات تم اقتراح كثير من الحلول لتخطي هذه المشكلة حيث تضمنت :-

- تقليل نسبة الجبس المضاف الى السمنت أثناء طحن الكلنكر لكي يصبح من الممكن رفع نسبة محتوى الكبريتات في الرمل . أستند هذا المقترح على حقيقة أن كمية الجبس المضافة عادة تكون أكثر من الكمية اللازمة للسيطرة على زمن تجمد الخرسانة . حيث أكد (5) على أن كمية (SO_3) لاتزيد على (0.3)% من وزن السمنت ، و كذلك فإن نسبة (1%) (SO_3) تكون موافقة للمواصفات للسيطرة على زمن التجمد في الخرسانة.
- فصل حبيبات الجبس من الرمل المستخدم في الخرسانة (11)، وتكون عملية الفصل أما بعمليات تتضمن التسخين، التعويم والمعالجة بالحك والفرك ، الا أن هذه العمليات مكلفة جداً .
- أما الباحثون (12) فقد اقترحوا اعتماد المحتوى الكلي للكبريتات من مكونات الخرسانة كنسبة وزنية من السمنت بدلاً من تحديد نسبة الاملاح في كل مادة من المواد الأولية على حدة وهذا مقترح جيد إذ عند استخدام سمنت ذو نسبة

تؤمن مقاومة انضغاط بعمر (28) يوم لا تقل عن (30) نت/م² وذات هطول 50+5 ملم . وتم استخدام الركام الناعم المطابق للمواصفة العراقية من حيث نسبة الاملاح لانتاج الخلطة المرجعيه . وفي الخلطات الاخرى تم تقليل محتوى الركام الناعم وزيادة محتوى الركام الخشن مقارنة بالخلطة المرجعيه بما يؤمن امكانية استخدام نماذج من الركام الناعم ذات نسبة املاح اعلى من الحد الاعلى المسموح به في المواصفة العراقية (رقم 45 لسنة 1984) مع مراعاة الحفاظ على الحد الاعلى المسموح به في الكتله الخرسانيه (محتوي الاملاح الكلي) . يوضح الجدول (5) تفاصيل الخلطات المستخدمة في البحث مع نسبة الاملاح للمواد المستخدمة ونسب الاملاح الكلية في الخلطات المختلفة .

2-3 تحضير النماذج والصب :-

تم استخدام قوالب حديدية (48 مكعب بمقاس (100) ملم، 48 أسطوانة بمقاس (100*200) ملم، 48 موشور بمقاس (500*100*100) ملم) لقياس مقاومة الانضغاط، ومقاومة الانشطار ومعايير الكسر على التوالي وللأعمار (7، 28، 60، 180) يوم. حيث تم تنظيف هذه القوالب قبل استخدامها وتزييتها لتجنب التصاق الخرسانة بأوجه القوالب بعد تصلبها. بعد الانتهاء من تهيئة النماذج تم صب الخرسانة (حسب المواصفة البريطانية) بطبقتين للمكعبات والمواشير وثلاث طبقات للأسطوانات ورصها بصورة منتظمة بواسطة المنضدة الهزازة لمدة كافية يضمن فيها تقليل الفجوات الى أقل ما يمكن. وبعد ذلك تم انتهاء سطوح القوالب الخرسانية تنهي بشكل مستوي وصقيل وتغطي النماذج بقطع من النايلون لضمان عدم تبخر بقاء المحيط رطب لمدة 24 ساعة .

وبعد ذلك وضعت النماذج بعد رفعها من القوالب في خزانات من الماء لغاية يوم الفحص .

نسبة الأملاح الكبريتية في السمنت المستخدم هي (2.42%) .

ب - الركام الناعم :-

أستخدم في هذه الدراسة رمل منطقة الأبخضر كركام ناعم وقد كان تدرجه ضمن منطقة التدرج الثانية بموجب المواصفة العراقية رقم (45) لسنة (1984) . وقد تم استخدام أربعة نماذج احدهم يعتبر مرجعي (نسبة أملاحه ضمن حدود المواصفة العراقية وكانت 0.45%) والثلاثة الأخرى تم استخدامها كما هي من حيث تواجد الأملاح فيها حيث كانت نسبة الأملاح فيها (1.07% ، 1.55% ، 2.33%) على التوالي وأن جميع تدرجات هذه النماذج كانت ضمن منطقة التدرج الثانية وبنسبة تفاوت فيما بينها (لا تتجاوز 5% في جميع المناخل) .

والجدول (3) يبين بعض خواص نماذج الركام الناعم المستخدمة في الدراسة .

ج - الركام الخشن :-

تم استخدام الحصى من منطقة النباعي كركام خشن بمقاس أقصى (20) ملم ومكسر جزئيا وان نسبة الاملاح الكبريتية هي (0.085%) وذو وزن نوعي هو (2.65) والجدول (4) يوضح تدرج الركام الخشن المستخدم .

د - خلط الخرسانة :-

تم استخدام خلاطة سعة (0.1) م³ لخلط مكونات الخرسانة، خلطت الخرسانة وهي جافة تقريبا 1.5 دقيقة للحصول على خليط متجانس ، بعدها تمت اضافة الكمية المطلوبة من ماء الخلط حيث خلطت المواد جميعها لمدة 2 دقيقة حيث لوحظ تجانس الخليط . وقد تم استخدام ماء الشرب في خلط ومعالجة الخرسانة .

الخلطات الخرسانية:

بالرغم من ان معظم مواقع العمل ومعامل الخرسانة الجاهزة الخلط تستخدم خلطات خرسانية تقليديه (1:2:4 او 1:1.5:3) الا انه تم في هذه الدراسة تصميم خلطات خرسانية وفقا للطريقه البريطانيه. بحيث

الفحوصات:-

أ- مقاومة الانضغاط :-

-فحصت مقاومة الانضغاط وفقا للمواصفة البريطانية (16) باستخدام جهاز فحص بسعة 2000 كيلو نيوتن [ELE digital testing machine] تم الاعتماد على معدل ثلاث نماذج الحصول على مقاومة الانضغاط .

ب- مقاومة الانشطار :-

فحصت النماذج وفقا للمواصفة الأمريكية (17) باستخدام ماكينة فحص بسعة 2000 كيلو نيوتن (ELE digital). تم حساب معدل مقاومة الانشطار لثلاث اسطوانات باستخدام المعادلة التالية:-

$$F_{ct} = 2\pi p / d L \quad (1)$$

حيث:

$$F_{ct} = \text{مقاومة الانشطار (نت/ملم}^2\text{)}$$

$$P = \text{أقصى حمل مسلط (نت)}$$

$$d = \text{قطر النموذج (ملم)}$$

$$L = \text{طول النموذج (ملم)}$$

ج- معايير الكسر :-

ان فحص معايير الكسر للمواشير الخرسانية تم وفقا للمواصفة البريطانية (19) باستخدام جهاز فحص بسعة (3000 كيلو نيوتن وباسلوب نقطتي التحميل على بعد (100) ملم عن نقطة الاسناد . وتم استخدام المعادلة التالية لحساب معايير الكسر وتم اعتماد المعدل لثلاث نماذج لكل فحص .

$$F_r = p L / b d^2 \quad (2)$$

حيث:-

$$F_r = \text{معايير الكسر (نت/ملم}^2\text{)}$$

$$P = \text{أقصى حمل مسلط (نت)}$$

$$l = \text{طول الفضاء (ملم)}$$

$$b = \text{عرض النموذج (ملم)}$$

$$d = \text{عمق النموذج (ملم)}$$

د- الكثافة الكلية :-

تم استخدام مكعبات (100) ملم لايجاد الكثافة الكلية (مجففه بالهواء)، وبعمر (28) يوم بموجب المواصفة (18)

النتائج والمناقشة :-

مقاومة الانضغاط :-

أبدت مقاومة الانضغاط ووفقا لنتائج الفحوصات التي اجريت على النماذج الخرسانية لكافة مراحل المعالجة تطورا ملحوظا لجميع الخلطات (C1.07, C1.55, C2.33) الحاوية على ركام ناعم ذو محتوى املاح كبريتات اعلى من الحدود المسموح في المواصفات القياسية العراقية رقم (45) ولكن المحتوى الكلي للاملاح في الخلطة كان مطابقا لمتطلبات المواصفات القياسية . وان الجدول (6) ، الشكل (1) يبين نتائج مقاومة الانضغاط . وكما تبين النتائج ان مقاومة الانضغاط لم تتأثر في الخلطات الحاوية على ركام ناعم ذو نسبة املاح مختلفة وجميعها أعلى من الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية العراقية لان المحتوى الكلي للكبريتات في الخلطات ضمن حدود المواصفات القياسية . الا ان النقصان الذي بدى على مقاومة الانضغاط كان وفقا لقلّة محتوى الركام الناعم في الخلطات المستخدمة حيث تتراوح نسب النقصان بالمقاومة للخلطات (C2.33, C1.55, C1.07) مقارنة بالخلطة المرجعية (CR) بعمر 7 يوم (12, 17, 20.5) % على التوالي ، وبعمر 28 يوم (6, 10, 19) % على التوالي ، وبعمر 60 يوم (8, 9, 22) % على التوالي، وبعمر 180 يوم (8, 20, 23) % على التوالي.

مقاومة الانشطار :-

يبين الجدول (7) نتائج مقاومة الانشطار لمختلف انواع الخرسانة المستخدمة والمعالجة بالماء الى عمر (180) يوم وتم توضيح تطور مقاومة الانشطار مع العمر بالشكل (3) . ابدت مقاومة الانشطار تطورا مستمرا للخلطات الحاوية على ركام ناعم بنسب كبريتات عالية وكذلك الخلطة المرجعية مع تقدم العمر والمعالجة بالماء. لم يكن لاستخدام الركام الناعم بمحتوى كبريتات أعلى من المسموح به تأثير ملموسا على مقاومة الانشطار لان المحتوى الكلي

ونقصان المسامات . كذلك يمكن ملاحظة النقصان الحاصل بنسبة الكثافة للخلطات الخرسانية (C2.33,C1.55,C1.07) مقارنة بالمرجعية نتيجة قلة محتوى الركام الناعم الذي يسبب زيادة في نسبة الفجوات في الخرسانة . حيث كانت نسبة النقصان في نماذج الخلطات بعمر 7 يوم (2.3,2,1) % (2,1.4,1) % في عمر 28 يوم (2,1.4,1) % في عمر 60 يوم، وفي عمر 180 يوم (2,1.2,1) % للخلطات (C2.33,C1.55,C1.07) على التوالي مع الخلطة المرجعية .

اما زيادة نسبة املاح الكبريتات في الركام الناعم المستخدم عن الحد المسموح به في المواصفات القياسية لم يكن له تأثير مباشر لان محتوى الكبريتات في الخلطات الخرسانية لجميع الخلطات اقل من (5%) .

الاستنتاجات :-

من خلال البرنامج العملي لهذا البحث تم التوصل الى الاستنتاجات التالية :-

1. امكانية استخدام الركام الناعم الذي تكون نسبة الاملاح فيه أعلى من الحدود التي تسمح بها المواصفة القياسية (0.5%) لانتاج خرسانة مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية شرط ضمان عدم تجاوز نسبة الاملاح الكلية في الخلطات الخرسانية لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (45) .
2. ان تقليل محتوى الركام الناعم وزيادة محتوى الركام الخشن في الخلطات الخرسانية ولحدود معينة يمكن اعتباره طريقة مناسبة لتقليل محتوى الاملاح الكلية في الخرسانة مع ضرورة اجراء الخلطات التجريبية التي تضمن عدم التأثير على الخواص الميكانيكية للخرسانة المنتجة .
3. ان تقليل محتوى الركام الناعم وزيادة الركام الخشن يؤدي الى نقصان قليل جدا في المقاومة والكثافة . وبالرغم

للكبريتات في الخرسانة كان ضمن حدود المواصفات القياسية . ان تقليل محتوى الركام الناعم في الخلطات المستخدمة مقارنة بالخلطة المرجعية ادى الى نقصان مقاومة الانشطار وبمقدار (20,16,5)% بعمر 7 يوم (10,4,4,4)% بعمر 28 يوم، (3,1,9)% بعمر 60 يوم و (14,1.4,4)% بعمر 180 يوم للخلطات (C2.33,C1.55,C1.07) على التوالي مقارنة بالخلطة المرجعية (CR) ، ان النقصان في مقاومة الانشطار هو بسبب قلة نسبة كمية المونة الى الركام الخشن مما يزيد من الفجوات المتكونة بالتالي ضعف الاصرة الرابطة لمكونات الخلطة الخرسانية . اضافة الى ذلك يمكن ملاحظة ان مقدار النقصان يقل مع تقدم العمر ويرجع هذا الى اكتمال عمليات الاماهة تقريبا .

معايير الكسر :-

ان تأثير استخدام ركام ناعم بمحتوى قليل ونسب عالية من املاح الكبريتات يفوق الحد المسموح به في المواصفات القياسية على معايير الكسر لنماذج الخلطات الخرسانية (C2.33,C1.55,C1.07,CR) موضحة في الجداول (8) والشكل (4) . حيث يلاحظ التطور المستمر في معايير الكسر لجميع الخلطات مع تقدم عمر الخرسانة ، الا ان تأثير قلة محتوى الركام الناعم بدى واضحا في نقصان نسبة معايير الكسر للخلطات جميعها مقارنة بالمرجعية وذلك بسبب زيادة نسبة الفجوات كنتيجة لقلة محتوى الركام الناعم وينسب تتراوح (25,21,19)% بعمر 7 يوم (16,6,2,5)% بعمر 28 يوم (18,9,5)% بعمر 60 يوم و (16,5,4,5)% بعمر 180 يوم للخلطات (C2.33,C1.55,C1.07) على التوالي .

الكثافة :-

من خلال اجراء فحوصات الكثافة لنماذج الخلطات الخرسانية المستخدمة في هذه الدراسة تم الحصول على النتائج المبينة في الجدول (9) والشكل (6) . حيث نلاحظ الزيادة الواضحة في معدلات قيم الكثافة لجميع الخلطات مع تقدم العمر وهذا يرجع الى استمرار عملية الاماهة وتكون الجل

مؤتمر مواد البناء العربية والتحديات الاقتصادية.

[6]ASTM C 563-03 "Standard test method for optimum SO₃ in Hydraulic Cement Using 24-h compressive strength " , Annual Book of ASTM Standard ,Vol .04-02,2003.

[7]Soroka , I., and Abayneh ,M. , "Effect of Gypsum on Properties and Internal Structure of PC past " Cement and Concrete Research ,Vol. 16 ,No. 4 , pp 495-504, 1986.

[8]Lerch ,W ."The Influence of Gypsum on Hydration and Properties of Portland Cement Pastes " ASTM Proc ,Vol .46,pp 1252-1292,1946.

[9]AL-Hadeithy .A.,Raouf ,Z .and Abid –Yousif ,H.

(تأثيرات الجص المضاف الى الكنكر على خواص السمنت المنتج في العراق) . ندوة المواد الاولية للبناء . نقابة المهندسين –بغداد . 1999

[10] Soroka, I., and Relis ,M., "Effect of Added Gypsum on Compressive strength of Portland Cement Clinker " Ceramic bulletin , Vol .62, pp.695-703, 1983.

[11]AL –Kadhimi ,T.K. and Abdul Kadir ,F .,"Separation of gypsum particles form sand used in concrete "BRC Journal,Vol .4, No.2 ,pp 1-17,1985.

[12]Kattwan ,M.H.,Nori,S., Al-Kheban,A

نسبة الاملاح الكبريتية في الخرسانة وتعديل المواصفة العراقية (45) وزارة الاسكان والتعمير المركز الوطني للمختبرات الانشائية(1993).

من ذلك فأن أستبدال (50%) من وزن الركام الناعم المستخدم في الخلطة المرجعية بركام خشن دون اجراء اي تغييرات اخرى على نسب الخلط كزيادة محتوى الاسمنت او تغيير نسبة الماء / السمنت , أدى الى الحصول على خرسانة ذات مقاومة انضغاط وانشطار ومعايير كسر بمقدار (43.1,37.3,35.9)نت املم² و(4.08,4.3,4.22) نت املم² و(6.92,6.86,6.12) نت املم² على التوالي وان الكثافة كانت (2301,2290,2277) كغم املم³ بعمر (180) يوم وعلى التوالي للخلطات (C1.07,C1.55,C2.33) على التوالي.

المصادر:-

[1]Neville A. M. "Properties of Concrete", Long Man Group Limited, London, Fourth Edition, 2005.

[2]Al Rawi, R. S., " Internal Sulphate Attack in Concrete Related to Gypsum Content of Cement With Pozzolan Addition", ACI-Rilem , joint symposium, Monterrey, N.L. Mexico , 1985.

[3]Al-Kadhimi, T. K. and Hamid, F.A. "Effect of Gypsum Present in Sand on The Properties of Concrete", BRC-Journal, Vol2, No.2, 1983.

[4] Al Salih ,R.A"Proposed Revision of Iraq Specification For Concrete Ingredients to Cope With Post War Era " ,M .Sc .Thesis University of Baghdad ,College of Engineering , pp 139, 1994.

[5]AL-Rawi,R.S." Some Problems in concrete manufacture in Arab Homeland and Suggested Remedial Measures "

[18] ASTM C642-97 , " Standard Test Method for Density, Absorption ,and Void in Hardened Concrete ",Annual Book of ASTM Standard ,Vol. .04-02,1997.

[19]BS .1881 ,part 118 , "Method for determination of flexural strength "British Standards Institution , 3pp, 1989

[13] الخلف, مؤيد وعبد يوسف, هناء " تكنولوجيا الخرسانة",وزارة التعليم العالي والبحث الجامعة التكنولوجية , 1984 [14]المواصفة القياسية العراقية رقم(45) لسنة 1984، "ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء"

المواصفة القياسية العراقية رقم (5) لسنة [15] 1984 ، "الأسمنت البورتلندي"

[16]BS .1881, Part 116," Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes", British Standard Institution ,1989.

[17]ASTM C496-96 "Standard Test Method for Splitting Tensile of Cylindrical Concrete Specimens" Annual Book of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials ,Vol.04-02,1996.

الجدول (1): بعض المواصفات العالمية والمحلية المعتمدة في تحديد الحد الأعلى المسموح به لأملاح الكبريتات في الركام والخرسانة⁽¹³⁾

الملاحظات	الحد الاعلى المسموح به لأملاح الكبريتات	رقمها وتاريخها	المواصفات
النسبة الكلية المسموح بها في الخلطة الخرسانية كنسبة من وزن السممت نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الركام الناعم والخشن	%4 %0.4	B.S 5328-1976	البرطانية
نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الركام الناعم والخشن	%1	DIN 4226-1971	الالمانية
نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الركام الناعم والنسبة الكلية المسموح بها في الكتل الخرسانية كنسبة من وزن السممت	%0.5 %6	م.ق.ع 45-1984	العراقية
نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الركام الناعم والخشن	%0.5	Part1-1976	الهندية
نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الركام الناعم والخشن	%1	4797-1969 4798-1969	الروسية
نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الرمل للخرسانة مسبقة الجهد نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الرمل لانواع الخرسانة الاخرى	%0.5 %1	BSS 177-1977	البulgارية
نسبة الاملاح المسموح بها كنسبة من وزن الركام الناعم	%1	JUS U.M2.010	اليوغسلافية

جدول (2) الخواص الكيميائية والفيزيائية للسمنت البورتلاندي الاعتيادي المستخدم في البحث

> 4.0 %	2.36	الفقدان اثناء الحرق
> 1.5 %	0.76.	المواد الغير قابلة للذوبان
1.02 – 0.66	0.95	عامل الاشباع الجيري
50.81		C ₃ S
24.25		C ₂ S
10.3		C ₃ A
12.78		C ₄ AF
المتطلبات الفيزيائية		
متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم 5 لسنة 1984	نتائج الفحص	الخواص المفحوصة
<2300	2400	النعومة (سم ² /كغم) مقاسة بطريقة Blaine

$0.8 \geq$	0.24	فحص الثبات بطريقة الاوتوكليف (%)
$45 \leq$ $10 \geq$	120 3	زمن التجمد: الابتدائي (دقيقة) النهائي (ساعة)
$15 \leq$ $23 \leq$	23.1 33.46	مقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ²) بعمر ثلاثة ايام بعمر سبعة ايام

جدول (3) تدرج الركام الناعم المستخدم ونسبة الاملاح له

حدود المواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984	النسبة المئوية المجمع المارة للركام الناعم المستخدم في الخلطة:				مقاس المنخل (مم)
	C2.33	C1.55	C1.07	CR	
100-90	96.7	98.0	92.5	94.1	4.75
100-70	88.8	80.0	82.0	84.1	2.36
90-55	77.0	62.0	76.1	72.5	1.18
59-35	45.4	50.0	56.8	55.3	0.6
30-8	18.6	23.1	22.5	20.7	0.3
10-0	3.2	5.0	6.2	4.4	0.15
$0.5 \leq$	2.33	1.55	1.07	0.45	النسبة المئوية للاملاح %
	2.70	2.82	2.64	2.69	معامل النعومة

الجدول(4): تدرج الركام الخشن المستخدم ونسبة الاملاح له.

مقاس المنخل (ملم)	النسبة المئوية العابرة %	حدود المواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 %
14	100.0	90-100
10	79.7	50-85
4.75	8.4	0-10
2.36	-	-
النسبة المئوية للاملاح %	0.085	0.1

الجدول (5): تفاصيل الخلطات المنتجة مع نسب الاملاح للمواد المستخدمة ونسبة الاملاح الكلية في الخلطات المختلفة .

نسبة الاملاح الكلية في الخلطة % من وزن السمنت	الركام الخشن		الركام الناعم		السمنت		رمز الخلطة
	% الاملاح	المحتوى كغم ³	% الاملاح	المحتوى كغم ³	% الاملاح	المحتوى كغم ³	
3.72	0.085	1150	0.45	740	2.48	330	CR
	0.29		1.01		2.48		
4.76	0.085	1235	1.07	620	2.48	330	C1.07
	0.31		2.01		2.48		
5.12	0.085	1355	1.55	500	2.48	330	C1.55
	0.35		2.35		2.48		
5.48	0.085	1475	2.33	380	2.48	330	C2.33
	0.38		2.68		2.48		

محتوى الماء في جميع الخلطات 195 كغم م³

الجدول (6): معدل نتائج فحص مقاومة الانضغاط لنماذج الخلطات المستخدمة.

مقاومة الانضغاط للخلطات الخرسانية				رمز الخلطة
(نت/م ²) بعمر				
180 (يوم)	60 (يوم)	28 (يوم)	7 (يوم)	
46.8	43.7	39.8	27.8	CR
43.1	40.0	37.6	24.4	C1.07
37.3	36.4	35.8	23.16	C1.55
35.9	34.1	32.4	22.1	C2.33

الجدول (7) معدل نتائج فحص مقاومة الانشطار لنماذج الخلطات الخرسانية المستخدمة

مقاومة الانشطار للخلطات الخرسانية (نت/م ²) بعمر				رمز الخلطة
180 (يوم)	60 (يوم)	28 (يوم)	7 (يوم)	
4.36	4.02	3.41	2.51	CR
4.08	3.67	3.29	2.38	C1.07
4.30	4.00	3.26	2.11	C1.55
4.22	3.92	3.06	2.00	C2.33

الجدول (8): معدل نتائج فحص معايير الكسر لنماذج الخلطات الخرسانية المستخدمة

معايير الكسر للخلطات الخرسانية (نت/م ²) بعمر				رمز الخلطة
180 (يوم)	60 (يوم)	28 (يوم)	7 (يوم)	
7.25	6.85	6.03	4.78	CR
6.92	6.53	5.88	3.89	C1.07
6.86	6.25	5.66	3.80	C1.55
6.12	5.62	5.08	3.59	C2.33

الجدول (9): معدل نتائج فحص الكثافة الكلية لنماذج الخلطات الخرسانية المستخدمة.

الكثافة الكلية للخلطات الخرسانية (كغم/م ³) بعمر				رمز الخلطة
180 (يوم)	60 (يوم)	28 (يوم)	7 (يوم)	
2318	2317	2312	2303	CR
2301	2302	2294	2280	C1.07
2290	2284	2280	2265	C1.55
2277	2275	2262	2250	C2.33