

تأثير درجة حرارة التلييد Sintering على امتصاصية الفيراييت السداسي BaFe₁₂O₁₉ للموجات الرادارية في النطاق السيني X-band

The Effect of The Temperature's Sintering on The Absorption of Hexagonal Ferrite
BaFe₁₂O₁₉ For The RADAR Waves on X-band

د.هاشم علي يسر / قسم الفيزياء /كلية العلوم / جامعة واسط

الخلاصة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير درجة حرارة التلييد Sintering على امتصاصية الفيراييت السداسي نوع M- (BaFe₁₂O₁₉) للموجات الرادارية ذات النطاق السيني X-band وبترددات تتراوح بين (8-12) GHz ، حيث تم تلييد عينتان من هذا الفيراييت بدرجتتي حرارة 1100 C° و 1300 C° أي قبل وبعد اكتمال تكون الفيراييت حيث يكتمل عند الدرجة 1250 C ، فتم ملاحظة أن العينة الملبدة بدرجة حرارة 1100 C° تكون امتصاصيتها أفضل من العينة الملبدة بدرجة حرارة 1300 C° وذلك بسبب عدم تكامل الفيراييت في هذه الدرجة ومروره بأطوار وسطية تمكن الفيراييت من امتصاص الأشعة الرادارية (أو الموجات الدقيقة Microwave) ، أما العينة الثانية فيكون الفيراييت فيها قد اكتمل تكونه والذي يكون تردده الرنيني خارج النطاق السيني X-band .

Abstract

This study aim to know the effect of the temperature's sintering on the absorption of M-Type hexagonal ferrite BaFe₁₂O₁₉ for the RADAR waves on X-band with (8-12) GHz frequencies. Two samples had been sintered from this type of ferrite with two temperatures; 1100 C° and 1300 C° i.e before and after the complete formed of ferrite with temperature,1250 C .We can note that the first sample which was sintered with 1100 C° is the best absorption from the other sample which was sintered with 1300 C° , because the ferrite is not completely formed in this temperature and the ferrite was passed with different phases led to the absorption of the RADAR waves (or Microwave) , but at the other sample , the ferrite was completely formed and the resonance frequencies lay out the X-band.

الجزء النظري

تتضمن تقنية الشبح Stealth Technique طريقتان رئيسيتان هما المواد الماصة للأشعة الرادارية RAM والتراكيب الماصة للأشعة الرادارية RAS والتي تتسبب في تقليل مساحة المقطع الراداري RCS ومن أبرز المواد الماصة للأشعة الرادارية RAM هي المواد الفيريمغناطيسية Ferrimagnetic والتي أصطلح عليها بمواد الفيراييت Ferrite وهي مواد شبه موصلة ذات نفاذية مغناطيسية ومقاومية عاليتين وذات موصلية كهربائية قليلة مما يمكن الموجات الدقيقة من اختراق سطوحها ويتفاعل المجال المغناطيسي للموجة مع العزم المغناطيسي لهذه المواد مما يؤدي إلى امتصاص الموجة الداخلة ، وهناك عدة أنواع من الفيراييت هي فيرايت السبينل Spinel والغارنيت Garnet والفيراييت السداسي Hexagonal . إن وحدة الخلية لهذا النوع من الفيراييت تأخذ الصيغة MFe₁₂O₁₉ حيث يمثل الحرف M فلز ثنائي التكافؤ مثل الباريوم Ba أو الرصاص Pb أو غيره ، ويستخدم الباريوم بشكل واسع في تطبيقات الموجات الدقيقة ويعد فيرايت الباريوم نوع M- (M-Type) من أهم هذه المواد ويأخذ الصيغة الأتية BaFe₁₂O₁₉ ويطلق عليه تجارياً اسم Ferroxdure .

الجزء العملي

استخدمت الطريقة السيراميكية في تحضير الفيراييت السداسي نوع-M (BaFe₁₂O₁₉) وكالاتي:


1- تم استخدام المواد الأولية الآتية:

ت	المادة الأولية	النسبة
1	اوكسيد الحديد Fe ₂ O ₃	6/7
2	كربونات الباريوم BaCO ₃	1/7

- وأستخدم ميزان حساس للحصول على هذه النسب.
- 2- تم طحن المواد الأولية بشكل جيد حتى تم الحصول على حبيبات بقطر (100 μm) .
 - 3- تم مزج المواد الأولية مزجا جيدا مع كمية من الماء المقطر اللايوني لمدة عدة ساعات ثم جفف وطحن المسحوق جيدا بواسطة هاون يدوي للحصول على خليط متجانس ذات حجوم صغيرة جدا.
 - 4- تم تلييد Sintering المسحوق تلييدا أوليا بدرجة حرارة $950\text{ }^{\circ}\text{C}$ داخل فرن كهربائي للحصول على مسحوق فيرايتي متفاعل جزئيا ولمدة عشرين ساعة ثم يترك ليبرد بشكل حر داخل الفرن .
 - 5- طحن المسحوق ثانية بشكل جيد للتمهيد لعملية الكبس .
 - 6 - أخذت 10 gm من المسحوق لكل عينة.
 - 7- كبست عينتان بمكبس هيدروليكي ذات قالب بقطر 3 Cm وبسمك 5 mm جاهزة للتلييد النهائي.
 - 8- لبدت Sintered العينتان بدرجتين مختلفتين أحدهما $1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ والثانية $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ وكلا على حدة ولمدة عشرين ساعة ثم تركتا لتبردا بشكل حر داخل الفرن .
 - 9- تم في نهاية هذه العملية الحصول على عينتين كل منهما ذات قطر 3Cm وبسمك 5 mm أحدهما ملبدة بدرجة $1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ والثانية ملبدة بدرجة $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ، وهما جاهزتان لقياس امتصاصيتهما للأشعة الرادارية في النطاق السيني X-band ذات الترددات (8-12) GHz .

منظومة القياس

يوضح الشكل 1- منظومة القياس المستخدمة لقياس الامتصاصية للأشعة الرادارية في النطاق السيني X-band ذات الترددات (8-12) GHz .



شكل 1- منظومة القياس المستخدمة.

يتم قياس معامل التوهين Attenuation Coefficient للأشعة الرادارية بطريقة قياس نسبة الموجة الواقفة V_{SWR} ومن ثم يتم حساب معامل التوهين وكالاتي :

$$Atten. Coeff. = 20 \log R \quad (1)$$


حيث أن R هو معامل الانعكاس Reflection Coefficient ويساوي :

$$R = \frac{V_{SWR} - 1}{V_{SWR} + 1} \quad (2)$$

جدول رقم 1- معامل التوهين لكلا العينتي

النتائج والمناقشة

$\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ $1100\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$
---	---



شكل 1- معامل التوهين لكلا العينتين في النطاق السيني.

من ملاحظة الشكل 1- نجد أن هناك توهينا للموجات الرادارية بشكل قليل نسبيا في النطاق السيني X-band لأن الترددات الرنينية للفيراييت السداسي تكون خارج النطاق السيني ، ونلاحظ ان العينة الملبدة بدرجة حرارة 1100 C° تكون اكثر امتصاصا وتوهينا للاشعة الرادارية لان الفيراييت في هذه الدرجة يكون غير مكتمل ويمر باطوار وسطية تمكن الفيراييت من امتصاص الموجة الرادارية علما ان آلية الامتصاص في الفيراييت تكون بسبب حركة جدار الحقول المغناطيسية Domain Wall Movement و دوران اتجاهات الحقول المغناطيسية Domain Rotation . اما فيما يخص العينة الثانية الملبدة بدرجة حرارة 1300 C° فيكون التوهين والامتصاصية للاشعة الرادارية قليلة نسبيا بسبب تكامل تكون الفيراييت في هذه الدرجة ويكون التردد الرنيني خارج منطقة النطاق السيني X-band . ان تكامل تكون الفيراييت السداسي هو عند الدرجة 1250 C° تقريبا لذا

تكون الامتصاصية قبل تكونه بشكل كامل دليل على مروره باطوار وسطية تمتص الاشعة الرادارية بالاليتين المذكورة انفا ، ونلاحظ ان افضل امتصاصية هي عند التردد 10 GHz للعينة الاولى أي حدوث امتصاص رنيني عند هذا التردد.

المصادر

- 1- W.H.V.Aulok,"Handbook of Microwave Ferrite Materials,"Acad. ,NewYork ,1965.
- 2- K.J.Vinoy ,R.M.Jha,"Radar Absorbing Materials,"National Aerospace Laboratories
India,1996.
- 3- K.J.Standly , "Oxide Magnetic Materials,"Clarendon Press,2nd Ed,Oxford,1972.
- 4- O. Kitakami,et al,"A Study of the Magnetic Domains of Isolated Fine Particles of Barium Ferrite ," Japanese Journal of Applied Physics ,Vol.27,No.12,December,1988,pp,2274-2277
- 5- F.Schumacher ,et al ,"Static Magnetic Properties and Microwave Absorption of BaFe₁₂O₁₉ At Low Temperature ," Journal of Magnetism and Magnetic Materials 83(1990) 219-220.
- 6- Yung-Tsen Chien ,Yung-Chao Ko,"The Effect of Silica Characterization on The Microstructure of BaFe₁₂O₁₉ Ferrite ,"Journal of Materials Science 25 (1990) 1711-1714.
- 7-A.Tennant ,B.Chambers,"A daptive Radar Absorbing Structure With PIN Diode Controlled Active Frequency Selective Surface ," Smart Mater. Struct. 13(2004) 122-125.
- 8- M.R.Meshram ,et al,"Development and Characterization of Hexagonal Ferrite Based Microwave Absorbing Paints at Ku-Band ," IETE Journal of Research Vol.47,No. 5 ,pp.259-264,2001.