

تقييم الخواص الحجمية والبتروغرافية لصخور تكوينات شيرانش وكولوش وجركس الطينية وإمكانية استخدامها في صناعة الطابوق الطيني

حازم أمين الكواز

مركز بحوث السدود والموارد المائية-جامعة الموصل

المخلص

أظهرت نتائج التحليل الحجمي والبتروغرافي وبعض الخواص الهندسية لرواسب تكوينات شيرانش وكولوش وجيركس في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من العراق (بعد مقارنتها مع المواصفات القياسية العراقية رقم 25 لسنة 1988)، أن بالإمكان استخدام اطيانها في صناعة الطابوق الفخاري بعد معالجتها وخلطها ببعض الرمال النهرية (رمل الغني بالسليكا (0.6)) والمتوفرة محليا.

ان عمليات غسل هذه الاطيان بالماء او ببعض الاحماض المخففة يعمل على تحسين البعض من خواصها التشكيلية والهندسية، وان اطيان تكوين جركس من منطقة الشخان تحتوي على نسبة من الاملاح اقل مما تحتويه منطقة دهوك . كما ان اطيان تكوين ضمن منطقتي الشخان ودهوك تحتوي على نسبة من الاملاح الجبسية والكلسية اقل نسبياً مما يحتويه تكوين مما يجعل اطيانه ذات خصائص مشجعة نسبياً . حيث يمتاز الطابوق المصنع من اطيانها بقوة مقاومة الانضغاط اعلى نسبياً وكذلك خالي من الشقوق وذو لدونة وتشكيل جيدين ومطابق لمواصفات (C&B) 1988 25 بعد اجراء بعض المعالجات والاضافات عليه.

المقدمة

الاطيان (الوسط) واطهر معلة واخرون (2001) و معلة واخرون (2002) (2005) (2007) بسلسلة من الدراسات على ترسبات التكاوين الجيولوجية الطينية المتطبقة في الموصل وتكريت واربيل امكانية استخدامها الطيني .

هناك العديد من العوامل التي تتحكم في اختيار اطيان تلائم الصناعات الفخارية بصورة عامة وصناعة الطابوق الفخاري بصورة خاصة منها نسبة الاملاح والمكونات المعدنية والحجم الحبيبي ودرجة اللدونة والتشكيل الجيد ونسبة الشقوق والفواصل بعد عمليتي التشكيل والفخر اضافة الى قوة مقاومة الانضغاط للمكعبات المصنعة من هذه الاطيان. كما ان هناك معالجات واضافات يمكن ان تستخدم لتحسين خصائص هذه الاطيان لتلائم مثل هذه الصناعات، كل هذه العوامل


لقد اجمعت الدراسات والبحوث على امكانية استخدام الرواسب الطينية المتوفرة ضمن التتابع الطبقي الجيولوجي في الصناعات الفخارية والسيراميكية ومن بين هذه الدراسات ميرزا (1997) حيث قام بدراسة تقييم بعض اطيان الكريتاسي الاعلى والثلاثي في شمال شرق العراق للاغراض السيراميكية ، وقام الحكيم (1998) بتقييم رواسب الاطيان النيوجينية في شمال العراق للاغراض السيراميكية ايضا، وقام حمادي (2002) بتطوير خامات عراقية لانتاج البلاط السيراميكي بالحرق السريع المنفرد، ودرست سريسم (2004) معدنية وجيوكيميائية الترسبات النيوجينية قرب الرمادي وصلاحياتها للاستخدامات السيراميكية ، و اشار الكواز والدباغ (2006) الى امكانية صناعة نوع جديد من الطابوق المفخور من اطيان تكوين قنطرة (المابوسين

حزام يمتد باتجاه شمال غرب جنوب شرق ضمن مناطق دهوك وزاوية والشيخان وشقلاوة (شكل 1)، حيث تظهر من الاقدم الى الاحدث تكوينات شرانش وكولوش وجركس وكما يلي :

وغيرها يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند التري عن اطيان تستخدم في صناعة الطابوق .

جيولوجية المنطقة والهدف من الدراسة

منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الشرقي من العراق وتضم ثلاث تكالين جيولوجية ممتدة بيينة



شكل (1): خارطة شمال العراق موضحة عليها مواقع النماذج ، (GD: تكوين جركس في دهوك ، KD: تكوين كولوش في دهوك ، SD: تكوين شرانش في دهوك ، GS: تكوين جركس في الشيخان) (Dhannoun, et.al,1988).

ولقد قام بتحديد عمر التكوين من قبل (Kassab,1973) بالباليوسين الاوسط . ويتباين سمك هذا التكوين من منطقة الى اخرى ، حيث يبلغ سمك المقطع المثالي في قرية كولوش شمال كوسنجق حيث يتواجد بسمك (400) متر ، (Buday, 1980). في حين يبلغ سمكه في منطقة الدراسة في دهوك (284) وسمك الطبقات الطينية حوالي 50 متراً ظاهرة على السطح وفي الشيخان (30) متراً منها 20 متراً من الطبقات الطينية الظاهرة على السطح. تكوين جركس : يتكون من تتابع طبقي من الطفل الاحمر والقهواني والحجر الطيني والمارل الاحمر والحجر الرملي وطبقات رقيقة من الحجر الجيري حيث لم يلاحظ حقلياً تراجد الجبس في منطقة الشيخان بينما يلاحظ وجود طبقات رقيقة من الجبس في منطقة دهوك (Bellen, etal,1959).

تكوين شرانش: يحتوي هذا التكوين في جزئه العلوي على صخور المارل الازرق تتخلله طبقات رقيقة من المارل الجيري الرسي والطفل الازرق (AL- Rawi,1973). جرى تحديد عمر التكوين من قبل العديد من الباحثين من بينهم (Kassab,1973) (Omari,1970) (Jawi,1974). (المتولي والجبوري 2005). ممتداً من الكمبريان المتأخر - المسترخيتان المتأخر. يتراوح سمك هذا التكوين بين (100-400) متراً في قرية شرانش وفي منطقة الدراسة في دهوك (50) متراً ويبلغ سمك الطبقات الطينية ما يقارب من 25 نة على السطح. تكوين كولوش : يتألف هذا التكوين من تتابع طبقي من الصخور الرملية والطينية وصخور المارل الاخضر اضافة الى الحجر الجيري. (Dunnington, 1958) و (Bellen,etal,1959) (Buday, 1980).

الثاني من النموذج عولج بحامض الهيدروكلوريك
 . الثالث من النموذج فقد استخدم لعمل
 شرائح رقيقة لتحديد المكونات المعدنية للرواسب قبل
 وبعد عملية الفخر . جزء الرابع وهو الأكبر حجماً فقد
 استخدم في تشكيل اربع مجاميع من المكعبات ذات ابعاد
 (5×5×5) سم . المجموعة الاولى جرى تشكيل اربعة
 وعشرون مكعباً من نماذج اطيان جركس في الشبخان
 باستخدام الكابس اليدوي الموجود في مختبر مركز بحوث
 السود و الموارد المائية وبدون أي معالجة حيث تم فخرها
 في درجات حرارة متباعدة ولقترات مختلفة لاجاد تأثير
 درجات الحرارة مع الزمن قبل وبعد عمليات الفخر . اما
 المجاميع الثلاثة المتبقية من النماذج فقد جرى تشكيله
 ولجميع اطيان التكوينات بعد خلطها مع رمل الخازر
 الاحمر (وهو عبارة عن ترسبات نهريّة رملية بحجم 0.6
 ملم) والذي يستخدم في لبخ الجدران بنسب (0% و 5%
 و 10% و 15%) وبواقع ثلاث مجموعات . لقد
 Raouf (1966) فة 10% من الرمل الغني
 بالسليكة الى خلطات اطيان الطابوق الفخاري في حين
 اوصى معلى واخرون (2007) الى اضافة رمل ناعم
 بنسبة 1:1 لتطوير اداء المادة الاولية في صناعة
 الطابوق. لقد اشار (William 2002) الى ان بالامكان
 استخدام بعض الاختبارات والفحوصات المختبرية على
 الطبقات الطينية المستخدمة كمادة اولية للطابوق وهي
 طريقة التفكك الجاف وطريقة التفكك الرطب وذلك بإمرار
 النماذج خلال منخل (0.6) ملم حيث يلاحظ ان الطريقة
 الجافة تبقى نسبة من الاملاح اعلى مما تبقى النماذج
 المحضرة في الطريقة الرطبة حيث تؤدي الى اذابة بعض
 الاملاح في الماء وبعد ازالة الماء ومافيه من الاملاح
 بطريقة السيفون يترسب الرمل والطين كمادة
 اساسية (Goldsack and jones , 2002) ومن هنا
 جاءت فكرة غسل الاطيان بالماء والحوامض المخففة
 للتخلص من محتويه هذه الاطيان من الاملاح.

المجموعة الاولى قبل عملية غسل الاطيان
 بالماء لتخليصها من بعض الاملاح، بينما المجموعة
 الثانية غسلت اطيانها بالماء قبل استخدامها، في حين
 عولجت المجموعة الثالثة والاخيرة بحامض
 الهيدروكلوريك المخفف (0.1N) لتخليصها من الاملاح
 الكسبية والجسبية ايضاً ومن ثم تشكيلها بعد خلطها بنفس

يعود تكوين (Lower to middle Eocene) ويبلغ سمك هذا التكوين في مقطعه المثالي (850) متراً. في حين يبلغ سمكه في منطقة الشبخان (126) متر منها 80 متراً من الطبقات الطينية الظاهرة على السطح وفي منطقة دهوك (480) متر منها حوالي 300 متر من الطبقات الطينية الظاهرة على السطح.
 ان الهدف الاساس من هذه الدراسة هو امكانية الحصول على اطيان خالية من الاملاح ضمن تكوينات شرائح وكولوش وجركس مطابق للمواصفات القياسية العراقية لطابوق الفخاري . حيث ان المحافظات الشمالية من العراق تفتقر بصورة عامة الى دراسات عن اطيان تستخدم فعة الطابوق وان احتياجات هذه المحافظات من مادة الطابوق يتم تغطيتها منمحافظات الوسطى مما يضيف كلفة نقل ، ومن هنا جاءت فكرة لبحث عن اطيان تستخدم في صناعة الطابوق بانواعه .

جرت عمليات جمع ما يقارب (25) ياوغراما لكل من نماذج رواسب اطيان المارل الاحمر والاخضر ضمن تكوينات شرائح وكولوش وجركس والمنكسفة على السطح ضمن منطقتي دهوك والشبخان حيث ان في منطقتي دهوك تظهر مكاشف التكوينات الثلاثة بالقرب من بحيرة سد دهوك ، في حين تظهر مكاشف تكوين جركس وجزء من تكوين كولوش في منطقة الشبخان . تم جمع نماذج من تكوين جركس فةمنطقة الشبخان في حين جمعت نماذج للتكوينات منطقة دهوك .

تم تجفيف النماذج وتجزئة كل نموذج الى اربعة اجزاء : الاول استخدم للتحليل الحجمي باستخدام مناخل ذات احجام قياسية حيث استخدمت طريقة المكثاف (Hydrometer) المطورة عن (Folk,1974) لاجاد نسبة الرمل والغرين والطين . وبعد اجراء التحليل الحجمي لنماذج التكوينات الثلاثة استخدمت النتائج في رسم المنحنيات التراكمسقطت نتائج التحاليل الحجمية للرواسب على مثلث (Shephard,1954). ولقد تم استخدام طريقة (Folk & Ward, 1957) لحساب الثوابت الاحصائية لجميع اناذج ، ومن بين الثوابت الاحصائية والتي جرى حسابها هي المتوسط (MD) والوسط الحسابي (MZ) ودرجة الفرز () ومعامل التناظر (Sk) ومعامل التفلطح (KG) . الجزء

وبعدها تم ايجاد قوة مقاومة الانضغاط في مختبرات فحص المواد الانشائية في كلية الهندسة بجامعة الموصل. اجريت الفحوصات البتروغرافية قبل وبعد عملية الفخر بعد عمل شرائح صخرية رقيقة في ورش علوم الارض بجامعة الموصل وفحصها تحت مجهر الضوء المستقطب وتحديد مواصفاتها البتروغرافية والنسيجية. وفي المرحلة الاخيرة من التجارب وبناءً على الملاحظات المختبرية والفحوصات الهندسية تم اختيار مجاميع من النماذج ذات مواصفات مشجعة ومقارنتها لقياسية لتحديد امكانية استخدامها في صناعة

كعبات طبيعياً لمدة اسبوعين قبل نقلها في فترة (4-5) ساعات عند درجة حرارة (110) م تبعاً لمواصفات (Beach, 1974) ، ومن ثم فخرها بالفران مترجة الحرارة وعلى وت ولقترات متباينة (200-1200) مئوية. اجريت قياسات احجام واوزان هذه المكعبات قبل وبعد عمليتي التجفيف والفخر واجاد نسبة امتصاص الماء ونسبة الانكماش والكثافة الظاهرية والمسامية طبقاً للمواصفات الامريكية 1982(373)(ASTM) وكما يلي:


$$\text{نسبة الانكماش بعد الفخر} = \frac{100 * (\text{حجم النموذج جاف} - \text{حجم})}{\text{حجم}}$$

$$\text{نسبة امتصاص الماء} = \frac{100 * (\text{جاف} - \text{وزن النموذج مغمور-وزن})}{\text{وزن النموذج مغمور-وزن}}$$

$$\text{كثافة النموذج الظاهرية} = \frac{100 * (\text{وزن النموذج مغمور} / \text{حجم المسامية الظاهرية})}{\text{وزن النموذج مغمور}}$$

$$\text{الكثافة الظاهرية} = \frac{100 * (\text{الكتافة الظاهرية})}{\text{حجم}}$$

اظهرت نتائج التحاليل الحجمية والبتروغرافية والقياسات الوزنية والحجمية والفحوصات المختبرية لنماذج المكعبات المصنعة من خلطات اطيان تكوين في منطقتي الشخان ودهوك وبعد معاملتها مع نسب متباينة من رمل الخازر الاحمر وغسلها بالماء ومعالجتها بحامض الهيدروكلوريك (1 ~ 11) أشكال (3 ~ 4) ، لوحات (1) - (2) اتضح ما يلي :



(2): المنحنيات التراكمية والتوزيع النسبي لأحجام الرمل والغرين والطين في نماذج التكوين

وفق تصنيف (Shpephared, 1954).

مما يجعل اطيانه ذات خصائص مشجعة تمثل هذه عة جدول (1) ، حيث قلة الاملاح تؤدي الى اختفاء ظاهرة التزهر والتشقق مما يعطي الطابوق المصنع قوة مقاومة انضغاط أفضل نسبياً

اولاً: ان اطيان تكوين جركس في منطقة الشخان من الاملاح الكلسية والجبسية اقل مما تحتويه منطقة دهوك ، كما يلاحظ ايضاً ان اطيان هذا التكوين في منطقة الشخان ودهوك يحتوي على نسب املاح اقل نسبياً مما يحتويه تكوين كولوش وشرا نش

(1): في الرواسب المغسولة بالماء والمعالجة بحامض الهيدروكلوريك
(0.1N)

	نسبة الفقدان نتيجة الغسل %	نسبة الفقدان نتيجة المعالجة بحامض الهيدروكلوريك المخفف %
GS	2.0	5.5
GD	3.0	6.0
KD	6.0	8.0
SD	3.5	4.5

تمثل الرسوبيات التي يكون معظمها بحجم حبيبات الغرين والطين حيث تبلغ أحجامها أكثر من (40) فاي وتنتقل كمواد عالقة وتترسب في اعماق حوض الترسيب ، بينما يمثل الجزء الأسفل من المنحنيات باحجام الرمل الناعم وتكون نسبته قليلة جدا في نماذج كولوش شرانش . وعند مقارنة نتائج المنحنيات التراكمية لأطيان شرانش لوش يلاحظ أن هناك اختلاف في شكل هذه المنحنيات والأنكسارات الموجودة فيها ويعود ذلك إلى الاختلاف الجوهري في مصدرية ومحيط الترسيب والنسبة المنوية للغرين والطين في كل نموذج والذي يعكس ديناميكية النقل والترسيب إضافة إلى مصدرية وكمية الرواسب المنقولة وسرعة التيار الناقل ودرجة الفرز للرواسب المنقولة من مصدرها (Folk,1974).

ثانياً: هناك شحة في نسب الحبات الرملية وزيادة في نسب الحبيبات الغرينية والطينية في نذج اطيان تكويني مقارنة مع نماذج اطيان جركس جدول (2)، شكل (2). حيث تعكس الاختلاف الواضح في مصدرية الرواسب ومحيط نمط ترسيبها ، كما يلاحظ من خلال تدقيق الجداول والأشكال اعلاه ان هناك مجموعتين هما الطين الغريني والغرين الطيني اللذان يشكلان غالبية النماذج وان هناك اضمحلال لحجم الرمل وطغيان لحجمي لطين والغرين مما يشير الى ان عمليات غسل الرواسب المصدرية تؤدي الى ترسيب الطين والغرين في رواسب شرانش وكولوش وحيث يطغى الترسيب الكيميائي لهذه الرواسب عما هو عليه في راسب تكوين جركس للاختلاف الواضح في محيط ونمط الترسيب . كما تظهر نتائج المنحنيات التراكمية لنماذج اطيان تكوين الجزء الوسطي والعلوي منها

(2): النسبة المنوية لكل من الرمل والغرين والطين وقيم الثوابت الاحصائية والنسيج لنماذج الدراسة

	وصفه	الغرين	الطين	النسيج	(MD)	(MZ)	()	(SK)	KG	
1	GS	7.54	43.66	48.0	Silty clay	8.07	7.27	1.96	-0.52	1.34
2	GD	8.45	35.31	56.26	Silty clay	8.30	7.57	1.92	-0.57	1.46
3	KD	0.45	51.05	49.50	clay Silt	8.0	7.70	1.33	-0.33	0.88
4	SD	0.13	48.65	51.21	Silty clay	8.7	8.40	1.52	-0.35	1.28

جرى حساب المتوسط لجميع النماذج وذلك بإيجاد الحجم المقابل لنسبة 50% من المنحنيات التراكمية بقياس الفاي حيث تمثلت قيم المتوسط بثلاث فترات حجمية وكما مبين (3). يلاحظ من خلال تمحيص الجدول (3) هناك فترتين حجميتين ساندتين في الرواسب هي من (4 الى 8) ومن (8 الى 12) اللتين تمثلان حجمي الطين والغرين وخط الرمل منها .

من خلال تطبيق طريقة (Folk & Ward, 1957) واستخراج الثوابت الاحصائية لنماذج اطيان التكوين الثلاث والتي من خا يمكن استنتاج العوامل البيئية والطاقة الترسيبية ووقف الترسيب ومن بين الثوابت الاحصائية والتي جرى حسابها هي : المتوسط (MD) Medium (MD) وهو اكثر الثوابت الاحصائية استعمالاً في قياس معدل حجم الحبيبات، حيث

(3): تغاير قيم الـ

الحجمية ()	الشيخان GS	دهوك GD	دهوك GD	دهوك SD
4 - 0				
8 - 4		8.00		
12 - 8	8.07		8.30	8.70

حيث تبين ان هناك فترتين حجميتين هما الساندتين وكما مبين في الجدول (4) لتمثلان احجام الطين والغرين بينما

Medium (MZ) وهو من اقل القياسات لمعرفة معدل الحجم الكلي للترسيبات وقد تم حسابه من

(Folk, 1957):

$$MZ = (16 + 50 + 84) / 3$$

(4): تغاير قيم الوسط الحسابي في نماذج الرواسب المدروسة

الفترة الحجمية ()	الشيخان GS	دهوك GD	دهوك GD	دهوك SD
4.0-0.0				
8.0-4.0	7.27	7.57	7.70	
12.0-8.0				8.4

درجة الفرز (8) Sorting وهي مقدار التشابه في التوزيع الحجمي للرسوبيات وقد تم حساب قيمها اعتماداً على

(Folk & Ward, 1957):

$$= (84 - 16) / 4 + (95 - 5) / 6.6$$

حيث اشارت نتائج (5) الى ان جميع النماذج تتمثل بفترة حجمية واحدة .

(5): تغاير قيم معامل الفرز في نماذج الرواسب المدروسة

الفترة الحجمية ()	GS	GD	GD	SD
2 1	1.96	1.92	1.33	1.52
8 4				

حيث اشارت النتائج الى ان الرواسب المدروسة ذات فترة حجمية واحدة لمعامل التناظر وكما موضحة في جدول (6). الذي يبين ان جميع نماذج الدراسة ضمن الفترة الحجمية اقل من (-0.3) فاي مما يشير الى ان الغالبية العظمى من الرواسب تكون خشنة التناظر بشدة مما يدل على ان رواسبها ناعمة بحجمي الغرين والطين حيث تعكس الهدوء النسبي لبيئة الترسيب .

يتضح من الجدول اعلاه ان الرواسب ات فرز رديء (Folk, 1957) وانها منقولة من اكثر من مصدر. معامل التناظر (SK) وهو مقدار التناظر في المنحنى التكراري وتكون له اما سالبة او موجبة وقد تم ايجاد قيم التناظر حسب معادلة (Folk & Ward,1957)

$$SK = \frac{(84 + 16 - 2 \cdot 50)}{2} - \frac{(84 - 16)}{2} + \frac{(95 + 5 - 2 \cdot 50)}{2} - \frac{(95 - 5)}{2}$$

(6): تغاير قيم معامل التناظر في نماذج الرواسب المدروسة

التصنيف	SD	GD	GD	GS	الفترة الحجمية لمعامل ()
	-0.35	-0.33	-0.57	-0.52	< 0.3-
	0	0	0	0	-1 - 0.3-
متناظر تقريباً	0	0	0	0	+1 - 1-
	0	0	0	0	> +1

KG=(95- 5)/2.44(84- 25) حيث تبين ان هناك فترتين حجميتين وكما (7).

عامل التفلطح (KG) وهو عبارة عن مقياس كمي لوصف الانحراف الطبيعي وقد تم حسابه (Folk & Ward,1957) :

(7): تغاير قيم معامل التفلطح في الرواسب المدروسة

التصنيف	SD	GD	GD	GS	الفترة الحجمية لمعامل ()
					0.9 0.52
		0.88			1.11 0.9
	1.28		1.46	1.43	2.1 1.1

يشير الجدول اعلاه ان التفلطح المدبب هو السائد في رواسب تكويد وجرمكس وفي حين ان التفلطح

من خلال ما تقدم نجد ان هناك شحة في نسبة الحبيبات الرملية في نماذج الدراسة جميعها مما يتطلب اضافة نسبة محددة من الرمل لهذه الاطيان لاعطائها مرونة ولدونة تساعد على التماسك الجيد للمكعبات وزيادة في قوة مقاومة الانضغاط لهذه المكعبات اضافة الى خفض نسبة التشققات واضمحلالها خلال عمليتي التجفيف والفخر لقد اوصى (Raouf,1966) باضافة 10% من الرمل الغني بالسليكة الى خلطات الطابوق الفخاري ، اثار معلية واخرون (2007) ولغرض تطوير اداء المادة الاولية في صناعة الطابوق الى اضافة رمل ناعم يمتاز بفعاليته في تغيير السلوك الحراري لكاربونات الكالسيوم وبنسبة 1:1 ومزجه بصورة جيدة مع الرواسب المطحونة . اضافة نسب متفاوتة رمل الخازر الاحمر(العابر من 0.6 ملم) المستخدم في البناء الى كل من نماذج رواسب اطيان تكوينات شرانش وتحديد النسبة القياسية المثلى لاستخدامها في هذه

(8): تغاير درجات حرارة الفخر مع الزمن وتأثيراتها على الخواص الفيزيائية للنماذج وقوة

Gercus at Shikhan

	رمز النموذج ووصفه	%	%	%	الظاهرية 3 /	2 /	المسامية الظاهرية %
.1	GS at 200 ⁰ C 2h	93	16.0	23.5	1.4	20	32.9
.2	GS at 200 ⁰ C 4h	91	21.6	22.4	1.4	24	31.4
.3	GS at 200 ⁰ C 5h	89	19.2	22.8	1.4	26	31.9
.4	GS at 400 ⁰ C 2h	91	16.0	24.0	1.4	34	33.5
.5	GS at 400 ⁰ C 4h	89	20.8	23.7	1.5	40	35.6
.6	GS at 400 ⁰ C 5h	87	22.4	23.1	1.4	52	37.8
.7	GS at 600 ⁰ C 2h	89	15.2	22.4	1.4	40	31.4
.8	GS at 600 ⁰ C 4h	87	19.2	20.3	1.5	46	30.5
.9	GS at 600 ⁰ C 5h	85	26.4	17.0	1.4	52	23.8
.10	GS at 800 ⁰ C 2h	87	16.0	27.0	1.4	44	37.8
.11	GS at 800 ⁰ C 4h	85	26.4	27.8	1.4	50	38.9
.12	GS at 800 ⁰ C 5h	83	25.6	28.0	1.4	58	25.2
.13	GS at 900 ⁰ C 2h	85	26.4	23.3	1.4	64	32.6
.14	GS at 900 ⁰ C 4h	83	25.6	23.0	1.4	66	32.0
.15	GS at 900 ⁰ C 5h	81	27.2	26.5	1.4	72	36.4
.16	GS at 1000 ⁰ C 2h	83	22.4	24.0	1.4	58	33.6
.17	GS at 1000 ⁰ C 4h	81	27.2	22.8	1.4	76	31.9
.18	GS at 1000 ⁰ C 5h	80	24.8	21.3	1.4	102	29.8
.19	GS at 1100 ⁰ C 2h	81	29.6	20.9	1.4	86	29.3
.20	GS at 1100 ⁰ C 4h	80	28.0	20.0	1.4	90	28.0
.21	GS at 1100 ⁰ C 5h	78	28.0	23.9	1.4	102	33.5
.22	GS at 1200 ⁰ C 2h	78	32.0	18.0	1.4	114	25.2
.23	GS at 1200 ⁰ C 4h	76	31.2	19.0	1.4	134	26.6
.24	GS at 1200 ⁰ C 5h	74	35.2	18.4	1.4	180	25.8

التكوينات الأخرى . كما تشير نتائج الملاحظات المختبرية الى ان اضافة نسب محددة من الرمال يعمل على تحسين اللدونة والتشكيل الجيد واضمحلال الشقوق خلال عمليتي التجفيف والفخر وخاصة في نماذج تكوين

كما يلاحظ من خلال تمحيص (جدول 10) (اشكال 3-4) وبعد عمليات غسل الاطيان بالماء ان هناك تحسناً نسبياً في قوة مقاومة الانضغاط للمكعبات المصنعة من نماذج اطيان تكوين جركس مقارنة مع النماذج المصنعة من اطيان تكويني شرانش وكولوش وان هذا التحسن ربما يعود الى ان عمليات الغسل بالماء ربما تذيب كمية كبيرة من الاملاح الكلسية والجبسية وهذه ما اظهرته نتائج (جدول 1) حيث ان 3.5% و 6.0% من نماذج اطيان تكويني شرانش وكولوش على التوالي فقدت اثناء عمليات الغسل بالماء مقارنة مع 2.0% و 3.0% من نماذج تكويني جركس في الشخان ودهوك على التوالي . وعند مقارنة جدولي (9 و 10) يلاحظ ان هناك هبوط في قوة مقاومة الانضغاط للمكعبات المصنعة من نماذج اطيان تكويني شرانش و كولوش بعد عملية الغسيل بالماء . كما يلاحظ عند تدقيق (جدول 11) ان هناك تحسناً ملحوظاً في قوة مقاومة الانضغاط عند معالجة اطيان المكعبات المصنعة من التكوينات الثلاث بحامض الهيدروكلوريك المخفف مما يعمل على ازالة كمية كبيرة من املاح الكبريتات والكاربونات من رواسب اطيان جركس حيث يشير (جدول 1) الى ان هناك فقدان بنسبة الاملاح مقداره 5.5% و 6.5% لكل من نماذج اطيان تكوين جيركس في الشخان ودهوك على التوالي وفق مقداره 4.5% و 8.0% لكل من اطيان تكويني شرانش وكولوش على التوالي نتيجة المعالجة بحامض الهيدروكلوريك المخفف.

ثالثاً: اظهرت نتائج (جد 8-11) (اشكال 3-4) ان هناك تناسباً طردياً مع قوة المصنعة من اطيان تكوين جركس مع الزمن بثبوت درجة الحرارة كما ان هناك تناسباً طردياً مع قوة مقاومة

وتظهر النتائج أيضاً ان درجة الحرارة المثلى لنضج المكعبات تتراوح بين (900 الى 1000) درجة مئوية حيث ان درجات الحرارة العالية تعمل على صهر النماذج وتفقد خواصها الشكلية وتظهر عليها شقوق شعرية ناتجة عن سبائك الفخر ونقلص بالحجم يؤدي الى هبوط في قوة مقاومة الانضغاط في حين عدم نضوج المكعبات في الدرجات الحرارية الواطنة (اقل من 900) (انضغاط للمكعبات ، ويستدل على درجة النضوج من خلال تغير لم المكعبات من اللون البني الى الابيض

رابعاً: يلاحظ من تمحيص (جداول 8-11) (اشكال 3-4) ان اضافة نسباً معينة من رمل الخازر الاحمر الى نماذج اطيان التكوينات الثلاث بدون اي معالجة او غسل بالماء يعمل على زي في قوة مقاومة الانضغاط للنماذج بصورة عامة . وان هذه الزيادة تتناسب مع كمية الرمل المضاف الى حد معين بعدها يؤدي الرمل المضاف الى هبوط مفاجئ في قوة مقاومة الانضغاط عند نقطة حرجية في النماذج المصنعة من تكوين جركس بينما تتناسب كمية الاضافة مع قوة مقاومة الانضغاط في نماذج تكوين شرانش وكولوش كما تظهر النتائج ان احسن اضافة يمكن استخدامها لنماذج تكوين جركس هي نسبة 10% من رمل الخازر كما تشير النماذج ان المكعبات المصنوعة من نماذج تكوين جركس في منطقة الشخان ذات قوة مقاومة انضغاط اكبر نسبياً مما هو عليه في نماذج المكعبات المصنعة من اطيان

وكولوش وجيركس بدون عملية الغسل

نماذج أطيان تكوينات

:(9)

	رمز النموذج ووصفه	%	%	%	الظاهرية		المسامية الظاهرية %
					³ /	² /	
.1	GS +0% Red sand	8.0	20.8	14.1	1.6	60	22.3
.2	GS + 5 % RS	8.0	24.0	12.7	1.7	64	21.6
.3	GS + 10 % RS	5.6	24.8	10.8	1.7	66	18.4
.4	GS + 15 % RS	9.6	22.4	8.0	1.8	40	14.4
.5	GD + 0 % RS	11.2	19.2	10.0	1.7	58	17.0
.6	GD + 5 % RS	9.6	17.6	10.8	1.6	66	17.3
.7	GD + 10 % RS	8.0	19.2	13.1	1.6	56	21.0
.8	GD + 15 % RS	8.0	24.0	10.3	1.8	42	18.5
.9	KD + 0 % RS	11.2	19.0	15.1	1.6	56	24.2
.10	KD + 5 % RS	9.6	22.4	11.5	1.7	60	19.6
.11	KD + 10 % RS	11.2	17.6	11.8	1.7	62	20.1
.12	KD + 15 % RS	9.6	20.8	13.7	1.8	64	24.7
.13	SD + 0 % RS	11.2	17.6	13.9	1.6	54	22.2
.14	SD + 5 % RS	9.6	24.0	14.9	1.8	58	26.8
.15	SD + 10 % RS	8.0	14.2	9.7	1.7	60	16.5
.16	SD + 15 % RS	9.6	19.2	7.4	1.9	62	14.1

GS Gercus at shikhan , KD Gercus at Dohok, KD Kolosh at Dohok, SD Sheransh at Dohok, RS Red Sand

الجسبية يقلل من اللدونة والتشكيل الجيد وظهور بعض التشققات وهبوط في قوة مقاومة الانضغاط اعزى البصام (2004) اسباب التكسرات الى الكالسيوم والكبريتات والاملاح الذاتية والكلوريدات وحجم الغرين ، حيث ان الكالسيوم يحرر غاز ثاني اوكسيد الكربون والكبريتات تحترق (SO₃+H₂O) واللدان يعملان على زيادة المسامية. كما اشار البصام(2004) ايضا على ان الرطوبة الناشئة عن وجود الماء في الفراغات ومسامات عينة الطابوق تزال بدرجة حرارة (150.100) مئوية

وعند مقارنة نتائج فحوصات قوة مقاومة الانضغاط للنماذج المصنعة من تكوين جرکس في منطقتي الشخان ودهوك مع المواصفات العالمية وبعد اجراء عمليات الغسل بالماء والمعالجة بالحامض اضافية محددة من الرمال تظهر النتائج صلاحيتها لمثل هذه الصناعة حيث ان هذه المعالجات تعمل على تحسين خواصها التشكيلية من خلال زيادة في اللدونة والتشكيل الجيد واضمحلال التشققات والزيادة لملاحظة في قوة مقاومة لانضغاط ، على العكس من ذلك يلاحظ ان احتواء تكوين كولوش وشرانش على نسبة من الاملاح والحبيبات

المكعبات المصنعة من أطيان تكوينات وكولوش وجير بعد عملية الغسل بالماء (10):

المسامية الظاهرية %	2 /	الظاهرية 3 /	%	%	%	رمز النموذج ووصفه
26.7	62	1.6	16.7	16.8	5.6	GS +0% Red sand
27.5	66	1.6	17.2	16.0	8.0	GS + 5 % RS
23.8	88	1.7	14.0	16.0	9.6	GS + 10 % RS
22.5	50	1.8	12.5	16.0	11.2	GS + 15 % RS
22.4	60	1.6	14.0	16.8	5.6	GD + 0 % RS
22.2	62	1.6	13.9	16.0	8.0	GD + 5 % RS
22.3	86	1.7	13.1	16.0	9.6	GD + 10 % RS
24.1	54	1.8	13.4	16.0	11.2	GD + 15 % RS
23.1	40	1.5	15.4	16.8	5.6	KD + 0 % RS
26.9	44	1.6	16.8	16.0	8.0	KD + 5 % RS
25.5	46	1.7	15.0	16.0	9.6	KD + 10 % RS
23.6	48	1.8	13.1	16.0	11.2	KD + 15 % RS
25.8	40	1.5	17.2	16.8	5.6	SD + 0 % RS
26.2	42	1.6	16.4	16.0	8.0	SD + 5 % RS
25.0	44	1.6	15.6	16.0	9.6	SD + 10 % RS
24.5	48	1.7	14.4	16.0	11.2	SD + 15 % RS

GS Gercus at shikhan , KD Gercus at Dohok, KD Kolosh at Dohok, SD Sheransh at Dohok, RS Red Sand

ولقد ذكر كل من (Raouf, 1968) (ني)
 1966) ان درجة التزهير تتناسب طردياً مع قابلية
 امتصاص الماء وعكسياً مع قوة مقاومة الانضغاط وأشار
 كل من (Grimshaw, Butlerworth, 1948)
 1971) (Singh, 1979) الى ان نسبة الاملاح القابلة
 للذوبان يجب ان لا تكون عالية بل بحدود الممكن حيث
 وجودها يترتب عليه تزهير في سطح الطابوق ، حيث ان
 النسبة العالية من الاملاح تسبب تزهراً في سطح الطابوق
 فضلاً على ان اطيان تكوين جركس تحتوي نسبة كبيرة
 من احجام الغرين والطين المتماسك والحاوي على نسبة
 لا باس بها من من المعادن الطينية مثل الكاولينايت
 والاليسايت والمونتمورولوناييت
 والباليكورسكايت (Dhannoun,et.al.1988) والتي

كما بين البصام (2004) الى ان المسامية تزداد بتحرير
 غاز ثاني اوكسيد الكاربون من الكربونات وكذلك تحرير
 الماء من الكبريتات بعد الفخر وذلك سيؤدي بدوره الى
 تكوين المسامات والشقوق من خلال الفراغات التي
 سيتركها لأنه تسبب ضغط عالي على جدران الجسم
 السيراميكي . ان سبب فشل بعض عينات الطابوق التي
 تظهر شقوق كبيرة يعود الى نسبة المسامية العالية التي
 سببها وجود الفتات الصخرية في ان الكاربوناتية
 وخاصة الكالسايت حيث عملت الغازات المتحررة على
 تفكيك المعادن بدرجات حرارية عالية وتكون مسامية
 ثانوية . كما ان تأثير الكربونات اكبر من تأثير الكبريتات
 لان كمية (CO₂) في الكالسايت 44% بينما كمية الماء
 في الجيبسوم فهي 21%.

ومعالجتها بحامض الهيدروكلوريك المخفف من الرمال المتوفرة محليا لتعطيتها لدونة وتشكيل جيدين وخالية من الشقوق وبعد مقارنتها مع المواصفات العراقية 25 لسنة 1988 يمكن ان تستخدم في صناعة الطابوق

تعطي لدونة وتشكيل جيد (A,B-1) اضافة الى قوة مقاومة انضغاط جيدة (جداول 8-11) و (اشكال 3-7). حيث ان المعادن الطينية تسبب زيادة قوة التحمل وخفض نسبة امتصاص الماء وزيادة في كثافة النموذج (1987) ومن هنا يمكن القول ان رواسب اطيان تكوين جركس في مناطق الشخان ودهوك وبعد غسلها


(11): حساب أبعاد المكعبات المصنعة من أطيان تكوين الجركس بعد معالجتها بالحامض

المسامية الظاهرية %	الظاهرية / 2	الظاهرية / 3	%	%	%	رمز النموذج ووصفه
16.1	68	1.5	10.7	16.8	5.6	GS +0% Red sand
13.2	70	1.5	8.8	16.0	8.0	GS + 5 % RS
14.7	94	1.6	9.2	16.0	9.6	GS + 10 % RS
17.3	52	1.6	10.8	16.0	11.2	GS + 15 % RS
12.9	64	1.4	9.2	15.2	5.6	GD + 0 % RS
12.5	68	1.5	8.3	14.4	8.0	GD + 5 % RS
11.4	90	1.5	7.6	14.4	9.6	GD + 10 % RS
10.7	44	1.7	6.3	16.0	11.1	GD + 15 % RS
7.8	44	1.5	5.2	15.2	5.6	KD + 0 % RS
7.7	46	1.5	5.1	14.4	8.0	KD + 5 % RS
11.2	50	1.6	7.0	16.0	9.6	KD + 10 % RS
10.7	52	1.7	6.3	10.4	9.6	KD + 15 % RS
11.7	44	1.5	7.8	14.4	8.0	SD + 0 % RS
10.7	46	1.5	7.1	16.0	8.0	SD + 5 % RS
7.2	48	1.6	4.5	14.4	9.6	SD + 10 % RS
13.1	52	1.6	8.2	16.0	11.1	SD + 15 % RS


GS Gercus at shikhan , KD Gercus at Dohok, KD Kolosh at Dohok, SD Sheransh at Dohok, RS Red Sand



اضمحلال بعض المعادن الكربونائية عند درجتي (800 و 900) م ولم تتأثر المعادن المقاومة والمتمثلة بالكوارتز والفلسبار واكاسيد الحديد، حيث من الم ان يحدث انقلاب معدن الكوارتز من الفا الى بيتا ويرافقه زيادة بالحجم قد يؤدي الى حصول تشققات (Woral, 1969) وهذا لم يحدث ولم تظهر تشققات في النماذج ضمن هذه الدرجة (C-1).

خامساً: اظهرت نتائج الفحوصات البتروغرافية لنماذج المكعبات المصنعة من رواسب اطيان تكوين جركس انها تحوي على بلورات من المعادن الكربونائية ومعادن الكوارتز والفلسبار اضافة الى المعادن المعتمة متمثلة باكاسيد الحديد والتيتانيوم (لوحة 2 و 3) وعند فحص هذه (200 400 600) مئوية على التوالي لم تتأثر هذه المعادن عند هذه الدرجات بينما يبدأ







(3): تغاير درجات حرارة الفخر مع الزمن وتأثيرها على قوة مقاومة الانضغاط.









قبل عملية الغسل بالماء



بعد عملية الغسل بالماء



مع تغير نسب الرمل المضاف للمكعبات

(4): تباير قوة

(12): النسبة المئوية لامتناس الماء وقوة
حسب المواصفات القياسية العراقية رقم 25
1988 للطبوق المصنوع من الطين.

		2 /			
20	17	160	180		A
25	22	110	130	1	B
25	22	90	110	2	
28	25	90	110	1	C
-	-	60	70	2	

الرواسب المستخدمة وان قوة مقاومة الانضغاط تتناسب طردياً مع نسبة الرمل المضاف والى حد معين في نماذج تكوين .

ثالثاً : هناك تناسباً طردياً بين قوة مقاومة الانضغاط للمكعبات المصنعة من اطيان تكوين جركس مع الزمن بثبوت درجة حرارة الفخر وان هناك تناسباً طردياً بين قوة مقاومة الانضغاط ودرجة حرارة الفخر بثبوت الزمن وان درجة الحرارة المثلى لنضج المكعبات تتراوح بين (900-1000) .

رابعاً : عملية غسل اطيان المكعبات بالماء او معالجتها بالحامض المخفف يعمل على ازالة الاملاح مما يؤدي الى تحسناً نسبياً في المواصفات حيث تظهر زيادة نسبية في اللدونة والتشكيل الجيد واضمحلال الشقوق اضافة الى تحسناً ملحوظاً في

خامساً : ان اطيان تكوين جركس في منطقتي الشيوخان ودهوك وبعد معالجتها بالماء والحامض المخفف وخلطها بنسب محددة من رمل الخازر الاحمر والمتوفر بكثرة وبعد مقارنتها بالمواصفات القياسية العراقية تظهر اكثر صلاحية لاستخدامها في صناعة الطبوق من اطيان تكويني شرانش وكولوش لما تمتاز به من لدونة وتشكيل جيدين وقوة مقاومة الانضغاط مطابقة للمواصفات القياسية العراقية للصنفين (C&B) .

البصام، خلدون صبحي، 2004. تقييم المواصفات الفيزيائية والكيميائية للمواد الاولية المستعملة في

ولقد اشار (القطن 1991) الى ان الانقلاب والرجوع قد يحصل بسرعة عالية لم يستطع تحسسه الا بطريقة Diferential Scanning colorimetry (Molenuar & DeJong, 1987) لمتابعة هذا الانقلاب (بينما تتحطم البنية البلورية لغالبية المعادن عند فخرها بدرجة حرارة (1200)م وتنصهر غالبية المعادن ويتهشم نسجها (D-1) وان الانصهار يتوقع حدوثه من الناحية النظرية عند درجة حرارة (985) م (Schuller, 1984). ولكن من الناحية العملية قد يحصل الانصهار بدرجة اقل لوجود الشوائب حيث اشار (القطن، 1991) الى ان الانصهار يبدأ فعلاً بدرجة (900-1000)م وان حبيبات الكوارتز تبدأ بالذوبان في منصهر الفلدسبر وذلك عند درجة (1000)م ويزداد ذوبان الكوارتز بزيادة درجة الحرارة الى ان يصبح (1200) م حيث يتكون الطور السائل ليغلق المسافات بين الحبيبات ويصبح الحجم كامل الكثافة من هنا يلاحظ التصاق تام للمكعبات فيما بينها نتيجة الانصهار.

يستنتج من هذه الدراسة ما يلي :
اولاً : من خلال دراسة التحليل الحجمي للرسوبيات يلاحظ ان هناك شحة في نسبة البيبات الرملية في نماذج التكوينات الثلاثة مما يتطلب اضافة نسبة محددة من الرمال الى هذه الاطيان لاعطائها مرونة ولاة تساعد على التشكيل الجيد للمكعبات وزيادة في قوة مقاومة الانضغاط لهذه المكعبات اضافة الى خفض نسبة التشققات خلال عمليتي التجفيف والفخر .

ثانياً : كما ان نسبة اضافة مل الاحمر تتغير بتغير الحجم الحبيبي ومعدنية وبتروغرافية اطيان

- صناعة الطابوق المفخور . جيوسيرف، رقم التقرير 2873 .
- البيداري ، ازهار بولص بلدا، 1997 معدنية وجيوكيميائية وتقييم الصخور الطينية لتكوين انجاعة في منطقة _ كربلاء . اطروحة دكتوراة غير منشورة 208 .
- الجهاز المركزي للسيطرة النوعية/وزارة التخطيط / 25 . 1988
- الحكيم ، فرهاد عبد الاحد ، 1998 . تقييم بعض اطيان النيوجينية في شمال العراق للاغراض السراميكية اطروحة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، 100 .
- القطان ، عبد العظيم بشير حسن ، 1991 ، دراسة اولية حول تحضير البورسلين من مواد خام محلية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل 104 .
- الكواز، حازم امين والديباغ، سالم محمود 2006 "دراسة امكانية صناعة نوع جيد من الطابوق الفخاري من اطيان تكوين لفتحة (المايوسين الاوسط) وتحديد مواصفاتها الهندسية والجيوكيميائية والمعدنية". مجلة علوم الرافدين، 1 /
- تولي، ماجد مجدي والجبوري، فارس نجرس، 2005 الطباقية الصخرية والحياتية لتكوين شرائش (الكمانيان المتأخر-المستترختيان المتأخر) في منطقة سنجار شمال غرب العراق، مجلة علوم الرافدين ، المجلد 16 151-176 .
- حمادي ، احمد عبد ، 2002. تطوير خامات عراقية بلاط السيراميكي بالحرق السريع المنفرد، اطروحة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد .
- داوود، لازم حازم، 1987. تطوير البلاط الكريلاي المزج فنيا وتقنيا، رسالة ماجستير غير منشورة، 287 .
- سرسم ، نجلة مئي ، 2004 . معدنية وجيوكيميائية ترسبات النيوجين قرب الرمادي وصلاحتها للاغراض السيراميكية اطروحة ماجستير غير .
- 1997 . تقييم بعض اطيان الكريلاسي الاعلى والثلاثي في شمال شرق العراق
- للاغراض السيراميكية . رسالة ماجستير غير معلمة ، 106 .
- معلمة ، خلدون عباس ، سعود ، قيس جاسم ، خميس ، ضياء بدر ، السعدي ، نوال احمد ولفته ، احمد عبد الله ، 2001 ج. التقييم النوعي والكمي للترب الطينية المتطبقة لاغراض صناعة طابوق البناء الطيني في منطقة انجاعة ، محافظة ديالى ، جيوسرف ، رقم التقرير 2715 .
- معلمة ، خالدون عباس ، سعود ، قيس جاسم ن خميس ، ضياء بدر ، السعدي ، نوال احمد ولفته ، احلام حمد ، 2001 . التقييم النوعي والكمي للترب الطينية المتطبقة لاغراض صناعة طابوق البناء الطيني في شمال تكريت . جيوسرف ، رقم التقرير 2717 .
- معلمة ، خلدون عباس ، جبو ، باسم روفانيل ، السعدي ، نوال احمد ، لفته ، احلام عبد الله وفاض ، كوكب حمد ، 2001 أ. التقييم النوعي والكمي للترب الطينية المتطبقة لاغراض صناعة طابوق البناء الطيني في جنوب الموصل ، محافظة نينوى . جيوسرف ، رقم التقرير 2725 .
- معلمة ، خلدون عباس ، خميس ، ضياء بدر ، اسعود ، قيس جاسم ، السعدي ، نوال احمد و عبد الزهرة ، عماد كاظم ، 2002 . التقييم النوعي والكمي للترب المتطبقة لاغراض صناعة طابوق البناء الطيني في شرق تكريت محافظة صلاح الدين . جيوسرف ، رقم التقرير 2807 .
- معلمة ، خلدون عباس ، سعود ، قيس جاسم ، خميس ، ضياء بدر ، جبو ، باسم روفانيل ، السعدي نوال احمد وكاظم ، ماجد عيد الامير 2007 . التقويم المختبري لاستخدام الرواسب الطينية النيوجينية في تصنيع طابوق البناء ، مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني 15-1 .
- معلمة ، خلدون عباس ، كاظم ، ماجد عيد الامير ، عبد الحسن ، علي خضير وخوشناو ، عزيز اسماعيل ، 2005 المسح الجيولوجي التفصيلي لطية ديمرداغ المحدية (الجزء الشرقي) . اربيل ، كردستان ، جيوسرف ، رقم التقرير 2960 بغداد

نيزك، ايان، 1968. تقرير حول إنتاج الطابوق الطيني في مناطق بغداد، مهدي حسن الكتيبي (مترجم)

22

Bed Formation of North eastern Iraq. Geol., Vol.69, Pp 87-97

Dunnington, H.V.,1958. "Habitat of oil in north Iraq" A Symposium concluded by Am. Assoc. Petroleum Geologist.

Folk, R.L. 1974, Petrology of sedimentary rocks. Hemphill publishing con,182p.

Folk.R.L. and Ward,W.C., 1957 Brazors river bar., Astudy on the significance of grain size parameters.

Goldsack ,E. and P.R.F. Jones (2002). Suitability of reservoir sediments as a row material for ceramic applications.Fresh water ecology reports, department of environmental sciences, University of Technology, Sydney, Australia,212p.

Grimshaw, R.W.1971, The Chemistry and Physics of clays 4th Ed., Ernest Benn. Ltd 350p.

Jawi,A.,1974, Analysis & Age determination of area north Iraq , SOM report, 11p, 3tex figs.

Kassab,I.I 1973, planktonic foraminifera of the Sheranish Formation type locality N. Iraq, Jour. Geolo. Soc. Iraq Vol.6, p100-109.2 text figs.

Kassab,I.I.M., 1975b. Biostratigraphic study of the Injana No.5 NE Iraq Jur. Geol. Soc. Iraq, special issue, p.181-199 text figs1-5, plates 1-2.

مقما، 1988. المواصفات القياسية للطابوق المصنوع من الطين (الأجر)، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تقرير غير

5

AL-Omari,F.S.,1970 Upper Cretaceous and Lower Cenozoic Foraminifera of three oil wells in north Iraq , unpublished Ph.D Thesis University of Missouri – Rolla.

Al-Rawi, N.M., 1973, Correlation of properties of Iraqi limestone , High Way Research Record, Vol. 447, PP. 25-32

ASTM,1982 , Part 17 (C373 -721) Water absorption bulk density apparent porosity and apparent specific gravity of fired white ware products .

Beach,G. D.,1974,Testing Methods For Bricks and tils Manufacture Brit.Ceramic Res. Assoc Publication No.84.

Bellen , R.C., Dunnington, H.W., Wezel, R. And Morton,D.M., 1959 Lexique Stratigraphique international, V.111, Asia, Fascicule, Lao, Iraq.


Buday,R.T.,1980,The regional geology of Iraq, unpublished NIMCO report , SOM Library, Baghdad.

Budy , T., Vanecek, M.and Mason, R.,J.,1970,The regional geology of Iraq. Unpublished report, SOM Library,515p.

Butterworth,B.,1948 Bricks and modern Research. Grosby Lock Wood anson Ltd., London pp(275-285).

Dhannoun, H.y., Al-Dabbagh, S.M. A. and, 1988 Hasso, A.A., The Geochemistry of the Gercus Red

- S.R.F., Vol.(1), Baghdad, Jan. 59-98.
- Warall, W.E., 1969, Raw Materials. Institut of Ceramic textbook Series, Macloren and Sons .Ltd., London.
- William, E., (2002). Physical and mechanical characteristics of Bringelly shale Electronic journal of Geotechnical Engineering, 323p.
- Molenaar, N. and Dejong, A.F., 1987. Authigenic and albite in Devonian Limestone, origin & Significance Sedimentology, Vol.34, pp 693-640.
- Raouf, Z.A., 1966 Effort science in Iraqi Bricks 7th Ed., Iraqi Engineering conference, Baghdad pp(234-250).
- Shephard, F.F., 1954, Nomenclature based on sand-silt-clay ratio, Tour. sed. petrol Vol. 24, pp 151-158.
- Singh, R., 1973 Lecture. Notes Research papers of the Brick Symposium,



Gs at 200 C (2h)



Gs at 200 C (4h)



Gs at 200 C (5 h)



Gs at 400 C (2h)



Gs at 400 C(4h)



Gs at 400 C (5h)



A: تأثير إضافة نسب الرمال على لدونة وشكل الطابوق المنتج :B 800 900 منوية.

C : مكعبات خالية من الشقوق 1000 منوية
شكلت بالكبس اليدوي وبنسبة ماء مقداره 20%
D : ظهور تشققات عند درجة 1200 منوية.

**Evaluation of Grain size & Petrographical Properties of Rocks
withen Sheranish , Kolosh and Gercus Formations and the Possibility
for Using them for clayey bricks industry**

HAZIM A.M. AL-KAWAZ

Dams and Water Resources research center

University of Mosul

Abstract

The results of grain size and petrographical analysis and some engineering properties for clayey sediments withen Sheranish, Kolosh and Gercus Formation , north & northeastern part of Iraq , after compared with Iraq specification No, 25, for the year 1988 , it is possible for using some of these sediments in pottery bricks manufacturing after treatment with dilute acid and mixed with river sand percentages (Khazer sand) enrichment with silica, pass through (0.6mm sieve) which varied regionally.

The processes of washing the clay with some diluted acid which improved and forming properties. The clay of Gercus formation in Shekhan region contain a lesser percentages of Gypsum and Carbonate salt than that of Dohouk region. The clays of Gercus formation in Shekhan and Dohouk region contain a lesser percentages of salt than that of Sheranish & Kolosh , which have relatively better characteristic , so that the pottery bricks which manufactured from this kind clay are characterized by a relatively good compressive strength , laces of cracks with good plasticity and conform , corresponding with Iraq standard No , 25, for the year 1988 class (B&C) after certain additions and treatments.
