



متوفرة على الموقع: <http://www.basra-science-journal.org>



ISSN -1817 -2695

تقييم اداء مادة السيليكا جيل المستخدمة في محطات توزيع الكهرباء

سعد متى بطرس

وحدة المجاهر الالكترونية - جامعة البصرة

Email: saadpotrous@yahoo.com

الاستلام 2013-7-28 ، القبول 2013-10-20

Abstract خلاصة

تستخدم مادة السيليكاجيل Silica Gel في العديد من التطبيقات الفنية والتجارية وذلك للقابلية العالية للامتصاص الغازات وبخار الماء. حيث تستخدم في المعدات الصناعية ووحدات التشغيل ومصافي النفط كمادة ماصة ومحفزة للتفاعلات الكيميائية وذلك بسبب صفاتها الحامضية اضافة الى تركيبها البلوري المتكون من جزيئات كبيرة ذات مساحات سطحية واسعة وكثافة واطنة.

في هذا البحث , تم دراسة كفاءة مادة السيليكاجيل Silica Gel المستخدمة في محولات التحويل الثانوية لشبكات توزيع الطاقة الكهربائية حيث تستخدم كمادة ماصة لبخار الماء المتولد في اثناء تشغيل المعدات او الجو ذات الرطوبة النسبية العالية.

بينت النتائج ان كفاءة امتصاص مادة السيليكاجيل تقل في اثناء استخدامها المتكرر في المحولات الثانوية اذ ان اعادة تجفيفها بعد تشبعها بالرطوبة لغرض استخدامها مرة اخرى في محولات التحويل الثانوية تؤدي الى نقص قابليتها على الامتصاص وعليه وضعت الحلول المناسبة لاعادة استخدام هذه المادة بكفاءة عالية وذلك لتجنب حدوث المشاكل الفنية للمحولات الثانوية بسبب زيادة نسبة الرطوبة داخل المحولة مما يؤدي الى الاضرار الكبيرة وتوقفها عن العمل.

1- المقدمة Introduction

الهيدروكربونات وبخار الماء وغازات NH_3 و SO_2 واقتصاصها بشدة عالية وعلى سبيل المثال تستخدم مادة السيليكاجيل ذات المساحة السطحية لتجفيف تيار من الهواء ذات رطوبة نسبية 80% بامتصاص 40% من محتوى الماء للهواء الرطب [1] .

اضافة الى ذلك تستخدم مادة السيليكاجيل في العمليات المحفزة Catalytic Processes في مصافي النفط

تعد مادة السيليكاجيل Silica Gel من المواد ذات التطبيقات الواسعة في المجالات الفنية والتجارية حيث توجهت البحوث لدراسة طبيعة وتكوين هذه المادة بسبب امتصاصيتها العالية للغازات في سطوحها الداخلية والخارجية. فالصنف التجاري من هذه المادة ذات المساحة السطحية 300 -800m²/g وعلى شكل حبيبات تتصف بقابليتها العالية على امتصاص

تستخدم مادة السيليكاجيل كأحد التطبيقات في المعدات والاهزة الكهربائية لامتناسها كميات كبيرة من بخار الماء المتولد من العمليات الانتاجية للوحدات او من الجو ذات الرطوبة النسبية العالية وكأحد هذه التطبيقات استخدامها في المحطات الثانوية لشبكات توزيع الكهرباء أذ تمتص كمية بخار الماء في داخل المحولات وذلك لخطورة تواجده في هذه المعدات بسبب تولد الدائرة القصيرة Short Circuit مما يؤدي الى حدوث اضرار كبيرة ومن ثم توقفها عن العمل.

ان الغاية من هذا البحث هو دراسة كفاءة مادة السيليكاجيل بعد تكرار تنشيطها بواسطة التسخين واعادتها للاستخدام كجزء من متطلبات تشغيل المحولات الثانوية حيث ان التقليل من كفاءة عمل هذه المادة يؤدي الى حدوث مشاكل فنية في المحولة بسبب تولد الدائرة القصيرة كما اسلفنا.

2- تحضير مادة السيليكا جيل preparation of Silica Gel

أن المادة المستخدمة لأول مرة في المحولة تكون جافة ويدل لونها الازرق على هذه الحالة كما في الشكل [1a] ولكن اثناء تشغيل المحولة واستخدامها خلال فترة معينة معتمدا على فترة التشغيل والنسبة المئوية للرطوبة في الجو حيث يتغير لونها الى الوردي والمبينة في الشكل [1b]. توضع مادة السيليكاجيل المستخدمة في المحولات الثانوية لشبكات توزيع الكهرباء في حاوية زجاجية كجزء من دائرة تشغيل المحولة شكل [2].


لقد دعت الحاجة للكادر الفني المشغل لهذه المعدات بسبب عدم توفر مادة السيليكاجيل على اعادة عملها كمادة ممتصة للرطوبة وذلك من خلال تسخينها لطرده بخار الماء منها وتجفيفها واعادتها للاستخدام مرة اخرى.

ومحفزات الاكسدة Catalytic oxidation للهيدروكربونات وانتاج حامض الكبريتيك وذلك لكون تركيبها SiO_2 تمتاز بنشاطها الحامضي أذ تحمل سطوحها مواد محفزة مثل الاوكسجين والبلاتين والنيكل [2]. تتخذ مادة السيليكاجيل Silica Gel اشكال صناعية اخرى مثل البلوجيل Blue Gel التي تحتوي على املاح الكوبالت Degussak-3 عبارة عن مسحوق ذات كفاءة واطئة وذات حبيبات باقطار 0.1 الى 1 مايكروميتر تصنع بتجفيف مادة $SiCl_4$ والنوع الاخر Hi-Sil على هيئة مسحوق ذات حبيبات باقطار 25 مايكروميتر اضافة الى الانواع Santocel و Estersil و Davision 03 المستخدمة في الالهزة التي تحتوي على سوائل وموائع متحركة حيث تستخدم كمادة ماصة [3].


صناعياً يتم تحضير مادة السيليكاجيل (SiO_2) من تجفيف الحامض السليكي Silica Acid ذات التركيب الكيمياوي H_2SiO_3 او $SiO_2 - H_2O$ وذلك بتفاعل مادة سيلكات الصوديوم Na_2SiO_3 مع احدى الحوامض المذبية مثل حامض الهيدروكلوريك وحسب المعادلة:

$$Na_2SiO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2SiO_3$$

بعدها يزال الالكتروليت الناتج بعملية فصل المواد Dialysis أذ يتبقى محلول شبه غروي Colloidal Solution يحتوي على نسبة 14% من مادة السيليكاجيل (SiO_2) ويتم تجفيف المحلول الغروي الى مادة صلبة على هيئة جيل Gel ذات بلورات بتركيب جزئي كبير ومساحات سطحية كبيرة وكثافة واطئة تدعى مادة السيليكاجيل Silica Gel [4].




[a]



[b]

شكل [1] - صور فوتوغرافية تبين مادة السيليكا جيل Silica Gel
[a] - جافة (مزرقة اللون) , [b] - مشبعة ببخار الماء (وردية اللون)



الشكل [2]- صورة فوتوغرافية تمثل الحاوية الزجاجية لامرار بخار الماء خلال مادة السيليكاجيل.

3- طريقة العمل Experimental Method

- 6- تحسب كمية الماء المستخدم لتوليد البخار عند درجة حرارة معينة.
- 7- يحسب زمن امرار بخار الماء خلال المادة لتحويلها من اللون الازرق الى اللون الوردي وتوزن المادة.
- 8- يطرح وزن المادة المشبعة في خطوة (7) من وزن المادة الجافة في خطوة (4) وفرق الوزنين هي كمية بخار الماء الممتص في كل مرة.
- 9-9- تتكرر الخطوات في (2) ولغاية (8) ولعدة مراحل حيث استخدمنا في تجربتنا اربعة مراحل لحساب كمية بخار الماء الممتص في كل مرة.
- 10- يتم جدولة النتائج ومن ثم يحسب معدل امتصاص بخار الماء لكل ساعة وتكون الوحدة (gmh^{-1}) وذلك لغرض مقارنة النتائج المستحصلة لكل مرحلة من مراحل التجربة.

لغرض قياس كفاءة اداء المادة تكون بقياس مقدار كمية بخار الماء الممتص بعد اجراء تجفيف مادة السيليكا جيل حيث يمرر بخار الماء على هذه المادة المجففة لغرض امتصاصها وتحولها من اللون المزرق الى اللون الوردي وذلك بعد تشبعها بالرطوبة ويتم ذلك حسب الخطوات التالية:-

- 1- توزن كمية معلومة من مادة السيليكا جيل المشبعة (وردية اللون).
- 2- تجفف عند درجة حرارة معينة بحيث تتحول الى اللون الازرق.
- 3- يحسب زمن التجفيف.
- 4- توزن المادة بعد تجفيفها.
- 5- ترطب المادة مرة اخرى من خلال امرار بخار الماء وذلك بعد وضع المادة في حاوية تسمح بدخول وخروج بخار الماء خلالها.


4- النتائج Results

قياس كمية بخار الماء الممتص من قبل مادة السيليكا جيل الجافة أذ تم اخذ عينة من المادة بوزن 200g كانت

يوضح الشكل [3] مخطط لعملية امرار بخار الماء خلال المادة التي يتم اجراء التجارب عليها من خلال

الى الوردي ومن ثم وزنت المادة المشبعة حيث اصبحت
227.40 g وعليه ان كمية بخار الماء الممتص 33.40
g أي بمعدل 33.40gh^{-1}

مشبعة بالاساس لبخار الماء بعدها جففت عند درجة
حرارة (70°C) لمدة ساعتين واصبح وزنها 194 g
ووضعت داخل الحاوية ومرر بخار الماء بعد تسخين
كمية الماء بسعة 33ml لمدة ساعة واحدة أذ تحول لونها



الشكل [3] - مخطط يوضح عملية ترطيب مادة السيليكا جيل بامرار بخار الماء خلالها.

(gmh^{-1}) لتصبح لمقارنة واضحة للمراحل الاربعة
ووضعت النتائج بالجدول الاتي:-

عدت هذه الخطوات هي المرحلة الاولى وثم تتكرر اربعة
مراحل لقياس كمية بخار الماء الممتص بالغرام لكل ساعة

جدول يوضح العلاقة بين معدلات الامتصاص وكمية امتصاص بخار الماء لكل مراحل التجربة

المرحلة	تجفيف المادة مزرقة اللون		ترطيب المادة (وردية اللون)			كمية بخار الماء الامتصاص (gm)	معدل امتصاص بخار الماء (gm/h)
	زمن التجفيف (h)	وزن المادة المجففة (gm)	كمية الماء المتبخر (ml)	زمن التبخير (h)	وزن المادة المتروية (gm)		
1	2	194	33	1	277.40	33.40	33.40
2	5.5	192.23	35	1.25	222.36	30.13	24.104
3	5.5	190.57	36	1.50	215.60	25.03	16.68
4	5.5	188.80	40	1.75	207.65	18.85	10.77

70°C = درجة حرارة تجفيف المادة لكل المراحل


200°C = درجة حرارة تبخير الماء لكل المراحل

5- المناقشة Discussion

تشير معدلات امتصاص كمية بخار الماء الى انخفاض اقيامها بين مرحلة واخرى حسب تسلسلها مما يدل على انخفاض كفاءة اداء مادة السيليكا جيل في امتصاص بخار الماء ونلاحظ ازدياد كمية الماء المتبخر من 33 الى 35 ثم 36 والى 40 ملتر خلال المراحل الاربعة للتجارب العملية.

ولتوضيح المتغيرات في هذا الجدول تم رسم العلاقة بين معدل امتصاص بخار الماء مع زمن التبخير لكل ساعة والمبين في الشكل [4] خلال المراحل الاربعة حيث يلاحظ بوضوح نقصان معدل امتصاص بخار الماء من قبل المادة.


تبين النتائج المدرجة في الجدول السابق عن نقصان في كمية بخار الماء الممتصة من قبل مادة السيليكا جيل بعد كل عملية تجفيف خلال المراحل الاربعة من التجارب العملية بمعدل امتصاص كمية بخار الماء للتجربة الاولى $33.40gh^{-1}$ جعلت الاساس لبقية القياسات حيث اخذت النسبة لزمن مرور البخار بالساعة الواحدة وطبقت على المراحل الثانية والثالثة والرابعة وخلال الازمان 1.25 و 1.50 و 1.75 ساعة على التوالي وتم معالجة كمية بخار الماء الممتص للمراحل الثانية والثالثة والرابعة بمقدار 30.13 و 25.03 و 18.85 غرام على التوالي وكان معدل امتصاص كمية بخار الماء بالساعة الواحدة للمراحل الثانية والثالثة والرابعة هي 24.104 و 16.68 و 10.77 غرام لكل ساعة.



الشكل [4]- العلاقة بين معدل امتصاص بخار الماء لمادة السيليكا جيل مع زمن التبخير.

العملية أذ يلاحظ كمية البخار الممتص مع ثبوت درجة حرارة تبخير الماء.


اما الشكل [5] يبين تغير بخار الماء الممتص لترطيب مادة السيليكا جيل وجعلها باللون الوردي مع درجة حرارة تبخير الماء البالغة 200°C للمراحل الاربعه من التجارب



الشكل [5] - العلاقة بين كمية بخار الماء الممتصة لمادة السيليكاجيل مع درجة حرارة تبخير الماء.

الوردي للمراحل الاربعة للتجارب العملية أذ يلاحظ انخفاض المنحنى لكمية بخار الماء الممتص مع زيادة في زمن مرور بخار الماء خلال المادة.


الشكل [6] يبين التغيير في كمية البخار الممتص مع زمن التبخير (بالساعة) والذي يمثل زمن مرور بخار الماء خلال مادة السيليكا جيل لترطيبها وجعلها باللون



الشكل [6] - العلاقة بين كمية بخار الماء الممتصة لمادة السيليكاجيل مع زمن تبخير الماء.

مرور البخار ليجعلها تتشبع بالبخار وتتحول الى اللون الوردى بالكامل مما يدل على نقصان في كفاءة هذه المادة على امتصاص بخار الماء.

اما الشكل [7] يبين تغير في وزن المادة المترطبة للسيليكا جيل مع زمن مرور بخار الماء خلالها (بالساعة) (أذ يلاحظ نقصان في وزن المادة مع الزيادة في زمن




الشكل [7] - العلاقة بين وزن مادة السيليكا جيل المترطبة مع زمن تبخير الماء المار خلال هذه المادة.


6- الاستنتاجات Conclusions

في المحولة وذلك بعد اجراء عملية تجفيف المادة المستخدمة لكل ثلاث مراحل.

2- معالجة المادة المستخدمة بالطرق الكيمياوية لاعادة استخدامها لاكثر من ثلاث مراحل تجفيف وكما يلي:-



تنتج من هذه العملية سيليكات الصوديوم Na_2SiO_3 اضافة حامض الهيدروكلوريك وفق المعادلة:-



يتم تجفيف حامض السليكي المنتج H_2SiO_3 بعملية فصل المواد Dialysis حيث يتحول الى محلول شبه غروي Colloidal Solution ومن ثم يجفف الى مادة صلبة Gel على هيئة بلورات ذات جزيئات كبيرة

يستنتج مما سبق ومن خلال مراجعة الاشكال [4,5,6,7] ان مادة السيليكا جيل المستخدمة في المحطات الثانوية لتحويل الطاقة الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء يقل اداء عملها وكفاءتها في امتصاص بخار الماء المتولد داخل المحولة او من الجو المحيط بالمحولة وان عملية استرجاع هذه المادة للعمل في المحولة لاتستطيع القيام بكل كفاءة لامتناس البخار وحسب ما اكدته التجارب العملية المبينة في هذا البحث وعليه نقتراح لاعادة استخدام هذه المادة في المحولات بكفاءة بعد عمليات اعادة تسخينها كما يلي:-

1- اضافة ثلث الكمية من مادة السيليكا جيل الغير مستخدمة اطلاقاً الى ثلثي الكمية المستخدمة اساسا الى الوعاء الخاص بهذه المادة والموجود

بمساحات سطحية واسعة وكثافة واطئة تدعى مادة السيليكا جيل Silica Gel [5].

References

- [1]- E. Thilo, Angew. Chem., V.70. pp. 107 (1988).
- [2]- K. Othmer, " Encyclopedia of Chemical ", Interscience Encyclopedia, Inc., (1984).
- [3]- E.G. Rochow, "The Chemistry of Silicon", Program Press, (1975).
- [4]- P.J. Durrant, "General and Inorganic Chemistry", Longmans Press, (1994).
- [5]- [www.geejaychemicals.co.uk, Silicagel.htm](http://www.geejaychemicals.co.uk/Silicagel.htm), (2012).

Evaluating the Performance of Silica Gel Material Used in Power Stations

Saad M. Potrous

Electron Microscopy Unit , University of Basra

Email: saadpotrous@yahoo.com

Abstract

Silica Gel is used in many technical and commercial applications due to characterized by high affinity for absorbing gases and water vapor. It used in industrial equipment, operating units and oil refineries as absorbent material and as a catalyst for chemical reactions due to adding the acidic qualities to the crystal structure consisting of large molecules with large surface areas and low density.

In this research, the study of the efficiency of Silica Gel material used in high conversion adapters for electrical power distribution networks are used as absorbent material to water vapor generated during the operation of the equipment or wet weather with high relative humidity.

The results showed that the efficiency of absorption material Silica Gel is decreased during frequent use in transformers secondary as the re-dried after saturation moisture for use again in adapters conversion secondary lead to lack of usability on the absorption and it put the appropriate solutions to re-use this material efficiently so as to avoid technical problems secondary transformers due to increased humidity inside the convert, leading to major damage and the stoppage of work.